

**КОНЦЕНТРАТЫ МОЛИБДЕНОВЫЕ**  
**Метод определения натрия и калия**

Molybdenum concentrates.  
 Method for the determination  
 of sodium and potassium contents.

**ГОСТ**  
**2082.9—81**

Взамен  
 ГОСТ 2082.9—71

0

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 февраля 1981 г. № 1196 срок действия установлен

с 01.01. 1982 г.

до 01.07. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

900.07.92  
 УЧРЗ-87

Настоящий стандарт распространяется на молибденовые концентраты и устанавливает метод фотометрии пламени для определения содержания натрия и калия (при содержании от 0,01 до 2%).

Метод основан на существовании зависимости между концентрацией определяемого элемента в растворе и интенсивностью его спектральной линии, возбуждаемой при введении раствора в воздушно-пропан-бутановое пламя.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 2082.0—81.

**2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Пламенный фотометр (оптическая часть прибора — монохроматор).

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:1.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77.

Кислота фтористоводородная (плавиковая кислота) по ГОСТ 10484—78.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77, высушенный при 105—110 °С в течение 1 ч. Хранят в закрытой боксе в эксикаторе.

Калий хлористый по ГОСТ 4234-77, высушенный при 105-110 °С до постоянной массы. Хранят в закрытой боксе в эксикаторе.

Стандартные растворы калия:

раствор А; готовят следующим образом: 0,954 г хлористого калия помещают в стакан и растворяют в воде. Раствор переливают в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

Раствор А содержит 1000 мг/дм<sup>3</sup> калия;

раствор Б; готовят следующим образом: отмеривают микробюреткой 10 см<sup>3</sup> раствора А в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, разбавляют до метки водой и перемешивают.

Раствор Б содержит 100 мг/дм<sup>3</sup> калия.

Стандартные растворы натрия:

раствор В; готовят следующим образом: 1,2718 г хлористого натрия помещают в стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>, растворяют в воде, переливают в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки и перемешивают.

Раствор В содержит 1000 мг/дм<sup>3</sup> натрия;

раствор Г; готовят следующим образом: отмеривают микробюреткой 10 см<sup>3</sup> раствора В в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки и перемешивают.

Раствор Г содержит 100 мг/дм<sup>3</sup> натрия.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску концентрата массой 0,25-0,5 г помещают в платиновую чашку, смачивают водой, приливают 5 см<sup>3</sup> плавиковой кислоты, 2 см<sup>3</sup> разбавленной серной кислоты и раствор выпаривают досуха.

Остаток охлаждают, стенки чашки обмывают водой и снова выпаривают досуха. Сухой остаток смачивают 2 см<sup>3</sup> соляной кислоты, приливают 50 см<sup>3</sup> воды и нагревают до растворения солей.

Раствор фильтруют через фильтр средней плотности в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>. Остаток на фильтре промывают 8-10 раз горячей водой.

Раствор охлаждают, доливают до метки водой, перемешивают и измеряют на пламенном фотометре интенсивность излучения натрия в интервале волн 589-590 нм и калия в интервале волн 766-770 нм.

Сначала фотометрируют растворы анализируемых проб, затем стандартные растворы. Измерения повторяют в обратном порядке. При смене растворов систему распыления промывают водой. Из каждого значения интенсивности излучения в анализируемой пробе вычитывают среднее значение интенсивности излучения в контролльном опыте.

Содержание натрия и калия в мг/дм<sup>3</sup> находят по градуировочной кривой.

Процесс фотометрирования для каждой навески концентрата проводят три раза и вычисляют среднее арифметическое.

3.2. Для построения градуировочного графика для калия и натрия в мерные колбы вместимостью по 100 см<sup>3</sup> микробюреткой отмеривают по 1, 2, 5, 10, 20 и 40 см<sup>3</sup> стандартного раствора соответственно Б и Г, доливают до метки водой, перемешивают и измеряют интенсивность излучения натрия и калия, как указано в п. 3.1. По найденным значениям интенсивности излучения и соответствующим им содержаниям натрия и калия строят градуировочный график.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю натрия и калия ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{C \cdot V \cdot 100}{m \cdot 1000 \cdot 1000},$$

где  $C$  — среднее значение содержаний натрия и калия, найденное по градуировочному графику, мг/дм<sup>3</sup>;

$V$  — объем испытуемого раствора, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески концентрата, г.

4.2. Массовую долю окиси натрия или окиси калия в процентах вычисляют умножением процентного содержания натрия и калия соответственно на коэффициенты 1,35 и 1,20.

4.3. Сумму массовых долей щелочных металлов (натрия, калия) в процентах вычисляют сложением массовой доли натрия и массовой доли калия.

4.4. Расхождение между результатами параллельных определений при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должно превышать величины, указанной в таблице.

Массовая доля калия, натрия, %	Допускаемое расхождение, %
От 0,01 до 0,05	0,005
Св. 0,05 > 0,1	0,01
> 0,1 > 0,3	0,03
> 0,3 > 0,5	0,05
> 0,5 > 1	0,08
> 1 > 2	0,1

Изменение № 1 ГОСТ 2082.9—81 Концентраты молибденовые. Метод определения натрия и калия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.86 № 3887 срок введения установлен

с 01.05.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1741.

(ИУС № 3 1987 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 2082.9—81 Концентраты молибденовые. Метод определения натрия и калия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 04.10.91 № 1594

Дата введения 01.05.92

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «при содержании» на «при массовой доле»;

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. Разность результатов двух параллельных определений и двух результатов анализа при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должна превышать абсолютных допускаемых расхождений сходимости ( $d_{ex}$ ) и воспроизводимости ( $D$ ), приведенных в таблице

(Продолжение см. с. 24)

Массовая доля, %	Абсолютное допускаемое расхождение, %	
	параллельных определений ( $d_{cx}$ )	анализов ( $D$ )
От 0,010 до 0,050 включ.	0,005	0,007
Св. 0,050 > 0,10 >	0,01	0,02
> 0,10 > 0,30 >	0,03	0,04
> 0,30 > 0,50 >	0,05	0,09
> 0,50 > 1,00 >	0,08	0,12
> 1,00 > 2,00 >	0,10	0,15

(ИУС № 1 1992 г.)