

20359-



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ
И СМЕШАННЫЕ ВЕДОМСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

ОБЩИЕ НОРМЫ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ

ГОСТ 20359-74

Издание официальное



Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

**РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом
хлопчатобумажной промышленности (ЦНИХБИ)**

Директор Широков В. П.
Руководитель темы Понятовская Л. И.
Ответственный исполнитель Шашкова Т. А.

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Захарев Г. Е.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова-
тельским институтом стандартизации (ВНИИС)**

Директор Галичев А. В.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 де-
кабря 1974 г. № 2718**

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общие нормы воздухопроницаемости

Gotton and Blended military fabrics
Standards of the permeability to airГОСТ
20359—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.12.1974 г. № 2718 срок действия установлен

с 1.07. 1976 г.
до 1.07. 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчатобумажные и смешанные бельевые, костюмные и пальтовые ткани ведомственного назначения и устанавливает общие нормы воздухопроницаемости.

2. Воздухопроницаемость тканей устанавливается в зависимости от массы и назначения тканей и должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

3. При разработке стандартов и технических условий на ткани должна быть установлена конкретная норма воздухопроницаемости на каждое наименование ткани в пределах норм, указанных в настоящем стандарте, и с учетом структуры ткани.

Назначение тканей	Масса 1 м ² , г	Воздухопроницаемость, см ² (м ³ с), не менее
Бельевые	130—150	50
	180—200	10
Костюмные и пальтовые	160—190	50
	220—310	20

4. Отбор образцов для испытаний производят по ГОСТ 3810—72.

5. Воздухопроницаемость тканей определяют по ГОСТ 12088—66.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 20359—74
Справочное

ГРУППЫ ТКАНЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
АРТИКУЛЫ ПО ПРЕИСКУРАНТУ № 030 (изд. 1971 г.)

Назначение тканей	Масса 1 м ² , г	Артикулы тканей
Бельевые	130—150 180—189 190—200	201, 202, 206, 210, 212, 219, 224, 234 400, 403 401
Костюмные и пальтовые	160—190 220—240 280—310	3030, 3038 3011, 3386 3006, 3012, 3302, 3303

Редактор *В. В. Чекмеченова*
Технический редактор *Л. Б. Семенова*
Корректор *А. М. Куйбала*

Сдано в наб. 27.12.74 Подп. в печ. 16.01.75 0,25 п. л. Тир. 8000 Цена 1 коп.

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер. 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лихий пер., б. Зак. 2421

Контр. экз.

Группа М60

Изменение № 1 ГОСТ 20359-74 Ткани хлопчатобумажные и смешанные ведомственного назначения. Общие нормы воздухопроницаемости

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.86 № 610 срок введения установлен

с 01.09.86

Пункт 3. Таблица. Головка. Заменить единицу: $\text{dm}^3(\text{m}^2\cdot\text{с})$ на $\text{dm}^3/\text{m}^2\cdot\text{с}$.

Пункт 4. Заменить слово и ссылку: «образцов» на «проб», ГОСТ 3810-72 на ГОСТ 20566-75.

Приложение. Таблицу изложить в новой редакции:

0001

(Продолжение изменения к ГОСТ 20359-74)

Наименование ткани	Поверхностная плотность, $\text{г}/\text{м}^2$	Артикул ткани
Бельевые	130—150	224, 234, 247, 253, 266, 276, 279, 284
Костюмные и пальто- вые	180—200	409
	160—190	3030, 3038
	220—240	3080, 3011
	280—310	3006, 3012, 3303, 3304, 3446

(ИУС № 6 1986 г.)