



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# КАРАКУЛЬЧА ВЫДЕЛАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10714—73

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## КАРАКУЛЬЧА ВЫДЕЛАННАЯ

## Технические условия

Dressed astrakhan.  
SpecificationsГОСТ  
10714-73\*Взамен  
ГОСТ 10714-63

ОКП 89 1150

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 октября 1973 г. № 2269 срок введения установлен

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.85 № 1907  
срок действия продлен

до 01.01.75

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные шкурки ягнят-эмбрионов, полученных от чистопородных каракульских овец и метисов. Шкурки предназначены для изготовления меховых изделий, поставки в розничную торговую сеть и на экспорт.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленаими лапами.

1.2. Волосяной покров должен быть чистым, у крашеных шкурок — равномерно окрашенным.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, давать потяжку по всем направлениям, у крашеных шкурок — равномерно окрашенной.

Допускается равномерное подкрашивание кожевой ткани в цвет волосяного покрова на некрашеных шкурках.

1.4. (Исключен, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., июне 1985 г. (ИУС 11-79, 9-85).

© Издательство стандартов, 1988

1.5. Разрывы, ломины, дыры, плешины и вытертые места должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с характером завиткового или муаристого рисунка, окраской волосяного покрова, качеством кожевой ткани и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычищают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нигками № 80 трех или шести сложений или № 100—120 трех сложений по ГОСТ 6309—80 в тон окраски волосяного покрова.

Швы должны быть незаметными со стороны волосяного покрова и не нарушающими рисунка шкурки без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, без посадки сторон, с частотой стежков не менее 30 на 5 см длины шва. Высота шва должна быть не более 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Нормы
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее:	
для некрашеных шкурок	65
для крашеных шкурок	70
Массовая доля влаги в кожевой ткани, %, не более	14,0
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	1,0
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани, %	10,0—18,0
рН водной вытяжки кожевой ткани	3,5—7,0
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, Н/кгс, не менее:	
каракуль-каракульчи	39,2 (4,0)
каракульчи	29,4 (3,0)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок в черный цвет к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	3,0
Светостойкость окраски волосяного покрова шкурок, крашеных в черный цвет, баллы, не менее	6,0

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.8. В зависимости от породных признаков каракульчу подразделяют на:

чистопородную — волосяной покров шелковистый, блестящий, хвост — широкий у основания с характерным для каракульских ягнят прицелом на конце;

метисную — волосяной покров грубоватый, со стекловидным блеском, с едва заметным муаристым отливом. Хвост — широкий у основания, заканчивающийся еле заметным придатком или без него, клинообразный или удлиненный.

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова и кожевой ткани каракульчу подразделяют на виды:

каракуль-каракульча — шкурки с низким, несколько приподнятым волосяным покровом, образующим узкие гривки и вальки, низкие вальки или узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком, кожевая ткань утолщенная;

каракульча — шкурки с коротким волосяным покровом, плотно прилегающим к кожевой ткани, с ясно выраженным муаристым рисунком, кожевая ткань тонкая.

1.10. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование окраски	Описание окраски волосяного покрова
Серая	Некрашеные шкурки Серого цвета, состоящие из смешанных черных и белых волос в различном соотношении, образующих разные оттенки
Сур	Неравномерное, по длине волоса распределение окраски: темное основание с постепенным переходом к более светлому кончику волос, образующим зональность окраски волосяного покрова
Цветная однотонная	Волосяной покров других, кроме серого и сур цветов и оттенков, а также черного цвета с сединой «морозом»
Пестрая	Волосяной покров с пежинами размером более 12 см <sup>2</sup> на основной площади шкурки
Розовая (гулигаз)	Волосяной покров розовых оттенков, от светлого до темно-розового, образующийся от смешения белых и коричневых волос
Черная	Крашеные шкурки Черного цвета по всей площади шкурки
Цветная	Однотонная всех цветов и оттенков

Примечание. Однотонными считаются некрашеные шкурки с пятнами на голове, лапах и хвосте другого по сравнению с основным цветом волосяного покрова, независимо от их размера, а также шкурки, имеющие на боках не более двух пятен другого цвета общей площадью, не превышающей 12 см<sup>2</sup>.

1.9, 1.10. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.10а. В зависимости от площади каракуль-каракульчу и каракульчу подразделяют на размеры в соответствии с табл. 2а.

Таблица 2а

Размер	Площадь, см <sup>2</sup>
Крупный	Св. 700
Средний	Св. 350 до 700 включ.
Мелкий	От 275 до 350 включ.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.11. В зависимости от степени извитости волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

1.12. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

1.13. На шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

Таблица 3

Сорт	Характеристика волосяного покрова	
	каракуль-каракульчи	каракульчи
Первый	Узкие, низкие упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75% площади шкурки	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75% площади шкурки
Второй	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50% площади шкурки	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50% площади шкурки
Третий	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с муаристым рисунком, распространенные менее чем на 5% площади шкурки	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный менее чем на 50% площади шкурки С недостаточно выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей площади шкурки

При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «третья» более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» более двух различных пороков группы «третья».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 4

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Швы и ломины общей длиной к длине шкурки:				
на каракульче	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
на каракуль-каракульче	До 0,50	0,51—1,00	1,01—2,00	2,01—3,00
Дыры, пленинны, вытертые места, выхваты с краев общей площадью, %:				
на каракульче	Не допускаются	До 3,0	3,1—6,0	6,1—10,0
на каракуль-каракульче	Не допускаются	До 2	2,1—4,0	4,1—6,0
Отсутствие частей шкурки	Не допускается	Головы или хвоста	Головы с шеей	Головы с шеей и хвоста

## Примечания:

1. Размер пороков, указанных в подпункте 2, определяют площадью наибольшего прямоугольника, в который вписывают эти пороки.
2. Отсутствие волоса на пашинах не учитывают.
3. Скидка за отсутствие каждой лапы до основания — 2%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.14—1.16. (Исключены, Изм. № 2).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2, 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Температуру сваривания кожевой ткани определяют по ГОСТ 17632—72.

3.3. Массовую долю влаги в кожевой ткани определяют по ГОСТ 938.1—67.

3.4. Массовую долю окиси хрома определяют по ГОСТ 9212—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Массовую долю несвязанных жировых веществ в кожевой ткани определяют по ГОСТ 26129—84.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.6. pH водной вытяжки кожевой ткани определяют по ГОСТ 22829—77.

3.7. Нагрузку при разрыве поперечного участка целых шкурок определяют по ГОСТ 22596—77.

3.8. Устойчивость окраски к сухому трению определяют по ГОСТ 9210—77.

3.9. Светостойкость окраски волосяного покрова шкурок, красленых в черный цвет, определяют по ГОСТ 9211—75.

3.8—3.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.10. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую по середине длины шкурки без учета порока «выхват» в местах измерений.

#### 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по видам		крашеные:	
каракуль-каракульча	— 1	черная	— 5
каракульча	— 2	цветная	— 6
по породным		по группам пороков	
признакам		первая	— 1
чистопородные	— 1	вторая	— 2
метисные	— 2	третья	— 3
		четвертая	— 4
по окраске		по сортам	
некрашеные:		первый	— 1
сур	— 1	второй	— 2
серая	— 2	третий	— 3
цветная однотонная	— 3	по размеру	
пестрая	— 4	крупный	— 1
розовая (гулигаз)	— 7	средний	— 2
		мелкий	— 3

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.2—4.9. (Исключены, Изм. № 1).

Приложение. (Исключено, Изм. № 2).