

| | | |
|---|--|--|
| <p align="center">СССР</p> <p align="center">—</p> <p align="center">Государственный комитет стандартов, мер и измерительных приборов СССР</p> | <p align="center">ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ</p> | <p align="center">ГОСТ 11026—64</p> |
| | <p align="center">ШКУРЫ ТЕЛЯТ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ (выпороток, пыжик, неблюй) Raw calf skins of northern deer</p> | |
| | | <p align="center">Взамен ОСТ КЗ СНК 8656/318, ОСТ КЗ СНК 8657/319 и ОСТ КЗ СНК 8658/320</p> <p align="center">Группа С83</p> |
| <p>1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры телят северного оленя различных возрастных категорий.</p> <p>2. Шкуры телят северного оленя подразделяются на:</p> <p>выпороток — шкуры выкидышей и выпоротков с утробным волосиным покровом высотой не более 1 см;</p> <p>пыжик — шкуры телят в возрасте до 1 месяца с неперелинявшим волосиным покровом;</p> <p>неблүй — шкуры телят с перелинявшим, но не переросшим волосиным покровом, высотой не более 2,5 см.</p> <p>3. Шкуры выпоротков и пыжиков должны быть сняты трубкой с разрезом огузка и ножек, с сохранением меха головы до губ, и с конечностей до копыт без разрывов и дыр, очищены от прирезей мяса, крови и грязи, хорошо оправлены мездрой наружу и законсервированы пресно-сухим способом.</p> <p>Шкуры неблүй должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева, без разрывов и дыр, очищены от прирезей мяса, копыт, крови и грязи, симметрично оправлены без складок и морщин на мездре и законсервированы пресно-сухим способом.</p> <p>4. Шкуры телят северного оленя по цвету волосиного покрова подразделяются на:</p> <p>однотонные — волосиной покров однотонной окраски по всей площади с посветлением на череве;</p> <p>пестрые — волосиной покров с пестринами (пятнами) другого по сравнению с основной окраской цвета.</p> <p>Примечание. При наличии пестрин на голове и конечностях, независимо от их размера, шкуры считают однотонными.</p> <p>5. В зависимости от состояния волосиного покрова шкуры телят северного оленя делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 1.</p> | | |
| <p align="center">Внесен Центросоюзом</p> | <p align="center">Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 25/VIII 1964 г.</p> | <p align="center">Срок введения 1/VII 1965 г.</p> |

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Перепечатка воспрещена

Таблица 1

| Сорта | Описание волосяного покрова шкур | | |
|--------|--|--|---|
| | Пыжик | Неблюй | Выпорток |
| Первый | Волосяной покров с частой блестящей остью и плотным (густым) подшерстком. Длина ости более 2 см | Волосяной покров перелинявший, плотный (частый), высотой не более 2,5 см | Волосяной покров низкий, высотой менее 1 см |
| Второй | Волосяной покров с низкой, менее блестящей остью и с низким, редковатым подшерстком. Длина ости более 1 до 2 см вкл., а также волосяной покров без ости, но с плотным подшерстком длиной более 1 см | Волосяной покров с кустами неперелинявших волос на боках и краях, занимающими не более 50% площади шкуры | Волосяной покров очень низкий (едва начавший развиваться), без пуха (голяк) |
| Третий | Волосяной покров неперелинявший в начальной стадии линьки („пендух“) | — | — |

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкуры телят северного оленя по наличию пороков подразделяются на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

| Пороки | Группы дефектности | | |
|--|--------------------|--|--|
| | „Малый дефект“ | „Средний дефект“ | „Большой дефект“ |
| 1. Разрывы обшей длиной в см выпорток и пыжик неблюй | — — | Более 20 до 40 вкл. Более 25 до 40 вкл. | Более 40 до 70 вкл. Более 40 до 80 вкл. |

**Шкуры телят северного оленя невыделанные
(выпороток, пыжик, неблюй)**

ГОСТ 11026—64

Продолжение

| Пороки | Группы дефектности | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| | „Малый дефект“ | „Средний дефект“ | „Большой дефект“ |
| 2. Дыры или вытертые места общей площадью в см^2 : выпороток и пыжик неблюй | — От 30 до 80 вкл. | Более 20 до 70 вкл. От 80 до 240 вкл. | Более 70 до 140 вкл. От 240 до 720 вкл. |
| 3. Плешины общей площадью в см^2 : выпороток и пыжик неблюй | — — | До 40 вкл. До 80 вкл. | Более 40 до 80 вкл. От 80 до 200 вкл. |
| 4. Неправильная первичная обработка: выпороток и пыжик неблюй | Поротый по череву Съемка чулком | Комовая сушка Комовая сушка | — — |
| 5. Недостача частей шкуры: выпороток и пыжик неблюй | Головы до шеи — | Головы с шеей Шеи до передних лап | — — |

Примечания:

1. Разрывы длиной до 20 см, дыры или вытертые места площадью до 20 см^2 у шкур выпоротка и пыжика, разрывы до 25 см, дыры или вытертые места площадью до 30 см^2 , а также отсутствие меха головы до шеи у шкур неблюя дефектом не считаются.

2. Шкуры выпоротка второго сорта (голяк) по дефектам не подразделяются.

7. В шкурах, относимых к группе «малый дефект», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектности.

В шкурах, относимых к группе «средний дефект», допускается наличие не более одного порока группы «средний дефект» или двух пороков группы «малый дефект».

В шкурах, относимых к группе «большой дефект», допускается наличие одного порока группы «большой дефект» или двух пороков группы «средний дефект».

При совокупности одного порока группы «средний дефект» и двух пороков группы «малый дефект» шкура переводится в группу «большой дефект».

8. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы «большой дефект», прелые, горелые, молежденные, а также шкуры неблюя с кустами невылинявших волос более чем на 50% площади и безволосые шкуры голяка оцениваются по соглашению между заинтересованными организациями (но не более 25% от стоимости первого сорта каждой возрастной категории шкурок).

9. Упаковка и маркировка шкур телят северного оленя должны производиться по ОСТ НКЗаг 423.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 11026—64

ТАБЛИЦА

оценки качества шкур выпоротков, пыжиков и неблюев в процентах
к стоимости шкур первого сорта
(рекомендована Центросоюзом)

| Сорт | Нормальные шкуры | Группы дефектности | | |
|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | „Малый дефект“ | „Средний дефект“ | „Большой дефект“ |
| Первый | 100 | 90 | 75 | 50 |
| Второй | 75 | 67,5 | 56,3 | 37,5 |
| Третий | 50 | 45 | 37,5 | 25 |

Скидки в процентах от зачетной стоимости:

за отсутствие одной лапы выше скакательного сустава — 5;

за полувыделанные шкуры — 20.

Дефекты на голове, шее и конечностях оцениваются не более скидок, установленных за недостачу этих частей.