

**ГОСТ Р ИСО 7491—95**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОСТОЙКОСТИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ**

**Издание официальное**

B3 6 -95/246

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

**ГОСТ Р ИСО 7491—93**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 279 "Зубоврачебное дело"**

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 11 июля 1995 г. № 374**

**3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 7491—85 "Стоматологические материалы. Определение цветостойкости стоматологических полимерных материалов"**

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**© ИПК Издательство стандартов, 1995**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России**

**II**

# ГОСТ Р ИСО 7491—95

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Определение цветостойкости стоматологических полимерных материалов

Dental materials.

Determination of colour stability of dental polymeric materials

Дата введение 1996—07—01

#### 0 ВСТУПЛЕНИЕ

Цветостойкость является важной характеристикой стоматологических полимерных материалов. Рекомендуется ссылаться на данный стандарт в других стандартах, определяющих требования к указанным материалам.

#### 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения цветостойкости стоматологических полимерных материалов.

#### 2 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

##### 2.1 Аппаратура

###### 2.1.1 Источник света

Источником света является ксеноновая лампа с цветовой температурой от 5000 до 7000 К; освещенность образца составляет 150000 люкс. Любое отклонение освещенности от средней в любой заданный момент не должно превышать  $\pm 10\%$  от всей площади, занимаемой образцом.

Допускается использование других источников света с аналогичными параметрами.

**П р и м е ч а н и е** — Ксеноновая лампа и фильтры (2.1.2) должны заменяться после 1500 ч наработки в связи с изменением интенсивности излучения по мере износа. Мощность освещенности должна измеряться подходящим светоизмерительным прибором, таким как прибор Ханау.

###### 2.1.2 Фильтры

###### 2.1.2.1 Ультрафиолетовый фильтр

Фильтр из боросиликатного стекла с пропускной способностью меньше 1 %, ниже 300 нм и больше 90 %, выше 370 нм.

Издание официальное

**ГОСТ Р ИСО 7491—95**

**2.1.2.2 Т е п л о в о й ф и л ь т р**

Такой фильтр, который в рабочем положении обеспечивает температуру не более 55 °С при условии, что она измеряется с помощью черного панельного термометра (см. примечание) или ртутного термометра с зачерненным шариком, установленного в положении, обычно занимаемом испытуемым образцом.

**П р и м е ч а н и е** — Черный панельный термометр состоит из стальной пластины толщиной  $(0,9 \pm 0,1)$  мм и плацдармом, соответствующей размерам одного образца. Пластина покрыта черной блестящей эмалью, устойчивой к свету. Для измерения температуры в центре пластины установлен термопара или биметаллический термометр, имеющие непосредственный контакт с пластиной.

**2.1.3 Испытательная камера**

Камера состоит из нижеследующих элементов.

**2.1.3.1 Резервуар с циркуляцией воды при температуре  $(37 \pm 5)$  °С**

Уровень воды должен составлять  $(10 \pm 5)$  мм над образцами, когда они размещены параллельно дну резервуара.

**2.1.3.2 Зажим для образца**

Подходящий зажим для дисков диаметром до 50 мм изображен на рисунке 1.

Размеры в мм




Рисунок 1 — Зажим для образцов в форме дисков диаметром до 50 мм

**2.2 Проведение испытания**

**2.2.1 Облучение светом:**

Закрепите в зажиме образцы в виде дисков так, чтобы только половина образца осталась открытой для облучения. При испытании

без зажима половину образца оберните алюминиевой или оловянной фольгой.

При испытании образцов в форме искусственных зубов закройте алюминиевой или оловянной фольгой половину вестибулярной поверхности параллельно продольной оси зуба.

Облучайте испытуемые образцы в водяной бани ксеноновой лампой с установленными фильтрами в течение 24 ч. Избегайте попадания тени на образцы.

#### 2.2.2 Сравнение цвета

Выдержите необлученные образцы в деноизированной воде в течение 24 ч перед сравнением с облученными образцами. Для определения разницы в цвете пригласите 3 человека с нормальным цветовым зрением, чтобы сравнить облученные и необлученные половины каждого из образцов с полностью необлученным образцом. Сравнение должно проводиться при ярком рассеянном дневном свете, падающем с северной или южной стороны облачного неба, или при свете ксеноновой или аналогичной лампы, соответствующей лампе Д65, без значительного цветового отражения. Минимальная освещенность должна составлять 1000 люкс.

Для образцов в форме дисков поместите рассеянный белый фон с 90%-ным отражением (например, белая оберточная бумага) за образцом. Ограничите белый фон до размера образца и окружите его рассеянным черным фоном (подходящими материалами являются фетр или бархат).

Для образцов в форме зубов используется черный рассеянный фон, такой как фетр или бархат.

Три наблюдателя должны смотреть на образцы не более 2 с.

Запишите средний результат сравнения трех наблюдателей.

**ГОСТ Р ИСО 7491—95**

---

**УДК 615.461:006.354      ОКС 11.060.10      Р19      ОКП 93 9110**

**Ключевые слова:** стоматологические полимерные материалы,  
цветостойкость

---

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*  
Корректор *А.В. Прокофьева*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябова*

Сдано в набор 21.09.95. Подписано в печать 04.10.95. Усл.печ.л. 0,47.  
Усл.кр.-отт. 0,47. Уч.-изд.л. 0,27. Тираж 230 экз. С2881. Знак. 6115

---

ИПК Издательство стандартов  
107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
ЛР № 021007 от 10.08.95.  
Набрано в Издательство на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"  
Москва, Лялин пер., 6.