

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**РУДЫ ХРОМОВЫЕ И КОНЦЕНТРАТЫ****Метод определения гигроскопической влаги**

Chromium ores and concentrates.
Method for determination of hygroscopic moisture

ГОСТ**15848.21—90****(ИСО 6129—81)**

ОКСТУ 0741

Срок действия с 01.01.92

до 01.01.2002

Настоящий стандарт распространяется на хромовые руды и концентраты и устанавливает гравиметрический метод определения гигроскопической влаги при массовой доле от 0,1 до 5,0 %.

Метод определения гигроскопической влаги по международному стандарту ИСО 6129—81 указан в приложении.

Метод основан на высушивании руды или концентрата до постоянной массы при температуре 105—110 °C.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методам определения гигроскопической влаги — по ГОСТ 15848.0

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Шкаф сушильный с электрообогревом и терморегулятором.

Термометр ртутный технический стеклянный с ценой деления не более 2 °C по ГОСТ 2823.

Стаканчики для взвешивания (бюксы с притертой крышкой) по ГОСТ 25336 и ГОСТ 23932.

Эксикатор по ГОСТ 23932 и ГОСТ 25336.

Кальций хлористый, прокаленный при 700—800 °C, или плавленый для заполнения эксикатора.

Силикагель-индикатор по ГОСТ 8984 для заполнения эксикатора.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Навеску воздушно-сухого материала массой 1—5 г помещают во взвешенную боксу с крышкой, предварительно высушеннюю при температуре 105—110°C до постоянной массы. Открытую боксу с крышкой помещают в сушильный шкаф и высушивают навеску пробы в течение 1 ч при той же температуре.

Боксу закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Перед взвешиванием крышку боксы приоткрывают и быстро закрывают. Проводят повторные высушивания по 30 мин, охлаждение и взвешивание до тех пор, пока разница между двумя последующими массами не превысит 0,0005 г.

Если при повторном взвешивании масса навески увеличится, для расчета применяют массу, предшествующую ее увеличению.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю гигроскопической влаги (X_{H_2O}) в процентах вычисляют по формуле

$$X_{H_2O} = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где m_1 — масса боксы с навеской до высушивания, г;

m_2 — масса боксы с навеской после высушивания, г;

m — масса навески хромовой руды или концентрата, г.

4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности при определении массовой доли гигроскопической влаги в процентах приведены в табл. 1.

Таблица 1

Массовая доля гигроскопической влаги, %	Δ	d_1	d_2	d_3	δ
От 0,1 до 0,2	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03
Св. 0,2 > 0,5	0,07	0,08	0,07	0,08	0,04
> 0,5 > 1,0	0,09	0,11	0,09	0,11	0,06
> 1,0 > 2,0	0,11	0,14	0,12	0,14	0,07
> 2 > 5,0	0,20	0,25	0,20	0,24	0,13

ВЕСОВОЙ МЕТОД

определения гигроскопической влаги
в аналитических пробах
(ИСО 6129—81)

1. Назначение и область применения

Настоящий международный стандарт устанавливает метод определения содержания гигроскопической влаги в аналитических пробах хромовых руд, который предполагается применять одновременно с определением других компонентов той же аналитической пробы, с тем чтобы содержание других компонентов можно было бы рассчитать на их содержание в абсолютно сухой руде.

Настоящий стандарт должен рассматриваться совместно с ГОСТ 15848.0 (ИСО 6629).

2. Ссылка

ГОСТ 15848.0 (ИСО 6629). Руды хромовые и концентраты. Общие требования к методам химического анализа.

3. Сущность метода

Высушивание до постоянной массы в печи при температуре 105—110 °С навески пробы, предварительно высущенной на воздухе.

4. Аппаратура

Обычное лабораторное оборудование и

4.1. Бюкса с крышкой диаметром не менее 5 см.

4.2. Печь, способная поддерживать температуру 105—110 °С.

5. Проба

Используют пробу, измельченную до крупности не более 0,10 мм (контроль ситом с соответствующим размером отверстий) и высушеннную на воздухе в лабораторных условиях.

6. Проведение анализа

6.1. Навеска пробы

Отвешивают навески пробы массой 5 г в бюксе (п. 4.1), предварительно высушенной в печи (п. 4.2) при 105—110 °С и взвешенной вместе с крышкой.

6.2. Определение содержания влаги

Открывают взвешенную бюкса с навеской, помещают в печь, нагретую до 105—110 °С.

Через 1 ч бюксу закрывают крышкой и охлаждают в эксикаторе в течение 20—30 мин. Бюксу удаляют из эксикатора, слегка открывают крышку и быстро закрывают вновь, затем взвешивают.

Процедуру сушки (в течение 30 мин), охлаждения и взвешивания повторяют до тех пор, пока разница между двумя последовательными массами не превышает 0,0005 г. Если после повторной сушки масса навески увеличивается, то за окончательную принимают массу, предшествующую этому увеличению.

7. Обработка результатов

7.1. Расчет

Массовую долю гигроскопической влаги (X) в процентах (m/m) вычисляют по формуле

$$X = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m_0},$$

где m_1 — масса боксы с крышкой и содержимым до сушки, г;

m_2 — масса боксы с крышкой и содержимым после сушки, г;

m_0 — масса налески, г.

7.2. Допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Содержание влаги, % (m/m)	Допускаемое расхождение, % (m/m)
От 0,1 до 0,2	0,02
> 0,2 > 0,4	0,03
> 0,4 > 0,8	0,05
> 0,8 > 1,6	0,08
> 1,6 > 3,2	0,12
> 3,2 > 5,0	0,20

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. И. Стенина (руководитель темы), Н. А. Забугорная

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3676

Приложение «Весовой метод определения гигроскопической влаги в аналитических пробах» настоящего стандарта подготовлено на основе международного стандарта ИСО 6129—81

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15848.21—85

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, приложения
ГОСТ 2823—75	2
ГОСТ 8984—75	2
ГОСТ 15848.0—90	1; приложение
ГОСТ 23832—79	2
ГОСТ 25336—82	3
ИСО 6629—81	Приложение

Редактор *Н. Е. Шестакова*
 Технический редактор *О. Н. Никитина*
 Корректор *А. И. Зюбан*

15848.21-90

Сдано в наб. 20.08.91 Подп. в печ. 17.04.91 6,5 усл. п. л. 0,63 усл. кр.-отт. 7,21 уч.-изд. л.
Тир. 3000 Цена 2 р. 90 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
 Новопресненский пер., 3
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 409