



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ
ПЕРЧАТОЧНЫЕ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1165—86

Издание официальное

Б3 9-93

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ

ГОСТ

Определение сортности

1165—86

Knitted gloves. Determination of grade

ОКП 84 0000

Дата введения

01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на перчатки и варежки бытового назначения, вязаные и кроеные из трикотажного полотна, изготовленные из всех видов сырья, и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией. Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт перчаточных изделий определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида в соответствии с табл. 1, производственно-швейных пороков — табл. 2, отклонений линейных размеров в подборенной паре — табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. В паре изделий 1-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 1-го сорта.

В паре изделий 2-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 2-го сорта.

При наличии в паре изделий более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти, изделия переводят во 2-й сорт.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1994

Переиздание с изменениями

Таблица 1

Наименование порока	Вид исполнения	Вид поражения нитей	Количество и размер широты в паре нитей			Хроомки из тонкотканного шелка на
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	
МЕСТНЫЕ ПОРОКИ						
1. Утолщение заметное от: неровности пряжи, нитей	Все виды	Пряжа и нити из всех видов	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см
2. Утоление заметное от: неровности пряжи, нитей, обрыва отдельных элементарных нитей	То же	То же	То же	—	То же	То же
3. Отличающаяся нить заметная	»	Нити химические	—	—	Не допускается	В общей сложности не более 2,0 см.
	»	»	То же	То же	Черточки в общей сложности не более 0,5 см.	Черточки в общей сложности не более 0,5 см.
	»	»	»	»	На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см	На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см

Продолжение табл. I

Наименование порока	Вид пороха	Количество и размер порока в паре изделий			
		Вид прядки и шнурка	1-го сорта	2-го сорта	Крошки из трикотажного полотна
4. Затяжки раз- мером, см, до: 0,3 0,1	Все виды	Нити химиче- сские	—	—	Не более двух случаев
5. Сбитый рису- нок при вязании зигзагами	То же	Праужки и нити из всех видов волокон	Не более двух петель	—	Не допускается
6. Оборванная эластичная нить в наушни- чиках	»	То же	Не допускается	Не более шести петель	Не допускается
7. Прессовые петли	»	»	Не допускается	—	Отделные петли в общей сложности не бо- льше 0,5 см
8. Деформиро- ванные петли	»	»	»	Не более двух петель	Не допускается
9. Заломы за- метные	»	»	—	—	Не допускаются

Продолжение табл. 1

Наклонение шорока	Вид полот- ни	Вид прядки и нитей	Количество и размер порока в паре изделий		
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта
10. Пятна	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	В общей слож- ности не более 1,0 см. В издел- иях светлых то- нов не более 0,5 см. На тыль- ной стороне не допускаются	Не допускаются В общей слож- ности не более 1,0 см. В издел- иях светлых то- нов не более 0,5 см. На тыль- ной стороне не допускаются
11. Заделка по- рока заметная	То же	То же	Под рисунок и переклетье в общей сложности не более 0,5 см	То же	—
12. Неравно- мерная подвязка, заметная	Ку- лир- ное	Пряжа, содержа- щая шер- стяное волокно	Не допускается	Допускается	—
13. Пробивка на пластированном полотне	То же	Пряжа и нити из всех видов волокон	—	—	Отдельные пет- ли и черточки в общей слож- ности не более 2,0 см

Продолжение табл. 1

Нанесенные пороха	Вид полотна	Вид поражения	Количество и размер порока в виде изъяна		
			ВИДЫ ПОРОКА	БИЗНАМКИ	КРОПОКИ НА ТЯКОТАЖНОГО ЖОЛОТНА
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОРОКИ					
14. Полосатость, Все неравномерно расположенные заметные	Праха и пыль из всех видов волокон	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
15. Полосатость, Тоже	Тоже	Не учитывается	Не учитывается	Не учитывается	Не учитывается
16. Разнооттеночность, неравномерно расположенная	*	*	Не допускается	Допускается	Не допускается
17. Разнооттеночность, равномерно расположенная	*	*	Не учитывается	Не учитывается	Не учитывается
18. Мышковатость, засоренность землей	*	*	Не допускается	Допускается	Не допускается
19. Продололные полосы заметные	*	*	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются
20. Перекос петельных столбиков или пегельных рядов заметный	*	*	Не допускается	Допускается	Не допускается

Примечания:

1. В изделиях не допускаются:

резко выраженные пороки, указанные в пп. 1, 2, 5, 14-20;

разный цвет подкладки в одной паре и темная подкладка в светлых изделиях.

2. В изделиях не учитывают:

деформированные петли при самозаработке на машинах, где вязание начинается с концов пальцев (п. 8);

протяжки на лицевой стороне изделия от смены нитеводителей и вызванный этим перекос корпуса изделия (при вязании изделий переплетением кулирная гладь с чередованием цветных полос на машинах типа ПА);

пороки, исчезающие при надевании на руку (перекос, складки);

3, 4. (Исключены, Изм. № 2).

5. Заделку порока производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или переплетение с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из основовязаного полотна.

6. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе изделий не относится.

7. (Исключен, Изм. № 2).

8. Допускаются малозаметные заломы в изделиях 2-го сорта.

5. Сорт изделий следует определять просмотром изделий в расправлении виде.

Таблица 4

Наименование порока	Размер порока в паре изделий	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Незагнутый борт при вязании большого пальца, см, не более	Не допускается	0,5
2. Образование складок швом при вязании большого пальца и межпальцевых полосок, подгибке подолинки, не более	Не допускаются	2
3. Несовпадение швов, концов деталей подолинка, см, не более	0,1	0,3
4. (Исключен, Изм. № 2).		
5. Кривизна шва пришивки межпальцевых полосок и подшивки подолинки или напульсника заметная	Не допускается	Допускается
6. Деформация мыска при зашивке краяжек заметная		Не допускается
7. (Исключен, Изм. № 2).		

Примечание. В изделиях не учитывают:

несовпадение начала и конца отделочной строчки, рисунка не более 0,3 см; концы пряжи и нитей и концы цепочки краеобметочного шва с изнаночной стороны изделий;

«заход» при полном совпадении начала и конца шва.

Таблица 3

Несовпадение линейных размеров в подобранной паре изделий	Величина несовпадения линейных размеров в подобранной паре изделий, см, не более	
	1-го сорта	2-го сорта
1. По длине: общая напульсника пальцев	0,5 0,5 0,2	1,0 1,0 0,8
2. По ширине: общая напульсника пальцев	0,5 0,5 0,3	0,7 0,7 0,5

Приложения:

1. Для вязанных изделий 2-го сорта с подвалкой допускается несовпадение размеров в паре по общей длине 1,5 см, по общей ширине 1,0 см.

2. Несовпадение линейных размеров определяют в изделиях без натяжения.

6. Пороки внешнего вида (за исключением обрыва нити, отсутствия ворса) на закрытых частях и деталях изделий не учитывают.

К закрытым частям и деталям изделий относят подкладку и внутреннюю сторону перчаточных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.

Измерение порока производят металлической линейкой по ГОСТ 427-75 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502-89, с ценой деления 0,1 см.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. Пороки внешнего вида и производственно-швейные пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравниваются к аналогичным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазурина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.86 № 1542

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1165-75

Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который даны ссылки	Номер раздела, пункта
ГОСТ 15.007-88	2
ГОСТ 427-75	3
ГОСТ 7502-89	3

5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374

6. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г., апреле 1992 г. (ИУС 12-88, 7-92)

Редактор Т. П. Шашина

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 16.06.94 Подп. в печ. 11.07.94 Усл. п. л. 0,58 Усл. кр. отт. 0,58.
Ут-изд. л. 0,46. Тираж 343 экз. С. 7513

«Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Комплектный пер., 14.
Тип. «Московский печатник» Москва, Ленин пер., 6, Зак. 202