



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ И ШАРФЫ
ТРИКОТАЖНЫЕ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1164—86

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ И ШАРФЫ ТРИКОТАЖНЫЕ**

Определение сортности

ГОСТKnitted headwear and scarves.
Determination of grades**1164—86****ОКП 845000****Дата введения** 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на головные уборы и шарфы, кроеные из трикотажных полотен и вязаные (в том числе изделия ручного вязания), и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления, прикладным материалам должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия вороков внешнего вида в соответствии с таблицей.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1986
 © Издательство стандартов, 1994
 Переиздание с изменениями

| Наименование порока | Наименование изделия | Количество или размер порока не более, в изделии | |
|--|---|--|-------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 1. Утолщения и утончения заметные, см | Головные уборы и шарфы | 1,5 | Допускаются |
| 2. Оборванная элементарная нить, в общей сложности, см | То же | Не допускается | 10,0 |
| 3. Отсутствующая нить, в общей сложности, см | Шарфы из основовоязаного вертелочного полотна | То же | 3,0 |
| 4. Деформированные петли, в общей сложности, см | То же | > | 1,0 |
| 5. Заделка порока заметная, в общей сложности, см: под рисунок и переплетение | Шапки, шарфы, подшлемники с плосковязальных кругловязальных и оборотных машин | Не допускается | 1,0 |
| | Платки с плоско-вязальных и оборотных машин | 1,0 | 2,0 |
| | Шапки, шарфы с основовоязальных машин «рашель» | Не допускается | 2,0 |
| | Шарфы из основовоязаного вертелочного полотна | То же | 0,5 |
| поднятые петли (одной или двух) с закреплением, случаи | Головные уборы и шарфы | 1 | 2 |
| 6. Необразованный пettelный столбик | Шарфы из основовоязаного вертелочного полотна | 1 | 2 |
| 7. Сбитый рисунок, разнооттеночность, полосатость, неравномерный ворс, заметные | Головные уборы и шарфы | Не допускается | Допускается |
| 8. Полосы заметные, случаи | Головные уборы и шарфы (кроме шарфов из основовоязаного вертелочного полотна) | Не допускаются | Допускаются |
| | Шарфы из основовоязаного вертелочного полотна | 1 | 2 |

Продолжение

| Наименование порока | Наименование изделия | Количество или размер порока не более, в изделии | |
|--|---|--|-------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 9. Затяжки вразброс, см | Головные уборы и шарфы | 0,5 | 1,5 |
| 10. Пятна, в общей сложности, см | То же | Не допускаются | 0,5 |
| 11. Отличающаяся нить, в общей сложности, см | Головные уборы и шарфы (кроме подшлемников) | 0,6 | 1,0 |
| 12. Мушковатость, шиковатость, засоренность заметные | Подшлемники | 1,0 | 1,5 |
| 13. Ворсовая плюшина, в общей сложности, см | Головные уборы и шарфы | Не допускается | Допускается |
| | Головные уборы и шарфы | То же | 2,0 |

П р и м е ч а н и я:

- В изделиях не учитываются: неровнота петель, не влияющая на внешний вид, для изделий ручного вязания; несовпадение цветных полос (рисунка) при сшивке изделий размером до 0,5 см; отдельные прессовые петли; цветные точки от красителей в количестве до трех случаев (более трех случаев относят к пороку « пятно»); пороки, скрытые под помпоном, отворотом шапки.
- Пороки, представленные в пп. 3 и 5, допускаются на расстоянии от края (кистей) шарфов из основовязаного вертлужского полотна до: 30 см — для шарфов длиной более 120 см; 20 см — для шарфов меньшей длины.
- В платках на рисунчатой кайме допускается незахват одной нити при работе в два и более концов: для 1-го сорта — не более двух случаев; для 2-го сорта — не более пяти случаев.
- Смещение равпорта рисунка (сбитый рисунок) в изделиях без шва с кругловязальных машин допускается в соответствии с утвержденным образцом-эталоном.
- В изделиях не допускаются чернильные и ржавые пятна, дыры.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

- Изделия в расправленном виде без натяжения просматривают на столе: шапки и подшлемники — с лицевой стороны, платки и шарфы — с лицевой и изнаночной сторон.

Швы просматривают с лицевой и изнаночной сторон изделий.

5. В изделиях 1-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида, указанных в таблице для 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида, указанных в таблице для 2-го сорта.

При наличии в изделии более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти изделие переводят во 2-й сорт.

В общей сложности в изделиях 2-го сорта не должно быть более пяти пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. В комплектных изделиях сорт каждого изделия определяют отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта.

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.

Измерение пороков проводят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

В изделиях из полотна, обладающего свойством к образованию затяжек, допускается проводить измерение пороков сантиметровой лентой.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основным потребителем или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

7, 8. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

9, 10. **(Исключены, Изм. № 2).**

11. **(Исключен, Изм. № 1).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазурина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.86 № 1291

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1164-75

ПЕРИОДICНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта |
|---|-----------------------|
| ГОСТ 15.007-88 | 2 |
| 5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374 | |
| 6. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1988 г., августе 1992 г. (ИУС 12-88, 11-92). | |

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор А. С. Черноусова

Сдано в набор 16.06.91. Издл. в печ. № 07.91. Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,30. Тир. 320 экз. С-1516.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107070, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник» Москва, Ладин пер., 6. Зак. 201