

ГОСТ 337-84

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

# ЮФТЬ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****ЮФТЬ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ****Определение сорта**

Yuft upper leather.  
Grading

ОКП 86 2100

**ГОСТ****337-84**

Взамен

**ГОСТ 337-74**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4515 дата введения установлена**  
**с 01.01.86**

**Ограничение срока действия снято по протоколу № 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)**

1. Настоящий стандарт распространяется на юфть для верха обуви и устанавливает требования к определению сорта.

2. В зависимости от наличия полезной площади юфть относят к 1, 2, 3 и 4-му сортам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Сорт юфти	Полезная площадь, %
1	От 100 до 97 включ.
2	* 96,99 * 85 *
3	* 84,99 * 70 *
4	* 69,99 * 40 *

3. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343-84.

4. Определение и характеристика пороков — по ГОСТ 3123-78 и приложению.

5. На коже не допускаются:

общая садка;

подсад;

плесень;

жесткость, стяжка, отдушистость и налеты жирового и минерального происхождения, занимающие свыше 50 % площади кожи;

плохая обрезка краев и лап.

6. На коже не учитываются:

хорошо заросшие роговины, кнутовины, невываливающиеся свищи и оспины в разбросанном виде, находящиеся на расстоянии не менее 20 см друг от друга, которые при пробе на садку не дают трещин;

шероховатость лицевой поверхности, обнаруживаемую при испытании на садку в виде мелкой сетки на лицевой поверхности;

слабовыраженная воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

неотделанная бахтарма на пашинках;

незначительная стяжка на полах;



загрязнение бахтармы полимерами в виде полос от транспортера агрегата, кроме сандалевой юфти;

наличие краски, проникшей через поры, на бахтарме свиной юфти, кроме сандалевой.

7. На коже учитываются неизмеряемые пороки в соответствии с табл. 2 и измеряемые, не указанные в пп. 5 и 6.

Таблица 2

Наименование порока	Оценка, %
Местная садка лицевой поверхности:	
в одной точке	5
в двух точках	12
Заполистость	2

Измерение пороков — по ГОСТ 26343—84.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Справочное*

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОКА**

**плесень:** Порок производственного происхождения, характеризующийся поражением кожи с одной или двух сторон мицелием плесневых грибов, заметным невооруженным глазом.

Редактор *Т.Л. Шашана*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *В.С. Черная*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 03.07.2002. Подписано в печать 02.09.2002. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25.  
Тираж 80 экз. С 7136. Зак. 244.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов