



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1115—81

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ

Определение сортности

Knitted outerwear.
Determination of grade

ГОСТ

1115—81

ОКП 84 2000

Срок действия

с 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на верхние трикотажные изделия и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, прикладным материалам должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

1. 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. На изделия устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида полотна и производственно-швейных пороков в соответствии с табл. 1 и 2.

4. Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения.

5. В изделиях 1-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более четырех производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 2-го сорта.

При наличии в изделии пороков 1 и 2-го сортов изделие относится ко 2-му сорту, при этом в общей сложности в изделии 2-го сорта должно быть не более восьми пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Сортность комплектных изделий устанавливают по изде. по комплекта, низшего сорта.

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерение пороков производят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

В изделиях из полотна, обладающего свойством к образованию затяжек, допускается производить измерение пороков мягким сантиметром.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. При определении сортности все части и детали изделий подразделяют на открытые и закрытые. На закрытых частях и деталях пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки, предусмотренные табл. 1 и 2, не учитываются (за исключением утонения от обрыва нити, пряжи; штопки под отложными бортами и на верхних частях нижних половинок рукавов на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы; красильных, грязных и масляных пятен).

9. К закрытым частям и деталям изделий относят невидимые во время носки:

внутреннюю сторону отложного воротника, карманов, пояса (за исключением поясов, являющихся отдельными деталями), клапанов, манжет, напульсников, складок;

части изделий, закрытые накладными деталями и отделками; части полочек, закрытые бортом;

верхние части нижних половинок рукавов на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы;

изнаночную сторону изделий;

нижнюю часть блузок, предназначенных для носки с заправкой в юбку, на расстоянии от низа:

15 см - в блузках от 32 до 42-го размера,

20 см - в блузках 44-го размера и выше;

подкладку юбок, платьев, жакетов;

верхнюю часть рейтяз (до 15 см от верха - для детских до 56-го размера по обхвату груди включительно, 20 см от верха -

для детских свыше 56-го размера по обхвату груди, 30 см от верха — для взрослых изделий).

10. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

9, 10. (Измененная редакция, Изм. № 2).

11. (Исключен, Изм. № 2).

12. (Исключен, Изм. № 3).

Таблица 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
1. Утолщения и утонения заметные от первоначальной пряжи и нитей по линейной плотности, вработки узлов, см	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются более 0,5	Допускаются
2. Угольники от обрыва групповых элементарных волокон в общей сложности, см	То же	Пряжа и нити из химических волокон	Не допускаются	5,0
обрыва одной нити, в общей сложности, см	Основопаязаное петровязаное и набивное:	Пряжа и нити из всех видов волокон	То же	2,0 (в открытой части не допускаются)
одинарное				То же
обрыва одной нити, количество вставочных рядов	двойное		*	Трех
	Кулирное		*	
	двойное (жаккардового переплетения, связанные из пряжи и нитей в два конца и более)	То же	*	

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пружки и нитей	Количество вл. размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
отсутствие футерной или плюшевой нити, количество петельных рядов	Кулирное футерованное, плюшевое	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	Не допускаются	Одного
3. Восстановление петельной структуры: поднятые петли с закреплением замкнутые, случаи	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	То же	Четырех одиночных или групповых до трех петель 0,5 (% открытой части не допускается)
штопка, в общей сложности, см	Основовязаное (вертелочное)	То же	Не допускается	1,3
	Все виды полотен, кроме основовязаного (вертелочного)	Пряжа и нити из всех видов волокон, кроме хлопчатобумажной и полушерстяной Пряжа хлопчатобумажная и полушерстяная	То же »	1,5
4. Сброс петли, случаи разброс	Основовязаное (вертелочное); пестровязаное и набивное одноцветное	Пряжа и нити из всех видов волокон	»	Шести
	Основовязаное	Пряжа и нити из химических волокон	»	Трех
	Кулирное	Пряжа и нити из всех видов волокон	Одного	Двух
5. Затяжки размером до 0,5 см, случаи разброс	Все виды полотен	Пряжа шерстяная и в сочетании с химическими полокнами, пряжа и нити из химических волокон	0,5	3,0
6. Провязывание загрязненной, масляной или цветной нити, замкнутой, в общей сложности, см				

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид признаков	Количественный размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
7. Неравномерность ворса, оттенки (в том числе зебристость, неравномерно расположенная от неровности окраски пряжи и нитей по пettelным рядам и столбикам), муары, нарушение рисунка при вязании (в том числе провязывание петель не по рисунку в трикотаже с интарзией), заметные	Все виды полотен	Пряжа хлопчатобумажная и полушерстяная, и в сочетании с химическими волокнами	0,5	5,0
8. Полосы заметные от: останова машины, случай	Основовязанное, детали с коттоновых машин	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	Допускаются
уплотненных и разреженных пettelных столбиков	Все виды полотен	То же	То же	Одного
9. Пробивка заметная, в общей сложности, см	Кулирное платированное Кулирное футерованное	»	»	Допускаются
10. Заломы, ласы, складки от сгиба полотна заметные	Все виды полотен, кроме кулирного одинарного Кулирное одинарное	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами	»	5,0 Отдельные петли по одному ряду
		Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	
		Пряжа хлопчатобумажная в чистом виде и в смеси или в соче-	Не допускаются	Допускаются

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
11. Пятна, в общей сложности, см	Все виды полотен	таний с химическими нитями Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	1,0
12. Набор петель (прессы), в том числе увеличенные петли, количество петель	Все виды полотен, кроме деталей изделий с кото-ческими машинами	Пряжа и нити из всех видов волокон, кроме хлопчатобумажной пряжи в чистом виде и в составе смеси с химическими волокнами и нитями Хлопчатобумажная пряжа в чистом виде и в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	Трех петель	Одного петельного столбика
		Отдельные петли		То же
	Кулирное полотно одинарное (детали изделий с кото-ческими машинами)	Пряжа и нити из всех видов волокон	Трех	Шесть
13. Полоса от выключенной нити на изнаночной стороне, не видимая с лицевой стороны изделия, петельный столбик	Кулирное двойное	То же	Не допускается	Одного
14. Перекос латочной отделки (заработка) заметный	Кулоны и детали с кругловязальных и плосковязальных машин	»	То же	Допускается
15. Мушкивость, засоренность, заметные	Все виды полотен	»	»	То же
16. Пороки на бивки заметные: исправлена рисунка, весовладение фигур и сдвиг рисунка, мелкие инцидентные пятна и брызги	То же	»	»	»

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид признаков и видов	Количество или размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
зги, надежки (отпечатки рисунка) расплывы краски	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускается	Не допускается
17. Деформированные петли от нарушения натяжения нитей основы, в общей сложности, см	Основовязаное	То же	То же	1,0
18. Перекос полотна с ярко выраженным повторяющимся рисунком в полоску или каскаду, % от ширины изделия	Кулирное Основовязаное (рашельное и ращель-вертелочное) Основовязаное (вертелочное)	» » »	4 5 3	6 7 5

Примечания:

1. В изделиях не учитываются:
зебристость, равномерно расположенная по петельным рядам (по всему изделию) на полотне с многосистемных машин; обрывы уточной нити, не видимый с лицевой стороны (один случай по длине детали); смещение раппорта рисунка (битость рисунка) в изделиях без швов (с расположением на месте бокового шва); следы от клапана сушильно-шарильной машины (по боку изделия); складка от сгиба полотна, расположенная посередине рукавов; цветные точки от красителей в количестве до трех случаев (более трех случаев относят к пороку « пятна »); малозаметные пороки, не влияющие на внешний вид, указанные в подпунктах 1,3, 6-10, 14, 15, 16.

2. Штопку производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунком или неравномернос полотна с последующим закреплением нити, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из вертелочного полотна.

Сборочные петли должны быть подчтты и закреплены независимо от их расположения на изнаночной или лицевой стороне в изделиях из кулирного (одинарного и двойного) полотна.

Порок «Поднятые четки с закреплением», расположенный на изнаночной стороне изделия и не видимый с лицевой стороны, не учитывают.

3. (Исключено).

4. В изделиях не допускаются:
утонения от обрыва одной нити из основовязанного (одноцветного) и кулирного (одинарного) полотна; вакидах надевка;

дыры;

слы от наколки (проколы) на иглы сушильно-ширильной машины;
резко выраженные зебристость и набор петель, полнос отсутствие ворса (не-
прозоровка) независимо от стороны изделия;

черные, чернильные, красильные и ржавые пятна;

нарушение заработка, влияющее на внешний вид изделия.

5. В изделиях из всех видов полотен, кроме полотен с ярко выраженным
поперечным рисунком в полоску или клетку, определяется перекос в соответствии
с нормативно-технической документацией на полотно.

б. (Исключено).

7. Допускается разлитая плотность вязания в деталях одного изделия в
соответствии с нормативно-технической документацией на трикотажные полотна
(в пределах допускаемых отклонений по партии).

8. Сортность полотна в куликах и деталях определяют по совокупности по-
роков (в соответствии с настоящим стандартом), относенных к одному изделию.

9. Жесткость (пережог) полотна от нарушения режима термофиксации не
допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 2

Наименование изделия-производственного пороки	Размер порока, см, не более в изделии	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Разная длина: длинных рукавов, воржек в брюках, рэйтусах: детские (до 40-го размера включ.) подростковые и взрослые бортов: до 28-й размер включ. свыше 28-го размера боковых швов, вытачек, пройм в жи- летах коротких рукавов, воржек в шортах, напульсников, манжет, плечевых швов, концов воротника, накладных карманов, клапанов, рамок прорезных кар- манов и других мелких деталей	0,8 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5	1,0 2,0 1,0 1,5 1,5 1,0
2. Разная ширина: рукавов, воржек манжет, напульсников, накладных карманов, клапанов, рамок прорез- ных карманов, пояса, штаник и дру- гих аналогичных деталей	1,0 0,5	1,5 1,0
3. Несимметричность: вытачек, швов, складок и рельефов правой и левой сторон, карманов, клапанов, рамок прорезных карманов разное расстояние между петлями. детские (до 40-го размера включ.) подростковые и взрослые перекос воротника, отклонение за- стежки «молния», планки и переднего разреза от средней линии	1,0 0,5 1,0 0,5	1,5 1,0 1,5 1,0

Наименование швейно-производственного порока	Размер порока, см, не более, в изделии	
	1-го сорта	2-го сорта
4. Отклонение строчки от конструктивной линии: при подшивке верха и низа изделия при отстрочивании воротника, бейки, планки, застежки «молния», борта, рукавов, карманов, кокетки	0,5 0,2	1,0 0,3
5. Несовпадение полос рисунка заметнос: шов спички, полки, рукавов (на месте плечевого сгиба) прочие детали	Не допускается	Допускается
6. Несовпадение соединительных швов: при втачивании манжет, напульсников при втачивании: рукавов по шаговому шву в брюках и рейтузах	Не учитывается 0,5	Не учитывается до 1,0 Не учитывается до 1,5
7. Прохваты на лицевой стороне при подшивке изделий на машине двухниточного красобметочного шва: в изделиях, вырабатываемых из любого вида сырья, кроме шерстяной пряжи и ее сочетаний с химическими нитями, малозаметные до 0,3 см в изделиях, вырабатываемых из шерстяной пряжи и ее сочетаний с химическими нитями	Не учитывается	Не допускаются

Примечания:

1. Порок «явная прорубка» определяют по ГОСТ 26006-83.
2. Перекос воротника измеряют от плечевых швов или линии роглана полочки до края воротника.
3. В детских изделиях из чистошерстяной пряжи и ее сочетаний с химическими нитями допускаются прохваты в соответствии с ГОСТ 9374-77.
4. В изделиях не учитываются при подсчете общего количества пороков:
горочки, перечисленные в пунктах 1-6 размером до 0,5 см;
несовпадение сбоку при стачивании рукавов и боковых швов изделий с коттоновых машин;
изред длинее спинки до 2,5 см в изделиях с коттоновых машин;
несовпадение начала и конца плоского шва размером до 0,5 см;
разная ширинка краев и середины ластичной отделки (заработка) до 1,0 см.
5. В изделиях не допускаются:
прорубка;
образование складки швом;
пропуск шва, за исключением незахвата нижнего слоя полотна при подшивке изделий двухниточным красобметочным и однолиточным цепным потайными швами при пересечении продольных швов более пяти уколов
6. При несоответствии цвета швейных ниток и прикладных материалов, предусмотренных утвержденным образцом-эталоном, конфекционной картой и технической документацией на изделие, изделие относят ко 2-му сорту.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук (руководитель темы); Н. А. Мазурин; Г. Н. Антонова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.08.81 № 4032

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1115-73

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИДД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15017-88	2
ГОСТ 9371-77	3
ГОСТ 27705-83	3

5. Срок действия продлен до 01.01.93 Постановлением Госстандарта СССР от 10.07.87 № 3072

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [январь 1989 г.] с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1986 г., декабре 1987 г., августе 1988 г.
[ИУС 12-86, 3-88, 12-88]**

Редактор *Н. В. Бобкова*

Технический редактор *Э. В. Митров*

Корректор *Л. В. Сидорчук*

Сдано в наб. 19.06.89 Подп. в печ. 11.09.89 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр. отт. 0,80 уч. изд. л.
Бр. 4000 Цена 5 к

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123551, Москва, ГСП,
Новогиреевский зер., д. 3

Вельможская типография Издательства стандартов, ул. Баркюс и Гирюс, 39, здк. 1570.