



11616-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ КУНИЦ, КИДУСА
И ХАРЗЫ ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11616-79

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Беседин, К. С. Загородникова (руководитель темы), Т. В. Казакевич,
Н. И. Жильцова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1979 г. № 190

ШКУРКИ КУНИЦ, КИДУСА
И ХАРЗЫ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed skins of marten, kidus and charsa. Specifications

ГОСТ
11616—79Взамен
ГОСТ 11616—65

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1979 г. № 190 срок действия установлен

с 01.01. 1980 г.

до 01.01. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные шкурки мягкой и горской куницы, кидуса и харзы, предназначенные для изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки куниц, кидуса и харзы должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки мягкой куницы характеризуются пышным, мягким или слегка грубоватым волосяным покровом от темно-коричневого до песчано-желтого цвета. Горловое пятно светло-желтое, оранжевое или белое.

Шкурки горской куницы характеризуются более длинным и грубоватым волосяным покровом более светлой окраски, чем у шкурок мягкой куницы, иногда с примесью буроватых или желтоватых тонов. Горловое пятно белое.

Шкурки кидуса характеризуются пышным, шелковистым волосяным покровом от темно-коричневой до песчано-желтой окраски, с одним или более горловыми пятнами желтого цвета или без пятен.

Шкурки харзы характеризуются низким, грубоватым, прилегающим волосяным покровом. Окраска головы, огузка, хвоста и лап — черно-бурая; окраска шеи, передней части хребта и черева — желто-золотистая. Горловое пятно — белое.

1.3. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением меха головы, лап, хвоста и симметрично расправлены.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой и давать потяжку по всем направлениям.

1.5. Волосяной покров должен быть блестящим, прочесанным, очищенным от пыли, жира, опилок и других посторонних веществ.

1.6. Шкурки с разрывами, дырами, плешинаами и вытертым волосом должны быть вычищены без нарушения их симметричности. Вставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова. Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не вычищают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений, № 100, 120 трех сложений по ГОСТ 6309—73, без захвата волоса в шов, без пропусков, просечек и расправлены. Высота шва должна быть не более 1,0 мм, частота стежков — 25—30 на 5 см длины шва.

1.8. Физико-химические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Нормы
Массовая доля влаги в кожевой ткани, %, не более	14,0
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	55
РН водной вытяжки кожевой ткани, не менее	3,5

1.9. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки куниц подразделяют на группы мягкости в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Группа	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	куницы мягкой	куницы горячей
Первая	Пышный, густой, высокий, упругий	Рослый, густой, грубоватый
Вторая	Пышный, мягкий, шелковистый	Менее густой и мягче, чем в первой группе

1.10. Окраска волосяного покрова шкурок куниц должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок	
	куницы маткой	куницы горской
Темно-голубая	Темно-каштановая с голубым оттенком, пух серо-голубой у основания и светло-серый на концах	Темно-каштановый с голубым оттенком, пух светло-голубой
Голубая	Каштановая с голубым оттенком, пух серый	—
Темно-песчаная	Темно-песчаная с коричневым оттенком, пух серый у основания и светло-песчаный на концах	Каштановая с коричневым оттенком, пух серый у основания со светло-песчаным или коричневым оттенком на концах
Песчаная	Песчаная со светло-желтым оттенком, пух серый у основания и желтоватый на концах	—

1.11. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Сорт	Характеристика волосяного покрова
Первый	Полноволосый, с развитившимися остью и пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом, особенно на шейной части
Третий	Половолосый, с низкими остью и пухом

1.12. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы пороков в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы, общей длиной к длине шкурки	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 1,5 включ.	Св. 1,5 до 2,0 включ.

Продолжение табл. 5

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
2. Дыры, плешины, выпаренный волос общей площадью, %	Не допускаются	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 1,5 включ.	Св. 1,5 до 3,0 включ.
3. Обнажение волосистых луковиц, деформация волосистого покрова, битость ости общей площадью, %		До 5,0 включ.	Св. 5,0 до 10,0 включ.	Св. 10,0 до 15,0 включ.
4. Поредение волосистого покрова	Не допускается	Легкое поредение ости на боках или черве	Поредение ости и пуха на боках или черве	Перезрелый с поредевшей остью на боках, а у шкурок горской куницы и на шейной части; у шкурок мягкой куницы — потертость волосистого покрова на черве
5. Отсутствие частей шкурки	То же	Хвоста	Головы	Головы с шеей, вырезанное черво

Примечание. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который записываются эти пороки.

1.13. На шкурках не допускается более одного порока данной группы пороков. При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «третья» — более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух различных пороков группы пороков «третья», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая», или четырех различных пороков группы «вторая».

При совокупности одного порока высшей группы и одного порока низшей группы шкурки переводят в следующую низшую группу.

1.14. Оценку качества шкурок производят в соответствии со справочным приложением.

1.15. Художественно-эстетические показатели шкурок должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.

Таблица 6

Наименование показателя	Пределы оценки, баллы, для шкурок	
	с государственным Знаком качества	1 категория качества
Качество отделки волосяного покрова	16—14	16—13
Колористическое оформление волосяного покрова	10	10—9
Качество отделки кожевой ткани	14—12	14—10

1.16. Сумма балльной оценки шкурок, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должна быть не менее 38 баллов.

1.17. Шкурки, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должны соответствовать требованиям первого сорта группы пороков «первая» и «вторая». Не допускаются деформация, битость и поредение волосяного покрова, а также отсутствие хвоста.

По внешнему виду шкурки должны соответствовать утвержденному образцу, который должен храниться на предприятии-изготовителе.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение содержания влаги — по ГОСТ 938.1—67.

3.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

3.4. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по сортам:

первый — 1

второй — 2

третий — 3

по группам пороков:

первая — 1

вторая — 2

третья — 3

четвертая — 4

по группам мягкости:
(для шкурок куниц)
первая — 1
вторая — 2

по окраске:
(для шкурок куниц)
темно-голубая — 1
голубая — 2
темно-песчаная — 3
песчаная — 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ ШКУРОК В ПРОЦЕНТАХ

По сортам	По группам пороков	По группам мягкости
Первый — 100	Первая — 100	Первая — 100
Второй — 80	Вторая — 90	Вторая — 90
Третий — 50	Третья — 80	
	Четвертая — 55	

Примечания:

1. Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 4 настоящего стандарта, а также шкурки, пороки которых превышают нормы, установленные для группы «четвертая», должны иметь качественную оценку не более 25% от качества шкурок первого сорта группы пороков «первая».
2. Скидка за отсутствие одной лапы — 5%.

Редактор *Н. Е. Шестакова*

Технический редактор *В. Ю. Смирнова*

Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 31.01.78 Подл. в печ. 21.02.79 0,5 п. л. 0,35 уч.-изд. л. Тир 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лядки пер., 6. Зак. 123

Группа М21

Изменение № 1 ГОСТ 11616—79 Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные.
Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.84
№ 2110 срок введения установлен

с 01.12.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 89 1920.

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества».

(Продолжение см. стр. 244)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11616-79)

Пункт 1.7. Заменить ссылку: ГОСТ 6309-73 на ГОСТ 6309-80.

Пункт 1.8. Таблица 1. Графу «Наименование показателя» после слов «Массовая доля влаги в кожевой ткани» дополнить словами: «в момент отбора проб».

Пункт 1.14. Заменить слова: «со справочным» на «с обязательным».

Пункт 1.15. Таблица 6. Заменить слова: «с государственным Знаком качества» на «высшей категории качества».

Пункты 1.16, 1.17. Заменить слова: «которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества» на «высшей категории качества».

Пункт 3.2. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».

Приложение. Заменить слово: «Справочное» на «Обязательное».

(ИУС № 10 1984 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 11616—79 Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные.
Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 01.06.88 № 1582**

Дата введения 01.12.88

Вводная часть. Второй абзац исключить.

(Продолжение см. с. 282)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11616-79)

Пункт 1.7 исключить.

Пункты 1.15—1.17 исключить.

(ИУС № 9 1988 г.)