



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПРУТКИ ПРЕССОВАННЫЕ
ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18351—73

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**ПРУТКИ ПРЕССОВАННЫЕ
ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ**

Технические условия

Magnesium alloy
extruded rods.
Specifications

ОКП 18 2361

**ГОСТ
18351-73***

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 января 1973 г. № 120 срок введения установлен

с 01.01.74

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 07.07.83 № 2966
срок действия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на прутки круглого сечения, изготовленные горячим прессованием из магниевых сплавов марок MA1, MA2, MA2-1, MA2-1 п. ч., MA5, MA8, MA14 и MA15.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Диаметр прутков и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Размеры, мм

Номинальный диаметр прутка	Предельные отклонения прутков точности изготовления			Площадь попечерного сечения прутка, см ²	Теоретическая масса 1 м прутка, кг
	высокой	повышенной	нормальной		
5	-0,30	-0,48	-0,75	0,196	0,035
6				0,283	0,051
7				0,385	0,069
8				0,503	0,090
9	-0,36	-0,58	-0,90	0,636	0,115
10				0,785	0,141

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1978 г., июле 1983 г. (ИУС 6-78, 10-83).

Продолжение табл. I

Размеры, мм

Номинальный диаметр прутка	Пределные отклонения прутков точности изготовления			Площадь поперечного сечения прутка, см ²	Теоретическая масса 1 м прутка, кг
	высокой	повышенной	нормальной		
11				0,950	0,171
12				1,131	0,204
13				1,327	0,239
14	-0,43	-0,70	-1,10	1,539	0,277
15				1,767	0,318
16				2,011	0,362
17				2,270	0,409
18				2,545	0,458
19				2,835	0,510
20				3,142	0,565
21				3,464	0,623
22				3,801	0,684
24	-0,52	-0,84	-1,30	4,524	0,814
25				4,909	0,884
26				5,309	0,956
27				5,726	1,031
28				6,158	1,108
30				7,069	1,272
32				8,042	1,448
34				9,079	1,634
35				9,621	1,732
36				10,179	1,832
38				11,341	2,049
40	-0,62	-1,00	1,60	12,566	2,262
42				13,854	2,494
45				15,904	2,863
46				16,619	2,991
48				18,096	3,257
50				19,635	3,534
52				21,237	3,823
55				23,758	4,276
58				26,421	4,756
60				28,274	5,089
62	-0,74	-1,20	-1,90	30,191	5,434
65				33,183	5,973
70				38,485	6,927
75				44,179	7,952
80				50,265	9,048
85	—	-1,40	-2,20	56,745	10,214
90				63,617	11,451

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Номинальный диаметр прутка	Пределевые отклонения прутков точности изготовления			Площадь поперечного сечения прутка, см ²	Теоретическая масса 1 м прутка, кг
	высокой	повышенной	нормальной		
95				70,882	12,759
100				78,540	14,137
105	—	—1,40	—2,20	86,590	15,586
110				95,033	17,106
115				103,869	18,696
120				113,097	20,358
130				132,732	23,892
140				153,938	27,709
150	—	—	—2,50	176,715	31,809
160				201,062	36,191
170				226,980	40,856
180				254,469	45,804
190				283,529	51,035
200				314,159	56,549
210				346,361	62,345
220	—	—	—2,90	380,133	68,424
230				415,476	74,786
240				452,389	81,430
250				490,874	88,357
260				530,929	95,567
280	—	—	—3,30	615,752	110,835
300				706,858	127,234

Примечания:

1. Прутики диаметром 5—7 мм изготавливаются только из сплава марки МА5.
2. Теоретическая масса 1 м прутка вычислена при плотности, равной 1,80 г/см³, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.
3. Для вычисления приближенной теоретической массы других магниевых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами:

для сплава марки МА1	0,978
для сплава марки МА2	0,989
для сплава марки МА2—1	0,990
для сплава марки МА2—1 п. ч.	0,990
для сплава марки МА5	1,000
для сплава марки МА8	0,989
для сплава марки МА14	1,000
для сплава марки МА15	1,011

4. Теоретическая линейная плотность не является основанием для сдачи продукции.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 1.2. Овальность прутков не должна превышать предельных отклонений по диаметру.

1.3. По длине прутки изготавляются:

мерной и кратной мерной длины, с предельными отклонениями:

+10 мм — для прутков диаметром от 5 до 50 мм,

+15 мм — для прутков диаметром св. 50 » 120 мм,

+20 мм — для прутков диаметром » 120 » 300 мм,

немерной длины длиной:

от 1 до 6 м — при диаметре от 5 до 10 мм;

» 1 » 5 м — при диаметре св. 10 » 50 мм;

» 0,5 » 4 м — при диаметре » 50 » 150 мм;

» 0,5 » 3 м — при диаметре » 150 » 300 мм.

Косина реза не должна превышать 3°.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4. (Исключен, Изм. № 2).

Примеры условных обозначений:

Пруток из сплава марки МА5, закаленный (гомогенный), диаметром 50 мм, высокой точности изготовления (В), длиной 1500 мм:

Пруток МА5.Т4.50В×1500 ГОСТ 18351—73

То же, повышенной точности изготовления (П), длиной кратной (КД) 1000 мм:

Пруток МА5.Т4.50П×1000 КД ГОСТ 18351—73

То же, нормальной точности изготовления, немерной длины (НД):

Пруток МА5.Т4.50×НД ГОСТ 18351—73

Пруток из сплава марки МА8, без термической обработки, диаметром 50 мм, высокой точности изготовления, длиной кратной (КД) 1000 мм:

Пруток МА8.50В×1000 КД ГОСТ 18351—73.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Прутки изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, с химическим составом по ГОСТ 14957—76.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Прутки изготавливаются:

марки МА5 — в закаленном (гомогенном) состоянии — дополнительно к обозначению марки прибавляется индекс Т4 (МА5Т4);

марки МА14 — в искусственно состаренном состоянии — дополнительно к обозначению марки прибавляется индекс Т1 (МА14Т1);

марок МА1, МА2, МА2—1, МА2—1 п. ч., МА5, МА8 и МА15 — без термической обработки (горячепрессованные) — дополнительных обозначений не имеют.

2.3. Прутки из сплава марки МА5 в горячепрессованном состоянии изготавливаются из гомогенизированных слитков.

2.4. Механические свойства прутков при растяжении должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

* Таблица 2

Марка сплава	Диаметр прутков, мм	Состояние испытываемых образцов	Механические свойства при растяжении, не менее		
			Временное сопротивление σ_{B} , МПа (кгс/мм ²)	Предел текучести σ_{02} МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ , %
МА1	От 8 до 100	Без термической обработки	195(20,0)	—	2,0
	Св. 100 » 160		175(18,0)	—	2,0
	» 160 » 200		165(17,0)	—	2,0
МА2	От 8 до 100	Без термической обработки	245(25,0)	125(13,0)	6,0
	Св. 100 » 160		245(25,0)	125(13,0)	5,0
	» 160 » 200		215(22,0)	—	5,0
МА2—1	От 8 до 10	Без термической обработки	255(26,0)	145(15,0)	8,0
	Св. 100 » 160		255(26,0)	145(15,0)	8,0
	» 160 » 200		245(25,0)	—	5,0
МА5	От 5,0 до 100	Закаленное (T4)	295(30,0)	185(19,0)	6,0
	Св. 100 » 160		275(28,0)	175(18,0)	5,0
	» 160 » 200		265(27,0)	—	4,0
МА8	От 5,0 до 100	Без термической обработки	295(30,0)	185(19,0)	6,0
	Св. 100 » 160		275(28,0)	175(18,0)	5,0
	» 160 » 200		265(27,0)	—	4,0
МА14	От 8,0 до 50	Без термической обработки	215(22,0)	—	4,0
	Св. 50 » 100		205(21,0)	—	3,0
	» 100 » 160		195(20,0)	—	2,0
	» 160 » 200		175(18,0)	—	1,0
МА15	От 8,0 до 100	Искусственное состаренное	315(32,0)	245(25,0)	6,0
	Св. 100 » 160		305(31,0)	235(24,0)	6,0
	» 160 » 200		265(27,0)	175(18,0)	4,0
МА15	От 8,0 до 50	Без термической обработки	275(28,0)	215(22,0)	6,0
	Св. 50 » 100		295(30,0)	235(24,0)	6,0
	» 100 » 160		285(29,0)	215(22,0)	5,0
	» 160 » 200		275(28,0)	—	5,0

Примечание. (Исключено, Изм. № 2).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.5. Поверхность прутков должна быть подвергнута антакоррозионной обработке (оксидированию) по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.6. Поверхность прутков должна быть без трещин, плен, пятен коррозионного происхождения, различного рода зарессовок и светлых концентрических колец, указывающих на наличие внутренних надрывов.

Пп. 2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. На поверхности прутков не допускаются забоины, задиры, вмятины, пузьри, раковины, царапины и риски, если они выводят прутки за предельные отклонения по диаметру и не удаляются контрольной зачисткой.

Допускается поверхность рябизна глубиной не более 0,1 мм — для прутков диаметром до 160 мм и не более 0,3 мм — для прутков диаметром св. 160 мм.

2.8. До оксидирования поверхности допускается местная пологая зачистка прутков на глубину не более половины минусового допуска на диаметр прутка с последующей обработкой шлифовальной шкуркой по ГОСТ 6456—82 или ГОСТ 5009—82.

2.9. Макроструктура прутков, выявляемая на поперечных макротемплатах, должна быть плотной и не иметь трещин, надрывов, ликвационных скоплений и утяжин.

2.10. В макроструктуре допускаются:

незначительные поверхностные отслоения на глубину, не более:

0,4 мм — для прутков диаметром до 50 мм,
1,0 мм — для прутков диаметром св. 50 » 100 мм,
2,0 мм — для прутков диаметром » 100 » 160 мм,
3,0 мм — для прутков диаметром » 160 » 300 мм;

наличие неметаллических включений и окисных плен в виде точек площадью не более 1 мм² или в виде тонких штрихов протяженностью не более 3 мм, если количество их не превышает:

2 шт. — для прутков диаметром до 50 мм,
3 шт. — для прутков диаметром св. 50 » 100 мм,
5 шт. — для прутков диаметром св. 100 » 160 мм,
7 шт. — для прутков диаметром св. 160 » 300 мм;

точечные интерметаллиды размером 0,4—0,5 мм в количестве не более 5 шт. а также разрозненные включения их в виде единичных мелких точек на прутках диаметром св. 20 до 300 мм.

2.11. Прутки должны быть ровно обрезаны с торцов и не должны иметь заусенцев.

2.12. Прутки должны быть выправлены.

Местная кривизна прутков на 1 м не должна превышать:

3 мм — для прутков диаметром до 100 мм;

6 мм — для прутков диаметром св. 100 до 160 мм;

20 мм — для прутков диаметром » 160 » 300 мм.

Общая кривизна прутков не должна превышать произведения местной кривизны на 1 м на всю длину прутка.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Прутки принимают партиями. Партия должна состоять из прутков одной марки сплава, одной плавки, одного размера, одной точности изготовления, одного состояния металла и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование потребителя;

марку сплава и состояние металла;

размер и точность изготовления прутков;

результаты испытаний (для механических свойств указывают только максимальные и минимальные значения);

номер партии;

массу нетто партии;

дату отгрузки;

обозначение настоящего стандарта.

По требованию потребителя прилагаются протоколы механических испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Состояние поверхности проверяют на каждом прутке. Изготовитель проверяет состояние поверхности перед оксидированием и после оксидирования (с целью проверки сплошности оксидной пленки).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3. Проверке размеров и кривизны подвергают каждый пруток.

3.4. Проверке механических свойств подвергают 10% прутков партии, но не менее двух прутков.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.5. Проверку предела текучести проводят по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.6. Для проверки макроструктуры от каждой партии прутков диаметром более 20 мм отбирают не менее 10% прутков, но не менее двух прутков.

Прутки диаметром менее 20 мм проверке макроструктуры не подвергаются.

3.7. Для определения химического состава отбирают два прутка от партии.

Допускается изготовителю определять химический состав магниевых сплавов на каждой плавке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Допускается проводить поштучный контроль прутков.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.9. (Исключен, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Осмотр прутков должен производиться без применения оптических приборов.

4.2. Измерение диаметра прутков производят измерительным инструментом, обеспечивающим заданную точность измерения.

4.2а. Для проверки механических свойств от каждого проверяемого прутка с выходного конца в продольном направлении вырезают один образец.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.3. Образцы для испытаний механических свойств отбирают: при диаметре прутков до 30 мм — из центра сечения прутка;

при диаметре прутков св. 30 до 300 мм — из половины сечения прутка;

при этом центр образца должен находиться на расстоянии $\frac{1}{2}$ радиуса прутка.

4.4. Испытание на растяжение проводят — по ГОСТ 1497—84.

Расчетную длину образца (l_0) в миллиметрах вычисляют по формуле:

$$l_0 = 5d_0, \text{ где } d_0 \text{ — расчетный диаметр прутка, мм.}$$

4.5. Определение химического состава магниевых сплавов проводят по ГОСТ 3240.0-76 — ГОСТ 3240.21-76 или ГОСТ 7728—79.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Макроструктуру прутков проверяют на поперечном макротемплете, вырезанном с утяжинного конца проверяемого прутка. При наличии утяжин или отслоения на проверяемых прутках (при условии соответствия макроструктуры остальным требованиям) они должны быть полностью удалены, при этом все остальные прутки партии отрезают на величину наибольшего распространения утяжин.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. На принятых прутках, диаметром более 20 мм ставят клеймо отдела технического контроля предприятия-изготовителя, а также клеймо с указанием марки сплава, состояния металла и номера партии.

На прутках диаметром до 20 мм ставят клеймо отдела технического контроля предприятия-изготовителя, а марку сплава, состояние металла и номер партии указывают на бирке, привязанной к связке прутков.

На прутках диаметром до 30 мм клеймо ставят на боковой поверхности на расстоянии не более 20 мм от торца, а на прутках диаметром более 30 мм клеймо ставят на переднем конце прутка (торце).

5.2. На прутках, от которых отбирались образцы для механических испытаний, ставят порядковый номер.

5.3. Консервация, упаковка, маркировка транспортной тары и транспортирование — по ГОСТ 9.016—74.

По соглашению изготовителя с потребителем прутки диаметром более 50 мм допускается транспортировать без смазки и упаковки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.4—5.13. (Исключены, Изм. № 1, 2).

Изменение № 3 ГОСТ 18351—73 Прутки прессованные из магниевых сплавов.
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 06.06.88 № 1636

Дата введения 01.11.88

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на прессованные прутки круглого сечения из магниевых сплавов, предназначенные для нужд народного хозяйства и для экспорта».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а:

«1.1а. Прутки подразделяют:

- по точности изготовления;
- нормальной точности (без обозначения);
- повышенной точности — П;
- высокой точности — В;
- по состоянию материала:
- без термической обработки (горячепрессованные);
- закаленные (гомогенные) — Т4;
- искусственно состаренные — Т1».

Пункт 1.1. Таблицу 1 (кроме примечания) изложить в новой редакции (см. с. 78).

примечания 1, 4 исключить.

Пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. Прутки изготавливают длиной:

от 1 до 6 м — при диаметре до 10 мм;

от 1 до 5 м — при диаметре св. 10 до 50 мм;

от 0,5 до 4 м — при диаметре св. 50 до 150 мм;

от 0,5 до 3 м — при диаметре св. 150 до 300 мм.

Прутки изготавливают в отрезках немерной, мерной или кратной мерной длины».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3а: «1.3а. Предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

—10 мм — для прутков диаметром от 5 до 50 мм;

—15 мм — для прутков диаметром св. 50 до 120 мм;

—20 мм — для прутков диаметром св. 120 до 300 мм».

Примеры условных обозначений изложить в новой редакции:

«Примеры условных обозначений:

Пруток из сплава марки МА5, закаленный (гомогенный), диаметром 50 мм, нормальной точности изготовления, длиной 1500 мм:

Пруток МА5. Т4.50×1500 ГОСТ 18351—73

То же, повышенной точности изготовления (П), длиной кратной (КД) 1000 мм:

Пруток МА5. Т4. 50П×1000 КД ГОСТ 18351—73

То же, нормальной точности изготовления, немерной длины:

Пруток МА5. Т4. 50 ГОСТ 18351—73».

Пункт 2.4. Таблица 2. Графа «Диаметр прутков, мм». Заменить диаметр: 200 на 300 (8 раз).

Пункт 2.5. Исключить слова: «утвержденной в установленном порядке».

Пункт 2.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «На поверхности прутков допускаются: забоины, задиры, вмятины, пузьри, раковины, царапины и риски, если глубина их залегания не выводит пруток за предельные отклонения по диаметру и удаляются контрольной зачисткой».

Пункт 2.11 дополнить абзацем: «Косина реза не должна выводить мерный или кратный мерному прутку за пределы минимальной длины и не должна превышать 3°».

(Продолжение см. с. 78)

Размеры, мм

Номинальный диаметр прутка, мм	Пределы отклонения по диаметру прутка, мм			Площадь поперечного сечения прутка, мм ²			Теоретическая масса 1 м прутка, кг		
	высокой точности	п повышенной точности	нормальной точности	высокой точности	п повышенной точности	нормальной точности	высокой точности	п повышенной точности	нормальной точности
5	-0,30	-0,45	-0,72	0,019	0,179	0,160	0,033	0,032	0,030
6	-0,36	-0,54	-0,87	0,037	0,355	0,338	0,066	0,064	0,061
7	-0,43	-0,65	-1,05	0,048	0,469	0,449	0,086	0,084	0,081
8	-0,49	-0,62	-0,87	0,061	0,598	0,575	0,110	0,108	0,104
9	-0,55	-0,70	-1,10	0,076	0,742	0,717	0,136	0,134	0,129
10	-0,61	-0,77	-1,33	-	-	-	-	-	-
11	-0,65	-0,82	-1,48	0,091	0,893	0,860	0,165	0,161	0,155
12	-0,69	-0,87	-1,53	0,109	1,069	1,032	0,196	0,192	0,186
13	-0,73	-0,92	-1,58	0,128	1,260	1,220	0,231	0,227	0,220
14	-0,77	-0,97	-1,63	0,149	1,466	1,424	0,269	0,264	0,256
15	-0,81	-1,02	-1,68	0,172	1,688	1,643	0,309	0,304	0,296
16	-0,85	-1,07	-1,73	0,196	1,926	1,878	0,352	0,347	0,338
17	-0,89	-1,12	-1,78	0,221	2,180	2,128	0,398	0,392	0,383
18	-0,93	-1,17	-1,83	0,248	2,449	2,394	0,447	0,441	0,431
19	-0,97	-1,22	-1,88	0,276	2,715	2,646	0,496	0,489	0,476
20	-0,52	-0,78	-1,26	0,306	3,015	2,942	0,551	0,543	0,530
21	-0,57	-0,83	-1,31	0,338	3,330	3,253	0,608	0,599	0,586
22	-0,62	-0,88	-1,37	0,371	3,661	3,580	0,668	0,659	0,645
23	-0,67	-0,93	-1,43	0,404	4,070	4,282	0,797	0,787	0,771
24	-0,72	-0,98	-1,48	0,443	4,370	4,282	0,797	0,787	0,771
25	-0,77	-1,03	-1,53	0,481	4,748	4,656	0,865	0,855	0,838
26	-0,82	-1,08	-1,58	0,520	5,142	5,046	0,937	0,926	0,908
27	-0,87	-1,13	-1,63	0,562	5,551	5,452	1,011	0,999	0,981
28	-0,92	-1,18	-1,68	0,604	5,977	5,874	1,083	1,076	1,057
30	-0,95	-1,21	-1,71	0,645	6,811	6,633	1,151	1,127	1,107

(Продолжение см. с. 79)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18351—73)

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Номинальный диаметр прутка, мм	Предельное отклонение по длине прутка, мм		Пределы погрешности сочленения прутка, см ²		Теоретический масса 1 м прутка, кг	
	высокой точности	повышенной точности	нормальной точности	износстойкой прочности	нормальной точности	высокой точности
32	- 0,62	- 0,93	- 1,50	0,789	7,797	7,656
34				0,891	8,817	8,668
35				0,945	9,351	9,197
36				1,000	9,900	9,742
38				1,116	11,046	10,879
40				1,237	12,254	12,078
42				1,365	13,525	13,340
45				1,569	15,550	15,351
46				1,640	16,256	16,053
48				1,786	17,715	17,503
50				1,939	19,237	19,016
52	- 0,74	- 1,11	- 1,80	2,094	20,749	20,472
55				2,344	23,240	22,946
58				2,609	25,871	25,562
60				2,793	27,704	27,384
65				3,281	32,561	32,213
70				3,808	37,809	37,435
75				4,374	43,450	43,048
80				4,980	49,482	49,053
85					55,649	55,253
90					62,450	62,031
95					69,643	69,201
100					77,228	76,762
105					85,206	81,716

(Продолжение табл. с. 80)

Размеры, мм

Номинальный диаметр прутка, мм	Пределы отклонения по диаметру прутка, мм		Площадь поперечного сечения прутка, см ²		Теоретическая масса 1 м прутка, кг	
	высокой точности	повышенной точности	высокой точности	повышенной точности	нормальной точности	повышенной точности
110	—	-1,50	-2,10	—	93,575 102,336 111,489	93,228 101,799 110,929
115	—	—	—	—	130,061	16,844 18,421 20,068
120	—	—	—	—	151,041	16,781 18,324 19,967
130	—	—	—	—	173,589	—
140	—	—	—	—	197,705	—
150	—	—	—	—	223,389	—
160	—	—	—	—	250,640	—
170	—	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	—	—
190	—	—	—	—	278,721	—
200	—	—	—	—	309,069	—
210	—	—	—	—	340,986	—
220	—	—	—	—	374,471	—
230	—	—	—	—	409,523	—
240	—	—	—	—	446,144	—
250	—	—	—	—	484,333	—
260	—	—	—	—	523,279	—
280	—	—	—	—	607,433	—
300	—	—	—	—	697,860	—

(Продолжение см. с. 81)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18351-73)

Пункт 4.2 изложить в новой редакции; дополнить пунктом — 4.2.1:

«4.2. Измерение диаметра прутков проводят микрометром по ГОСТ 6507—78 или ГОСТ 4381—87, штангенциркулем по ГОСТ 166—80 или другим инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерения.

4.2.1. Кривизну прутков проверяют следующим способом: пруток помещают на контрольную плиту по нормативно-технической документации. К проверяемому прутку прикладывают измерительную металлическую линейку, длиной 1 м по ГОСТ 427—75 и с помощью щупов по ГОСТ 882—75 измеряют максимальное расстояние между линейкой и прутком по ГОСТ 26877—86.

Допускается применять другие методы и измерительные инструменты, обеспечивающие необходимую точность».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.

Пункт 5.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Временная противокоррозионная защита, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 9.016—74».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.3.1, 5.3.2: «5.3.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с дополнительными надписями:

наименование полуфабриката, марка сплава,

составление материала,

размеры прутков,

номера партии.

5.3.2. Маркировку прутков, предназначенных для экспорта, проводят в соответствии с заказом-нарядом внешнеторгового объединения».