

16977-71



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 16977-71

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Технические условия

Medical elastic bandage.
SpecificationsГОСТ
16977-71*Взамен
ОСТ 38815

ОКП 81 5821

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1971 г. № 958 срок введения установлен

с 01.01.72

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.86 № 1765 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на эластичные медицинские бинты, вырабатываемые из суповой или крашеной хлопчатобумажной пряжи, латексной нити, об纠缠ленной хлопчатобумажной пряжей, и предназначенные для медицинских целей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Эластичные бинты по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Перечислены (апрель 1987 г.) с Изменениями № 2, 3, 4, утвержденными в феврале 1974 г., июле 1981 г., июне 1986 г. (ИУС 3-74, 10-81, 9-86).

© Издательство стандартов, 1987

Номер параметра	Наименова- ние едини- цы измере- ния	Данные	Ши- рина, мм	Число пазов	Линейная плотность (толщина) нитей		Утка —	Утка —	Утка —
					основы по всей ширине	основы			
1	Эластич- ный	3,0±0,1	100±5	50	Размером 50×200	182	—	12±3	18,5×2
2	Эластич- ный (обе- стечный)	3,0±0,1	50±2	50	Размером 50×200	92	—	12±3	18,5×2
3	Бинт эла- стичный медицин- ский	3,5±0,1	80±4 170	20	200	120	31	24—2	18,5×2
4	Бинт эла- стичный ме- дицинский	3,5±0,1	80±4 170	20	200	120	31	24—2	25×2
5	Бинт эла- стичный ме- дицинский	3,5±0,1	80±4 170	20	200	120	31	24—2	18,5×2
6	Бинт эла- стичный ме- дицинский	3,5±0,1	80±4 170	15	200	96	25	24—2	25×2
7	Бинт эла- стичный ме- дицинский	3,5±0,1	80±4 170	15	200	96	25	24—2	18,5×2
8	Бинт эла- стичный ме- дицинский	3,5±0,12	100±5 170	20	200	144	37	22—2	25×2

Modelazione

Номер опыта	Направление изменения и признака	Признак изменения и признака	Номер помеси	Число птиц		Линейная плотность (головных щитков)		Утка	Птица холмистой- Макинской расы	Утка			
				основные		основные							
				утка на 10 м ²	утка на 10 м ²	утка на 10 м ²	утка на 10 м ²						
9	Бинт эластичный макинский	3,0±0,12 100±5 170	20	200	144	37	22—2	18,5×2	0,3 (пряжа х/6 25)	18,5×2×2	42±4		
10	Бинт эластичный макинский	3,0±0,12 100±5 170	15	200	120	31	22—2	18,5×2	0,3 (пряжа х/6 25)	18,5×2×2	40±4		
11	Бинт эластичный макинский	3,0±0,12 100±5 170	15	200	120	31	22—2	25×2	0,3 (пряжа х/6 25)	25×2×2	51±5		
12	Бинт эластичный макинский	2,5±0,12 120±5 170	20	200	172	44	22—2	18,5×2	0,3 (пряжа х/6 25)	18,5×2×2	50±5		
13	Бинт эластичный макинский	2,5±0,12 120±5 170	20	200	172	44	22—2	25×2	0,3 (пряжа х/6 25)	25×2×2	60±5		
14	Бинт эластичный макинский	2,5±0,12 120±5 170	15	200	144	37	22—2	25×2	0,3 (пряжа х/6 25)	25×2×2	56±6		
15	Бинт эластичный макинский	2,5±0,12 120±5 170	15	200	144	37	22—2	18,5×2	0,3 (пряжа х/6 25)	18,5×2×2	45±5		

При мечани с. Допускается для заправок 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 применять в утке хлопчатобумажную пряжу

(Измененная редакция, Изд. № 4).

Выработка бинтов нового ассортимента, не предусмотренного настоящим стандартом, допускается по утвержденным в установленном порядке техническим условиям в течение срока не более двух лет.

Качество этих бинтов должно быть не ниже качества бинтов, указанных в настоящем стандарте.

Бинты нового ассортимента, принятые по предложению организаций-изготовителей и организаций-потребителей к дальнейшему производству, должны быть включены в установленном порядке в настоящий стандарт.

1.2. Пряжа, применяемая для выработки бинтов, должна соответствовать требованиям ГОСТ 1119—80, ГОСТ 6904—83 и другой нормативно-технической документации.

Латексная нить должна быть обкрученена хлопчатобумажной пряжей.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

1.3. Заправка нити правой и левой крутки производится поочередно.

1.4. Бинты по внешнему виду должны соответствовать эталонам, утвержденным в установленном порядке. Утвержденные эталоны должны храниться в организациях, утвердивших их. При утверждении эталонов должны быть указаны срок и условия их хранения.

1.5. При оценке качества на 3 м бинта допускается не более двух дефектов, в том числе:

один продольный (близны в одну нить или утолщенные нити основы не более 2-кратной толщины нити) в общей сложности не более 20 см

и один поперечный по всей ширине бинта (утолщенные нити утка не более 2-кратной толщины нити или забоины и недосеки не более 2 мм).

Допускается кривизна эластичного бинта с латексной нитью не более 3 см на длину 100 см.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.6. Бинты, не содержащие латексную нить, подлежат отделке (отварке) в соответствии с действующей документацией, утвержденной Министерством легкой промышленности СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 16218.0—82.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2а. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2а.1. Отбор проб — по ГОСТ 16218.0—82 со следующим изменением:

для лабораторных испытаний от каждой партии отбирается 10% бинтов.

2а.2. Определение линейных размеров — по ГОСТ 16218.1—82.

2а.3. Определение линейной плотности — по ГОСТ 16218.2—82.

2а.4. Определение плотности — по ГОСТ 16218.4—82.

2а.5. Определение растяжимости — по ГОСТ 20227—74 со следующим дополнением:

для эластичных бинтов с латексной нитью предварительная нагрузка 0,5 Н, размер элементарной пробы 50×200 мм, высота рабочего пространства 50 мм.

2а.6. Определение разрывной нагрузки и удлинения при растяжении — по ГОСТ 3813—72 со следующим дополнением:

для эластичных бинтов с латексной нитью предварительная нагрузка 0,5 Н, размер элементарной пробы 50×200 мм, высота рабочего пространства 50 мм.

2а.7. Определение кривизны (величина прогиба кромки) — бинт, не вытягивая, раскладывают на поверхности стола так, чтобы не было складок, прикладывают к нему металлическую линейку по ГОСТ 472—75 и производят по одному измерению в месте наибольшего отклонения бинта от прямой линии. За показатель кривизны принимают среднее арифметическое результатов трех испытаний.

Разд. 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 4).

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Бинт скатывают и оберывают этикеткой с указанием:

а) наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

б) наименования бинта;

в) артикула;

г) номера контролера;

д) даты изготовления;

е) цены;

ж) способа применения;

з) способа стирки;

и) наименования организации-потребителя;

к) обозначения настоящего стандарта.

3.2. Обернутые в этикетку бинты шириной 80, 100, 120 мм по одному, а шириной 50 мм — по два заворачивают в целлофан по ГОСТ 7730—74. На торцовые стороны бинта без латексной нити наклеивают этикетки с указанием предприятия-изготовителя.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3.3. Упакованные бинты укладывают в коробки из картона по ГОСТ 7933—75.

Бинты шириной 80, 100, 120 мм укладывают в коробку по 18 штук, а шириной 50 мм — по 36 штук.

Допускается упаковывание бинта в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82.

Допускается упаковывание бинта в индивидуальной упаковке в коробки по 12 шт. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изменять вид упаковывания и упаковочных материалов.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

3.4. На каждую коробку наклеивают этикетку с указанием:

а) наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

б) наименования бинта;

в) количества бинтов;

г) цены;

д) артикула;

е) номера контролера;

ж) даты изготовления;

з) обозначения настоящего стандарта.

3.5. Каждые две коробки перевязывают крестообразно.

3.6. Упаковку, маркировку при транспортировании, а также хранение производят по ГОСТ 7000—80 с дополнением: транспортирование бинтов в упакованном виде производят в закрытых автомашинах.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие эластичных бинтов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения эластичных бинтов — 1 год.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

Редактор Л. Д. Курочкина

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор В. И. Варенцова

Сдано в наб. 10.03.87 Подп. к печ. 02.07.87 0,5 усл. л. л. 0,5 усл. кр.-отт. № 39 уч.-изд. л. Цена 3 коп.

Сдано в наб. 10.03.87 Подп. к печ. 02.07.87 0,5 усл. л. л. 0,5 усл. кр.-отт. № 39 уч.-изд. л. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лэлин пер., 6. Зак. 348