



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ЛИСИЦЫ КРАСНОЙ,
ЛИСИЦЫ-КРЕСТОВКИ,
ЛИСИЦЫ-СИВОДУШКИ И КОРСАКА
ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 14781—69

Издание официальное



ШКУРКИ ЛИСИЦЫ КРАСНОЙ, ЛИСИЦЫ-
КРЕСТОВКИ, ЛИСИЦЫ-СИВОДУШКИ И КОРСАКА
ВЫДЕЛАННЫЕ
Технические условия

Skins of red fox, crossfox and kittfox dressed
Specifications.

ГОСТ
14781-69*

Взамен
ГОСТ 7305-54
и ГОСТ 6804-53

ОКП 89 1750

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 27 июня 1969 г. № 736 срок введения установлен с 01.07.70

Постановлением Госстандарта от 25.06.87 № 2529
срок действия продлен

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шкурки лисицы красной и корсака выделанные нестриженые, стриженые и стриженые с особой обработкой волосяного покрова, некрашеные икрашеные, на шкурки лисиц-крестовки и сиводушки выделанные некрашеные.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Нестриженые шкурки должны быть выделаны трубкой или пластом с сохранением головы, лап и хвоста. На шкурках лисицы красной первой и второй групп, шкурках лисиц крестовки и сиводушки должны быть сохранены уши, когти и носик.

Стриженые шкурки лисицы красной и корсака должны быть выделаны пластом и симметрично расправлены по всей площади. Голова, лапы и хвост должны быть удалены.

1.3. Кожевая ткань должна быть чистой, мягкой, с потяжкой по всей площади.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (март 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1979 г., сентябре 1982 г., июне 1987 г. (ИУС 5-79, 1-83, 10-87)

© Издательство стандартов, 1988

1.4. Волосяной покров должен быть чистым, хорошо прочесанным, рассыпчатым; у крашеных шкурок — равномерно окрашенным или с наводкой по хребту и соответствовать согласованным образцам.

Волосяной покров стриженых шкурок должен быть ровно подстрижен по всей площади высотой 14—20 мм. На шкурках с особой обработкой волосяной покров должен быть блестящим, хорошо проглаженным по всей площади.

1.5. Разрывы, дыры, плешины и вытертые места должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки. Шкурки, направляемые на промышленную переработку, могут быть не вычищены, но разрывы должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 60, 80 трех—шести сложений по ГОСТ 6309—80, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек, с частотой стежков не менее 25 на 5 см длины шва. Швы должны быть хорошо расправлены и высота их не должна превышать 1 мм.

1.7. Физико-механические и химические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб в %, не более	14,0
Температура сваривания кожевой ткани в °С, не ниже	65
pH водной вытяжки кожевой ткани	3,5—7
Массовая доля жировых веществ в пересчете на абсолютно сухое вещество в %, не более:	
в кожевой ткани	20,0
в волосяном покрове	3,0
Нагрузка при разрыве целой шкурки, Н (кгс), не менее	68,6 (7,0)
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3,0
в другие цвета	4,0
Светостойкость окраски волосяного покрова крашеных шкурок, баллы:	
в черный цвет	6
в другие цвета	5

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. В зависимости от качества волосяного покрова нестриженые шкурки красной лисицы подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Группа	Характеристики волосистого покрова шакуров			Нейтрализм	Окраска черева
	Пышность	Мягкость	Окраска хребта		
Первая	Особо пышный	Особо или слегка упругий	Огненно-красная, красная	Темно-красная, красная	
	Пышный	Шелковистый	Красная, светло-красная, се- ровато-красная	Красная, светло-крас- ная, возможно, наль- че темного пятна или серебристой полосы	
Вторая	Менее пышный	Шелковистый, мягкий или слегка упругий	Красная, светло-красная, алая, светло-злая	Красная, светло-крас- ная, глянцевая, бело- ватая	
	Средней пышно- сти и высоты во- лоса	Менее шелковистый и мягкий или упругий ме- нее мягкий	Красная, светло-красная, алая, светло-злая, золотистая	Красная, светло-крас- ная, глянцевая, бело- ватая	
Третья	Мало пышный	Упругий или грубоа- тый	Красная, светло-красная, бу- ро-красная, злая, серая, же- лтая	Красно-серая, серова- тая, глянцевая, бело- ватая	
	Низкий	Грубоватый или гру- бый	Серая, светло-серая, светло- желтая	Серая, глянцевая	
Четвертая	Средней пышно- сти и высоты во- лоса	Мягкий	Красная, светло-красная, бу- ро-красная, злая, серая, же- лтая	Красно-серая, серова- тая, глянцевая, бело- ватая	
	Низкий	Грубоватый или гру- бый	Серая, светло-серая, светло- желтая	Серая, глянцевая	
Пятая	Средней пышно- сти и высоты во- лоса	Мягкий	Красная, светло-красная, бу- ро-красная, злая, серая, же- лтая	Красно-серая, серова- тая, глянцевая, бело- ватая	
	Низкий	Грубоватый или гру- бый	Серая, светло-серая, светло- желтая	Серая, глянцевая	
Шестая	Средней пышно- сти и высоты во- лоса	Мягкий	Красная, светло-красная, бу- ро-красная, злая, серая, же- лтая	Красно-серая, серова- тая, глянцевая, бело- ватая	
	Низкий	Грубоватый или гру- бый	Серая, светло-серая, светло- желтая	Серая, глянцевая	

1.9. В зависимости от качества и окраски волосяного покрова шкурки лисиц крестовки и сиводушки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Группы	Характеристика волосяного покрова шкурок	Группы окраски	Окраска волосяного покрова шкурок
Мягко-волосая	Мягкий, шелковистый, пышный	Темная (для шкурок лисиц крестовки и сиводушки)	Темно-серая или темно-бурая серебристая или темно-бурая на хребте, пух темно-голубой
Грубо-волосая	Грубый, низкий	Бурая (для шкурок лисицы-сиводушки). Светло-бурая (для шкурок лисицы-сиводушки)	Бурая с серебристой остью на боках и огузке, пух темно-голубой. Красно-бурая или светло-бурая, пух серо-голубой

1.10. В зависимости от качества и окраски волосяного покрова некрашеные и крашеные нестриженые шкурки корсака подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Группы	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	некрашеных и крашеных	некрашеных
Первая	Мягкий, пышный	Окраска серебристо-серая, пух светло-серый или светло-голубой
Вторая	Грубый, низкий	Серо-песочная или красно-песочная, пух желто-песочный

1.11. В зависимости от степени развития волосяного покрова шкурки лисиц красной, крестовки, сиводушки и корсака подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок	
	нестриженых	стриженых
Первый	Полноволосый, с частой ровной остью и густым пухом	Густой, плотный по всей площади
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся кроющим волосом и пухом, особенно на хребтовой части	Менее плотный или редковатый
Третий	Половолосый, с низким кроющим волосом и низким редковатым пухом	—

1.12. В зависимости от наличия пороков все шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Наименование пороков	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Общая длина швов, заметных со стороны волосистого покрова: долевых — кратная длине, поперечных — кратная ширине шкурки	0,5	0,51—1,0	1,01—2,0	2,01—3,0
2. Групповые засечки на стриженых шкурках, пластины, дыры, вытертые места в общей совокупности к площади шкурки в %	Не допускаются	До 4	4,1—6,0	6,1—8,0
3. Битость ости к площади шкурки в %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
4. Сквозной волос к площади шкурки в %	Не допускается	До 10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
5. Свалинность пуха на огузке и боках к площади шкурки в %	Не допускается	До 5,0	5,1—15,0	15,1—25,0
6. Признаки линьки	Не допускаются	Слегка поредевшая ость на боках или лопатках	Перезрелый с поредевшей остью на боках и лопатках	Перезрелый с сильно поредевшей остью на боках и лопатках

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.13. На шкурках не допускают более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускают:

на шкурках, относящихся к группе пороков «третья», наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков «вторая»;

на шкурках, относящихся к группе пороков «четвертая», наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков «третья», или одного порока, предусмотренного для группы пороков «третья», и двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков «вторая», или четырех пороков, предусмотренных для группы пороков «вторая».

Размер пороков (пп. 2—5 табл. 6) определяют путем вписывания их в площадь наименьшего прямоугольника.

1.14—1.17. (Исключены, Изм. № 2, 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- 2.1. Правила приемки шкурок и методы отбора образцов — по ГОСТ 9209—77.
 - 2.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.
 - 2.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.
 - 2.4. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.
 - 2.5. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 26129—84.
 - 2.6. Определение нагрузки при разрыве — по ГОСТ 22596—77.
 - 2.7. Определение устойчивости окраски к трению — по ГОСТ 9210—77.
 - 2.8. Определение светостойкости окраски — по ГОСТ 9211—75.
 - 2.9. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от середины междуглазья или верхнего края до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине шкурки, у шкурок, выделанных трубкой, — на двойную ширину.
- Измерения проводят миллиметровой линейкой со стороны кожевой ткани.
- Результат измерений округляют до 1 дм².
- Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани шкурок должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества, по группам качества:

на шкурках красных лисиц:	
первая — 1,	четвертая — 4,
вторая — 2,	пятая — 5,
третья — 3,	шестая — 6;
на шкурках лисицы-крестовки и лисицы-сиводушки:	
мягкая темная — 1,	грубая темная — 4,
мягкая бурая — 2,	грубая бурая — 5,
мягкая светло-бурая — 3,	грубая светло-бурая — 6;
на шкурках корсака:	
первая — 1,	вторая — 2;
по сортам: по группам пороков	
первый — 1,	первая — 1,
второй — 2,	вторая — 2,
третий — 3,	третья — 3,
	четвертая — 4

 (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 3.2—3.5. (Исключены, Изм. № 1).

ТАБЛИЦА

оценки качества выделанных натуральных или крашеных шкурок по сортам и группам пороков в процентах к качеству шкурок группы «первая» первого сорта
(рекомендованы ВНИИМП)

для шкурок лисиц красной, сиводушки и крестовки

Сорт	Нормальные	Группы пороков		
		вторая	третья	четвертая
Первый	100	90	75	55
Второй	80	72	60	44
Третий	55	49,5	41,25	30,25

для шкурок корсака

Сорт	Нормальные	Группы пороков		
		вторая	третья	четвертая
Первый	100	90	80	55
Второй	75	67,5	60	41,25
Третий	50	45	40	27,5

Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 5, или превышающие нормы группы пороков «четвертая», подлежат сдаче—приемке с зачетом не более 25% стоимости «первых» шкурок первого сорта.

Скидки за отсутствие частей шкурки в процентах:

одной или двух лап — 5;

головы или хвоста или трех- четырех лап — 10;

головы с шеей — 25;

за вырезанное черево — 50.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

Редактор Н. Е. Шестакова

Технический редактор Э. В. Митяй

Корректор Л. В. Сницарчук

Сдано в наб. 06.05.88 Подп. в печ. 22.09.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,50 уч.-изд. л.
Тираж 3000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новотретиевский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дарзус и Гирено, 39. Зак. 1851.