

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

**СТАЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ**

**Технические условия  
методы анализа**

Издание официальное

Москва  
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
2003

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сталь электротехническая. Технические условия. Методы анализа» содержит стандарты, утвержденные до 1 мая 2003 г.

В стандарты внесены изменения, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно информационном указателе «Государственные стандарты».

ГОСТ 12119.0—98

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

---

**Сталь электротехническая**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ  
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ**

**Общие требования**

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
М и н с к

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 120 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13 от 28 мая 1998 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 8 декабря 1998 г. № 437 межгосударственный стандарт ГОСТ 12119.0—98 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1999 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12119—80 в части раздела 1

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарт России

## Сталь электротехническая

## МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

## Общие требования

Electrical steel. Methods of test for magnetic and electrical properties.  
General requirements

Дата введения 1999—07—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам определения магнитных и электрических величин, характеризующих свойства электротехнической стали.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12119.1—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Методы измерения магнитной индукции и коэрцитивной силы в аппарате Эштейна и на кольцевых образцах в постоянном магнитном поле

ГОСТ 12119.2—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения магнитной индукции в пермеаметре

ГОСТ 12119.3—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения коэрцитивной силы в разомкнутой магнитной цепи

ГОСТ 12119.4—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения удельных магнитных потерь и действующего значения напряженности магнитного поля

ГОСТ 12119.5—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения амплитуд магнитной индукции и напряженности магнитного поля

ГОСТ 12119.6—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения относительной магнитной проницаемости и удельных магнитных потерь мостом переменного тока

ГОСТ 12119.7—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения удельного электрического сопротивления мостом постоянного тока

ГОСТ 12119.8—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения коэффициента сопротивления изоляционного покрытия

**3 Общие положения**

3.1 Погрешность измерения магнитных и электрических величин соответствует доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

Для каждого метода погрешность измерений магнитных и электрических величин оценивают по результатам поверки или аттестации установок с применением стандартных образцов.

## 3.2 Условия проведения измерений следующие:

температура окружающей среды, °С . . . . .	от 18 до 28
влажность, % . . . . .	30—80
давление, кПа . . . . .	75—105

Вибрация и тряска не допускаются. Внешние магнитные поля не должны влиять на результаты измерений.

3.3 Образцы для испытаний не должны иметь механических повреждений, неровных краев, видимых заусенцев.

3.4 Измерение физических величин следует проводить не менее трех раз и вычислять среднее арифметическое значение.

3.5 Перечень средств измерений, используемых при проведении измерений магнитных и электрических свойств электротехнической стали, приведен в приложении А.

Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих метрологические характеристики не хуже указанных в ГОСТ 12119.1 — ГОСТ 12119.8.

## 4 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**Основная кривая намагничивания** — кривая, представляющая собой геометрическое место вершин симметричных петель магнитного гистерезиса, которые получаются при последовательно возрастающих максимальных значениях напряженности магнитного поля.

**Предельная петля магнитного гистерезиса** — симметричная петля магнитного гистерезиса, максимальное значение намагниченности которой соответствует намагниченности технического насыщения.

**Магнитные потери** — мощность, поглощаемая образцом магнитного материала и рассеиваемая в виде тепла при воздействии на материал меняющегося во времени магнитного поля.

**Удельные магнитные потери** — магнитные потери, отнесенные к единице массы магнитного материала.

**Эффективная длина образца** — длина однородно намагниченного образца, имеющего одинаковые с испытуемым образцом плотность, площадь поперечного сечения, магнитные потери и удельные магнитные потери при одних и тех же значениях частоты перемагничивания, амплитуды магнитной индукции, коэффициента формы кривой скорости изменения магнитного потока и температуры.

**Эффективная масса** — произведение эффективной длины образца на площадь его поперечного сечения и плотность материала.

**Средняя длина магнитной силовой линии образца** — длина однородно намагниченного образца из того же магнитного материала, что и испытуемый образец, намагничиваемого одинаковой с последним напряженностью магнитного поля при одних и тех же значениях магнитной индукции, магнитодвижущей силы и других факторах, определяющих условия испытаний.

**Основная приведенная погрешность** — отношение погрешности измерительного прибора, используемого в нормальных условиях, к нормируемому значению.

**Коэффициент несинусоидальности напряжения** — отношение корня квадратного из суммы квадратов гармоник к действующему значению напряжения.

**Коэффициент формы кривой напряжения** — отношение действующего значения напряжения к средневыпрямленному напряжению.

**Амплитудный коэффициент формы кривой** — отношение амплитудного значения напряжения к действующему значению.

**Коэффициент сопротивления изоляционного покрытия** — сопротивление изоляционного слоя, покрывающего поверхность электротехнической стали площадью 1 см<sup>2</sup>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное)

## Перечень средств измерений

Таблица А.1

Наименование средства измерения	Обозначение типа	Предел измерения, диапазоны измерения	Класс точности или основная погрешность	Назначение
Амперметр постоянного тока	M1104	От 0,75 мА до 30 А	0,2	Измерение намагничивающего постоянного тока. Градуировка баллистического гальванометра
	M2007		0,2	
	M2015		0,2	
Амперметр переменного тока	D5017	От 0,1 до 20 А; от 0,45 до 1,0 кГц	0,2	Измерение действующего значения намагничивающего тока
		От 1 до 3 кГц	0,5	
	D573	От 0,01 до 10 А; от 45 Гц до 1 кГц	0,2	
		От 1 до 3 кГц	0,5	
	D570	От 0,1 до 2,0 А; от 45 Гц до 5 кГц	0,5	
	D5014	От 0,5 мА до 10 А; от 45 Гц до 1 кГц	0,2	
Ваттметр	D50201—D50204	30—600 В; от 0,25 до 10 А	0,5	Измерение магнитных потерь
	D542		0,5	
Вольтметр постоянного тока	M1106	От 45 мВ до 750 В	0,2	Измерение постоянного напряжения
Вольтметр переменного тока	Ф5053	От 10 мВ до 300 В; от 40 Гц до 100 кГц	0,5	Измерение средневыпрямленного напряжения
Вольтметр универсальный	B7-16	От 0,1 до 100 В	От $\pm 0,2$ до $\pm 0,5$ %	Измерение амплитуды магнитной индукции при определении магнитных потерь
Вольтметр переменного тока	Ф485	От 10 мВ до 100 В; от 45 Гц до 20 кГц	0,2	Измерение действующего значения напряжения
	Ф486		0,2	
Вольт-амперметр	M253	От 15 мВ до 600 В; от 0,75 мА до 30 А	0,5	Измерение коэффициента сопротивления изоляционного покрытия
Весы лабораторные	ВЛТ-1	До 1 кг	$\pm 0,1$ г	Измерение массы образцов
	ВЛКТ-1	До 1 кг	$\pm 0,1$ г	
	ВЛТ-200	До 200 г	$\pm 50$ мг	
Гальванометр	M17	От 0,5 до 2,5 дел./мкВб	—	Измерение магнитного потока в постоянных полях
	M197	От 20 до 200 дел./мВб	—	

Окончание таблицы А.1

Наименование средства измерения	Обозначение типа	Предел измерения, диапазоны измерения	Класс точности или основная погрешность	Назначение
Индикатор нуля	Ф582	От 1 мкВ до 10 В; от 20 Гц до 200 кГц	—	Индикатор напряжения моста
Измерительная информационная система	У5045	От 10 мТл до 10 Тл	±3 %	Измерение статических магнитных характеристик
	У5057	От 0,3 до 30,0 Вт/кг; от 50 Гц до 10 кГц	±0,5 %	Измерение удельных магнитных потерь
Измеритель нелинейных искажений	С6-1А	От 20 Гц до 200 кГц	±10 %	Измерение коэффициента гармоник
	С6-5—С6-12		±5 %	
Магазин сопротивлений	Р33	От 0,1 до 999,9 Ом	0,2	Регулировка чувствительности и режима работы гальванометра
	Р4830/2	0,1—10 <sup>4</sup> Ом	0,05	Уравновешивание моста
	Р4830/3	1—10 <sup>5</sup> Ом	0,05	
Магазин емкости	Р5025	0—111 мкФ	0,1	Уравновешивание моста
Мера взаимной индуктивности	Р5009	От 0,1 до 10 мГн	0,1	Градуировка баллистического гальванометра
	Р536	От 1 до 10 мГн	0,2	
Микровеберметр	Ф190	От 2 до 500 мкВб	От ±1,5 до ±2,5 %	Измерение магнитного потока в постоянных полях
	Ф5050	От 10 мкВб до 10 мВб	±0,5 %	
	Ф199	0—500 мкВб	±1,5 %	
Мост постоянного тока	Р329	От 10 <sup>-8</sup> до 10 <sup>6</sup> Ом	От 0,05 до 2,0	Измерение удельного электрического сопротивления
	МО-70	От 10 <sup>-3</sup> до 10 <sup>6</sup> Ом	От 0,1 до 1,0	
	МОД-61	От 10 <sup>-3</sup> до 10 <sup>3</sup> Ом	От 0,02 до 2,0	
	Р39	От 10 <sup>-3</sup> до 10 <sup>2</sup> Ом	От 0,01 до 2,0	
	МО-62	От 10 <sup>-4</sup> до 2·10 <sup>6</sup> Ом	От 0,1 до 2,0	
Феррометр	Ф5063	0,01—10 В; от 50 Гц до 10 кГц	±1,0 %	Измерение среднего значения напряжения
Частотометр	Ф5034	От 0,1 Гц до 1,0 МГц	±10 <sup>-4</sup> %	Измерение частоты перемагничивания
	Ф5041	До 10 МГц	±10 <sup>-4</sup> %	
	Ф205	От 45 до 56 Гц	±0,1 %	

Ключевые слова: сталь электротехническая, методы определения, свойства магнитные, свойства электрические, требования общие, погрешность измерения, термины, средства измерения

---