



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СМЕСИ БЕТОННЫЕ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 10181.0-81 – ГОСТ 10181.4-81

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва**

СМЕСИ БЕТОННЫЕ

Общие требования к методам испытаний

Concrete mixtures. General
requirement to test methods

ГОСТ

10181.0—81

Взамен
ГОСТ 10181—76,
ГОСТ 11051—70,
ГОСТ 4799—69

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 декабря 1980 г. № 228 срок введения установлен

с 01.01.1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси, изготовленные на минеральных вяжущих, плотных и пористых заполнителях, предназначенные для изготовления сборных и монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций, применяемые в промышленном, энергетическом, транспортном, водохозяйственном, жилищно-гражданском и в других видах строительства, и устанавливает общие требования к методам определения удобоукладываемости, плотности, пористости и расслаиваemости.

В стандарте учтены требования международных стандартов ИСО 4109—79, ИСО 4110—79 и ИСО 4848—80 в части методов определения подвижности и жесткости бетонной смеси.

2. Пробы бетонной смеси при изготовлении сборных и монолитных изделий и конструкций следует отбирать на месте укладки бетонной смеси. При производстве товарной бетонной смеси пробы отбирают на месте приготовления бетонной смеси и (или) на месте ее укладки.

3. Пробу бетонной смеси для испытаний отбирают из средней части замеса или доставленной к месту укладки порции смеси. При непрерывной подаче бетонной смеси (ленточными транспортерами, бетононасосами, смесителями непрерывного действия) пробы отбирают в три приема через одинаковые промежутки времени в течение 5 мин.

4. Объем отобранный пробы должен обеспечить не менее двух определений свойств бетонной смеси.

5. Отобранная проба перед проведением испытания должна быть дополнительно перемешана.

Бетонные смеси, содержащие воздухововлекающие, газообразующие и пенообразующие добавки, а также предварительно разогретые смеси перед испытанием дополнительно не перемешивают.

6. Испытание бетонной смеси должно быть начато не позднее чем через 10 мин после отбора пробы.

7. Проверку всех средств измерений и параметров виброплощадки следует производить не реже одного раза в год.

8. Температура помещения, в котором проводят испытание, должна быть $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$. В районах с жарким климатом (климатические подрайоны IVA, IVГ, IIIA и IIIB по СНиП II-A.6-72) максимальная температура воздуха в помещении не должна превышать 29°C .

9. Результаты испытаний проб смесей заносят в журнал испытаний, на основании которого показатели свойств бетонных смесей включают в паспорт или другой документ, характеризующий качество бетонной смеси.
