



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**УГЛИ КАВКАЗА ДЛЯ БЫТОВЫХ
НУЖД НАСЕЛЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10658-87

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**УГЛИ КАВКАЗА ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД
НАСЕЛЕНИЯ**

Технические условия

The Caucasus coals for domestic needs. Specifications

ГОСТ

10658-87

ОКП 03 2840

Срок действия с 01.01.88
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на угли Кавказа, предназначенные для бытовых нужд населения.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Для бытовых нужд предназначены угли марки Г по ГОСТ 6869-85 в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 1, с размерами кусков по ГОСТ 19242-73.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По показателям качества угли должны соответствовать нормам, указанным в таблице. Средние нормы низшей теплоты сгорания рабочего топлива углей Кавказа приведены в приложении 2 и служат для планирования и ценообразования.

| Наименование продукции | Марка | Размер кусков, мм | Показатели качества | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | Зольность A_d , %, не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоя- нии топлива, W_{f_i} , %, не более | Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности, %, не более | Низшая теплота сгорания рабочего топлива, Q_f^r , МДж/кг (ккал/кг), не менее |
| Обогащенные рас- сортированные угли | Г | 25—100 | 33,5 | 10,5 | 12,0 | 17,0(4050) |
| Промпродукт | Г | 13—25 | 33,0 | 10,5 | 12,0 | 17,0(4050) |

Приложение. Показатель низшей теплоты сгорания рабочего топлива не является браковочным и служит для дополнительной характеристики угля.

3. ПРИЕМКА

3.1. Приемка угля — по ГОСТ 1137—64.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 10742—71.

4.2. Определение показателей качества:

зольности (A^d) — по ГОСТ 11022—75 или ГОСТ 11055—78;

массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива (W_{r_i}) — по ГОСТ 11014—81 или СТ СЭВ 751—77;

массовой доли кусков размером менее нижнего предела в классе крупности — по ГОСТ 1916—75;

нижней теплоты сгорания рабочего топлива (Q_{r_i}) — по ГОСТ 147—74.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование

5.1.1. Транспортирование углей производится навалом в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 22235—76, автомашинах или других транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данных видах транспорта.

5.1.2. При разгрузке рассортированных углей из транспортных средств высота падения не должна превышать 2 м.

5.2. Хранение

5.2.1. Угли разных марок и классов крупности должны храниться раздельно.

5.2.2. Укладывание в штабеля и погрузка углей в транспортные средства должны производиться погрузочными механизмами, которые при этом не должны переизмельчать уголь.

5.2.3. Складирование рассортированных углей должно производиться без послойного уплотнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

НОМЕНКЛАТУРА

**углей Кавказа, предназначенных для бытовых нужд населения,
и коды по Общесоюзному классификатору промышленной
и сельскохозяйственной продукции**

| Наименование продукции | Код ОКП |
|--|-----------------|
| Уголь ткибульский марки Г — газовый, крупный орех концентрат энергетический — ГКО концентрат энергетический, 25—100 мм | 03 2842 2213 02 |
| Уголь ткибульский марки Г — газовый, мелкий промпродукт — ГМ промпродукт, 13—25 мм | 03 2842 3313 06 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

**Средние нормы низшей теплоты сгорания рабочего топлива
углей Кавказа**

| Наименование продукта | Марка | Размер кусков, мм | Средние нормы низшей теплоты сгорания рабочего топлива Q_{r_i} . МДж/кг (ккал/кг) |
|-----------------------|-------|-------------------|---|
| Обогащенные угли | Г | 25—100 | 20,725 (4950) |
| Промпродукт | Г | 13—25 | 18,422 (4400) |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. М. Коткин, канд. техн. наук; В. П. Якунин, канд. техн. наук; А. Ш. Кипнис, канд. техн. наук; Д. В. Сычева; Л. Ф. Свиридова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.87 № 618

3. Срок первой проверки — 1991 г.

Периодичность проверки — 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10658—74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
|---|---|
| ГОСТ 147—74 | 4.2 |
| ГОСТ 1137—64 | 3.1 |
| ГОСТ 1916—75 | 4.2 |
| ГОСТ 6869—85 | 1.1 |
| ГОСТ 10742—71 | 4.1 |
| ГОСТ 11014—81 | 4.2 |
| ГОСТ 11022—75 | 4.2 |
| ГОСТ 11055—78 | 4.2 |
| ГОСТ 19242—73 | 1.1 |
| ГОСТ 22235—76 | 5.1.1 |
| СТ СЭВ 751—77 | 4.2 |

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Е. И. Евтюхова*

Сдано в наб. 31.03.87 Подп. в печ. 11.05.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,21 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 492

Изменение № 1 ГОСТ 10658—87 Угли Кавказа для бытовых нужд населения.
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 30.08.88 № 3055

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Для бытовых нужд предназна-
чены угли марок Г и ДГ по ГОСТ 25543—88 в соответствии с номенклатурой,
приведенной в приложении 1, с размерами кусков по ГОСТ 19242—73».

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 60)

| Наименование про- дукции | Марка | Размер кус- ков, мм | Показатели качества | | |
|--|-------|------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | Зольность A_d , %, не более | Массовая до- ля общей влаги в ра- бочем состо- янии топлива W_t^f , %, не более | Массовая до- ля кусков размером ме- нее нижнего предела в классе круп- ности, %, не более |
| Обогащенные рассортированные угли Промпродукт | Г, ДГ | 25—100 | 33,5 | 10,5 | 12,0 |
| | Г, ДГ | 13—25 | 33,0 | 10,5 | 12,0 |

Пункт 4.2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 751—77 на ГОСТ 27314—87.
Приложение 2. Графа «Марка». Заменить обозначение: Г на Г, ДГ (2 раза).
(ИУС № 12 1988 г.)