



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ  
С ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОТДЕЛКОЙ**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 19297—73**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ  
Москва**

*Редактор В. П. Огурцов*  
*Технический редактор М. М. Герасименко*  
*Корректор Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 25.04.91 Подп. в печ. 05.08.91 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,35 уч.-изд. л.  
Тир. 3000 Цена 15 к.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 752.

**ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ  
С ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОТДЕЛКОЙ**

**Технические условия**

**ГОСТ  
19297—73**

Treated for fire-resistance cotton fabrics.  
Specifications

ОКП 83 1000

**Срок действия** с 01.01.75  
до 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажные ткани с огнезащитной отделкой на основе дициандиамида и фосфорной кислоты, предназначенные для изготовления изделий спецназначения.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Ткани с огнезащитной отделкой должны изготавляться по технологическим режимам, согласованным с заказчиком.

1.2. Ткани по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.3. По устойчивости окраски ткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 7913—76.

1.4. Ткани с огнезащитной отделкой после выдерживания их в пламени в течение 15 с не должны гореть и тлеть.

1.5. Огнезащитные свойства тканей должны сохраняться после проведения шести химических чисток и кипячения их в дистиллированной воде.

1.6. По внешнему виду, отделке и цвету ткани должны соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.7. Сортность тканей устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 161—86.

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1973

© Издательство стандартов, 1991

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

Наименование тканей	Код ОКП	Ширина ткани, см	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	Число нитей на 10 см		Разрывные характеристики
				основы	утка	
<b>1. (Исключен, Изм. № 1).</b>						
2. Фланель гладокрашеная	83 1335 7521	75±1,5	290 <sub>-14</sub>	290±6	192±6	39 <sub>-4</sub>
3. Диагональ гладокрашеная	83 1415 3121	78±1,5	337 <sub>-17</sub>	315±6	202±6	74 <sub>-7</sub>
4. Сатин-трико гладокрашеный	83 1415 4241	110±2,0	265 <sub>-14</sub>	337±7	636±19	43 <sub>-4</sub>
5. Кирза двухслойная гладокрашеная	83 1883 1030	100±1,5	412 <sub>-20</sub>	550±12	394±12	150 <sub>-15</sub>

**П р и м е ч а н и я:**

1. Допускаемые отклонения по поверхности плотности и числу нитей на 2. (Исключен, Изм. № 1).
3. Допускается выработка тканей других ширин по согласованию изготовителя.

**2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.**

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 21768—76 и ГОСТ 20566—75 со следующим дополнением: контролю качества тканей по огнезащитным свойствам подвергают 100% продукции.

Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

**3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотности — по ГОСТ 3811—72.

3.3. Определение числа нитей на 10 см — по ГОСТ 3812—72.  
(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4. Определение разрывных характеристик при растяжении — по ГОСТ 3813—72.

3.5. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ 9733.1—83, ГОСТ 9733.4-83—ГОСТ 9733.6-83, ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

вная нагрузка полоски ткани размером 50×200 мм			Раздирающая нагрузка полоски ткани размером 70×200			
новы		утка	основы		утка	
Н	кгс	Н	кгс	Н	кгс	Н
382-39	34-3	333-29	1,5-0 2	14,7-1 9	3,0-0 3	29,4-2 9
725-68	70-7	686-68	2,6-0 3	25,5-2 9	3,3-0 3	32,3-2 9
421-39	58-6	569-58	1,7-0 2	16,6-1 9	3,3-0 3	29,4-2 9
1471-147	110-10	1079-98	2,5-0 3	24,5-2 9	2,5-0 3	24,5-2 9

10 см приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 10641—88

теля с потребителем.

### 3.6. Определение огнезащитных свойств

3.6.1. Для проведения испытания применяют спиртовую лабораторную горелку по ГОСТ 23932—90 или лабораторную газовую горелку Бунзена.

Испытания проводят в шкафу с индивидуальной вытяжкой. Пламя горелки должно быть защищено от движения воздуха. Высота пламени должна быть 40—50 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.6.2. От каждого куска отбирают точечную пробу длиной 50 мм и на расстоянии не менее 100 мм от кромки ткани вырезают элементарную пробу размером 50×200 мм.

Полоску ткани вводят в пламя горелки вертикально сверху таким образом, чтобы нижний узкий край полоски погрузился в пламя на 20 мм и в этот момент включают секундомер.

Время выдерживания элементарной пробы в пламени 15 с. Огнезащитной считают ткань, которая после удаления из пламени не горит и не тлеет.

### 3.7. Определение сохранности огнезащитных свойств тканей после действия кипящей дистиллированной воды

3.7.1. Для проведения испытания от каждой точечной пробы, отобранный для определения физико-механических показателей, вырезают элементарную пробу размером 50×200 мм и кипятят ее в дистиллированной воде при модуле ванны 1 : 50. Время кипячения элементарной пробы кирзы — 10 мин, элементарной пробы остальных тканей — 5 мин.

Избыток влаги после кипячения удаляют отжимом полоски между листами фильтровальной бумаги и высушиванием ее на воздухе или в сушильном шкафу при температуре 80—100°C.

После высушивания элементарную пробу выдерживают в течение 24 ч в климатических условиях по ГОСТ 10681—75 и определяют ее огнезащитные свойства по п. 3.6.2.

### 3.8. Определение устойчивости огнезащитных свойств тканей к действию химической чистки

3.8.1. Для проведения испытания от каждой точечной пробы, отобранный для определения физико-механических показателей, вырезают элементарную пробу размером 50×200 мм, помещают ее в коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> с пробкой НШ № 29 и заливают перхлориэтиленом или уайт-спиритом с усилителем 28.

Отношение объема взятого перхлориэтилена или уайт-спирита к массе точечной пробы должно быть 1 : 20, а количество усилителя 28 должно быть 2,5 г/дм<sup>3</sup>.

Колбу закрепляют на приборе для встряхивания типа ДВА-УЗ и содержимое непрерывно перемешивают в течение 120 мин.

По окончании испытания элементарную пробу отжимают, сушат при температуре  $80 \pm 2^\circ\text{C}$ , выдерживают 24 ч в климатических условиях по ГОСТ 10681—75 и определяют ее огнезащитные свойства по п. 3.6.2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

#### **4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Складывание, маркировка и первичная упаковка тканей — по ГОСТ 8737—77 со следующим дополнением: на ярлыках, подвешиваемых к кускам тканей, должно быть указано буквенное обозначение пропитки.

4.2. Упаковка, маркировка, транспортирование — по ГОСТ 7000—80.

4.3. Ткани должны храниться в закрытом, неотапливаемом помещении защищенными от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

##### *Справочное*

**Номера заправок, соответствующие им артикулы тканей по прейскуранту № 40—07 (изд. 1981 г.) и соответствующая нормативно-техническая документация на ткань до отделки**

Номер заправок	Артикул ткани	Номера заправок по нормативно-технической документации на ткань до отделки
2	1652	10 по ГОСТ 7259—77
3	3012	5 по ГОСТ 21790—76
4	3240	20 по ГОСТ 21790—76
5	6883	1 по ГОСТ 19196—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

### **РАЗРАБОТЧИКИ**

**Н. А. Солдаткина, Л. И. Понятовская, Л. И. Киркина**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.12.73 № 2783**

**3. Периодичность проверки 5 лет**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 161—86	1.7
ГОСТ 3811—72	3.2
ГОСТ 3812—72	3.3
ГОСТ 3813—72	3.4
ГОСТ 7000—80	4.2
ГОСТ 7259—77	Приложение
ГОСТ 7913—76	1.3
ГОСТ 8737—77	4.1
ГОСТ 9733.0—83	3.5
ГОСТ 9733.1—83	3.5
ГОСТ 9733.4—83	3.5
ГОСТ 9733.5—83	3.5
ГОСТ 9733.6—83	3.5
ГОСТ 9733.13—83	3.5
ГОСТ 9733.27—83	3.5
ГОСТ 10641—88	1.2
ГОСТ 10681—75	3.7.1, 3.8.1
ГОСТ 19196—80	Приложение
ГОСТ 20566—75	2.1, 3.1
ГОСТ 21768—76	2.1
ГОСТ 21790—76	Приложение
ГОСТ 23932—90	3.6.1

**5. Срок действия продлен Постановлением Госстандарта СССР от 05.05.89 № 1182 до 01.01.95**

**6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1984 г., апреле 1989 г. (ИУС 9—84, 8—89)**