



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ТРУБЫ ЛАТУННЫЕ
ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ 21646—76
(СТ СЭВ 2035—79)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**ТРУБЫ ЛАТУННЫЕ
ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ**

Технические условия

Brass tubes for heat-exchange apparatus.
Specifications

ОКП 18 4550

**ГОСТ
21646—76***

(СТ СЭВ 2035—79)

**Взамен
ГОСТ 494—69
в части конденсаторных
труб**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 марта 1976 г. № 684 срок введения установлен

в части контроля аммиачным способом

Постановлением Госстандарта от 16.12.85 № 4009 срок действия продлен

с 01.01.77;

с 01.01.78

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на круглые, тянутые и холоднокатаные латунные трубы, применяемые для теплообменных аппаратов.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2035—79 в части труб из медно-цинковых сплавов.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категории качества.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Размеры труб должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. Трубы изготовляют мерной и кратной мерной длины от 1,5 до 12 м с интервалом 50 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.3. Предельные отклонения по длине мерных труб должны соответствовать указанным в табл. 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (май 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в декабре 1977 г., январе 1981 г., августе 1982 г. и декабре 1985 г.
(ИУС 2—78, 3—81, 11—82, 4—86).

Таблица 1

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по диаметру труб, мм точности изготовления | | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | | | | | |
|----------------------|--|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | первой категории качества (нормальной точности) | высшей категории качества (повышенной точности) | 0,8±0,08 | 1,0±0,10 | 1,5±0,15 | 2,0±0,20 | 2,5±0,25 | 3,0±0,25 |
| 10 | | | 0,198 | 0,243 | — | — | — | — |
| 11 | | | — | 0,270 | — | — | — | — |
| 12 | | | 0,242 | 0,297 | 0,425 | — | — | — |
| 13 | | | 0,264 | 0,324 | 0,465 | — | — | — |
| 14 | —0,20 | —0,18 | 0,285 | 0,351 | 0,506 | — | — | — |
| 15 | | | 0,307 | 0,378 | 0,546 | — | — | — |
| 16 | | | 0,329 | 0,405 | 0,588 | 0,755 | — | — |
| 17 | | | 0,346 | 0,432 | 0,628 | 0,810 | — | — |
| 18 | | | 0,371 | 0,459 | 0,669 | 0,864 | — | — |
| 19 | | | 0,398 | 0,486 | 0,709 | 0,918 | — | — |
| 20 | | | 0,415 | 0,513 | 0,750 | 0,972 | — | — |
| 21 | | | — | 0,546 | — | — | — | — |
| 22 | | | 0,458 | 0,567 | 0,831 | 1,031 | — | — |
| 23 | | | 0,480 | 0,594 | 0,871 | 1,135 | — | — |
| 24 | —0,24 | —0,20 | 0,502 | 0,621 | 0,912 | 1,188 | 1,452 | 1,701 |
| 25 | | | 0,523 | 0,648 | 0,952 | 1,242 | 1,519 | 1,782 |
| 26 | | | — | 0,675 | 0,995 | 1,296 | 1,586 | 1,864 |
| 28 | | | — | 0,729 | 1,073 | 1,404 | 1,797 | 2,026 |
| 29 | | | — | 0,756 | 1,127 | — | — | — |
| 30 | | | — | 0,783 | 1,154 | 1,512 | 1,857 | 2,187 |
| 32 | | | — | 0,837 | 1,235 | 1,316 | 1,993 | 2,350 |
| 33 | | | — | — | 1,291 | — | — | — |
| 35 | | | — | 0,918 | 1,357 | 1,782 | 2,195 | 2,592 |
| 36 | —0,30 | —0,25 | — | 0,946 | 1,398 | 1,837 | 2,262 | 2,673 |
| 38 | | | — | 1,000 | 1,478 | 1,945 | 2,397 | 2,835 |
| 40 | | | — | 1,053 | 1,560 | 2,052 | 2,531 | 2,999 |
| 45 | | | — | — | — | 2,322 | 2,870 | 3,403 |
| 50 | | | — | — | — | 2,592 | 3,206 | 3,807 |

Примечания:

1. Теоретическая масса вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. Плотность металла принята равной $8,6 \text{ г/см}^3$, что соответствует плотности латуни марок Л68, ЛМш68—0,05, ЛА77—2, ЛАМш77—2—0,05.

2. Поправочный коэффициент на теоретическую массу латуни марок ЛО70—1 и ЛОМш70—1—0,05—1,009.

3. По требованию потребителя трубы повышенной точности диаметром от 32 до 35 мм включительно должны изготавливать с предельным отклонением по диаметру минус 0,20 мм.

4. По требованию потребителя трубы повышенной точности должны изготавливать с предельными отклонениями по толщине стенки:

±0,06 мм — для толщины стенки 0,8 мм,

±0,09 мм — для толщины стенки 1,0 мм.

±0,13 мм — для толщины стенки 1,5 и 2,0 мм,

±0,17 мм — для толщины стенки 2,5 и 3,0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

Таблица 2

| Длина труб, м | Предельные отклонения, мм |
|---------------|---------------------------|
| До 2 | +6 |
| Св. 2 до 8 | +8 |
| > 8 | +10 |

Предельные отклонения по длине мерных труб высшей категории качества должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2а.

Таблица 2а

| Длина труб, м | Предельные отклонения, мм |
|---------------|---------------------------|
| До 8 | +4 |
| Св. 8 | +10 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Трубы кратной мерной длины изготавливают с припуском на рез по 5 мм с предельными отклонениями для труб мерной длины.

Примеры условных обозначений труб

Условные обозначения проставляются по схеме

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----|---|---|-----|-----|-----|------------------|
| Труба | X | XX | X | X | ... | ... | ... | ГОСТ 21646—76 |
| способ изготовления | | | | | | | | |
| сечение | | | | | | | | |
| точность изготовления | | | | | | | | |
| состояние | | | | | | | | |
| размеры | | | | | | | | |
| длина | | | | | | | | |
| марка сплава | | | | | | | | |
| ГОСТ | | | | | | | | |

при следующих сокращениях:
холоднокатаная и тянутая — Д,
круглая — КР,
полутвердая — П,
мягкая — М,
кратной длины — КД,
нормальной точности изготовления — Н,
повышенной точности изготовления — П,
мерной длины — МД.

Знак X ставится вместо отсутствующих данных.

Пример условного обозначения трубы тянутой, холоднокатаной, круглой, повышенной точности изготовления, мягкой, наружным диаметром 15 мм, с толщиной стенки 1 мм, мерной длины 2050 из сплава марки Л68.

Труба ДКРПМ 15×1×2050 МД Л68 ГОСТ 21646—76.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2.1. Трубы изготовляют из латуни марок Л70, Л68, ЛО70—1, ЛА77—2, ЛМш68—0,05, ЛАМш77—2—0,05 и ЛОМш70—1—0,05 по ГОСТ 15527—70.

По требованию потребителя трубы из сплава марки Л70 изготовляют с содержанием мышьяка от 0,02 до 0,05%.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Трубы, в зависимости от марок сплавов, изготовляют в мягком и полутвердом состоянии в соответствии с табл. 3.

Трубы из латуни марок ЛОМш70—1—0,05 и ЛАМш77—2—0,05 в полутвердом состоянии изготовляют для аппаратов воздушного охлаждения.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.3. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть без загрязнений, затрудняющих осмотр.

На поверхности труб не допускаются трещины. Допускаются другие поверхностные дефекты, если они не выводят трубы при контрольной зачистке за предельные отклонения по размерам, а также кольцеватость, цвета побежалости, местные потемнения и пятна, появляющиеся на поверхности труб вследствие конденсации и высыхания влаги.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3а. Не допускаются внутренние дефекты в виде раковин, расслоений, неметаллических включений и трещин.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2.4. Косина реза не должна превышать 2 мм. Допускаются незначительные заусенцы.

Косина реза труб высшей категории качества не должна превышать 1,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Овальность и разностенность не должны выводить размеры труб за предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки.

Для труб с толщиной стенки менее 0,03 наружного диаметра овальность устанавливается соглашением между изготовителем и потребителем.

2.6. Кривизна труб не должна превышать 5 мм на 1 м длины.

Общая кривизна труб не должна превышать произведения кривизны на 1 м на длину трубы в метрах.

Кривизна труб высшей категории качества не должна превышать 3 мм на 1 м длины.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Механические свойства труб должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

| Марка сплава | Состояние материала | Временное сопротивление σ_B , МПа, (кгс/мм ²) | Относительное удлинение после разрыва δ_{10} , % |
|---------------|---------------------|---|---|
| | | не менее | |
| Л70 | Полутвердое | 340 (35) | 35 |
| Л68 | Полутвердое | 340 (35) | 35 |
| | Мягкое | 290 (30) | 40 |
| ЛМш68—0,05 | Мягкое | 290 (30) | 40 |
| ЛО70—1 | Полутвердое | 360 (37) | 40 |
| | Мягкое | 320 (33) | 45 |
| ЛОМш70—1—0,05 | Мягкое | 320 (33) | 45 |
| | Полутвердое | 370 (38) | 40 |
| ЛА77—2 | Полутвердое | 370 (38) | 40 |
| | Мягкое | 320 (33) | 45 |
| ЛАМш77—2—0,05 | Мягкое | 320 (33) | 42 |
| | Полутвердое | 370 (38) | 40 |

Примечания:

1. Нормы механических свойств для труб полутвердого состояния из латуни марок ЛОМш70—1—0,05 и ЛАМш77—2—0,05 являются факультативными до 1 января 1989 г.

2. Значения условного предела текучести и твердости являются справочными и приведены в справочном приложении 3.

По требованию потребителя трубы из латуни марки Л68 повышенной пластичности изготавливают со следующими нормами механических свойств.

Для полутвердого состояния:

временное сопротивление σ_B , не менее : 340 (35) МПа (кгс/мм²)

относительное удлинение после разрыва δ_{10} , не менее . . . 40%

Для мягкого состояния:

временное сопротивление σ_B , не менее : 290 (30) МПа (кгс/мм²)

относительное удлинение после разрыва δ_{10} , не менее : 45%.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.8. Трубы должны быть герметичными и выдерживать испытание гидравлическим давлением 4,9 МПа (50 кгс/см²) в течение 10 с.

2.9. Трубы должны выдерживать испытание на сплющивание до расстояния между сплющивающимися плоскостями, равного толщине стенки, без образования трещин и надрывов.

2.10. Трубы должны выдерживать раздачу без образования трещин и надрывов при увеличении наружного диаметра трубы на 20%.

Трубы высшей категории качества должны выдерживать раздачу без образования трещин и надрывов при увеличении наружного диаметра на 25%.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.11. Трубы не должны иметь остаточных растягивающих напряжений.

2.12. Средний размер зерна материала труб в мягком состоянии высшей категории качества должен быть от 0,01 до 0,05 мм.

По требованию потребителя для труб в мягком состоянии повышенной точности изготовления средний размер зерна материала труб должен быть от 0,02 до 0,05 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одной марки сплава, одного размера и одного состояния материала и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение труб;

номер партии;

массу нетто партии;

результаты испытаний (по требованию потребителя).

Масса партии должна быть не более 5000 кг. Все трубы партии должны пройти термическую обработку в одинаковых условиях.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.2. Контролю наружной поверхности подвергают каждую трубу партии.

3.3. Контролю внутренней поверхности подвергают пять труб от каждых полных и неполных 2000 кг массы партии.

3.4. Для контроля размеров и формы труб диаметром свыше 12 мм отбирают 20% труб от партии. Для контроля размеров и формы труб диаметром до 12 мм отбирают пять труб от каждых полных и неполных 2000 кг массы партии.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.5. Для испытания на растяжение, раздачу, сплющивание, определения остаточных растягивающих напряжений, определения среднего размера зерна и контроля химического состава отбирают две трубы от каждой полных и неполных 2000 кг массы партии.

По требованию потребителя каждая труба из латуни марок ЛО70—1 и ЛОМш70—1—0,05 должна быть подвергнута испытанию на сплющивание.

3.6. Для гидравлического испытания или для проверки неразрушающим методом контроля отбирают две трубы от каждой полных и неполных 2000 кг массы партии. Испытание гидравлическим давлением свыше 4,9 МПа (50 кгс/см²) проводят на предприятии-изготовителе по соглашению между изготовителем и потребителем.

По требованию потребителя гидравлическому испытанию или проверке неразрушающим методом контроля подвергают каждую трубу диаметром от 24 до 32 мм.

Все трубы из сварной заготовки и трубы высшей категории качества подвергают неразрушающему методу контроля.

3.5, 3.6. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

3.7. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве труб, взятых от той же партии.

Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Осмотр наружной поверхности труб производят без применения увеличительных приборов.

4.2. Осмотр внутренней поверхности труб с внутренним диаметром более 25 мм и длиной до 6 м включительно должен производиться путем просмотра на световом экране.

Для осмотра внутренней поверхности труб с внутренним диаметром 25 мм и менее, а также труб длиной свыше 6 м от каждой из отобранных труб отрезают образцы длиной 150 мм.

Образцы разрезают вдоль на две части и осматривают без применения увеличительных приборов.

4.3. Контроль диаметра и толщины стенки труб производят микрометром по ГОСТ 6507—78. Для замера толщины стенки труб с внутренним диаметром 12 мм и менее от каждой из отобранных труб отрезают образец длиной 150 мм и разрезают его вдоль на две части.

4.4. Длину труб измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или рулеткой по ГОСТ 7502—80.

Допускается производить контроль размеров труб другим инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерения.

4.5. Кривизну труб проверяют следующим образом: трубу помещают на горизонтальной плоскости. К проверяемой трубе прикладывают поверочную линейку длиной 1 м по ГОСТ 8026—75 и с помощью щупов по ГОСТ 882—75 измеряют максимальное расстояние между линейкой и трубой.

4.6. Испытание труб на растяжение должно проводиться по ГОСТ 10006—80 на продольных образцах.

Отбор проб для испытания на растяжение производят по ГОСТ 24047—80.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.7. Испытание гидравлическим давлением должно проводиться по ГОСТ 3845—75. Допускается испытывать трубы на герметичность неразрушающими методами контроля. При неразрушающем методе контроля испытание должно проводиться по методике, согласованной между потребителем и изготовителем.

4.8. Испытание на раздачу должно проводиться по ГОСТ 8694—75 с углом конусности оправки 12°.

По требованию потребителя испытание на раздачу должны проводить с углом конусности оправки 45°.

4.9. Испытание на сплющивание должно проводиться по ГОСТ 8695—75. При контроле на сплющивание трубы должны изготавливаться на 20—30 мм длиннее окончательного размера. На расстоянии 20—30 мм от одного из концов трубы должен быть сделан поперечный надрез, после чего надрезанный конец сплющивают на прессе.

Трубы поставляются со сплюсненными концами.

4.10. Определение химического состава должно проводиться по ГОСТ 1652.0-77—ГОСТ 1652.13-77.

Допускается определение химического состава иными методами, по точности не уступающими ГОСТ 1652.0-77 — ГОСТ 1652.13-77. Отбор проб для химического анализа — по ГОСТ 24231—80.

Определение наличия остаточных растягивающих напряжений проводят ртутной пробой по методике, изложенной в обязательном приложении 2.

Определение наличия остаточных растягивающих напряжений производится в случае возникновения разногласия в оценке качества.

Примечание. По требованию потребителя трубы подвергают контролю на наличие остаточных растягивающих напряжений аммиачным способом по согласованной методике, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.11. Определение среднего размера зерна проводится по ГОСТ 21073.0—75 и ГОСТ 21073.1—75. Величина зерна должна быть не крупнее № 6 микроструктуры.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Все трубы с толщиной стенки 1 мм и мягкие трубы с толщиной стенки до 1,5 мм включительно упаковывают в плотные или решетчатые ящики типа I, II—1, II—2, III—1, III—2, V—1, V—2, VI—1, VI—2, VIII по ГОСТ 2991—85, типа IV—1 по ГОСТ 10198—78. Размеры ящиков по ГОСТ 21140—75 или по нормативно-технической документации. Трубы повышенной точности упаковывают в плотные ящики, трубы нормальной точности — в решетчатые ящики.

Трубы остальных размеров массой не более 40 кг должны быть в связках массой не более 80 кг каждая. Трубы связывают проволокой по ГОСТ 3282—74 не менее чем в трех местах с бумажной прокладкой в местах перевязки.

Упаковка должна обеспечивать предохранение груза от повреждений при транспортировании при условии многоярусной загрузки вагона до полной вместимости (грузоподъемности).

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 21929—76, ГОСТ 24597—81, ГОСТ 23238—78.

Пакетирование осуществляется на поддонах по ГОСТ 9557—73 или без поддонов с использованием брусков толщиной не менее 50 мм с обвязкой не менее чем в двух местах или крестообразно проволокой диаметром не менее 3 мм по ГОСТ 3282—74 или лентой размером не менее 0,3×30 мм по ГОСТ 3560—73, скреплением концов проволоки — скруткой не менее 5 витков, ленты—в замок.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.2. На каждую неупакованную трубу и не в связке маркируют с помощью ярлыка, наклеенного на внутреннюю поверхность трубы, на котором указывают:

- а) товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) размер труб;
- в) состояние металла;
- г) марку сплава;
- д) номер партии;
- е) обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.3. В каждый ящик и контейнер должен быть вложен упаковочный лист или ярлык с указанием данных, перечисленных в п. 5.2.

5.4. Транспортная маркировка грузов должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—77.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

5.5. **(Исключен, Изм. № 3).**

5.6. Трубы транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующи-

ми на транспорте данного вида. Размещение и крепление труб, перевозимых по железной дороге, должны соответствовать правилам погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР.

Допускается при повагонной отправке транспортировать трубы без упаковки в ящики в крытых вагонах и контейнерах по ГОСТ 22225—76, ГОСТ 20435—75, ГОСТ 15102—75 или в специализированных контейнерах по НТД.

При транспортировании труб длиной свыше 3 м транспортные средства определяются в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.6а. Упаковка труб в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

5.7. Трубы должны храниться в крытых помещениях, в условиях, исключающих механическое повреждение труб, попадание на них влаги и активных химических реагентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ

Для проведения испытания на растяжение от отрезка трубы вырезают образцы вдоль направления деформации.

При наружном диаметре до 30 мм отбирают отрезки труб полного сечения.

При наружном диаметре свыше 30 мм отбирают пробы в виде полос, вырезанных из стенки трубы и невыпрямленных.

По соглашению между изготовителем и потребителем допускается производить отбор проб в виде отрезков труб полного сечения при диаметре свыше 30 мм и в виде полос при диаметре труб от 18 до 30 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

1. МЕТОД КОНТРОЛЯ ЛАТУННЫХ ТРУБ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ НА НАЛИЧИЕ ОСТАТОЧНЫХ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Контроль латунных труб для теплообменных аппаратов на наличие остаточных растягивающих напряжений, вызывающих коррозионное растрескивание сплава, производится ускоренным методом. Испытание проводят в водном растворе азотной кислоты.

Метод разработан в соответствии с рекомендацией СЭВ по стандартизации РС 2798—70.

1.1. Термины и определения

1.1.1. Коррозионное растрескивание — произвольное растрескивание материала при совместном воздействии коррозионной среды и напряжения (остаточного или приложенного).

1.1.2. Остаточное напряжение — напряжение, остающееся в металле в результате неравномерной пластической деформации.

1.2. Применяемые растворы

1.2.1. Для проведения испытаний применяют водный раствор, содержащий 10 г HgNO_3 и 10 см³ HNO_3 ($d=1,40—1,42$) в 1 дм³ раствора.

1.2.2. Раствор можно готовить двумя различными способами.

Первый способ: 11,4 г $\text{HgNO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ или 10,7 г $\text{HgNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ растворяют примерно в 40 см³ дистиллированной воды, подкисленной 10 см³ HNO_3 . После полного растворения кристаллов раствор доливают дистиллированной водой до 1 дм³.

Второй способ: 76 г ртути растворяют в 114 см³ разбавленной 1:1 азотной кислоты и доливают водой при перемешивании до 1 дм³. Такое растворение в присутствии избытка кислоты предотвращает осаждение основных солей ртути. Полученный раствор должен содержать 100 г азотной кислоты и избыток (30 см³) азотной кислоты в 1 дм³ раствора.

Для проведения испытаний отбирают 100 см³ раствора, добавляют 7 см³ 10%-ного раствора азотной кислоты и доводят объем раствора до 1 дм³.

1.3. Подготовка образцов к испытаниям

1.3.1. Длина образца должна быть 100—150 мм.

1.3.2. Образцы нельзя маркировать штамповкой; их следует маркировать таким образом, чтобы не возникали напряжения.

1.4. Проведение испытания

1.4.1. Образцы обезжиривают путем погружения в растворитель (бензин, четыреххлористый углерод и т. д.) с последующей протиркой хлопчатобумажной тканью и погружают в 15%-ный (по объему) водный раствор серной кислоты или 40%-ный раствор азотной кислоты на 30 с для удаления окисных пленок.

После травления образцы промывают в проточной воде, затем удаляют с их поверхности остатки воды и погружают полностью в раствор азотнокислой ртути (состав приведен в разд. 1.2). Испытание проводят при комнатной температуре.

Количество раствора азотнокислой ртути должно быть не менее 1,5 см³ на 1·см² поверхности образца.

Для испытаний отбирают образцы без поверхностных дефектов.

1.4.2. Через 30 мин образец извлекают из раствора азотнокислой ртути и промывают в проточной воде. С поверхности образца удаляют избыток ртути. Образцы осматривают после испытания не ранее чем через 30 мин, если в технических условиях не указывается другое время выдержки до осмотра. Если возникает сомнение относительно наличия трещин, то ртуть с поверхности образца следует удалять нагревом в печи с поглотителями ртути или в герметичном контейнере с вакуумом и холодильником для сбора металлической ртути.

Образцы осматривают с помощью лупы при 10—18-кратном увеличении.

Отсутствие трещин на образцах после испытания свидетельствует о снятии остаточных растягивающих напряжений.

1.5. Техника безопасности

1.5.1. Металлическая ртуть и ее соединения чрезвычайно токсичны. Поэтому для проведения испытаний в растворе азотнокислой ртути оборудуется специальное помещение с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией, с улавливанием паров ртути и соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных справочниками по технике безопасности при работе с металлической ртутью.

1.5.2. Все работы выполняют в резиновых перчатках и халатах (с застежками и без карманов), на голову надевают косынку или шапочку. Смена спецодежды должна производиться не реже одного раза в неделю. Уносить спецодежду домой не разрешается.

1.5.3. Хранение и прием пищи необходимо производить вне этих помещений. Перед приемом пищи и уходом из помещения спецодежда должна быть снята и оставлена в помещении лаборатории, а руки тщательно вымыты с мылом и щеткой.

1.5.4. Все работающие с ртутью и ее соединениями должны проходить медицинский осмотр не реже двух раз в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Значения предела текучести и твердости по Виккерсу

| Марка сплава | Состояние материала | Условный предел текучести σ_{02} , МПа, не менее | Твердость по Виккерсу HV_3 |
|--------------|---------------------|---|------------------------------|
| Л70, Л68 | Полутвердое | 130 | 80—130 |
| ЛО70—1 | Полутвердое | 150 | 80—125 |
| | Мягкое | 100 | — |
| ЛА77—2 | Полутвердое | 150 | 80—130 |
| | Мягкое | 120 | — |

Приложение 3. (Введено дополнительно, Изм. № 3).

Изменение № 5 ГОСТ 21646—76 Трубы латунные для теплообменных аппаратов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.04.87 № 1177

Дата введения 01.07.87

Пункт 3.5 дополнить абзацем: «На предприятии-изготовителе отбор проб для химического анализа допускается проводить от расплавленного металла».

(Продолжение см. с. 54)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21646—76)

Пункт 4.3 дополнить абзацем: «Измерение диаметра проводят на расстоянии не менее 30 мм от конца трубы в трех точках на любом участке по длине трубы, измерение толщины стенки проводят на расстоянии не менее 10 мм от конца трубы».

Пункт 4.5 после слов «по ГОСТ 882—75» дополнить словами: «или металлической линейки по ГОСТ 427—75».

(ИУС № 7 1987 г.)

Изменение № 6 ГОСТ 21646—76 Трубы латунные для теплообменных аппаратов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3321

Дата введения 01.05.89

Вводная часть. Второй, третий абзацы исключить.

Пункт 1 1. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «первой категории качества (формальной точности)» на «нормальной точности», «высшей категории качества (повышенной точности)» на «повышенной точности».

Пункт 1 3. Второй абзац. Заменить слова «высшей категории качества» на «повышенной точности изготовления по длине».

(Продолжение см с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21646—76)

Пункт 2.4. Заменить слова: «высшей категории качества» на «повышенной точности по косине реза».

Пункт 2.6. Заменить слова: «высшей категории качества» на «повышенной точности по кривизне».

Пункты 2.10, 2.12. Заменить слова: «высшей категории качества» на «по требованию потребителя».

Пункт 3.6. Заменить слова: «высшей категории качества» на «повышенной точности».

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 882—75 на ТУ 2—034—225—87.

Пункт 4.10. Заменить ссылку: ГОСТ 1652.0—77 на ГОСТ 1652.1—77 (2 раза).

(Продолжение см. с. 87)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21646—76)

Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить слова: «с толщиной стенки 1 мм» на «с толщиной стенки менее 1 мм»;

второй абзац дополнить словами: «или шпагатом из синтетических материалов по НТД не менее чем в трех местах и не менее чем в два оборота»;
заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87

(Продолжение см. с. 88)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21646—76)

Пункт 5.6 дополнить абзацем (после второго): «Допускается при отсутствии перегрузки в пути транспортировать трубы в пакетах массой до 1500 кг без увязки в пучки»;

последний абзац после слов «свыше 3 м» дополнить словами: «и пакетов массой до 1500 кг».

(ИУС № 1 1989 г.)

**Изменение № 7 ГОСТ 21646—76 Трубы латунные для теплообменных аппаратов.
Технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.12.90 № 3124

Дата введения 01.01.92

Наименование стандарта после слова «Трубы» дополнить словами: «медные и», «сррег and».

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обозначение: (СТ СЭВ 2035—79) на (СТ СЭВ 2035—89).

Вводную часть после слова «холоднокатаные» дополнить словами: «медные и»;

дополнить абзацем: «Стандарт соответствует СТ СЭВ 2035—89 в части медных труб и труб из медно-цинковых сплавов. Требования стандарта в части размеров труб обязательны»

Пункт 1.1 Таблица 1 Примечание 2 дополнить словами: «меди марок М1р и М2р — 1,035»,

примечания 3, 4 Заменить слово: «трубы» на «латунные трубы»

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Трубы кратной длины изготавливают с припуском 5 мм на каждый рез и с предельными отклонениями на общую длину, установленными для труб мерной длины».

Примеры условных обозначений труб. Сокращения дополнить строкой: «твердая — Т»

Пункт 2.1. Первый абзац после слов «Трубы изготавливают» дополнить словами: «из меди марок М1р и М2р по ГОСТ 859—78».

Пункт 2.2 Первый абзац после слова «полутвердом» дополнить словом: «твердом»

Пункт 2.3 Второй абзац после слова «кольцеватость» дополнить словами: «следы правки».

Пункт 2.5 дополнить абзацем: «Овальность медных труб не регламентируется»

Пункт 2.7 Таблицу 3 дополнить марками меди — М1р и М2р (перед маркой Л70)

| Марка сплава | Состояние материала | Временное сопротивление σ_B , МПа (кгс/мм ²) | Относительное удлинение после разрыва δ_{10} , % |
|--------------|---------------------|---|---|
| | | не менее | |
| М1р и М2р | Мягкое | 200 (20) | 35 |
| | Полутвердое | 240 (25) | 12 |
| | Твердое | 290 (30) | 3 |

примечание 1 исключить.

Пункт 2.7 дополнить абзацем: «По требованию потребителя трубы полутвердого состояния из латуни марок ЛА 77—2 и ЛАМш 77—2—0,05 повышенной прочности изготавливают с нормами механических свойств

(Продолжение см. с. 76)

временное сопротивление σ_1 , не менее 390 (40) МПа (кгс/мм²)

относительное удлинение после разрыва δ_{10} , не менее 40 %»

Пункт 2 9 дополнить абзацем «Твердые и полутвердые медные трубы должны выдерживать испытание на сплющивание в холодном состоянии после отжига»

Пункт 2 10 дополнить абзацем «Твердые и полутвердые медные трубы должны выдерживать испытание на раздачу в холодном состоянии после отжига»

Пункт 2 11 Заменить слово «Трубы» на «Трубы латунные»

Пункт 2 12 Первый абзац Заменить слово «труб» на «латунных труб», второй абзац Заменить слова «для труб» на «для латунных труб»

Пункт 3 6 Второй абзац Исключить слова «диаметром от 24 до 32 мм»

Раздел 3 дополнить пунктом — 3 8 «3 8 Для контроля размеров труб диаметром свыше 12 мм и качества наружной поверхности допускается по согласованию изготовителя с потребителем отбирать трубы «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321—73 Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242—72 Количество контролируемых труб определяют по табл 4

Количество труб (N) в партии вычисляют по формуле

$$N = \frac{m}{m_T l} ,$$

где m — масса труб в партии, кг,

m_T — теоретическая масса 1 м трубы, кг,

l — длина трубы, м

Таблица 4

шт

| Количество труб в партии | Количество контролируемых труб | Браковочное число |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2—8 | 2 | 1 |
| 9—15 | 3 | 1 |
| 16—25 | 5 | 1 |
| 26—50 | 8 | 2 |
| 51—90 | 13 | 2 |
| 91—150 | 20 | 3 |
| 151—280 | 32 | 4 |
| 281—500 | 50 | 6 |
| 501—1200 | 80 | 8 |
| 1201—3200 | 125 | 11 |

Партию считают соответствующей требованиям стандарта, если браковочное число менее приведенного в табл 4

При разногласиях в оценке качества труб объемы выборки должны соответствовать указанным в пп 3 2 и 3 4

Допускается изготовителю при получении неудовлетворительных результатов контролировать каждую трубу»

(Продолжение см с 77)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21646—76)

Пункт 4.3 Заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90

Пункт 4.4 Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.9а. «4.9а Для испытания твердых и полугвердых медных труб на сплющивание и раздачу применяют образцы, отожженные при температуре 550—650 °С в течение 1—1,5 ч»

Пункт 4.10 Первый, второй абзацы после ссылки на ГОСТ 165213—77 до-

(Продолжение см с. 78)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21646—76

полнить ссылками «ГОСТ 13938 1-78 — ГОСТ 13938 12-78, ГОСТ 13938 13—77, ГОСТ 9717 1-82 — ГОСТ 9717 3 82»

Раздел 4 дополнить пунктом — 4 12 «4 12 Контроль поверхности и размеров, проводимый статистическим методом, обеспечивает качество наружной поверхности и размеров труб с вероятностью 96 % ($AG\alpha = 4\%$)»

Пункт 5 1 Исключить ссылку ГОСТ 21929—76, заменить ссылку ГОСТ 21140—75 на ГОСТ 21140—88

(ИУС № 3 1991 г)