

ГОСТ 28515—97

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕДЬ

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПРОБ НА УДЛИНЕНИЕ СПИРАЛИ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 503 «Медь»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 17 марта 1998 г. № 52 межгосударственный стандарт ГОСТ 28515—97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1998 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 28515—90

5 ИЗДАНИЕ (сентябрь 2005 г.) с Поправками (ИУС 1—2000, 8—2000)

© ИПК Издательство стандартов, 1998
© Стандартиформ, 2005

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Отбор и подготовка проб	1
4 Аппаратура	3
5 Проведение испытаний и обработка результатов	3

МЕДЬ

Метод испытания проб на удлинение спирали

Copper. Method of test for sample spiral elongation

Дата введения 1998—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на медь, изготавливаемую в виде слитков (марка М00), катодов (марка М00к) и изделий из них, и устанавливает метод испытания на удлинение спирали медной проволоки (далее — проволока) для определения ее способности к рекристаллизации при заданных параметрах термической обработки.

Сущность метода состоит в растяжении спирали проволоки (номинальное значение диаметра от 1,00 до 2,00 мм) нагрузкой, создающей в проволоке напряжение 7 МПа, и последующем измерении остаточного удлинения спирали.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 546—2001 Катоды медные. Технические условия

ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 28106—89 Катоды медные. Отбор и подготовка проб и образцов для определения удельного электрического сопротивления

3 ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ

3.1 Отбор проб от медных катодов (далее — катоды) проводят сверлением насквозь или вырезанием (выдавливанием) дисков не менее чем в пяти точках по диагонали на равном расстоянии друг от друга или в середине катода и в четырех точках по углам на расстоянии 50—100 мм от края катода, или разрезанием катода. Пробы отбирают в количестве 0,1 % партии, но не менее двух катодов. Общая масса пробы должна быть не менее 500 г.


Допускается отбор проб от медных катодов по ГОСТ 546 или ГОСТ 28106.

3.1.1 Пробу катодной меди расплавляют в графитовом тигле без крышки в индукционной печи или печи сопротивления при температуре 1150—1200 °С, выдерживают в печи в течение 10 мин с периодическим перемешиванием расплава графитовым, алундовым или кварцевым прутком и разливают в графитовую горизонтальную изложницу, предварительно нагретую до температуры 150—200 °С, для получения слитка квадратного сечения со стороны квадрата от 18 до 22 мм и длиной от 100 до 200 мм или в графитовую вертикальную изложницу для получения слитка диаметром от 10 до 18 мм и высотой от 200 до 300 мм.

Массовая доля кислорода в пробном слитке должна быть от 0,020 до 0,045 %.

3.2 Отбор проб от медных слитков (далее — слитки) проводят согласно рисунку 1. У пробы, отобранной от слитка горизонтального литья, удаляют участок свободной поверхности застывания от 10 до 15 мм, обогащенной кислородом.

Проба должна иметь сечение 20×20 мм.



a, a' — место отбора проб от слитков горизонтального литья; *b* — место отбора проб от слитков вертикального литья в круглые изложницы; *c* — место отбора проб от слитков вертикального литья в прямоугольные или квадратные изложницы

Рисунок 1 — Место отбора проб от слитков

3.3 Пробу от катаной или прессованной прутковой заготовки (далее — прутковая заготовка) отбирают на расстоянии не менее 2 м от конца бухты. Масса пробы должна быть не менее 300 г.

3.4 Пробу от переплавленных катодов, слитка или прутковой заготовки подвергают пластической деформации в горячем или холодном состоянии для получения прутка диаметром не более 8,00 мм.

Перед пластической деформацией проб от катодов и слитков допускается обтачивать их на токарном станке до получения диаметра от 10 до 18 мм.

3.5 Пруток подвергают отжигу в трубчатой печи при температуре $(700 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 1 ч, после чего охлаждают в воде, травят в растворе серной кислоты (массовая доля 10—15 %) и промывают водой. Если отжиг проводят в неокислительной атмосфере, то травление исключают.

Допускаются перед отжигом разрезание прутка на части длиной не менее 400 мм, а после отжига — механическая очистка поверхности пробы.

3.6 Для получения образцов проволоки пруток диаметром не более 8,00 мм после отжига подвергают волочению в волочильной машине для получения проволоки диаметром от 1,00 до 2,00 мм. Вытяжку проводят одинарными проходами в одном направлении с единичным обжатием в пределах 20—25 % со скоростью не более 1 м/с. После каждого прохода проволоку охлаждают в течение не менее 1 мин в воде или 5 мин на воздухе.

Рекомендуется применение следующей серии волочения до получения проволоки диаметром: 8,00; 7,20; 6,35; 5,50; 4,80; 4,20; 3,70; 3,30; 2,90; 2,55; 2,25; 2,00; 1,83; 1,63; 1,45; 1,29; 1,14; 1,00 мм.

3.7 Окончательный отжиг образцов проволоки диаметром 1,00—2,00 мм, свернутых в бухту диаметром (200 ± 10) мм, проводят в термостате при температуре $(200 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ в течение 2 ч. Продолжительность нагрева проволоки до 200°C не должна превышать 5 мин.

3.8 После отжига проволоку охлаждают в воде, обезжиривают и разделяют на отрезки длиной от 1300 до 1400 мм. Количество образцов для испытаний должно соответствовать требованиям нормативной документации на металлопродукцию, но быть не менее трех.

3.9 В средней части каждого образца проволоки несмываемой краской наносят отметки измерительной длины $L_0 = (1000 \pm 1)$ мм. Спираль получают наматыванием образца проволоки на отшлифованный стержень, диаметр которого в десять раз превышает диаметр проволоки, с погрешностью $\pm 0,01$ мм со скоростью вращения стержня от 4,7 до 5,7 рад/с.

При наматывании спирали свободный конец образца нагружают грузом массой от 1120 до 2240 г. Спираль должна быть плотной и компактной и намотана таким образом, чтобы не менее одного витка с каждого конца спирали находилось вне измерительной длины $L_1 = (28 \pm 2)$ мм.

4 АППАРАТУРА

4.1 Индукционная печь или печь сопротивления для переплавки пробы катодной меди при температуре 1150—1200 °С.

4.2 Трубчатая печь для термической обработки прутка при температуре (700 ± 5) °С, обеспечивающая постоянную температуру по всей длине пробы при отжиге.

4.3 Термостат для окончательного отжига образца проволоки, свернутого в бухту диаметром (200 ± 10) мм, при температуре $(200 \pm 0,5)$ °С или любой нагревательный прибор, обеспечивающий условия отжига по 3.7.

(Поправка, ИУС 8—2000).

4.4 Оборудование для пластической деформации пробы при изготовлении прутка диаметром не более 8,00 мм в горячем или холодном состоянии.

4.5 Волоочильная машина любого типа для волочения проволоки диаметром от 8,00 до 1,00 мм со скоростью не более 1 м/с.

4.6 Испытательная машина, обеспечивающая наматывание спирали с частотой вращения стержня от 4,7 до 5,7 рад/с и растяжение спирали под грузом массой от 1120 до 2240 г со скоростью $(2,5 \pm 0,5)$ см/с.

4.7 Измерительная металлическая линейка по ГОСТ 427.

4.8 Микрометр типа МК класса точности 1 с пределами измерений 0—25 мм и ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 6507.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1 При испытании спираль зацепляют одним концом к тросику для растяжения, другим — к грузу массой от 1120 до 2240 г (в зависимости от диаметра проволоки) и растягивают ее со скоростью $(2,5 \pm 0,5)$ см/с. После отрыва груза от основания испытательной машины растяжение прекращают и выдерживают спираль под грузом в течение 1 мин.

5.2 Груз осторожно снимают со спирали, спираль укладывают в горизонтальное положение, выдерживают для релаксации в течение не менее 1 мин и измеряют длину спирали L_2 по ее оси между отметками измерительной длины L_0 . Длину спирали измеряют с погрешностью 1 мм.

(Поправка, ИУС 1—2000).

5.3 Значение удлинения спирали ΔL вычисляют по формуле

$$\Delta L = L_2 - L_1. \quad (1)$$

Значение ΔL определяют с погрешностью 1 мм.

5.4 Значение $\Delta L_{\text{ср}}$ определяют как среднее арифметическое результатов испытаний всех образцов. Отклонение результатов каждого испытания от среднего арифметического не должно превышать 10 %.

Ключевые слова: медь, образец, проволока, спираль, удлинение, отбор пробы, подготовка пробы, испытание, результат

Редактор *Л.В. Афанасенко*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *Т.И. Кононенко*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 21.09.2005. Формат 60 × 84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,45. Тираж 115 экз. Зак. 719. С 1915.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано в ИПК Издательство стандартов на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

Изменение № 1 ГОСТ 28515—97 Медь. Метод испытания проб на удлинение спирали

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 64-П от 27.02.2014)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9134

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Сущность метода состоит в растяжении спирали проволоки диаметром $(2,00 \pm 0,01)$ мм нагрузкой $(22,00 \pm 0,02)$ Н, создающей в проволоке напряжение 7 МПа, и последующем измерении остаточного удлинения спирали».

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 546—88 (СТ СЭВ 465—77, ИСО 431—81) на ГОСТ 546—2001; исключить ссылки: (СТ СЭВ 344—76 — СТ СЭВ 352—76, СТ СЭВ 4134—83); (СТ СЭВ 6192—88); дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Подпункт 3.1.1. Первый абзац. Заменить значение: «от 1150—1200 °С» на «от 1150 °С до 1200 °С», «150—200 °С» на «от 150 °С до 200 °С».

Пункт 3.4. Первый абзац. Заменить слова: «не более 8,00 мм» на « $(8,0 \pm 0,4)$ мм».

Пункт 3.5. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Пруток подвергают отжигу в трубчатой печи или печи сопротивления при температуре (700 ± 5) °С в течение $(1,00 \pm 0,02)$ ч, после чего охлаждают в воде, травят в растворе серной кислоты, разбавленной 1:10 и промывают водой.

П р и м е ч а н и е — Операцию проводят только для прутка от прутковой заготовки номинальным диаметром более 8 мм».

Пункт 3.6. Первый абзац. Заменить значение: «от 1,00 до 2,00 мм» на « $(2,00 \pm 0,01)$ мм»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Рекомендуется применение следующей серии волочения для получения проволоки диаметром 2,00 мм: 8,00; 7,13; 6,28; 5,53; 4,87; 4,29; 3,78; 3,33; 2,93; 2,58; 2,27; 2,00 мм».

Пункты 3.7—3.9 изложить в новой редакции:

«3.7 От каждого конца проволоки диаметром $(2,00 \pm 0,01)$ мм отрезают не менее 1 м, из оставшейся части получают образец для испытаний требуемой длины, который сматывают в бухту диаметром (200 ± 10) мм, предварительно отметив направление волочения.

Окончательный отжиг образцов проволоки диаметром $(2,00 \pm 0,01)$ мм проводят в термостате при температуре $(200,0 \pm 0,5)$ °С в течение $(2,00 \pm 0,02)$ ч.

П р и м е ч а н и я

1 Продолжительность нагрева проволоки до $(200,0 \pm 0,5)$ °С не должна превышать 5 мин.

2 Необходимо обеспечить поддержание точной и равномерной температуры в термостате в течение всего процесса отжига.

3.8 После отжига проволоку охлаждают в воде.

П р и м е ч а н и е — В дальнейшей работе с отожженной проволокой действуют аккуратно для предотвращения нежелательных изгибов и растяжений.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—09—01.

Проволоку обезжиривают и разделяют на отрезки длиной от 1300 до 1400 мм, отмечая направление волочения.

Число образцов для испытаний должно соответствовать требованиям нормативной документации, но быть не менее трех.

3.9 Подготовка опытного образца

3.9.1 Определяют середину образца, и по обе стороны от нее несмываемой краской на равном расстоянии наносят отметки так, чтобы расстояние между ними составляло (1000 ± 1) мм. Это расстояние обозначают L_0 .

3.9.2 Спираль получают наматыванием опытного образца проволоки на отшлифованный стержень диаметром $(20,0 \pm 0,1)$ мм и длиной не менее 50 мм, установленный горизонтально по оси с отклонением $\pm 3^\circ$.

3.9.3 Один конец опытного образца проволоки (начало по направлению волочения) посредством выемки, канавки или штифта прочно прикрепляют к отшлифованному стержню, а из другого конца формируют петлю или крючок вне измерительной длины.

3.9.4. К петле или крючку опытного образца прикладывают нагрузку в $(22 \pm 0,02)$ Н, создаваемую грузом массой (2240 ± 2) г и наматывают его в плотную спираль при вращении стержня со скоростью (50 ± 5) мин⁻¹, при этом каждый следующий виток спирали должен примыкать к предыдущему.

П р и м е ч а н и е — Во время намотки нельзя выпрямлять и растягивать проволоку, кроме легкого направления на стержень для формирования плотной спирали.

3.9.5 Спираль должна быть намотана таким образом, чтобы не менее двух витков с каждого конца спирали находилось вне измерительной длины $L_1 = (28 \pm 2)$ мм.

П р и м е ч а н и е — Длина между контрольными отметками на спирали приблизительно равна 28 мм, это расстояние измеряют с точностью до 1 мм и записывают как исходное значение L_1 . Для этого осторожно снимают груз, снимают спираль со стержня и кладут её горизонтально на гладкую поверхность. При помощи стальной линейки измеряют длину между контрольными отметками.

Пункт 4.2 после слов «Трубчатая печь» дополнить словами: «или печь сопротивления».

Пункт 4.3 дополнить абзацем:

«В термостате используют силиконовое масло низкой вязкости. Термостат должен быть снабжен мешалкой для обеспечения равномерной температуры».

Пункт 4.4. Заменить слова: «не более 8,00 мм» на « $(8,0 \pm 0,4)$ мм».

Пункт 4.5. Заменить слова: «диаметром от 8,00 до 1,00 мм» на «диаметром от $(8,0 \pm 0,4)$ до $(2,00 \pm 0,01)$ мм»;

дополнить абзацем:

«Для уменьшения трения и перегрева опытного образца в процессе волочения используют соответствующую смазку для устройства».

Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

«4.6 Испытательная установка, обеспечивающая наматывание спирали с частотой вращения (50 ± 5) мин⁻¹ и растяжение спирали нагрузкой $(22,00 \pm 0,02)$ Н, создаваемую грузом массой (2240 ± 2) г со скоростью не более 20 мм/с.

Нагрузка должна прилагаться путем опускания груза или путем поднятия верхнего конца спирали».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.9, 4.10:

«4.9 Таймер, позволяющий задавать измерительный интервал 2 ч с дискретностью отсчета 1 мин.

4.10 Шаблон для наматывания проволоки в бухту диаметром (200 ± 10) мм».

Пункт 5.1 до слов «После отрыва» изложить в новой редакции:

«При испытании спираль зацепляют одним концом (начало по направлению волочения) к тросику для растяжения, другим — к грузу массой $(2240 \pm 2,0)$ г, создающим нагрузку в $(22,00 \pm 0,02)$ Н и растягивают ее со скоростью, не превышающей 20 мм с⁻¹».

Пункт 5.4. Исключить слова: «Отклонение результатов каждого испытания от среднего арифметического не должно превышать 10 %».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.5:

«5.5 Характеристики показателей точности измерений»

Показатель точности измерений удлинения спирали соответствует характеристикам, приведенным в таблице 1 (при $P = 0,95$).

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости измерений для доверительной вероятности $P = 0,95$ приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1— Значения показателя точности измерений, показателей повторяемости и воспроизводимости измерений удлинения спирали при доверительной вероятности $P = 0,95$

В миллиметрах

Диапазон измерений величины удлинения спирали	Показатель точности измерений $\pm \Delta$	Показатель повторяемости		Показатель воспроизводимости	
		СКО σ	Предел повторяемости ($n = 3$) r	СКО σ_R	Предел воспроизводимости R
От 340 до 360 включ.	22	$\pm 8,65$	30	11	31
Св. 360 » 380 »	19	$\pm 7,00$	23	10	27
« 380 до 400 »	16	$\pm 5,40$	18	8	23
» 400	14	$\pm 3,75$	12	7	19

(ИУС № 4 2015 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 28515—97 Медь. Метод испытания проб на удлинение спирали

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 64-П от 27.02.2014)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9134

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Сущность метода состоит в растяжении спирали проволоки диаметром $(2,00 \pm 0,01)$ мм нагрузкой $(22,00 \pm 0,02)$ Н, создающей в проволоке напряжение 7 МПа, и последующем измерении остаточного удлинения спирали».

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 546—88 (СТ СЭВ 465—77, ИСО 431—81) на ГОСТ 546—2001; исключить ссылки: (СТ СЭВ 344—76 — СТ СЭВ 352—76, СТ СЭВ 4134—83); (СТ СЭВ 6192—88); дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Подпункт 3.1.1. Первый абзац. Заменить значение: «от 1150—1200 °С» на «от 1150 °С до 1200 °С», «150—200 °С» на «от 150 °С до 200 °С».

Пункт 3.4. Первый абзац. Заменить слова: «не более 8,00 мм» на « $(8,0 \pm 0,4)$ мм».

Пункт 3.5. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Пруток подвергают отжигу в трубчатой печи или печи сопротивления при температуре (700 ± 5) °С в течение $(1,00 \pm 0,02)$ ч, после чего охлаждают в воде, травят в растворе серной кислоты, разбавленной 1:10 и промывают водой.

П р и м е ч а н и е — Операцию проводят только для прутка от прутковой заготовки номинальным диаметром более 8 мм».

Пункт 3.6. Первый абзац. Заменить значение: «от 1,00 до 2,00 мм» на « $(2,00 \pm 0,01)$ мм»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Рекомендуется применение следующей серии волочения для получения проволоки диаметром 2,00 мм: 8,00; 7,13; 6,28; 5,53; 4,87; 4,29; 3,78; 3,33; 2,93; 2,58; 2,27; 2,00 мм».

Пункты 3.7—3.9 изложить в новой редакции:

«3.7 От каждого конца проволоки диаметром $(2,00 \pm 0,01)$ мм отрезают не менее 1 м, из оставшейся части получают образец для испытаний требуемой длины, который сматывают в бухту диаметром (200 ± 10) мм, предварительно отметив направление волочения.

Окончательный отжиг образцов проволоки диаметром $(2,00 \pm 0,01)$ мм проводят в термостате при температуре $(200,0 \pm 0,5)$ °С в течение $(2,00 \pm 0,02)$ ч.

П р и м е ч а н и я

1 Продолжительность нагрева проволоки до $(200,0 \pm 0,5)$ °С не должна превышать 5 мин.

2 Необходимо обеспечить поддержание точной и равномерной температуры в термостате в течение всего процесса отжига.

3.8 После отжига проволоку охлаждают в воде.

П р и м е ч а н и е — В дальнейшей работе с отожженной проволокой действуют аккуратно для предотвращения нежелательных изгибов и растяжений.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—09—01.

Проволоку обезжиривают и разделяют на отрезки длиной от 1300 до 1400 мм, отмечая направление волочения.

Число образцов для испытаний должно соответствовать требованиям нормативной документации, но быть не менее трех.

3.9 Подготовка опытного образца

3.9.1 Определяют середину образца, и по обе стороны от нее несмываемой краской на равном расстоянии наносят отметки так, чтобы расстояние между ними составляло (1000 ± 1) мм. Это расстояние обозначают L_0 .

3.9.2 Спираль получают наматыванием опытного образца проволоки на отшлифованный стержень диаметром $(20,0 \pm 0,1)$ мм и длиной не менее 50 мм, установленный горизонтально по оси с отклонением $\pm 3^\circ$.

3.9.3 Один конец опытного образца проволоки (начало по направлению волочения) посредством выемки, канавки или штифта прочно прикрепляют к отшлифованному стержню, а из другого конца формируют петлю или крючок вне измерительной длины.

3.9.4. К петле или крючку опытного образца прикладывают нагрузку в $(22 \pm 0,02)$ Н, создаваемую грузом массой (2240 ± 2) г и наматывают его в плотную спираль при вращении стержня со скоростью (50 ± 5) мин⁻¹, при этом каждый следующий виток спирали должен примыкать к предыдущему.

П р и м е ч а н и е — Во время намотки нельзя выпрямлять и растягивать проволоку, кроме легкого направления на стержень для формирования плотной спирали.

3.9.5 Спираль должна быть намотана таким образом, чтобы не менее двух витков с каждого конца спирали находилось вне измерительной длины $L_1 = (28 \pm 2)$ мм.

П р и м е ч а н и е — Длина между контрольными отметками на спирали приблизительно равна 28 мм, это расстояние измеряют с точностью до 1 мм и записывают как исходное значение L_1 . Для этого осторожно снимают груз, снимают спираль со стержня и кладут её горизонтально на гладкую поверхность. При помощи стальной линейки измеряют длину между контрольными отметками».

Пункт 4.2 после слов «Трубчатая печь» дополнить словами: «или печь сопротивления».

Пункт 4.3 дополнить абзацем:

«В термостате используют силиконовое масло низкой вязкости. Термостат должен быть снабжен мешалкой для обеспечения равномерной температуры».

Пункт 4.4. Заменить слова: «не более 8,00 мм» на « $(8,0 \pm 0,4)$ мм».

Пункт 4.5. Заменить слова: «диаметром от 8,00 до 1,00 мм» на «диаметром от $(8,0 \pm 0,4)$ до $(2,00 \pm 0,01)$ мм»;

дополнить абзацем:

«Для уменьшения трения и перегрева опытного образца в процессе волочения используют соответствующую смазку для устройства».

Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

«4.6 Испытательная установка, обеспечивающая наматывание спирали с частотой вращения (50 ± 5) мин⁻¹ и растяжение спирали нагрузкой $(22,00 \pm 0,02)$ Н, создаваемую грузом массой (2240 ± 2) г со скоростью не более 20 мм/с.

Нагрузка должна прилагаться путем опускания груза или путем поднятия верхнего конца спирали».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.9, 4.10:

«4.9 Таймер, позволяющий задавать измерительный интервал 2 ч с дискретностью отсчета 1 мин.

4.10 Шаблон для наматывания проволоки в бухту диаметром (200 ± 10) мм».

Пункт 5.1 до слов «После отрыва» изложить в новой редакции:

«При испытании спираль зацепляют одним концом (начало по направлению волочения) к тросику для растяжения, другим — к грузу массой $(2240 \pm 2,0)$ г, создающим нагрузку в $(22,00 \pm 0,02)$ Н и растягивают ее со скоростью, не превышающей 20 мм с⁻¹».

Пункт 5.4. Исключить слова: «Отклонение результатов каждого испытания от среднего арифметического не должно превышать 10 %».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.5:

«5.5 Характеристики показателей точности измерений

Показатель точности измерений удлинения спирали соответствует характеристикам, приведенным в таблице 1 (при $P = 0,95$).

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости измерений для доверительной вероятности $P = 0,95$ приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1— Значения показателя точности измерений, показателей повторяемости и воспроизводимости измерений удлинения спирали при доверительной вероятности $P = 0,95$

В миллиметрах

Диапазон измерений величины удлинения спирали	Показатель точности измерений $\pm \Delta$	Показатель повторяемости		Показатель воспроизводимости	
		СКО σ_r	Предел повторяемости ($n = 3$) r	СКО σ_R	Предел воспроизводимости R
От 340 до 360 включ.	22	$\pm 8,65$	30	11	31
Св. 360 » 380 »	19	$\pm 7,00$	23	10	27
« 380 до 400 »	16	$\pm 5,40$	18	8	23
» 400	14	$\pm 3,75$	12	7	19

(ИУС № 4 2015 г.)