

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
53361—  
2009

---

**МЕШКИ ИЗ БУМАГИ И КОМБИНИРОВАННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ**

**Общие технические условия**

Издание официальное

Б 3.2—2009/6417



Москва  
Стандартинформ  
2009

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании, а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 223 «Упаковка» (ОАО «НИЭКИТУ»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2009 г. № 239-ст

3 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международных стандартов:

ISO 6590-1:1983 «Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 1. Бумажные мешки» (ISO 6590-1:1983 «Packaging — Sacks — Vocabulary and types — Part 1: Paper sacks», NEQ);

ISO 6591-1:1984 «Упаковка. Мешки. Обозначение и метод измерения. Часть 1. Пустые бумажные мешки» (ISO 6591-1:1984 «Packaging — Sacks — Description and method of measurement — Part 1: Empty paper sacks», NEQ);

ISO 7023:1983 «Упаковка. Мешки. Метод отбора пустых мешков для испытаний» (ISO 7023:1983 «Packaging — Sacks — Method of sampling of empty sacks for testing», NEQ);

ISO 7965-1:1984 «Упаковка. Мешки. Испытание на сбрасывание. Часть 1. Бумажные мешки» (ISO 7965-1:1984 «Packaging — Sacks — Drop test — Part 1: Paper sacks», NEQ);

ISO 8367-1:1993 «Упаковка. Допуски и размеры мешков общего назначения. Часть 1. Бумажные мешки» (ISO 8367-1:1993 «Packaging — Dimensional tolerances for general purpose sacks — Part 1: Paper sacks», NEQ);

### 4 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Классификация, основные параметры и размеры . . . . .	2
5 Технические требования . . . . .	8
6 Требования безопасности . . . . .	11
7 Требования ресурсосбережения и экологии . . . . .	12
8 Правила приемки . . . . .	12
9 Методы контроля . . . . .	14
10 Транспортирование и хранение . . . . .	16
11 Указания по эксплуатации . . . . .	16
12 Гарантии изготовителя . . . . .	16
Приложение А (справочное) Термины и определения, используемые при производстве мешков . . . . .	18
Приложение Б (рекомендуемое) Размеры мешков . . . . .	19
Приложение В (рекомендуемое) Способы формирования мешков . . . . .	20
Приложение Г (рекомендуемое) Схемы устройств для проведения испытания мешков на удар при свободном падении . . . . .	22
Библиография . . . . .	23

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕШКИ ИЗ БУМАГИ И КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Общие технические условия

Bags made of paper and composite materials.  
General specifications

Дата введения — 2010—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мешки из бумаги и комбинированных материалов (далее — мешки), предназначенные для упаковывания сыпучей и штучной продукции массой до 50 кг.

Мешки, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения опасных грузов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26319.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 2859-1—2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 503—81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 2228—81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7699—78 Крахмал картофельный. Технические условия

ГОСТ 10178—85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 17527—2003 Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 18106—72 Тара транспортная наполненная. Обозначение частей тары для испытания

ГОСТ 18425—73 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении

ГОСТ 18992—80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

ГОСТ 21798—76 Тара транспортная наполненная. Метод кондиционирования для испытаний

ГОСТ 26319—84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

# ГОСТ Р 53361—2009

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **слой**: Лист бумаги или комбинированного материала, образующий стенки мешка.

3.2 **клапан**: Отверстие, сформированное в одном из верхних углов мешка путем закладывания угла мешка внутрь, через которое мешок заполняют и которое после заполнения не позволяет содержимому высыпаться из мешка.

3.3 **фальц**: Продольная складка в боковой стенке мешка, образованная тремя продольными сгибами — одним внутренним и двумя наружными.

3.4 **ширина фальца**: Расстояние между наружными линиями сгиба расправлennого фальца.

Термины и определения, используемые при производстве мешков, приведены в приложении А.

## 4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Мешки изготавливают типов, указанных в таблице 1.

По согласованию с потребителем (заказчиком) допускается изготавливать мешки других конструкций с различным сочетанием склеенного и сшитого верха и дна мешка.

4.2 В зависимости от применяемых видов бумаги и комбинированных материалов мешки изготавливают марок, указанных в таблице 2.

По согласованию с потребителем (заказчиком) допускается изготавливать мешки с другим сочетанием и расположением слоев бумаги.

Таблица 1




Обозначение	Наименование	Рисунок
I-1	Мешок склеенный с открытым верхом плоский с шестиугольным дном	 Рисунок 1

Продолжение таблицы 1




Тип мешка		Рисунок
Обозначение	Наименование	
I-2	Мешок склеенный с открытым верхом плоский с подвернутым дном	<p>Рисунок 2</p>
I-3	Мешок склеенный с открытым верхом с фальцами и прямоугольным дном	<p>Рисунок 3</p>
I-4	Мешок склеенный с открытым верхом с фальцами и подвернутым дном	<p>Рисунок 4</p>

**ГОСТ Р 53361—2009**


*Продолжение таблицы 1*

Обозначение	Тип мешка Наименование	Рисунок		
I-5	Мешок склеенный с закрытым верхом с клапаном плоский с шестиугольным дном и верхом		Рисунок 5	
I-6	Мешок склеенный с закрытым верхом с клапаном с прямоугольным дном		Рисунок 6	
II-1	Мешок сшитый с открытым верхом плоский		Рисунок 7	

Продолжение таблицы 1

Тип мешка		Рисунок
Обозначение	Наименование	
II-2	Мешок сшитый с открытым верхом с фальцами	 <p>Рисунок 8</p>
II-3	Мешок сшитый с закрытым верхом с клапаном плоский	 <p>Рисунок 9</p>
II-4	Мешок сшитый с закрытым верхом с клапаном и фальцами	 <p>Рисунок 10</p>

Окончание таблицы 1

Обозначение	Наименование	Рисунок	Тип мешка
III-1	Мешок склеенный шитый плоский с клапаном и шестиугольным дном		Рисунок 11

**П р и м е ч а н и е —** Условные обозначения, применяемые на рисунках 1—11:  
 $L$  — длина мешка;  $B$  — ширина мешка с развернутым фальцем;  $B_1$  — ширина мешка;  $B_2$  — ширина дна;  
 $B_3$  — ширина фальца;  $h$  — высота клапана;  $m$  — длина манжеты клапана.

Таблица 2

Марка мешка	Характеристика	Применение
НМ	Мешок со всеми слоями из непропитанной мешочной бумаги	Для негигроскопичной продукции
НМ(п)	Мешок со всеми слоями из непропитанной мешочной бумаги с полизтиленовой пленкой между слоями	Для гигроскопичной продукции и продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности
УНМ	Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги	Для негигроскопичной продукции
УНМ(п)	Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги с полизтиленовой пленкой между слоями	Для гигроскопичной продукции и продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности
БМ	Мешок с 1—3 слоями из мешочной битумированной бумаги и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги	Для малогигроскопичной продукции
БМП	Мешок с 1—3 слоями из мешочной битумированной бумаги, с внутренним слоем из мешочной бумаги, ламинированной полизтиленом, и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги	Для гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов, для продукции, не допускающей попадания волокон бумаги
БМК	Мешок с 1—3 слоями мешочной битумированной бумаги и остальными слоями из мешочной микрокрепированной бумаги	Для малогигроскопичной продукции

Продолжение таблицы 2

Марка мешка	Характеристика	Применение
УБМ	Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы, одним слоем из мешочной битумированной бумаги и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги	Для малогигроскопичной продукции
ВМ	Мешок с 1—3 слоями из мешочной влагопрочной бумаги и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги	Для продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности
ВМБ	Мешок с 1—2 слоями из мешочной влагопрочной бумаги, 1—2 слоями из мешочной битумированной бумаги и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги	Для малогигроскопичной продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности
ВМП	Мешок с 1—2 слоями из мешочной влагопрочной бумаги, ламинированной полизтиленом, и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги	Для гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов, для продукции, не допускающей попадания волокон бумаги, транспортируемых в условиях повышенной влажности
ПМ	Мешок с 1—2 слоями из мешочной бумаги, ламированной полизтиленом, и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги	Для гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов, для продукции, не допускающей попадания волокон бумаги
УПМ	Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы, с 1—2 слоями мешочной бумаги, ламированной полизтиленом, и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги	Для гигроскопичной продукции, пищевых продуктов, агрессивных химикатов, для продукции, не допускающей попадания волокон бумаги
ПМ(с)	Мешок с внутренним слоем из мешочной бумаги, ламинированной полизтиленом, с адгезионным покрытием на основе силиконовых материалов и 3 слоями из мешочной непропитанной бумаги	Для строительного нефтебитума
МК	Мешок со всеми слоями из микрокрепированной мешочной бумаги	Для негигроскопичной продукции
МК(п)	Мешок со всеми слоями из микрокрепированной мешочной бумаги с полизтиленовой пленкой между слоями	Для гигроскопичной продукции и продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности
МКП	Мешок с 1—2 слоями из мешочной микрокрепированной бумаги, ламинированной полизтиленом, и остальными слоями из микрокрепированной мешочной бумаги	Для гигроскопичной продукции, пищевых продуктов, агрессивных химикатов, для продукции, не допускающей попадания волокон бумаги
УМК	Мешок с верхним слоем из микрокрепированной бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из микрокрепированной мешочной бумаги	Для негигроскопичной продукции
УМК(п)	Мешок с верхним слоем из микрокрепированной бумаги из беленой целлюлозы, остальными слоями из микрокрепированной мешочной бумаги с полизтиленовой пленкой между слоями	Для гигроскопичной продукции и продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности
УМКП	Мешок с верхним слоем из микрокрепированной бумаги из беленой целлюлозы, 1 слоем из микрокрепированной мешочной бумаги, ламинированной полизтиленом, и остальными слоями из микрокрепированной мешочной бумаги	Для сыпучей и штучной гигроскопичной продукции, пищевых продуктов, не допускающих попадания в них волокон бумаги

Окончание таблицы 2

Марка мешка	Характеристика	Применение
МКВ	Мешок со всеми слоями из мешочной микрокрепированной высокопористой бумаги	Для негигроскопичной продукции
МКВ(п)	Мешок со всеми слоями из мешочной микрокрепированной высокопористой бумаги с полизтиленовой пленкой с нанесенной перфорацией	Для гигроскопичной продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности
УМКВ	Мешок с одним (верхним) слоем из микрокрепированной высокопористой бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из мешочной микрокрепированной высокопористой бумаги	Для негигроскопичной продукции
УМКВ(п)	Мешок с одним (верхним) слоем из микрокрепированной высокопористой бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из мешочной микрокрепированной высокопористой бумаги с полизтиленовой пленкой с нанесенной перфорацией	Для гигроскопичной продукции, транспортируемой в условиях повышенной влажности

4.3 Тип, размеры, марку мешка и предельную массу упаковываемой продукции устанавливают в технической документации на мешки для конкретных видов продукции.

4.4 Рекомендуемые размеры мешков приведены в приложении Б.

Предпочтительными являются размеры, максимально увязанные с размерами средств пакетирования, транспортного и складского оборудования.

4.5 Предельные отклонения от размеров мешков не должны превышать, см:

± 1,0 — по длине мешка;

± 0,5 — по ширине мешка;

± 0,5 — по ширине дна мешка;

± 0,5 — по ширине фальца.

4.6 Перечень продукции, рекомендуемой для упаковывания в мешки, приведен в таблице 2.

4.7 Условное обозначение мешка при заказе должно содержать:

- наименование;

- тип;

- марку;

- общее число слоев бумаги, комбинированных материалов (слойность);

- размеры, см;

- обозначение настоящего стандарта.

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я м е ш к а б у м а ж н о г о , склеенного с закрытым верхом с клапаном плоского с шестиугольным дном и верхом, из микрокрепированной бумаги, трехслойного, размерами ( $L \times B_1 \times B_2$ ) (65 × 49,5 × 9) см:

*Мешок бумажный, тип I-5, МК, трехслойный, (65 × 49,5 × 9) см ГОСТ Р 53361—2009*

П р и м е ч а н и е — В маркировке допускается полная расшифровка типа бумажного мешка.

## 5 Технические требования

5.1 Мешки изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, технологическим регламентам, рабочим чертежам на мешки для конкретных видов продукции.

### 5.2 Характеристики

5.2.1 Общее число слоев бумаги и комбинированных материалов должно быть: от одного до шести — в открытых мешках и от двух до шести — в закрытых мешках с клапаном.

Число слоев в мешках из микрокрепированной бумаги — от двух до четырех.

5.2.2 Расположение слоев мешочной бумаги, комбинированных и пленочных материалов устанавливают в технической документации на мешки для конкретных видов продукции.

5.2.3 Продольный клеевой шов в мешке должен иметь нахлест не менее 1,0 см.

5.2.4 Расстояние между двумя наружными сгибами фальца должно составлять [(8 — 16) ± 0,5] см.

5.2.5 Прочность мешков характеризуется показателем сопротивления ударам при свободном падении.

Число ударов при испытании открытых мешков должно соответствовать нормам, установленным в таблице 3.

Число ударов при испытании закрытых мешков должно соответствовать нормам, установленным в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Слойность мешков	Высота сбрасывания, см	Число ударов для открытых мешков марок			Высота сбрасывания, см	Число ударов для закрытых мешков с клапаном марок		
		НМ, ВМ, ВМП, ПМ, УПМ, ПМ(с)	БМ, БМП, БМК, УБМ, ВМБ	БМК, МК, МК(п), МКП, УМК, УМК(п), УМКП		НМ, ВМ, ВМП, ПМ	БМ, БМП, ВМБ	МК, МК(п), МКП, УМК, УМК(п), УМКП, МКВ, МКВ(п), УМКВ, УМКВ(п)
1	30	6	—	—	—	—	—	—
2	30	—	—	9	90	—	—	8
3	30	8	6	13	90	8	6	14
4	30	9	8	16	90	13	8	20
5	30	13	13	—	90	16	14	—
6	30	16	16	—	90	19	16	—

Таблица 4

Слойность мешков	Высота сбрасывания, см	Число ударов для закрытых мешков с клапаном марок		Высота сбрасывания, см	Число ударов для закрытых мешков с клапаном марок		
		НМ, ВМ, ВМП, ПМ	МК, МК(п), УМК, УМК(п), УМКП, МКВ, МКВ(п), УМКВ, УМКВ(п)		БМ	БМП	ВМБ
2	120	—	4	—	—	—	—
3	145	2	4	115	2	—	2
—	—	—	—	130	—	2	—
4	190	2	4	130	2	—	2
—	—	—	—	145	—	2	—
5	205	2	—	175	2	—	2
—	—	—	—	190	—	2	—
6	220	2	—	190	2	—	2
—	—	—	—	205	—	2	—

5.2.6 В мешках не допускаются дефекты:

- разрывы, отверстия;
- kleевые пятна, приводящие к склеиванию мешков;
- прерывистость kleевых и ниточных швов;

- отсутствие нахлеста в продольном шве;
- швы, не закрытые крепированной лентой.

Допускается нарушение клеевых швов длиной не более 2 мм.

5.2.7 Склейенные мешки типа I изготавливают плоскими или с фальцами, открытыми или закрытыми с клапаном.

Способы склеивания мешков приведены в приложении В (рисунок В.1).

5.2.8 По согласованию с потребителем (заказчиком) в верхней части склеенных открытых мешков типов I-1, I-2, I-3, I-4 наносят поперечную точечную склейку слоев или вырубку для пальцев.

5.2.9 Склейенные закрытые мешки типов I-5 и I-6 изготавливают с клапаном или с клапаном, снабженным манжетой или упрочняющим листом. Конструкцию и размеры клапана и манжеты устанавливают по согласованию с потребителем (заказчиком) в технической документации на мешки для конкретных видов продукции.

По согласованию с потребителем (заказчиком) склеенные закрытые мешки типов I-5 и I-6 могут иметь точечную перфорацию для выпуска воздуха при загрузке мешка продукцией.

5.2.10 Высота вырубки клапана сшитых мешков типов II-3, II-4 должна составлять  $(3 \pm 0,5)$  см, ширина вырубки —  $(6 \pm 0,5)$  см.

5.2.11 Пошив мешков типа II проводят одним из способов, приведенных в приложении В (рисунок В.2), виды швов — в соответствии с рисунком В.3.

5.2.12 При сшивке мешка должна применяться крепированная лента из мешочной бумаги. Лента должна выступать за края мешка на 2,5—5 см.

Ширина ленты должна быть  $[(5 - 6) \pm 0,5]$  см.

При изготовлении мешков марки ПМ(с) швы дополнительно герметизируют путем оклейки крепированной лентой в соответствии с приложением В (рисунок В.2, исполнения В, Г и Д).

5.2.13 Швы должны располагаться на расстоянии  $(15 \pm 2)$  мм от края мешка.

5.2.14 Длина стежка ниточного шва для открытых мешков должна составлять 10÷12 мм, для закрытых мешков с клапаном — 8÷10 мм.

Допускается длина стежка ниточного шва для открытых мешков  $(11 \pm 2)$  мм при обеспечении установленной прочности шва.

5.2.15 Требования к мешкам, предназначенным для опасных грузов, должны соответствовать ГОСТ 26319.

5.2.16 Качество продольных клеевых швов определяется показателем разрушающего усилия клеевого шва и должно составлять не менее значения минимального разрушающего усилия бумаги в поперечном направлении в сухом состоянии.

5.2.17 По согласованию с потребителем (заказчиком) мешки можно изготавливать с демонстрационными окнами из неокрашенного полимерного материала.

5.2.18 По согласованию с потребителем (заказчиком) на поверхность мешков может быть нанесена цветная печать.

Печать должна быть четкой, ровной, легко читаемой, не красящейся.

Не допускаются загрязнения или пятна от печатной краски, затрудняющие чтение надписей, отслоение краски.

При многоцветной печати допускается смещение цветов относительно контура или друг друга не более 0,5 мм.

### 5.3 Требования к сырью и материалам

5.3.1 Для изготовления мешков применяют: мешочную бумагу по ГОСТ 2228, микрокрепированную бумагу по стандарту организации [1] или другие виды бумаги и комбинированных материалов по нормативным документам с показателями качества не ниже показателей качества мешочной бумаги, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

5.3.2 Для склеивания мешков применяют поливинилакетатную дисперсию по ГОСТ 18992, клей на основе картофельного крахмала по ГОСТ 7699 или другие клеи по нормативным документам, обеспечивающие прочность мешка.

5.3.3 Для сшивания мешков применяют хлопчатобумажные нитки 50 текс  $\times$  5 (№ 20/5), 50 текс  $\times$  6 (№ 20/6), 200 текс  $\times$  3 (№ 5/3), а также синтетические или другие виды ниток по нормативным документам, обеспечивающие прочность сшивки мешка.

5.3.4 Материалы, применяемые для изготовления мешков, контактирующих с пищевой продукцией, должны быть разрешены для использования в указанных целях национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора и должны соответствовать требованиям гигиенических нормативов [2] и санитарных правил [3].

## 5.4 Маркировка

5.4.1 На каждую кипу мешков наклеивают бумажный ярлык, содержащий:

- наименование и назначение мешка;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- товарный знак (при наличии);
- тип, марку, слойность и размеры мешка;
- количество мешков в кипе;
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о способе утилизации мешков после их использования или экологическую маркировку;
- штриховой код (при наличии).

5.4.2 Допускается по согласованию с потребителем (заказчиком) наносить на мешки маркировку, характеризующую упаковываемую продукцию, или другую информацию.

5.4.3 Мешки, предназначенные для опасных грузов, маркирует предприятие-изготовитель упаковываемой продукции в соответствии с ГОСТ 26319 (приложение 2).

5.4.4 Транспортную маркировку наносят в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

На каждую кипу мешков наклеивают ярлык по ГОСТ 14192 с предупредительной надписью «Не бросать» и манипуляционными знаками: «Беречь от влаги» и «Крюками не брать».

Допускается совмещение на одном ярлыке транспортной маркировки с маркировкой, характеризующей продукцию.

5.4.5 Для мешков, прошедших сертификацию, в товаросопроводительной документации указывают национальный знак соответствия или номер сертификата соответствия.

## 5.5 Упаковка

5.5.1 Мешки одинаковых размеров, назначения, типа, марки и слойности упаковывают в кипы.

Общее количество мешков в кипе может составлять до 2500 шт. в каждой.

Общее количество мешков, транспортируемых на поддонах, может составлять до 5000 шт.

5.5.2 Кипы до 200 шт. подпрессовывают и перевязывают бумажным шпагатом или другими обвязочными средствами тремя поясами (два в поперечном и один в продольном или все три в поперечном направлении).

Кипы свыше 500 до 2500 шт. подпрессовывают, упаковывают по боковым сторонам в четыре слоя бумаги и затягивают в поперечном направлении тремя поясами нагартованной и полунагартованной упаковочной ленты по ГОСТ 3560 и ГОСТ 503 или другими обвязочными средствами.

В местах соединения концы обвязочных средств должны быть закреплены пряжками или внахлест. Концы обвязочных средств должны быть затянуты таким образом, чтобы они не мешали погрузочно-разгрузочным работам и не повреждали мешки.

5.5.3 Формирование мешков в транспортные пакеты с применением средств пакетирования и скрепления проводят с учетом требований ГОСТ 26663.

5.5.4 По согласованию с потребителем (заказчиком) допускаются другие способы упаковывания мешков, обеспечивающие сохранность продукции.

## 6 Требования безопасности

6.1 Бумажные мешки нетоксичны, в обращении безопасны. Мешки являются горючим материалом, пожароопасны.

При хранении и эксплуатации мешки следует защищать от источников нагревания и прямых солнечных лучей, соблюдать правила пожарной безопасности.

При загорании мешки следует тушить любыми средствами пожаротушения.

6.2 Мешки изготавливают в помещениях, оборудованных местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Производство мешков должно быть обеспечено техническими средствами контроля за воздушной средой в рабочей зоне.

6.3 Содержание вредных веществ в воздухе производственных помещений не должно превышать значений, установленных гигиеническими нормативами [4].

6.4 Пожароопасность материалов — по ГОСТ 12.1.044, пожарная безопасность — по ГОСТ 12.1.004.

## 7 Требования ресурсосбережения и экологии

7.1 В целях ресурсосбережения и исключения загрязнения окружающей среды отходы, образующиеся при изготовлении мешков, а также мешки, бывшие в употреблении, должны утилизироваться и перерабатываться во вторичное сырье на предприятиях по переработке бумаги и комбинированных материалов.

7.2 Мешки, бывшие в употреблении и непригодные для переработки во вторичное сырье, должны быть подвергнуты захоронению или уничтожению в установленном порядке.

## 8 Правила приемки

8.1 Мешки предъявляют к приемке партиями.

Партией считается количество мешков одного типа, марки, слойности и размеров, оформленное одним документом о качестве, содержащим:

- наименование и назначение мешков;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- товарный знак (при наличии);
- тип, марку, размеры и слойность мешка;
- номер партии;
- количество мешков в партии;
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества мешков требованиям настоящего стандарта;
- гигиеническое заключение для мешков, предназначенных для упаковывания пищевых продуктов;
- информацию о необходимости утилизации мешков после их использования.

В документ о качестве допускается вносить другую информацию, касающуюся качества мешков.

8.2 При контроле качества проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания мешков в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Контролируемый показатель	Количество испытуемых образцов	Вид испытаний			Номер пункта	
		приемо-сдаточные	периодические	типовые	технических требований	методов испытаний
Качество изготовления мешков (внешний вид)	Каждая единица выборки	+	—	+	5.2.6	9.1
Качество швов	Каждая единица выборки	+	—	+	5.2.11—5.2.14	9.1
Размеры	В соответствии с планом контроля	+	—	+	5.2.3, 5.2.4	9.2
Сопротивление ударам при свободном падении	В соответствии с планом контроля	—	+	+	5.2.5	9.3, 9.3.1—9.3.9
Разрушающее усилие kleевого шва	В соответствии с планом контроля	—	+	+	5.2.16	9.5, 9.5.1—9.5.2

Примечание — Знак «+» означает, что показатель проверяют, знак «—» — не проверяют.

8.3 Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой контролируемой партии мешков.

Типовые испытания проводят при постановке продукции на производство, при внедрении и применении новых материалов, изменении технологии производства мешков, при разногласиях в оценке качества мешков.

8.4 Периодические испытания мешков проводят не реже одного раза в месяц на партиях мешков, прошедших приемо-сдаточные испытания.

По согласованию с потребителем (заказчиком) допускается в нормативных документах на мешки для конкретных видов продукции, технологических регламентах, договорах на поставку, контрактах устанавливать другие сроки проведения периодических испытаний и перечень контролируемых показателей в зависимости от назначения мешков.

8.5 Контроль качества мешков на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят с учетом требований ГОСТ Р ИСО 2859-1 по двухступенчатому нормальному плану выборочного контроля, общему уровню контроля II и приемлемому уровню качества (AQL).

Рекомендуемые значения приемлемого уровня качества приведены в таблице 6.

Таблица 6

Контролируемый показатель	Приемлемый уровень качества AQL (процент несоответствующих единиц продукции или число несоответствий на 100 единиц продукции)
Внешний вид, качество швов	1,5
Размеры	1,5
Разрушающее усилие клеевого шва	1,0—1,5
Сопротивление ударам при свободном падении	1,5—2,5

8.6 Для проведения контроля качества из разных мест партии мешков случайным образом отбирают выборки в объемах, указанных в таблице 7.

В зависимости от объема партии мешков, объема выборки и величины приемлемого уровня качества (AQL) определяют приемочные и браковочные числа по таблице 7.

Таблица 7

Объем партии, шт.	Выборка	Объем выборки, шт.	Совокупный объем выборки, шт.	Приемлемый уровень качества AQL (процент несоответствующих единиц продукции или число несоответствий на 100 единиц продукции). нормальный контроль					
				1,0		1,5		2,5	
				Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
От 1201 до 3200 включ.	Первая	80	80	1	3	2	5	3	6
	Вторая	80	160	4	5	6	7	9	10
От 3201 до 10000 включ.	Первая	125	125	2	5	3	6	5	9
	Вторая	125	250	6	7	9	10	12	13
От 10001 до 35000 включ.	Первая	200	200	3	6	5	9	7	11
	Вторая	200	400	9	10	12	13	18	19
От 35001 до 150000 включ.	Первая	315	315	5	9	7	11	11	16
	Вторая	315	630	12	13	18	19	26	27
От 150001 до 500000 включ.	Первая	500	500	7	11	11	16	11	16
	Вторая	500	1000	18	19	26	27	26	27
Св. 500000	Первая	800	800	11	16	11	16	11	16
	Вторая	800	1600	26	27	26	27	26	27
Примечание — В настоящей таблице применены обозначения:									
Ac — приемочное число;									
Re — браковочное число.									

8.7 Если число несоответствующих единиц продукции в первой выборке менее приемочного числа первой ступени или равно ему, партию признают приемлемой. Если число несоответствующих единиц продукции, обнаруженных в первой выборке, превышает браковочное число первой ступени или равно ему, партию считают неприемлемой.

8.8 Если число несоответствующих единиц продукции первой выборки находится в интервале между приемочным и браковочным числами первой ступени, необходимо контролировать вторую выборку с объемом, заданным планом. Число несоответствующих единиц продукции, обнаруженных в первой и второй выборках, суммируют. Если кумулятивное (суммарное) число несоответствующих единиц продукции менее приемочного числа второй ступени или равно ему, партию считают приемлемой. Если кумулятивное (суммарное) число несоответствующих единиц продукции превышает браковочное число второй ступени или равно ему, партию считают неприемлемой.

8.9 Если в первой выборке не обнаружены мешки, не отвечающие требованиям испытаний на прочность, то мешки, отобранные во вторую выборку, на прочность не испытывают.

Мешки, не соответствующие требованиям настоящего стандарта по показателю прочности, допускается относить к мешкам с меньшей слойностью, при этом число ударов должно соответствовать указанным в таблицах 3 и 4 для мешков установленной слойности.

8.10 По согласованию с потребителем (заказчиком) допускается устанавливать другие планы контроля качества в технической документации на мешки для конкретных видов продукции, договорах на поставку, контрактах, технологических регламентах в зависимости от назначения мешков и значимости несоответствий контролируемых показателей качества мешков.

8.11 Правила переключения на нормальный, усиленный или ослабленный планы выборочного контроля — по ГОСТ Р ИСО 2859-1 (раздел 9).

8.12 Распоряжение несоответствующими единицами или партиями мешков — по ГОСТ Р ИСО 2859-1 (раздел 7).

## 9 Методы контроля

9.1 Контроль качества изготовления мешков (внешний вид, качество швов, печать) оценивают визуально без применения увеличительных приборов путем сравнения с требованиями настоящего стандарта и образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке.

9.2 Размеры мешков контролируют линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью не более 1,0 мм.

9.3 Контроль прочности мешков, характеризуемый показателем сопротивления ударам при свободном падении, проводят с учетом требований ГОСТ 18425 и в соответствии с 9.3.1—9.3.9.

9.3.1 Количество образцов для испытаний сопротивлению ударам при свободном падении устанавливают в соответствии с планом контроля, но не менее 10 шт.

Каждому образцу присваивают порядковый номер и наносят обозначение поверхностей в соответствии с ГОСТ 18106.

9.3.2 Незаполненные мешки кондиционируют по режиму 7 ГОСТ 21798 при температуре  $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ , относительной влажности  $(50 \pm 2)\%$  в течение 8 ч, если другие условия не установлены в технической документации на мешки для конкретных видов продукции, договорах на поставку, контрактах.

9.3.3 Для испытания закрытых мешков применяют сбрасывающее устройство с раскрывающимися створками, приведенное в приложении Г (рисунок Г.1), обеспечивающее:

- свободное падение мешка в заданном направлении на сторону (плашмя);
- подъем и сбрасывание мешка;
- установку высоты сбрасывания с погрешностью не более  $\pm 2\%$ .

9.3.4 Для испытания открытых мешков применяют устройство, обеспечивающее сбрасывание мешка на торец с высоты  $(30 \pm 0,5)$  см, по приложению Г, рисунок Г.2.

9.3.5 Мешки заполняют продукцией, для которой они предназначены, или бутафорией, которая по объемному весу и номинальной массе должна соответствовать упаковываемой продукции. Отклонение от номинальной массы должно составлять не более  $\pm 0,2\%$ .

В качестве бутафории применяют портландцемент по ГОСТ 10178, песок, древесные опилки, гранулы полимерных материалов или их смесь.

Заполненный мешок закупоривают способом, аналогичным применяемому при подготовке продукции к транспортированию и реализации.

9.3.6 Испытания мешков проводят в тех же условиях, в которых они кондиционировались.

Допускается испытывать мешки в условиях, отличающихся от условий кондиционирования, если время с момента окончания кондиционирования до начала испытаний составляет не более 3 мин.

### 9.3.7 Испытание закрытых мешков

Подготовленный к испытанию закрытый мешок помещают в центре раскрывающейся площадки поверхностью 1 или 3 по ГОСТ 18106 таким образом, чтобы линия разъема створок проходила посередине мешка, как показано в приложении Г, рисунок Г.1

Площадку поднимают на заданную высоту, определяемую по расстоянию между нижней точкой на мешке в момент высвобождения и ближайшей точкой на ударной поверхности. Затем створки площадки раскрывают, и происходит сбрасывание.

Половину мешков сбрасывают поочередно на поверхность 1, а остальные — на поверхность 3. Число ударов должно соответствовать нормам, указанным в таблице 4.

9.3.7.1 Допускается по согласованию с потребителем (заказчиком) проводить испытания закрытых мешков вручную путем сбрасывания с высоты  $(90 \pm 2)$  см плашмя поверхностью 3 вниз на ударную площадку. При этом число ударов должно соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

9.3.7.2 Закрытые мешки длиной более 70 см допускается испытывать на сбрасывающем устройстве для открытых мешков по 9.3.4 путем сбрасывания на торец с высоты  $(30 \pm 0,5)$  см. При этом половину отобранных мешков испытывают клапаном вверх, а остальные — клапаном вниз.

Число ударов должно соответствовать нормам для открытых мешков, указанным в таблице 3.

### 9.3.8 Испытание открытых мешков

Горловину заполненного мешка загибают перпендикулярно к продольной оси мешка. Длина отогнутой части должна составлять 10—15 см.

Горловину мешка закрепляют таким образом, чтобы обеспечить сбрасывание мешка на торец с высоты  $(30 \pm 0,5)$  см. Затем мешок сбрасывают. Число ударов должно соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

9.3.9 Мешок считают выдержавшим испытания, если после испытания в заданных условиях он не имеет разрывов всех слоев, влияющих на сохранность продукции.

9.4 Мешки, предназначенные для транспортирования опасных грузов, подвергают испытаниям по ГОСТ 26319.

9.5 Для контроля показателя разрушающего усилия kleевого шва отбирают мешки в количестве, соответствующем плану контроля, но не менее 10 шт.

Примечание — Время сушки kleевого шва должно составлять не менее 3 сут.

9.5.1 Из средней части каждого мешка вырезают по 3 образца шириной  $(15 \pm 0,1)$  мм и длиной не менее 250 мм, если другие размеры не установлены в технической документации на мешки для конкретных видов продукции.

Шов должен располагаться в середине и быть перпендикулярным к длине образца.

9.5.2 Образцы кондиционируют по 9.3.2. Разрушающее усилие kleевого шва мешков определяют на разрывной машине в помещении, где производилось кондиционирование.

Образец закрепляют (не касаясь его испытуемой части) в зажимах разрывной машины так, чтобы образец не скользил во время испытания и прилагаемая сила имела направление, параллельное его краям. Расстояние между зажимами устанавливают 180 мм. Сила натяжения должна составлять не более 1,3 Н (0,03 кгс).

Скорость испытания должна быть такой, чтобы вызвать разрушение образца в среднем через  $(20 \pm 5)$  с.

Разрушающее усилие должно находиться в пределах от 0,2 до 0,8 значений шкалы. Разрушающее усилие отсчитывают с точностью до одного деления шкалы.

Предел прочности на разрыв  $F_p$ , Н (кгс), определяют по формуле

$$F_p = \frac{F_p}{b}, \quad (1)$$

где  $F_p$  — разрушающее усилие, Н (кгс);

$b$  — ширина образца, мм.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение всех измерений. Вычисление проводят с точностью до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

### 9.6 Протокол испытаний

9.6.1 Результаты контроля регистрируют и оформляют в виде протокола испытаний, который должен содержать следующие данные:

- наименование и условное обозначение мешков;
- полное описание типа, марки, слойности, размеров мешков;

- наименование и обозначение нормативного документа, по которому изготовлены мешки;
- количество образцов, подвергнутых испытаниям;
- методы испытаний;
- номер партии, дату изготовления, объем партии;
- подробное описание результатов испытаний;
- дату проведения испытаний;
- подпись специалиста, проводившего испытания.

## 10 Транспортирование и хранение

10.1 Мешки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.2 Транспортные средства должны быть чистыми, сухими и не должны иметь острых выступающих деталей. Они должны выстилаться бумагой или картоном. При наличии острых выступающих деталей, они должны быть обернуты бумагой или другими материалами.

Вагоны и контейнеры должны быть подготовлены к транспортированию мешков в противопожарном отношении в соответствии с правилами, действующими на железнодорожном транспорте.

10.3 Кипы и транспортные пакеты мешков в транспортные средства должны быть уложены и закреплены таким образом, чтобы при транспортировании было исключено их смещение.

10.4 Мешки должны храниться в закрытых чистых и хорошо проветриваемых складских помещениях, обеспечивающих защиту мешков от воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги, повышенной температуры, источников тепла.

## 11 Указания по эксплуатации

### 11.1 Выгрузка и хранение порожних мешков

11.1.1 Выгрузку кип мешков и транспортных пакетов из транспортных средств осуществляют с помощью погрузочно-разгрузочных механизмов или транспортеров в комбинации с необходимыми механизмами и приспособлениями.

При выгрузке мешки не должны повреждаться.

11.1.2 Кипы мешков и транспортные пакеты должны укладываться в устойчивые штабели. Под нижний ряд кип должен быть подложен деревянный щит (решетка).

Для циркуляции воздуха между штабелями должно сохраняться расстояние не менее 15 см.

Ранее поставленные партии должны использоваться в первую очередь.

### 11.2 Наполнение мешков

11.2.1 Мешки должны заполняться с помощью специальных машин и приспособлений. Степень заполнения открытого мешка не должна превышать 95 % его вместимости.

11.2.2 При заполнении закрытых мешков продукцией из мешков должен быть удален воздух путем:

- а) применения перфорации;
- б) предварительного сжатия продукта с помощью вибрационного устройства, расположенного между бункером и упаковочной машиной;
- в) вибрации и отсоса воздуха в процессе наполнения мешков;
- г) удаления воздуха из продукта на обжимных валиках после наполнения мешков.

11.2.3 Температура упаковываемой продукции при заполнении мешков не должна превышать 65 °С.

По согласованию с потребителем (заказчиком) и для обеспечения требований безопасности допускается для продукции, обладающей нейтральными свойствами, температура загрузки 80 °С при условии снижения ее до 65 °С к моменту погрузки наполненных мешков в транспортные средства.

11.2.4 Наполненные открытые мешки зашивают на швейных машинах.

Для прошивки применяют хлопчатобумажные или синтетические нити по нормативным документам, обеспечивающие прочность мешков и сохранность упакованной продукции.

11.2.5 При упаковывании мелкодисперсной продукции в открытые мешки после их заполнения проводят прошивку по крепированной ленте с использованием прокладочных шнурков, двойной полоски бумаги или других прокладочных материалов, приведенных в приложении В. При необходимости полу-

ченный шов дополнительно герметизируют термосвариваемыми или липкими лентами на бумажной основе по нормативным документам.

11.2.6 В мешках, предназначенных для упаковывания пищевой продукции, термосвариваемые и липкие покрытия должны быть допущены органами санитарно-эпидемиологических служб.

11.2.7 Высота падения наполненных мешков на торец с наполнительной машины на транспортер не должна превышать 30 см.

### 11.3 Хранение наполненных мешков

11.3.1 Наполненные мешки должны храниться в закрытых чистых и сухих складских помещениях,ложенными в штабелях на деревянных решетках, настилах и поддонах.

11.3.2 Не допускается штабелировать мешки в вертикальном положении.

### 11.4 Погрузка и транспортирование наполненных мешков

11.4.1 Транспортные средства должны соответствовать требованиям 10.2.

11.4.2 При погрузке в транспортные средства мешки не должны повреждаться погрузочно-разгрузочными механизмами. Не допускается резкое сбрасывание мешков.

11.4.3 Недопускается ходить по штабелям мешков. При необходимости должны применяться специальные настилы (тралы).

Настилы не должны иметь выступающих и острых деталей.

11.4.4 Мешки в вагоне укладывают в соответствии с 10.3.

## 12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие мешков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийные сроки хранения устанавливают в технической документации на мешки для конкретной продукции, но не менее 1 года со дня их изготовления.

По истечении срока хранения допускается проводить контрольные испытания по основным показателям безопасности.

При получении положительных результатов испытаний мешки могут быть допущены для применения.

Приложение А  
(справочное)

**Термины и определения, используемые при производстве мешков**

**A.1 манжета клапана:** Вставка из бумаги или другого комбинированного материала, прикрепляемая к клапану для его упрочнения.

**A.2 Клапаны в сшитых мешках**

**A.2.1 обычный клапан:** Клапан, образованный после прошивки одного из углов, подгибаемого внутрь.

**A.2.2 клапан с внутренней манжетой:** Клапан, манжета которого расположена внутри мешка.

**A.2.3 клапан с наружной манжетой:** Клапан с выступающей наружной манжетой.

**A.3 Клапаны в склеенных мешках**

**A.3.1 обычный клапан:** Клапан, сформированный без манжеты и упрочняющего листа.

**A.3.2 усиленный клапан:** Клапан, усиленный с помощью прикрепления к его верхней части упрочняющего листа.

**A.3.3 клапан с внутренней манжетой:** Клапан с манжетой, направленной внутрь мешка.

**A.3.4 клапан с наружной манжетой:** Клапан с выступающей наружу манжетой, обычно снабженной карманом.

**A.4 нахлестка:** Участок рукава или слоя бумаги, которые накладывают друг на друга.

**A.5 нижняя нахлестка:** Участки поперечного края рукава, которые накладывают друг на друга при формировании дна.

**A.6 продольная нахлестка:** Участки продольного края слоя, которые накладывают друг на друга.

**A.7 прошивка:** Соединение рукава с помощью нити.

**A.8 цепной однониточный шов:** Прошивка с использованием одной нити, при которой игла, протыкая рукав, образует петли. И каждая петля при этом замыкается предыдущей петлей.

**A.9 двойной закрытый двухниточный шов:** Прошивка с использованием двух нитей, при которой игла, протыкая рукав, образует петли, каждая петля при этом замыкается поперечной петлей, образованной второй нитью.

**A.10 прокладочный шнур:** Материал, прокладываемый в шов с целью его упрочнения.

**A.11 прокладочная лента:** Лента из бумаги или другого материала, применяемого при прошивке поперечной кромки рукава.

**A.12 шов без герметизации:** Шов, получаемый при прошивке рукава только одной строчкой стежков.

**A.13 герметизация с применением ленты под швом:** Наложение или прикрепление по краю рукава ленты вместе с прокладочным шнуром или без него с последующей прошивкой.

**A.14 герметизация ленты поверх шва:** Прошивка с применением прокладочного шнура или без него и последующее крепление ленты прикреплением или термосваркой.

**A.15 герметизация с применением ленты под швом и поверх шва:** Крепление ленты по краю рукава, прошивка по ленте с применением прокладочного шнура или без него и последующее наложение еще одной ленты, закрепляемой с помощью клея или термосварки.

**A.16 герметизация с применением ленты поверх сваренного шва:** Сваривание под действием тепла внутреннего слоя рукава из пленки, а затем прошивка, которая делит термосварочный шов пополам и проходит снаружи, и последующее наложение прокладочной ленты, закрепленной с помощью клея или термосварки.

**A.17 накладка; покровный лист:** Полоска бумаги, прикрепляемая ко дну мешка.

**A.18 наклейка:** Полоска бумаги, обкладывающая край мешка внутри.

**A.19 продольный шов:** Соединение, получаемое при нанесении клея на продольную нахлестку бумаги.

**A.20 поперечное склеивание:** Нанесение клея между слоями с одного или двух торцовых концов рукава.

**Приложение Б**  
**(рекомендуемое)**

**Размеры мешков**

Таблица Б.1


Сшитые мешки				Склейенные мешки			
L	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	L	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>
Открытые							
60,0	61,5	53,5	8	79,0	—	46,5	46,5
80,0	61,5	53,5	8	83,0	60,0	40,0	20,0
82,0	50,0	42,0	8	83,0	61,5	40,0	21,5
96,0	51,5	43,5	8	84,0	—	51,5	9,0
100,0	50,0	42,0	8	92,0	—	50,0	9,0
100,0	64,0	52,0	12	92,0	—	50,0	13,0
100,0	64,0	52,0	12	92,0	—	60,0	13,0
100,0	64,0	52,0	12	95,0	61,5	45,0	16,5
100,0	61,5	53,5	8	95,0	61,5	40,0	21,5
100,0	61,5	53,5	8	97,0	—	46,5	9,0
100,0	61,5	53,5	8	100,0	—	51,5	9,0
Закрытые							
78,0	50,0	42,0	8	33,0	—	30,5	9,0
78,0	50,0	42,0	8	44,0	—	38,0	9,0
78,0	50,0	42,0	8	49,0	—	35,0	11,0
78,0	50,0	42,0	8	55,0	—	30,0	9,0
78,0	50,0	42,0	8	60,0	—	50,0	11,0
78,0	50,0	42,0	8	62,0	—	51,5	9,0
78,0	50,0	42,0	8	65,0	—	46,5	9,0
78,0	50,0	42,0	8	70,0	—	50,0	13,0
78,0	50,0	42,0	8	73,0	—	60,0	13,0
78,0	50,0	42,0	8	78,0	—	50,0	13,0
—	—	—	—	84,0	—	50,0	13,0
—	—	—	—	90,0	—	51,5	13,0

Приложение В  
(рекомендуемое)

Способы формирования мешков


В.1 Склейивание мешков

Исполнение А




Клеевой шов вровень обрезанного дна

Исполнение Б




Клеевой шов вровень обрезанного дна с накладкой

Исполнение В



Клеевой шов ступенчатого дна

Исполнение Г



Клеевой шов ступенчатого дна с накладкой

1 — стеники мешка; 2 — клей; 3 — накладка

Рисунок В.1 — Способы склеивания мешков

## В.2 Сшивка мешков




Рисунок В.2 — Способы сшивки мешков





Рисунок В.3 — Виды швов


Приложение Г  
(рекомендуемое)

Схемы устройств для проведения испытания мешков на удар при свободном падении



1 — фундамент; 2 — стальная плита; 3 — направляющие; 4 — подъемный механизм; 5 — створки; 6 — испытуемый образец

Рисунок Г.1 — Устройство с раскрывающимися створками для сбрасывания мешка на сторону (плашмя)



1 — испытуемый образец; 2 — зажимное устройство, 3 — подъемный механизм; 4 — кулачковый механизм,  
5 — стальная плита

Рисунок Г.2 — Устройство для сбрасывания мешка на торец (аппарат Петухова)

**Библиография**

- |   |   |
|---|---|
| [1] Стандарт организации<br>СТО 51321438-002—2007 | Крафт-бумага мешочная   |
| [2] Гигиенические нормативы<br>ГН 2.3.3.972—2000  | Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами        |
| [3] Санитарные правила<br>СП 4105—1986            | Санитарные правила по производству и оценке качества бумаги и картона, предназначенных для упаковки сухих пищевых продуктов |
| [4] Гигиенические нормативы<br>ГН 2.2.5.1313—2003 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |

**ГОСТ Р 53361—2009**

УДК 676.821.621.798.15:006.354

ОКС 55.080

Д75

ОКП 54 7213

Ключевые слова: мешки из бумаги, комбинированные материалы, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение

Редактор *Л.И. Нахимова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *В.Е. Нестарова*

Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 27.08.2009. Подписано в печать 29.09.2009. Формат 60 × 84 ¼. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,40. Тираж 308 экз. Зак. 658.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.