
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
32714—
2014

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(EN 844-1:1995, NEQ)
(EN 844-2:1997, NEQ)
(EN 844-3:1995, NEQ)
(EN 844-4:1997, NEQ)
(EN 844-5:1997, NEQ)
(EN 844-6:1997, NEQ)
(EN 844-7:1997, NEQ)
(EN 844-8:1997, NEQ)
(EN 844-9:1997, NEQ)
(EN 844-10:1998, NEQ)
(EN 844-11:1998, NEQ)
(EN 844-12:2000, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса» (ФГУП «ГНЦ ЛПК»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 78 «Лесоматериалы»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 июня 2014 г. № 45-2014)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2014 г. № 1040-ст межгосударственный стандарт ГОСТ32714—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2014 г. № 1040-ст ГОСТ Р 54914—2012 отменен с 1 июля 2015 г.

6 Настоящий стандарт соответствует следующим международным стандартам:

EN 844-1:1995 Round and sawn timber – Terminology – Part 1: General terms common to round timber and sawn timber (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 1. Основные термины, общие для круглых лесоматериалов и пиломатериалов)

EN 844-2:1997 Round and sawn timber – Terminology – Part 2: General terms relating to round timber (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 2. Основные термины, относящиеся к круглым лесоматериалам)

EN 844-3:1995 Round and sawn timber – Terminology – Part 3: General terms relating to sawn timber (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 3. Основные термины, относящиеся к пиломатериалам)

EN 844-4:1997 Round and sawn timber – Terminology – Part 4: Terms relating to moisture content (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 4. Термины, относящиеся к влажности)

EN 844-5:1997 «Round and sawn timber – Terminology – Part 5: Terms relating to dimensions of round timber» (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 5. Термины, относящиеся к размерам круглых лесоматериалов)

EN 844-6:1997 «Round and sawn timber – Terminology – Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber» (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 6. Термины, относящиеся к размерам пиломатериалов)

EN 844-7:1997 «Round and sawn timber – Terminology – Part 7: Terms relating to anatomical structure of timber» (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 7. Термины, относящиеся к анатомической структуре лесоматериалов)

EN 844-8:1997 «Round and sawn timber – Terminology – Part 8: Terms relating to features of round timber» (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 8. Термины, относящиеся к порокам круглых лесоматериалов)

EN 844-9:1997 «Round and sawn timber – Terminology – Part 9: Terms relating to features of sawn timber» (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 9. Термины, относящиеся к порокам пиломатериалов)

EN 844-10:1998 «Round and sawn timber – Terminology – Part 10: Terms relating to stain and fungal attack» (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 10. Термины, относящиеся к окраскам и грибным поражениям)

EN 844-11:1998 «Round and sawn timber – Terminology – Part 11: Terms relating to begrade by insects» (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 11. Термины, относящиеся к повреждениям насекомыми)

EN 844-12:2000 «Round and sawn timber – Terminology – Part 12: Additional terms and general index» (Круглые и пиленные лесоматериалы. Терминология. Часть 12. Дополнительные термины)

Степень соответствия – неэквивалентная (NEQ)

7 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 54914–2012

8 ВВЕДЕНИЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
Алфавитный указатель терминов на русском языке	20
Алфавитный указатель терминов на английском языке	29
Алфавитный указатель терминов на французском языке	36

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
Термины и определения

Timber. Terms and definitions

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, применяемые в лесной и деревообрабатывающей отраслях для характеристики: дерева и его частей в круглом и пиленом виде; строения древесины; ее состояния и свойств; измерений размеров; природных и биологических пороков древесины.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 2140—81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Круглые лесоматериалы и пиломатериалы

3.1.1 **древесина**: Твердоэластичное вещество между сердцевиной и корой дерева или кустарника, из которого состоят клеточные стенки, проводящие, механические и запасающие ткани.

en wood
fr bois

3.1.2 **лесоматериалы**: Материалы из древесины в круглом и/или обработанном виде, получаемые путем поперечного деления на бревна ствола поваленного дерева, очищенного от сучьев и вершин, а также в результате продольного деления бревен на пилопродукцию.

en timber
fr bois

3.1.3 **лиственная древесина**: Древесина деревьев ботанической группы двудольных растений.

en hardwood
fr bois feuillu

3.1.4 **хвойная древесина**: Древесина деревьев ботанической группы голосеменных растений.

en softwood
fr bois résineux

3.1.5 **особенность**: Отличия характеристик отдельных свойств лесоматериалов в некоторых их участках, частях, экземплярах от типичных для данных лесоматериалов характеристик этих же свойств, оказывающие влияние на их использование

en feature
fr singularité

ГОСТ 32714—2014

3.1.6 **пороки:** Физические, морфологические, анатомические особенности лесоматериалов, повреждения лесоматериалов грибами, насекомыми, паразитными растениями, механизмами, инструментами, снижающие качество и ограничивающие использование лесоматериалов.

3.2 Круглые лесоматериалы

3.2.1 **корона:** Верхняя часть дерева с сучьями, ветвями, хвоей, листвами может включать в себя часть ствола.

en crown
fr houppier

3.2.2 **ствол:** Часть дерева над землей, кроме сучьев, ветвей и имеющихся на них хвои, листвьев.

en stem
fr tige

3.2.3 **хлыст:** Часть ствола спиленного дерева без сучьев, прикорневой части и вершины.

en trunk
fr tronc

3.2.4 **закомелистость:** Резкое утолщение нижней части ствола, комлевого бревна.

en butt swelling
fr empattement

3.2.5 **пень:** Часть дерева, которая осталась над и под землей после его валки.

en stump
fr souche

3.2.6 **мутовка:** Участок ствола, круглого лесоматериала, где несколько сучьев расположены приблизительно в одной плоскости поперечного сечения.

en branch whorl
fr couronne

3.2.7 **начало короны:** Зона ствола, где начинаются нижние сучья короны.

en spring of the crown
fr base du houppier

3.2.8 **бессучковые круглые лесоматериалы:** Круглые лесоматериалы, выпиленные из дерева, у которого в раннем возрасте были обрезаны, или отмерли нижние сучья.

en pruned timber
fr bois élagué

3.2.9 **круглые лесоматериалы:** Материалы из древесины, получаемые поперечным делением отделенного от корней и очищенного от сучьев ствола, хлыста или их части, исключая вершину; как правило, не включают дрова.

en round timber
fr bois rond

3.2.10 **долготье:** Круглые лесоматериалы, которые при использовании должны быть предварительно разделены по длине на несколько бревен установленной длины и назначению.

en long pole
fr grume

3.2.11 **бревно:** Круглый лесоматериал определенной длины и диаметра в соответствии с его назначением.

en log
fr bille

3.2.12 **комлевое бревно:** Бревно, заготовленное из нижней части хлыста или долготья, если долготье получено из нижней части хлыста.

en butt log
fr bille de pied

3.2.13 **срединное бревно:** Бревно, заготовленное из хлыста между комлевым и вершинным бревном.

en second log
fr surbille

3.2.14 **вершинное бревно:** Бревно, заготовленное из тонкой части хлыста или долготья, если долготье получено из вершинной части хлыста.

en top end log
fr dernière surbille

3.2.15 **граница:** Участок ствола, на котором имеется заметное уменьшение диаметра, например у толстого сучка.

en stop
fr redent

3.2.16 метка: Место на хлысте, долготье или бревне, где они должны быть перепилены.	en crosscut point fr découpe
3.2.17 условная метка: Место, на котором долготье или хлыст визуально оценены для перепиливания с целью сортировки	en theoretical crosscut point fr découpe virtuelle
3.2.18 пиловочник: Бревно для получения пиломатериалов.	en sawlog fr bille de sciage
3.2.19 фанерное бревно: Бревно для получения лущеного шпона.	en veneer log fr bille de placage
3.2.20 балансы: Круглые лесоматериалы для переработки на целлюлозу, древесную массу или древесные плиты.	en pulpwood fr bois de trituration
3.2.21 бревно специального назначения: Бревно определенной длины и/или диаметра для специального применения.	en special assortment log fr bois rond spécifique
3.2.22 бревно для столбов: Длинное бревно для использования в качестве вертикальной опоры.	en pole fr poteau

4 Пиломатериалы

4.1 пиломатериалы: Материалы из древесины не менее чем с двумя плоско-паралельными пластями, полученные из бревна путем его продольного пиления или фрезерования, или продольного пиления крупномерных пиломатериалов и, возможно, поперечной распиловки и/или дальнейшей обработки, или склеивания для получения требуемой формы и размеров.	en sawn timber fr bois scié
4.1.1 черновые пиломатериалы: Пиломатериалы, не подвергавшиеся дополнительной обработке, обеспечивающей установленные предельные отклонения размеров.	en rough sawn timber fr bois brut de sciage
4.1.2 калиброванные сырье пиломатериалы: Пиломатериалы, подлежащие или не подлежащие дальнейшей обработке в сыром состоянии, у которых предельные отклонения по толщине и/или ширине меньше, чем у чернового пиломатериала.	en regularized green timber fr bois égalisé
4.1.3 готовые пиломатериалы: Пиломатериалы эксплуатационной влажности, прирезанные по длине и/или обработанные с одной или нескольких сторон с установленными (согласованными) предельными отклонениями размеров.	en prepared timber, blank fr prédébit, bois ébauché
4.2 калиброванные сухие пиломатериалы: Пиломатериалы, которые после сушки до эксплуатационной влажности прошли обработку по толщине и/или ширине с небольшими предельными отклонениями.	en regularized dried timber fr bois kalibré
4.3 пласть: Любая из двух противоположных продольных широких поверхностей пиломатериала или любая продольная поверхность пиломатериала, имеющего квадратное поперечное сечение.	en face fr face
4.3.1 наружная пласть: Пласть, более удаленная от сердцевины бревна.	en outside face fr face extérieure
4.3.2 внутренняя пласть: Пласть, ближайшая к сердцевине бревна.	en inside face fr face intérieure

4.4 строганые пиломатериалы: Пиломатериалы, которые при эксплуатационной влажности обработаны по всей длине и ширине не менее чем на одной пласти для получения гладкой поверхности.	en planed timber fr bois raboté
4.5 связка: Необрезные пиломатериалы, полученные последовательным продольным пилением бревна и собранные в отдельный пакет без горбылей в соответствии с их положением в бревне.	en boule fr plot
4.6 обрезные пиломатериалы: Пиломатериалы прямоугольного сечения с обзолом, если он допускается, не превышающим установленного значения.	en square edged timber fr avivé
4.7 необрезные пиломатериалы: Пиломатериалы с параллельными пластями и с одной или с двумя непропиленными кромками.	en unedged timber fr plateau
4.8 наименьшая ширина: Ширина необрезного пиломатериала, измеренная в наиболее узком месте узкой пласти.	en narrowest width fr découvert
4.9 горбыль: Внешняя часть бревна, удаляемая в процессе распиловки, которая имеет одну пропиленную поверхность, а другая является боковой поверхностью бревна.	en slab fr dosse
4.10 пиломатериалы с зубчатым соединением: Пиломатериалы, состоящие не менее чем из двух или более склеенных отрезков одинакового сечения, соединенных концами с клиновидно вырезанными на торцах шипами.	en finger jointed timber fr bois à entures multiples
4.11 клееные пиломатериалы: Пиломатериалы, состоящие из нескольких склеенных вместе пиломатериалов с приблизительно параллельными волокнами.	en glued laminated timber fr bois lamellé-collé
4.12 массивная древесная плита: Плита, состоящая из пиломатериалов одинаковой толщины, склеенных вместе по кромкам, а для многослойной – и по пластям.	en solid wood panel fr bois panneauté
4.13 прямой торец: Торец пиломатериала, который имеет поверхность, расположенную под прямым углом к его продольной оси.	en squared end fr bout affranchid'équerre
4.14 кромка: Любая из противоположных продольных узких поверхностей пиломатериала прямоугольного сечения.	en edge fr rive, chant
4.15 поперечное сечение: Сечение под прямым углом к продольной оси пиломатериала.	en cross section fr section
4.16 лучшая пласть: Пласть, которая в соответствии с конкретными правилами сортировки признана лучшей, чем другая пласть.	en better face fr parement
4.17 худшая пласть: Пласть, которая в соответствии с конкретными правилами сортировки признана худшой, чем другая пласть.	en worse face fr contreparement
4.18 ребро: Линия пересечения двух смежных поверхностей пиломатериала, например пласти и кромки.	en arris fr arête en waney arris

4.18.1 обзольное ребро: Ребро, содержащее обзол в одном или нескольких местах.	fr arête flacheuse
4.18.2 острое ребро: Ребро, свободное от обзола.	en sharp arris fr vive arête
4.19 пиломатериалы тангенциальной распиловки: Пиломатериалы, на торцах которых сердцевинные лучи перпендикулярны или приблизительно перпендикулярны к пласти, или если сердцевинные лучи не видны, пиломатериалы, на торце которых годичные слои касательны или приблизительно касательны пласти.	en plain sawn timber fr bois scié sur dosse
П р и м е ч а н и е – Предельные значения углов зависят от породы и других факторов, например для дуба угол между сердцевинными лучами и пластью должен быть от 60° до 90° , для пород, у которых сердцевинные лучи не видны, от 0° до 30° между годичными слоями и пластью; в правилах сортировки допускается указывать другие допуски.	
4.20 пиломатериалы радиальной распиловки: Пиломатериалы, на торцах которых пласти параллельна или приблизительно параллельна сердцевинным лучам, или, если сердцевинные лучи не видны, пиломатериалы, у которых пласти перпендикулярна или приблизительно перпендикулярна к годичным слоям.	en quarter sawn timber fr bois scié sur quartier
П р и м е ч а н и е – Предельные значения углов зависят от породы и других факторов, например для дуба угол между сердцевинными лучами и пластью должен быть от 0° до 30° , для пород, у которых сердцевинные лучи не видны, от 90° до 60° между годичными слоями и пластью; в правилах сортировки допускается указывать другие допуски.	
4.21 радиальные пиломатериалы: Пиломатериалы, у которых угол между сердцевинными лучами и пластьюне более 10° . Если сердцевинные лучи не видны, угол между годичными слоями и пластью должен быть не менее 80° .	en fully quarter sawn timber fr bois scié sur plein quartier
4.22 открытая сердцевина: Сердцевина, видимая частично или по всей длине на пласти или на кромке.	en exposed pith fr coeur découvert
4.23 скрытая сердцевина: Сердцевина, которая имеется, но невидна на какой-либо пласти или кромке.	en boxed heart fr coeur enfermé
4.24 дефект распиловки: Неровность поверхности пиломатериалов, возникшая при пиленении, например риски, мшистость.	en sawing defect fr défaut de sciage
4.25 покоробленность: Искривление пиломатериала в процессе обработки и/или сушки, и/или хранения.	en warp fr déformation
4.25.1 сложная продольная покоробленность по пласти: Продольная покоробленность пиломатериала с не менее чем двумя изгибами в различных направлениях.	en compound bow fr flèche de face complexe
4.25.2 продольная покоробленность по кромке: Покоробленность пиломатериала по длине в плоскости, перпендикулярной к кромке.	en spring fr flèche de rive
4.25.3 простая продольная покоробленность по кромке: Продольная покоробленность пиломатериала по кромке с одним изгибом.	en simple spring fr flèche de rive simple

4.25.4 сложная продольная покоробленность по кромке: **en compound spring**

Продольная покоробленность пиломатериала по кромке с не менее чем двумя изгибами в различных направлениях.

5 Влажность

5.1 **влажность:** Масса воды в древесине, выраженная в процентах от массы древесины в абсолютно сухом состоянии.

en moisture content
fr teneur en humidité

5.2 **точка насыщения волокон:** Состояние лесоматериалов, при котором стеки клеток насыщены водой, а полости клеток не содержат воды.

en fibre saturation point
fr point de saturation des fibres

П р и м е ч а н и е — Влажность лесоматериалов из зоны умеренного климата в точке насыщения волокон составляет около 30 %.

5.3 **конечная влажность:** Влажность в конце сушки.

en final moisture content
fr teneur en humidité finale

5.4 **равновесная влажность:** Влажность, при которой лесоматериалы не увеличивают и не уменьшают влажность при их хранении в определенных условиях.

en equilibrium moisture content
fr teneur en humidité d'équilibre

5.5 **эксплуатационная влажность:** Влажность, соответствующая условиям эксплуатации.

en end use moisture content
fr teneur en humidité d'utilisation

5.6 **поверхностная влажность:** Влажность поверхностной зоны лесоматериалов.

en surface moisture content
fr teneur en humidité superficielle

5.7 **внутренняя влажность:** Влажность в центре поперечного сечения лесоматериалов.

en core moisture content
fr teneur en humidité à coeur

5.8 **сырые лесоматериалы:** Лесоматериалы из свежесрубленной древесины, не подвергавшиеся сушке до или ниже предела насыщения клеточных стенок.

en green timber
fr bois vert

П р и м е ч а н и е — Сырой лесоматериал, как правило, имеет влажность выше 30 %.

5.9 **лесоматериалы транспортной влажности:** Лесоматериалы влажностью достаточно низкой, чтобы не возникли окраска, плесень или заражение при транспортировании.

en shipping timber
fr bois sec à l'expédition

П р и м е ч а н и е — Транспортно-сухой лесоматериал, как правило, имеет влажность менее 25 %.

5.10 **воздушно-сухие лесоматериалы:** Лесоматериалы с влажностью, приблизительно соответствующей равновесной влажности при естественных атмосферных условиях окружающей среды.

en air dry timber
fr bois sec à l'air

П р и м е ч а н и е — Воздушно-сухие лесоматериалы, как правило, влажностью менее 20%.

en oven dry timber

5.11 абсолютно сухие лесоматериалы: Лесоматериалы, не содержащие воды.

П р и м е ч а н и е — Абсолютно сухие лесоматериалы получают при сушке в вентилируемом сушильном шкафу при (103 ± 2) °С до стабилизации массы.

5.12 усушка: Уменьшение размеров лесоматериалов из-за снижения содержания связанной воды.

5.12.1 полная усушка: Усушка лесоматериалов в определенном анатомическом направлении при изменении влажности от предела насыщения клеточных стенок до абсолютно сухого состояния, выраженная в процентах от размеров при влажности, соответствующей пределу насыщения клеточных стенок

5.12.2 коэффициент усушки: Усушка в определенном анатомическом направлении при уменьшении влажности на 1 %.

П р и м е ч а н и е — Устанавливают делением полной усушки на влажность, соответствующую пределу насыщения клеточных стенок

5.12.3 радиальная усушка: Усушка лесоматериалов в направлении, перпендикулярном к годичным слоям, либо параллельном сердцевинным лучам.

5.12.4 тангенциальная усушка: Усушка лесоматериалов в направлении, касательном к годичным слоям, либо перпендикулярном к сердцевинным лучам.

5.13 разбухание: Увеличение размеров лесоматериалов при увеличении содержания связанной воды.

5.13.1 полное разбухание: Разбухание лесоматериалов в определенном анатомическом направлении при изменении влажности от абсолютно сухого состояния до точки насыщения волокон, выраженное в процентах от размеров при абсолютно сухом состоянии.

5.13.2 коэффициент разбухания: Разбухание в определенном анатомическом направлении при увеличении влажности на 1 %.

П р и м е ч а н и е — Устанавливают делением полного разбухания на влажность, соответствующую пределу насыщения клеточных стенок

5.13.3 радиальное разбухание: Разбухание лесоматериалов в направлении, перпендикулярном к годичным слоям, параллельном сердцевинным лучам.

5.13.4 тангенциальное разбухание: Разбухание лесоматериалов в направлении, касательном к годичным слоям и перпендикулярном к сердцевинным лучам.

5.14 предел насыщения клеточных стенок: Состояние древесины, при котором стенки клеток полностью насыщены связанный водой, а полости клеток и межклеточные пространства содержат свободную воду.

en shrinkage
fr retrait

en total shrinkage
fr retrait total

en shrinkage value,
shrinkage coefficient
fr taux de retrait

en radial shrinkage
fr retrait radial

en tangential shrinkage
fr retrait tangentiel

en swelling
fr gonflement

en total swelling
fr gonflement total

en swelling value,
swelling coefficient
fr taux de gonflement

en radial swelling
fr gonflement radial

en tangential swelling
fr gonflement tangential

en fibre cell wall
saturation limit
fr limite de saturation
des cellules fibreuses

5.15 предел гигроскопичности: Состояние древесины, когда клеточные стенки поглотили максимум связанной воды из окружающего воздуха, а полости клеток не содержат свободной воды.

en wood hygroscopy limit
fr limite hygroscopique du bois

6 Размеры круглых лесоматериалов

6.1 диаметр: Расстояние между двумя параллельными прямыми, лежащими в плоскости поперечного сечения круглого лесоматериала и касающимися с противоположных сторон окружности, образованной пересечением плоскости с внешней поверхностью древесины (в особых случаях – коры), например, при измерении диаметра электронно-оптическими средствами.

en diameter
fr diamètre

6.1.1 срединный диаметр: Диаметр бревна на середине длины.

en mid diameter
fr diamètre médian

6.1.2 верхний диаметр: Диаметр в верхнем меньшем торце.

en top diameter
fr diamètre fin bout

6.2 полный размер: Измерение, при котором отбрасывают любую дробную часть единицы измерения.

en full dimension
fr dimension couverte

6.3 длина: Наименьшее расстояние между торцами круглого лесоматериала.

en length
fr longueur

6.4 номинальная длина: Установленная длина круглого лесоматериала без учета припуска на поперечную распиловку и допускаемого предельного отклонения.

en nominal length
fr longueur nominale

П р и м е ч а н и е – Меньше фактической длины на припуск и допускаемого предельного отклонения.

6.5 припуск на поперечную распиловку: Добавка к номинальной длине, компенсирующая потери длины при поперечной распиловке.

en crosscut allowance
fr surlongueur

6.6 плотный объем: Показатель количества круглых лесоматериалов или дров, базирующийся на их размерах и выраженным объемом древесины без коры (для круглых лесоматериалов) или объемом древесины с корой (для дров), соответственно.

en solid volume
fr volume réel

П р и м е ч а н и е – Как правило, выражают в кубических метрах.

6.7 складочный объем: Объем, занимаемый штабелем круглых лесоматериалов или дров в пределах своего габарита, включающий древесину пустоты и кору.

en stacked volume, piled volume
fr volume d'encombrement

П р и м е ч а н и е – Пересчет из складочного объема в плотный осуществляют с помощью коэффициента полнодревесности.

6.8 с корой: Термин, используемый вместе с другими терминами по измерениям, означающий, что измерения включают кору.

en over bark
fr sur écorce

П р и м е ч а н и е – В Российской Федерации применяют для измерения дров, а также при измерении бревен любого назначения электронно-оптическими средствами. В некоторых странах применяют для измерения круглых лесоматериалов и дров.

6.9 без коры: Термин, используемый вместе с другими терминами по измерениям, означающий, что измерения исключают кору.
 en under bark
 fr sous écorce

П р и м е ч а н и е — Применяют для измерения деловых сортиментов круглых лесоматериалов.

6.10 весовая мера: Показатель количества круглых лесоматериалов, базирующийся на их массе.
 en weight measure
 fr pesage

П р и м е ч а н и е — Как правило выражают в тоннах. Пересчет из весовой меры в плотный объем осуществляют с помощью коэффициента плотности.

7 Размеры пиломатериалов

7.1 толщина: Расстояние между пластами пиломатериала в месте, предусмотренном для измерения.
 en thickness
 fr épaisseur

7.2 ширина: Расстояние между кромками пиломатериала в предусмотренном для измерения месте.
 en width
 fr largeur

7.3 длина: Наименьшее расстояние между торцами пиломатериала.
 en length
 fr longueur

7.4 распиловочный размер: Размер, на который настроен станок для получения пиломатериалов требуемых размеров.
 en setting size
 fr dimension sciée

П р и м е ч а н и е — Распиловочный размер, как правило включает в себя припуски на погрешность распиловки и усушку.

7.5 номинальный размер: Размер, по которому различают пиломатериалы, или установленный размер для определенной влажности.
 en nominal dimension
 fr dimension de nominale

7.6 специальная партия: Партия пиломатериалов определенных размеров для специальной цели.
 en dimension stock
 fr dimensions sur liste

7.7 действительный размер: Размер пиломатериала в момент измерения.
 en actual size
 fr dimension effective

7.8 заданный размер: Требуемый размер, достигаемый в результате определенного производственного процесса (для заданной влажности), для которого установлены отклонения.
 en target size
 fr dimension cible

7.9 предельные отклонения: Комбинация верхнего и нижнего допускаемых отклонений.
 en permitted deviation
 fr écart admissible

П р и м е ч а н и е — Если верхнее допускаемое отклонение имеет другое значение, чем нижнее допускаемое отклонение, заданный размер и допускаемое отклонение должны быть обозначены: 50 ± 1 мм. Если верхнее и нижнее допускаемые отклонения имеют одинаковые значения, заданный размер и допускаемые отклонения должны быть обозначены (75 ± 2) мм.

7.10 верхнее предельное отклонение: Алгебраическая разность между верхним предельным размером и соответствующим заданным размером.
 en upper permitted deviation
 fr écart admissible supérieur

ГОСТ 32714—2014

7.11 нижнее предельное отклонение: Алгебраическая разность между нижним предельным размером и соответствующим заданным размером.

en lower permitted deviation
fr écart admissible inférieur

7.12 допуск: Разница между верхним предельным отклонением и нижним предельным отклонением.

en tolerance
fr tolérance

П р и м е ч а н и е – Допуск имеет абсолютное значение без знака.

8 Анатомическое строение лесоматериалов

8.1 заболонь: Внешняя часть древесины в растущем дереве, которая содержит живые клетки, проводит воду и питательные вещества.

en sapwood
fr aubier

П р и м е ч а н и е – Как правило, светлее ядра. Не всегда явно отличима от ядра.

8.2 ядро: Внутренняя часть древесины в дереве, которая в растущем дереве перестала проводить воду и питательные вещества, живые клетки отмерли.

en heartwood
fr duramen, bois de coeur

П р и м е ч а н и е – Как правило, темнее заболони. Не всегда явно отличима от нее.

8.3 ложное ядро: Темнокрашенная внутренняя часть древесины, встречающаяся у пород, не имеющих явного цветового различия между наружной и центральной зонами лесоматериала.

en false heartwood
fr faux coeur

П р и м е ч а н и е – Появляется в результате природных факторов, таких как мороз или неблагоприятные условия произрастания.

8.4 кора: Наружное покрытие ствола и ветвей дерева.

en bark
fr écorce

8.5 луб: Внутренний слой коры, прилегающий к камбию.

en bast
fr liber

8.6 камбий: Активный, делящийся слой, который у живого дерева откладывает клетки луба в наружную сторону и древесные клетки – во внутреннюю сторону.

en cambium
fr cambium

8.7 слой (кольцо) роста: Слой древесины, образовавшийся за один сезон роста.

en growth ring
fr couche d'accroissement

П р и м е ч а н и е – Ширина слоя роста зависит от породы и условий произрастания. В зоне умеренного климата слой роста соответствует годичному слою.

8.8 годичный слой: Слой роста, соответствующий годовому периоду.

en annual ring
fr cerne annuel

8.9 показатель прироста: Прирост, выраженный как средняя ширина годичного слоя.

en rate of growth
fr taux de croissance

8.10 ранняя древесина: Часть годичного слоя, которая формируется в ранней стадии периода роста.

en early wood
fr bois initial

П р и м е ч а н и е – Часто менее плотная и светлее, чем поздняя древесина.

8.11 поздняя древесина: Часть годичного слоя, которая формируется в поздней стадии периода роста.

en late wood
fr bois final

П р и м е ч а н и е — Часто плотнее и темнее, чем ранняя древесина.

8.12 фактура: Характеристика поверхности пиломатериала (гладкость, шершавость, рельефность), ощущаемая осознательно и зрительно. Состояние поверхности зависит от размеров клеток, ширины и равномерности годичных слоев.

en texture
fr grain

8.13 волокно: Длинная узкая клетка (или группа клеток), из которых в основном состоит древесина.

en fibre
fr fibre

8.14 направление волокон: Основное направление или ориентация волокон.

en grain
fr fil

8.15 луч (сердцевинный луч): Группа клеток в виде ленты, ориентированной радиально по отношению к годичным слоям.

en ray
fr rayon

8.16 сосуд: Группа клеток, образующих длинные полые каналы, ориентированные вдоль волокон древесины, видимые на торцовой и продольной поверхностях и проводящие воду и питательные вещества.

en pore
fr pore

8.17 реактивная древесина: Древесина с особыми анатомическими характеристиками, формирующимися, как правило, в частях ствола или ветвей с наклоном или изгибом, и стремящаяся вернуть первоначальное положение, которое было нарушено.

en reaction wood
fr bois de réaction

П р и м е ч а н и е — У лиственной древесины реактивную древесину также называют тяговой древесиной, а у хвойной —кренью.

8.18 текстура: Декоративный узор на поверхности лесоматериала, ощущаемый зрительно, обусловленный структурными особенностями древесины.

en figure
fr dessin

9 Пороки круглых лесоматериалов*

9.1 водяной побег: Ветка, выросшая из спящей почки, или след от ветки, видимые на боковой поверхности круглого лесоматериала.

en epicormic shoot
fr picot

9.2 вздутие: Местное утолщение на боковой поверхности круглого лесоматериала.

en buckle
fr bosse

П р и м е ч а н и е — Возможно является признаком заросшего сучка, инородного тела и т.п.

9.3 кап: Наплывы на стволах, чаще в прикорневой зоне, имеющие бугристую поверхность, покрытую мелкими коническими бугорками спящих почек, иногда водяными побегами; в результате беспорядочного разрастания колец роста древесина приобретает красивую свилеватую текстуру.

* Включены пороки, не вошедшие в ГОСТ 2140

ГОСТ 32714—2014

9.4 роза: Концентрические складки, являющиеся признаком внутренних пороков, как правило, сучков.	en rose fr rose
9.5 бровка: Образование в виде овального раневого пятна с отходящими под углом усами на боковой поверхности круглого лесоматериала из тонкокорых лиственных пород, являющееся признаком заросших сучьев.	en chinese moustache fr noeud moustache
9.6 спиральные волокна: Волокна, расположенные по спирали вокруг сердцевины.	en spiral grain fr fil tors
9.7 сувель: Выпуклой формы нарости на стволах, образующиеся в результате неравномерного радиального разрастания слоев роста на ограниченной поверхности. Сложные искривления годичных слоев создают текстуру древесины, напоминающую узор на мраморе.	en burr fr loupe
9.8 грубая фактура: Фактура поверхности древесины, обусловленная относительно большими клетками и/или широкими или неправильными слоями роста.	en coarse texture fr grain grossier
Причина – Ограничения для этой особенности указывают в соответствующих правилах сортировки.	
9.9 умеренно тонкая фактура: Фактура поверхности древесины, обусловленная клетками средних размеров и/или умеренно широкими, правильными слоями роста.	en moderately fine texture fr grain mi-fin
Причина – Ограничения для этой особенности указывают в соответствующих правилах сортировки.	
9.10 тонкая фактура: Фактура поверхности древесины, обусловленная относительно маленькими клетками и/или относительно узкими, правильными слоями роста.	en fine texture fr grain fin
Причина – Ограничения для этой особенности указывают в соответствующих правилах сортировки.	
9.11 трещина от удара молнии: Трещина, возникшая от удара молнии.	en lightning shake fr coup de foudre
9.12 трещина от валки: Трещина, возникшая при валке на комлевом торце круглых лесоматериалов и распространяющаяся в продольном направлении.	en felling shake fr fente d'abattage
9.13 сушильная трещина: Короткая, узкая и неглубокая трещина.	en check fr gerce
Причина – Возникает при сушке древесины.	
9.14 овальность: Поперечное сечение круглого лесоматериала со значительной разницей между наибольшим и наименьшим диаметрами.	en ovality fr méplat
9.15 сбег: Постепенное изменение диаметра по высоте ствола или по длине бревна.	en taper fr décroissance
9.16 смещенная сердцевина: Сердцевина, расположенная назначительном расстоянии от геометрического центра поперечного сечения круглого лесоматериала.	en eccentric pith fr moelle excentrée

9.17 ребристость: Продольные узкие углубления и/или гребни на поверхности круглого лесоматериала.	en fluting fr cannelure
9.18 подпил: Клиновидный рез, видимый на нижнем торце комлевых бревен, сделанный для валки ствола в заданном направлении.	en undercut fr entaille d'abattage
9.19 повреждения животными: Повреждения ствола животными.	en animal damage fr degats d'animaux
9.20 повреждения птицами: Отверстия или повреждения ствола птицами.	en bird peck fr degat d'oiseau

П р и м е ч а н и е – Иногда ассоциируется с изменением окраски.

10 Пороки пиломатериалов*

10.1 одиночный сучок: Сучок, расположенный так, что между смежными сучками обеспечивается полное восстановление правильного расположения волокон.	en single knot fr noeud isolé
--	----------------------------------

П р и м е ч а н и е – Расстояние между смежными сучками должно быть больше, чем ширина пиломатериала, или, если ширина превышает 150 мм, должно быть больше 150 мм.

10.2 кошачья лапа: Группа близко расположенных глазков.	en cat's paw fr patte de chat
--	----------------------------------

П р и м е ч а н и е – Как правило встречается на дубе.

10.3 спиральные волокна: Волокна, расположенные по спирали вокруг сердцевины.	en spiral grain fr fil tors
--	--------------------------------

10.4 грубая фактура: Фактура поверхности пиломатериала, обусловленная относительно большими клетками и/или широкими или неправильными слоями роста.	en coarse texture fr grain grossier
--	--

П р и м е ч а н и е – Ограничения для этой особенности указывают в соответствующих правилах сортировки.

10.5 умеренно тонкая фактура: Фактура поверхности пиломатериала, обусловленная клетками средних размеров и/или умеренно широкими, правильными слоями роста.	en moderately fine texture fr grain mi-fin
--	---

П р и м е ч а н и е – Ограничения для этой особенности указывают в соответствующих правилах сортировки.

10.6 тонкая фактура: Фактура поверхности пиломатериала, обусловленная относительно маленькими клетками и/или относительно узкими, правильными слоями роста.	en fine texture fr grain fin
--	---------------------------------

П р и м е ч а н и е – Ограничения для этой особенности указывают в соответствующих правилах сортировки.

10.7 прямая трещина: Трещина, примерно параллельная ребру.	en straight shake fr fente droite
---	--------------------------------------

* Включены пороки, не вошедшие в ГОСТ 2140

10.8 наклонная трещина: Трещина, направленная под углом к ребру, выходящая на пласть и/или кромку.

en oblique shake
fr fente oblique

10.9 сушильная трещина: Короткая, узкая и неглубокая трещина.

en check
fr gerce

П р и м е ч а н и е – Возникает при сушке древесины.

10.10 поверхностная трещина усушки: Трещина, которая устраняется при обычном строгании.

en surface check
fr gerce superficielle

П р и м е ч а н и е – Глубина трещины должна быть менее 2 мм.

11 Окраски и грибные поражения

11.2 грибы: Бесхлорофильные организмы, образующие обособленное царство – грибы, питающиеся органическими веществами.

en fungus
fr champignon

П р и м е ч а н и е – Поражение древесины грибами может ухудшать ее механические свойства и/или влиять на внешний вид.

11.3 природная стойкость: Присущее древесине сопротивление воздействию дереворазрушающих организмов.

en natural durability
fr durabilité naturelle

П р и м е ч а н и е – Сопротивление, не являющееся результатом защитной обработки.

11.4 защита древесины: Предотвращение биоповреждений древесины с применением защитных средств.

en wood preservation
fr préservation du bois

11.5 пропитываемость: Способность древесины впитывать жидкости (например, средства защиты).

en treatability
fr imprégnabilité

11.6 защитная обработка: Обработка древесины средствами защиты для повышения стойкости лесоматериалов к биоповреждениям.

en preservative treatment
fr traitement préventif

11.7 ремонтная обработка: Обработка древесины для устранения и предотвращения дальнейшего развития биоповреждения.

en remedial treatment
fr traitement curatif

11.8.1 глубокая синева: Синева, которая не удаляется при строгании.

en deep blue
fr bleuissement profond

П р и м е ч а н и е – Как правило, глубиной более 2 мм.

11.8.2 поверхностная синева: Синева, которая может быть удалена при строгании.

en surface blue
fr bleuissement léger

П р и м е ч а н и е – Как правило, глубиной менее 2 мм.

11.9 красное ядро (у буква): Красная окраска центральной части у букового круглого лесоматериала, четко очерченная.

en red heart (in beech)
fr cœur rouge (du hêtre)

11.9.1 твердая красная ядовая гниль (у буква): Красная гниль ядра у букса, проявляющаяся на торце круглого лесоматериала в виде звезды.

en dotu red heart (in beech)
fr rouge flamme (du hêtre)

11.10 черная полоса: Темная зона у некоторых лиственных пород вдоль годичных колец.

en black streak
fr veine noire

П р и м е ч а н и е — У пиломатериалов проявляется в виде темной полосы.

- 11.11 **коричневый дуб:** Биоповреждение, поражающее ядро растущего дуба, имеющее на ранней стадии коричневую пламяобразную окраску.
- 11.12 **черное ядро (у ясения):** Ненормальная черная или темная окраска ядра некоторых пород (обычно ясения), не связанная с гнилью.
- 11.13 **комлевая гниль:** Гниль, поражающая комель, как правило, возникающая в растущем дереве.

12 Повреждения насекомыми

- 12.1 **взрослое насекомое – имаго:** Насекомое, которое достигло конечной стадии развития – половозрелого состояния.
- 12.2 **личинка:** Насекомое в стадии развития между яйцом и куколкой.
- 12.3 **куколка:** Насекомое в стадии развития между гусеницей и имаго.
- 12.4 **жизненный цикл:** Период времени от какой-либо стадии поколения до следующей стадии следующего поколения; удобно измерять по времени между кладками яиц благополучной генерации.
- 12.5 **мелкая червоточка:** Червоточка не более 2 мм в диаметре.
- 12.6 **черная червоточка:** Червоточка, у которой стенки ходов темноокрашены.
- П р и м е ч а н и е —** Темная окраска часто вызвана грибами.
- 12.7 **белая червоточка:** Червоточка, у которой ходы имеют окраску окружающей древесины.
- 12.8 **активное заражение лесоматериалов:** З аражение, при котором живые насекомые активно заселяют деревья и лесоматериалы и продолжают свою деятельность.

13 Дополнительные термины и определения

- 13.1о **цилиндровонное бревно:** Круглый лесоматериал, обработанный для придания ему цилиндрической формы.
- 13.2 **рудничная стойка:** Бревно, используемое для крепления горных выработок в шахтах.
- 13.3к **ол:** Круглый лесоматериал малых диаметров, заостренный с одного торца.
- 13.4 **балка:** Пиломатериал с квадратным или почти квадратным большим поперечным сечением.

13.5 брус: Пиломатериал толщиной и шириной не менее 100 мм.	en cant fr noyau
13.6 сердцевинная доска: Пиломатериал, содержащий сердцевину.	en heart plank fr planche de coeur
13.7 боковая доска: Первый пиломатериал, выпиленный из внешней стороны бревна.	en side board fr planche de bord
13.8 опилки: Мелкие частицы древесины, получающиеся в процессе пиления.	en sawdust fr sciure
13.9 щепа: Частицы древесины, получаемые в процессе ее измельчения.	en chip fr plaquettes
П р и м е ч а н и е — Как правило используют в качестве топлива, в производстве отдельных видов лесопродукции.	
13.10 видимая поверхность: Поверхность пиломатериала, которая в конечной продукции остается не полностью скрытой.	en visible surface fr surface visible
13.11 скрытая поверхность: Поверхность пиломатериала, которая после установки в конечную продукцию полностью скрыта другими деталями.	en concealed surface fr surface cache
13.12 след от прокладок: Изменение цвета пиломатериалов, вызванное прокладками, помещенными между рядами досок во время их хранения или сушки.	en stick mark fr trace de baguette
13.13 профилированные пиломатериалы: Пиломатериалы, которые при конечной требуемой влажности были простроганы для придания им специфического, не прямоугольного сечения.	en profiled timber fr bois profilé
13.14 лесоматериалы с остаточным напряжением: Лесоматериалы, у которых внешние слои подверглись сушке и получили деформацию в результате неоднородного изменения влажности и объема внешних и внутренних слоев древесины	en case-hardened timber fr bois cémenté
13.15 усушка вдоль волокон: Усушка древесины в направлении, параллельном волокнам.	en longitudinal shrinkage fr retrait longitudinal
13.16 разбухание вдоль волокон: Разбухание древесины в направлении, параллельном волокнам.	en longitudinal swelling fr gonflement longitudinal
13.17 свободная вода: Вода, находящаяся в полостях клеток и межклеточных пространствах.	en free water moisture fr eau libre
13.18 связанная вода: Вода, находящаяся в стенках клеток	en bound water moisture fr eau liée
13.19 поправочный коэффициент на кору: Коэффициент, позволяющий пересчитать объем круглых лесоматериалов, измеренных с корой, в их соответствующий объем без коры.	en bark allowance fr coefficient d'écorce
13.20 пиломатериалы, обрезанные по сбегу: Пиломатериалы выпилены таким образом, что их кромки не параллельны и имеют клиновидное сужение.	en taper edged timber fr avivés coniques

13.21 сердцевинный луч: Лентоподобное многорядное образование из паренхимных клеток, направленное радиально от сердцевины к боковой поверхности ствола перпендикулярно к слоям роста.	en medullary ray fr rayon médullaire
13.22 смолистая древесина: Лесоматериал, пропитанный смолой.	en resin wood fr bois résiné
13.23 полоса камеди: Участок на лесоматериалах лиственных пород, похожий на смолистую древесину.	en gum mark fr trace de gomme
13.24 хрупкое ядро: Участки древесины с небольшой хрупкостью, находящиеся обычно в ядре.	en brittleheart fr coeur spongieux
П р и м е ч а н и е — Встречается в некоторых тропических лиственных породах.	
13.25 след сучка: Околосучковое пространство на поверхности бревна, окружающее место, где сучок или ветвь и кора были срезаны заподлицо.	en knot surround fr cal du noeud
П р и м е ч а н и е — Обычно более светлого цвета, чем сучок.	
13.26 повреждение коры: Повреждение коры животными, либо вследствие механического, теплового, химического воздействия.	en peeling damage fr dommages à l'écorce
13.27 иностранное тело: Наличие в древесине объектов неорганического происхождения.	en foreign body fr corps étranger
П р и м е ч а н и е — Например, металл, камень.	
13.28 паразитное растение: Растение, питающееся от дерева, на котором оно растет.	en parasitic plant fr plante parasite
П р и м е ч а н и е — Его присоски оставляют следы на древесине.	
13.28.1 следы омелы белой: Следы, оставленные на древесине присосками омелы белой.	en mistletoe traces fr traces de gui
13.29 внутренняя трещиноватость: Разрыв древесины внутри лесоматериала, свидетельствующий о напряжениях при сушке, превышающих предел прочности древесины при растяжении поперек волокон. Обычно направлены по сердцевинным лучам.	en honeycombing fr fente interne
13.30 муар: Волнистое расположение волокон, проявляющееся на пропиленной поверхности в виде упорядоченных, близко расположенных волнистых поперечных полос.	en fiddle back grain fr bois moiré
13.31 порок сжатия: Деформация или разрушение поперек волокон, вызванные чрезмерными продольными скимающими напряжениями или изгибом.	en compression failure fr fracture de compression
13.32 обросший корой сучок: Сучок, обросший корой более чем на $\frac{3}{4}$ его периметра.	en encased knot fr noeud à entre-écorce
13.33 черный сучок: Сучок, частично или полностью черный.	en black knot fr noeud noir
13.34 малый черный сучок: Черный сучок с размером, не превышающим 5 мм.	en black pin knot fr picot noir

ГОСТ 32714—2014

13.35 блестки: Полоски неправильной формы, проявляющиеся при продольном перерезании сердцевинных лучей у лесоматериалов радиальной распиловки.

П р и м е ч а н и е — Проявляется прежде всего в дубе и буке.

13.36 коллапс: Сплощивание клеток, вызванное излишне интенсивной сушкой.

П р и м е ч а н и е — Проявляется в виде морщинистой поверхности.

13.37 ворсистость: Состояние поверхности пиломатериала, вызванное появлением концов волокон в результате перерезания годичных колец.

13.38 вершинный излом: Отклонение волокон, вызванное обломом вершины растущего дерева.

13.39 поражение грибами: Биологическое поражение, вызванное грибами.

13.40 поражение насекомыми: Поражение, нанесенное насекомыми.

13.41 коричневая окраска (у тополя): Поражение, проявляющееся на растущих деревьях в виде черно-коричневых пятен на гладких участках коры.

П р и м е ч а н и е — Оставляет черные следы на пиломатериале.

13.42 коэффициент сбега: Показатель уменьшения диаметра по длине круглого лесоматериала или ствола дерева по его высоте.

П р и м е ч а н и е — Обычно выражается в сантиметрах на метр.

13.43 кольцевая окорка: Снятие узкого кольца коры по окружности круглого лесоматериала или ствола.

13.44 соединение внахлестку: Торцевое соединение пиломатериалов по длине, при котором косо срезанные (обструганные) на клин по толщине пласти, прилегающие к торцам, склеиваются между собой.

13.45 защепистость: Разрыв волокон ниже уровня обработанной поверхности, вызванный режущим или иным инструментом.

П р и м е ч а н и е — Обычно встречается на кромке и из-за выбивания сухих сучков.

13.46 партия: Оговоренное количество лесоматериалов.

П р и м е ч а н и е — Содержание партии должно оговариваться в каждом отдельном случае.

13.47 микрогрибы: Грибы, принадлежащие к классу аскомицетов, обладающие мелкими спорами (клетками для размножения).

13.48 сортимент: Лесоматериал установленного назначения.

13.49 сортировка: Распределение лесоматериалов по сортиментам, породам, качеству, размерам.	en engrading fr classement
13.50 нижний диаметр: Диаметр в нижнем большем торце.	en butt diameter fr diameter gros bout
13.51 геометрическое измерение объема: Измерение объема лесоматериалов по габаритным размерам их совокупности фиксированной формы с пересчетом складочного объема в плотный.	en geometric measurement of volume fr mesurage du volume géométrique
13.52 весовое измерение объема: Измерение лесоматериалов взвешиванием с последующим пересчетом весовых показателей в плотный объем.	en mass measurement of volume fr mesurage du volume ponderal
13.53 гидростатистическое измерение объема: Измерение объема лесоматериалов через изменение веса при их полном погружении в воду.	en hidrostatic measurement of volume fr mesurage du volume hidrostatique
13.54 определение объема круглых лесоматериалов, хлыстов фотографическим методом: Геометрическое определение объема круглых лесоматериалов, хлыстов по габаритам и полнодревесности штабеля, которые устанавливаются по ее фотографии с учетом их длины.	en photographic determination of volume fr determination photographique du volume
13.55 определение объема круглых лесоматериалов, хлыстов электронно-оптическим методом: Геометрическое определение объема круглых лесоматериалов, хлыстов с применением электронно-оптических средств.	en electron-optical determination of volume fr determination optique du volume
13.56 коэффициент полнодревесности: Отношение плотного объема штабеля (пачки, пучка) круглых лесоматериалов без пустот и коры, или дров без пустот к складочному объему этого штабеля (пачки, пучка). Коэффициент полнодревесности позволяет пересчитать складочный объем круглых лесоматериалов и дров в плотный.	en coefficient of stacking density fr coefficient de densité d'emballage
13.57 доски: Пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.	en board fr planche
13.58 шпалы: Пиломатериалы установленной формы и размеров, применяемые в качестве опор для рельсов железнодорожных путей.	en sleeper fr bois sous rails
13.59 древа: Круглые или колотые части ствола дерева, включающие древесину и кору, которые по своему качеству и размерам могут быть использованы только как топливо.	en fuelwood fr bois de chauffage

Алфавитный указатель терминов на русском языке

балансы	3.2.20
балка	13.4
без коры	6.9
блестки	13.35
бревно	3.2.11
бревно вершинное	3.2.14
бревно для столбов	3.2.22
бревно комлевое	3.2.12
бревно оцилиндрованное	13.1
бревно специального назначения	3.2.21
бревно срединное	3.2.13
бревнофанерное	3.2.19
брюка	9.5
брюс	13.5
вздутие	9.2
влажность	5.1
влажность внутренняя	5.7
влажность конечная	5.3
влажность поверхностная	5.6
влажностьравновесная	5.4
влажностьэксплуатационная	5.5
вода свободная	13.17
вода связанныя	13.18
волокно	8.13
волокна спиральные	9.6.; 10.3
ворсистость	13.37
гниль комлевая	11.13

горбыль	4.9
граница	3.2.15
грибы	11.2
гниль (у бука) ядровая красная твердая	11.9.1
дефект распиловки	4.24
диаметр	6.1
диаметр верхний	6.1.2
диаметр нижний	13.50
диаметр срединный	6.1.1
длина	6.3; 7.3
длина номинальная	6.4
долготье	3.2.10
доска боковая	13.7
доска сердцевинная	13.6
доски	13.57
допуск	7.12
древесина	3.1.1
древесина лиственная	3.1.3
древесина поздняя	8.11
древесина ранняя	8.10
древесина реактивная	8.17
древесина смолистая	13.22
древесина хвойная	3.1.4
древа	13.59
дуб коричневый	11.11
заболонь	8.1
закомелистость	3.2.4
заражение лесоматериалов активное	12.8

защепистость	13.45
защита древесины	11.4
излом вершинный	13.38
измерение объема весовое	13.52
измерение объема геометрическое	13.51
измерение объема гидростатистическое	13.53
камбий	8.6
кап	9.3
кол	13.3
коллапс	13.36
кора	8.4
коэффициент на кору поправочный	13.19
коэффициент разбухания	5.13.2
коэффициент сбега	13.42
коэффициент полнодревесности	13.56
коэффициент усушки	5.12.2
кромка	4.14
корона	3.2.1
куколка	12.3
лапа кошачья	10.2
лесоматериалы	3.1.2
лесоматериалы абсолютно сухие	5.11
лесоматериалы круглые	3.2.9
лесоматериалы круглые бессучковые	3.2.8
лесоматериалы воздушно-сухие	5.10
лесоматериалы транспортной влажности	5.9
лесоматериалы с остаточным напряжением	13.14
лесоматериалы сырье	5.8

личинка	12.2
ложное ядро	8.3
луб	8.5
луч сердцевинный	13.21
луч (сердцевинный луч)	8.15
мера весовая	6.10
метка	3.2.16
метка условная	3.2.17
микрогрибы	13.47
муар	13.30
мутовка	3.2.6
направление волокон	8.14
насекомое взрослое-имаго	12.1
начало кроны	3.2.7
обработка защитная	11.6
обработка ремонтная	11.7
объем плотный	6.6
объем складочный	6.7
овальность	9.14
окорка кольцевая	13.43
окраска коричневая (у тополя)	13.41
опилки	13.8
определение объема круглых лесоматериалов, хлыстов фотографическим методом	13.54
определение объема круглых лесоматериалов, хлыстов электронно-оптическим методом	13.55
особенности	3.1.5
отклонения предельные	7.9
отклонение предельное верхнее	7.10

отклонение предельное нижнее	7.11
партия	13.46
партия специальная	7.6
пень	3.2.5
пиловочник	3.2.18
пиломатериалы	4.1
пиломатериалы готовые	4.1.3
пиломатериалы клееные	4.11
пиломатериалы необрезные	4.7
пиломатериалы обрезные	4.6
пиломатериалы, обрезанные по сбегу	13.20
пиломатериалы радиальной распиловки	4.20
пиломатериалы профилированные	13.13
пиломатериалы радиальные	4.21
пиломатериалы с зубчатым соединением	4.10
пиломатериалы строганые	4.4
пиломатериалы сухие калиброванные	4.2
пиломатериалы сырье калиброванные	4.1.2
пиломатериалы тангенциальной распиловки	4.19
пиломатериалы черновые	4.1.1
пласт	4.3
пласт внутренняя	4.3.2
пласт лучшая	4.16
пласт наружная	4.3.1
пласт худшая	4.17
плита древесная массивная	4.12
побег водяной	9.1
поверхность видимая	13.10

поверхность скрытая	13.11
повреждения животными	9.19
повреждение коры	13.26
повреждения птицами	9.20
подпил	9.18
показатель прироста	8.9
покоробленность	4.25
покоробленность по кромке продольная	4.25.2
покоробленность по кромке продольная простая	4.25.3
покоробленность по кромке продольная сложная	4.25.4
покоробленность по пласти продольная сложная	4.25.1
полоса камеди	13.23
полосачерная	11.10
поражение грибами	13.39
поражение насекомыми	13.40
пороки	3.1.6
порок скатия	13.31
предел гигроскопичности	5.15
предел насыщения клеточных стенок	5.14
припуск на поперечную распиловку	6.5
природная стойкость	11.3
пропитываемость	11.5
разбухание	5.13
разбухание вдоль волокон	13.16
разбухание полное	5.13.1
разбухание радиальное	5.13.3
разбухание тангенциальное	5.13.4
размер действительный	7.7

размер заданный	7.8
размер номинальный	7.5
размер полный	6.2
размер распиловочный	7.4
разрыв волокон	13.60
растение паразитное	13.28
ребристость	9.17
ребро	4.18
ребро обзольное	4.18.1
ребро острое	4.18.2
роза	9.4
скорой	6.8
сбег	9.15
связка	4.5
сердцевина открытая	4.22
сердцевина скрытая	4.23
сердцевина смещенная	9.16
сечение поперечное	4.15
синева глубокая	11.8.1
синева поверхностная	11.8.2
след сучка	13.25
след от прокладок	13.12
следы омелы белой	13.28.1
слой годичный	8.8
слой (кольцо) роста	8.7
соединение внахлестку	13.44
сортимент	13.48
сортировка	13.49

сосуд	8.16
ствол	3.2.2
стойка рудничная	13.2
стойкость природная	11.3
сувель	9.7
сучок, обросший корой	13.32
сучок одиночный	10.1
сучок черный	13.33
сучок черный малый	13.34
текстура	8.18
тело инородное	13.27
толщина	7.1
торец прямой	4.13
трещина наклонная	10.8
трещина от валки	9.12
трещина от удара молнии	9.11
трещина прямая	10.7
трещина сушильная	9.13, 10.9
трещина усушки поверхностная	10.10
трещиноватость внутренняя	13.29
точка насыщения волокон	5.2
усушка	5.12
усушка вдоль волокон	13.15
усушка полная	5.12.1
усушка радиальная	5.12.3
усушка тангенциальная	5.12.4
фактура	8.12
фактура грубая	9.8; 10.4

фактура тонкая	9.10; 10.6
фактура умеренно тонкая	9.9; 10.5
хлыст	3.2.3
цикл жизненный	12.4
чертоточина белая	12.7
чертоточина мелкая	12.5
чертоточина черная	12.6
ширина	7.2
ширина наименьшая	4.8
шпалы	13.58
щепа	13.9
ядро	8.2
ядро красное (у букса)	11.9
ядро ложное	8.3
ядро черное (у ясения)	11.12
ядро хрупкое	13.24

Алфавитный указатель терминов на английском языке

active timber infestation	12.8
actual size	7.7
adult, imago	12.1
air dry timber	5.10
animal damage	9.19
annual ring	8.8
arris	4.18
assortment	13.48
bark	8.4
bark allowance	13.19
bast	8.5
baulk	13.4
better face	4.16
bird peck	9.20
black hole	12.6
black knot	13.33
black pin knot	13.34
black streak	11.10
blackheart (in ash)	11.12
board	13.57
boule	4.5
boundwater moisture	13.18
boxed heart	4.23
branch whorl	3.2.6
brittleheart	13.24
brown oak	11.11
brown stain (in poplar)	13.41
broken tree-tops	13.38
buckle	9.2
burr	9.7
burt	9.3
butt diameter	13.50
butt log	3.2.12
butt rot	11.13
butt swelling	3.2.4
cambium	8.6
cant	13.5
case-hardened timber	13.14

cat's paw	10.2
check	9.13, 10.9
chinese moustache	9.5
chip	13.9
chipped grain	13.45
coarse texture	9.8; 10.4
coefficient of stacking density	13.56
collapse	13.36
compound bow	4.25.1
compound spring	4.25.4
compression failure	13.31
concealed surface	13.11
core moisture content	5.7
cross section	4.15
crosscut allowance	6.5
crosscut point	3.2.16
Crown	3.2.1
datch	13.46
deep blue	11.8.1
defect	3.1.6
diameter	6.1
dimension stock	7.6
dotu red heart (in beech)	11.9.1
early wood	8.10
eccentric pith	9.16
edge	4.14
electron-optical determination of volume	13.55
encased knot	13.32
end use moisture content	5.5
epicormic shoot	9.1
equilibrium moisture content	5.4
exposed pith	4.22
face	4.3
feature	3.1.5
false heartwood	8.3
felling shake	9.12
fibre	8.13
fibre cell wall saturation limit	5.14

fibre saturation point	5.2
fiddie back grain	13.30
figure	8.18
final moisture content	5.3
fine texture	9.10; 10.6
finger jointed timber	4.10
fluting	9.17
foreign body	13.27
free water moisture	13.17
fuelwood	13.59
full dimension	6.2
fully quarter sawn timber	4.21
fungal decay	13.39
fungus	11.2
geometric measurement of volume	13.51
glued laminated timber	4.11
grading	13.49
grain	8.14
green timber	5.8
growth ring	8.7
gum mark	13.23
hardwood	3.1.3
heart plank	13.6
heartwood	8.2
hidrostatic measurement of volume	13.53
honeycombing	13.29
insect attack	13.40
inside face	4.3.2
knot surround	13.25
larva	12.2
late wood	8.11
length	6.3; 7.3
life cycle	12.4
lightning shake	9.11
log	3.2.11
longitudinal shrinkage	13.15
longitudinal swelling	13.16
long pole	3.2.10

lot	13.46
lower permitted deviation	7.11
mass measurement of volume	13.52
medullary ray	13.21
microfungus	13.47
mid diameter	6.1.1
mistletoe traces	13.28.1
moderately fine texture	9.9; 10.5
moisture content	5.1
narrowest width	4.8
natural durability	11.3
nominal dimension	7.5
nominal length	6.4
oblique shake	10.8
outside face	4.3.1
ovality	9.14
oven dry timber	5.11
over bark	6.8
parasitic plant	13.28
peeling damage	13.26
permitted deviation	7.9
photographic determination of volume	13.54
piled volume	6.7
pinhole	12.5
pit props	13.2
plain sawn timber	4.19
planed timber	4.4
pole	3.2.22
pore	8.16
prepared timber, blank	4.1.3
preservative treatment	11.6
profiled timber	13.13
pruned timber	3.2.8
pulpwood	3.2.20
pupa	12.3
quarter sawn timber	4.20
radial shrinkage	5.12.3
radial swelling	5.13.3

rate of growth	8.9
ray	8.15
reaction wood	8.17
red heart (in beech)	11.9
regularized dried timber	4.2
regularized green timber	4.1.2
regularized round timber	13.1
remedial treatment	11.7
resin wood	13.22
ring barking	13.43
rose	9.4
rough sawn timber	4.1.1
round timber	3.2.9
sapwood	8.1
sawdust	13.8
sawing defect	4.24
sawlog	3.2.18
sawn timber	4.1
scarf joint	13.44
second log	3.2.13
setting size	7.4
sharp arris	4.18.2
shipping timber	5.9
shrinkage	5.12
shrinkage coefficient	5.12.2
shrinkage value	5.12.2
side board	13.7
silver figure	13.35
simple spring	4.25.3
single knot	10.1
slab	4.9
sleeper	13.58
softwood	3.1.4
solid volume	6.6
solid wood panel	4.12
special assortment log	3.2.21
spiral grain	9.6; 10.3
spring	4.25.2

spring of the crown	3.2.7
square edged timber	4.6
squared end	4.13
stacked volume	6.7
stake	13.3
stem	3.2.2
stick mark	13.12
stop	3.2.15
straight shake	10.7
stump	3.2.5
surface blue	11.8.2
surface check	10.10
surface moisture content	5.6
swelling	5.13
swelling coefficient	5.13.2
swelling value	5.13.2
tangential shrinkage	5.12.4
tangential swelling	5.13.4
taper	9.15
taper coefficient	13.42
taper edged timber	13.20
target size	7.8
texture	8.12
theoretical crosscut point	3.2.17
thickness	7.1
timber	3.1.2
tolerance	7.12
top diameter	6.1.2
top end log	3.2.14
top rupture	13.37
total shrinkage	5.12.1
total swelling	5.13.1
treatability	11.5
trunk	3.2.3
under bark	6.9
undercut	9.18
unedged timber	4.7
upper permitted deviation	7.10

veener log	3.2.19
visible surface	13.10
waney arris	4.18.1
warp	4.25
weight measure	6.10
white hole	12.7
width	7.2
wood	3.1.1
wood hygroscopy limit	5.15
wood preservation	11.4
worse face	4.17

Алфавитный указатель терминов на французском языке

adulte-imago	12.1
annellation	13.43
arête	4.18
arête flacheuse	4.18.1
assemblage en biseau	13.44
attaque d'insecte	13.40
aubier	8.1
avivé	4.6
avivés coniques	13.20
base du houppier	3.2.7
bille	3.2.11
bille de pied	3.2.12
bille de placage	3.2.19
bille de sciage	3.2.18
bleuissement léger	11.8.2
bleuissement profond	11.8.1
bois	3.1.1, 3.1.2
bois à entures multiples	4.10
bois anhydre	5.11
bois brut de sciage	4.1.1
bois cémenté	13.14
bois de chauffage	13.59
bois de cœur	8.2
bois de mine	13.2
bois de réaction	8.17
bois de trituration	3.2.20
bois égalisé	4.1.2
bois élagué	3.2.8

bois faonné	13.48
bois feuillu	3.1.3
bois final	8.11
bois initial	8.10
bois kalibré	4.2
bois lamellé-collé	4.11
bois moiré	13.30
bois panneauté	4.12
bois profilé	13.13
bois raboté	4.4
bois résiné	13.22
bois résineux	3.1.4
bois rond	3.2.9
bois rond égalisé	13.1
bois rond spécifique	3.2.21
bois scié	4.1
bois scié sur dosse	4.19
bois scié sur plein quartier	4.21
bois scié sur quartier	4.20
bois sec à l'air	5.10
bois sec à l'expédition	5.9
bois sous rails	13.58
bois vert	5.8
bosse	9.2
bout affranchi d'équerre	4.13
broussin	9.3
cal du noeud	13.25
cambium	8.6

cannelure	9.17
cassure de cime	13.38
cème annuel	8.8
champignon	11.2
chant	4.14
classement	13.49
coefficient d'écorce	13.19
coefficient de décroissance	13.42
coefficient de densité d'emballage	13.56
coeur bariolé	11.12
coeur brun (du chêne)	11.11
coeur découvert	4.22
coeur enfermé	4.23
coeur noir (du frêne)	11.12
coeur rouge (du hêtre)	11.9
coeur spongieux	13.24
collapse	13.36
contrepéremet	4.17
corps étranger	13.27
couche d'accroissement	8.7
coup de foudre	9.11
couronne	3.2.6
cycle évolutif	12.4
cycle vital	12.4
découpe	3.2.16
découpe virtuelle	3.2.17
découvert	4.8
décroissance	9.15

défaut	3.1.6
défaut de sciage	4.24
déformation	4.25
degat d'oiseau	9.20
d égat dû aux	13.39
degats d'animaux	9.19
dernière surbille	3.2.14
dessin	8.18
determination optique du volume	13.55
determination photographique du volume	13.54
diameter gros bout	13.50
diamètre	6.1
diamètre fin bout	6.1.2
diamètre médian	6.1.1
dimension cible	7.8
dimension couverte	6.2
dimension de nominale	7.5
dimension effective	7.7
dimension sciée	7.4
dimensions sur liste	7.6
dommages à l'écorce	13.26
dosse	4.9
durabilité naturelle	11.3
duramen	8.2
eau libre	13.17
éeau liée	13.18
écart admissible	7.9
écart admissible inférieur	7.11

écart admissible supérieur	7.10
éclat	13.45
écorce	8.4
empattement	3.2.4
entaille d'abattage	9.18
épaisseur	7.1
face	4.3
face extérieure	4.3.1
face intérieure	4.3.2
faux cœur	8.3
fente d'abattage	9.12
fente droite	10.7
fente interne	13.29
fente oblique	10.8
fibre	8.13
fil	8.14
fil tors	9.6.; 10.3
fil tranché	13.37
flèche de face complexe	4.25.1
flèche de rive	4.25.2
flèche de rive complexe	4.25.4
flèche de rive simple	4.25.3
fracture de compression	13.31
gerce	9.13
gerce superficielle	10.10
gonflement	5.13
gonflement longitudinal	13.16
gonflement radial	5.13.3
gonflement tangential	5.13.4

gonflement total	5.13.1
grain	8.12
grain fin	9.10; 10.6
grain grossier	9.8; 10.4
grain mi-fin	9.9; 10.5
grume	3.2.10
houppier	3.2.1
Imprégnabilité	11.5
larger	7.2
larve	12.2
liber	8.5
limite de saturation des cellules fibreuses	5.14
limite hygroscopique du bois	5.15
longueur	6.3; 7.3
longueur nominale	6.4
lot	13.46
loupe	9.7
maille	13.35
maillure	13.35
méplat	9.14
mesurage du volume géométrique	13.51
mesurage du volume hidrostatique	13.53
mesurage du volume ponderal	13.52
microfungus	13.47
moelle excentrée	9.16
noeud à entre-écorce	13.32
noeud isolé	10.1
noeud moustache	9.5
noeud noir	13.33

noyau	13.5
nymphé	12.3
parement	4.16
patte de chat	10.2
pesage	6.10
picot	9.1
picot noir	13.34
piéce équarrie	13.4
piquet	13.3
piqûre	12.5
piqûre active	12.8
piqûre blanche	12.7
piqûre noire	12.6
plance	13.57
planche de bord	13.7
planche de cœur	13.6
plante parasite	13.28
plateau	4.7
plaquettes	13.9
plot	4.5
point de saturation des fibres	5.2
pore	8.16
poteau	3.2.22
pourriture de pied	11.13
prédébit, bois ébauché	4.1.3
préservation du bois	11.4
rayon	8.15
rayon médullaire	13.21

redent	3.2.15
retrait	5.12
retrait longitudinal	13.15
retrait radial	5.12.3
retrait tangentiel	5.12.4
retrait total	5.12.1
rive	4.14
rose	9.4
rouge flamme (du hêtre)	11.9.1
sciure	13.8
section	4.15
singularité	3.1.5
souche	3.2.5
sous écorce	6.9
sur écorce	6.8
surbille	3.2.13
surface cache	13.11
surface visible	13.10
surlongueur	6.5
tache brune (du peplier)	13.41
taux de croissance	8.9
taux de gonflement	5.13.2
taux de retrait	5.12.2
teneur en humidité	5.1
teneur en humidité à cœur	5.7
teneur en humidité d'équilibre	5.4
teneur en humidité d'utilisation	5.5
teneur en humidité finale	5.3

teneur en humidité superficielle	5.6
tige	3.2.2
tolérance	7.12
trace de baguette	13.12
trace de gomme	13.23
traces de gui	13.28.1
traitement curatif	11.7
traitement préventif	11.6
tronc	3.2.3
veine noire	11.10
vive arête	4.18.2
volume d'encombrement	6.7
volume réel	6.6

УДК 674.038.15.001.33:006.354

ОКС 79.00

NEQ

Ключевые слова: Лесоматериалы. Термины, определения

Подписано в печать 12.01.2015. Формат 60x84^{1/8}.

Усл. печ. л. 5.58. Тираж 41 экз. Зак. 431.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru