

С С С Р
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СОРТАМЕНТ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ПРОКАТ И КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ,
МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва 1969

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сортамент черных металлов. Прокат и калиброявленная сталь» содержит стандарты, утвержденные до 1 января 1968 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак.*

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

Заменен Гостом № 3560-43 с 01.01.75

УГ 2-74, е. 131

Издание официальное

СССР

Всесоюзный
комитет стандартов
при
Совете Министров
Союза ССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ
УПАКОВОЧНАЯ

ГОСТ
3560—47

Взамен
ОСТ НКТП
7879/842

Группа В24

I. СОРТАМЕНТ

1. Размеры стальной упаковочной ленты устанавливаются следующие:

толщина: 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 и 0,9 мм;
ширина: 15; 20; 30; 40 и 50 мм

2. Допускаемые отклонения:

по толщине ленты	±15%
по ширине:	
для ленты шириной до 30 мм	±1 мм
" " " " св. 30 "	±2 * "

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3. Лента должна быть изготовлена холодной прокаткой мягкой или полумягкой (по указанию потребителя) из низкоуглеродистой стали.

4. Поверхность ленты должна быть без рванин и расслоений. Допускается тонкая окалина, мелкие надавы, риски и мелкие плены, а на ленте шириной 30 мм и более — также отдельные зазубрины на кромке глубиной не более 1 мм.

5. Механические свойства ленты должны соответствовать следующим требованиям:

Лента		
мягкая полумягкая (ПМ)		
Предел прочности, кгс/мм ² , не менее	28	38
Относительное удлинение (при расчётной длине образца 100 мм). %, не менее	15	7

* Для ленты, предназначенной для закатки кромки, по требованию потребителя: ± 1,5 мм.

Внесен Отделом черной
и цветной металлургии
и металлических изделий
Всесоюзного комитета
стандартов

Утвержден Всесоюзным
комитетом стандартов
14/III 1947 г.

Срок введения
1/VII 1947 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

Условное обозначение ленты мягкой толщиной 0,4 мм и шириной 20 мм:

Лента 0,4×20 ГОСТ 3560—47.

Условное обозначение той же ленты, но полумягкой:

Лента ПМ 0,4×20 ГОСТ 3560—47.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6. Приемка ленты производится партиями, состоящими из ленты одного размера по толщине и ширине.

7. Для осмотра, обмера и испытания при приемке ленты отбирают 1%, но не менее двух рулонов.

В случае неудовлетворительных результатов испытания производят повторное испытание, которому подвергают другие рулоны в двойном количестве.

В случае неудовлетворительных результатов повторного испытания в отношении хотя бы одного образца партию бракуют, причем допускается порулонная приемка партии.

8. Осмотр поверхности ленты производится невооруженным глазом.

9. Измерение толщины ленты производится на расстоянии не менее 3 мм от кромки.

10. Испытание ленты на растяжение производится по ГОСТ 1497—61 на образцах с расчетной длиной, равной 100 мм, и с шириной (в расчетной ее части), равной 20 мм, а для ленты шириной 15 мм — с той же расчетной длиной и с шириной, равной ширине ленты.

IV. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

11. Лента должна быть смотана в рулоны.

12. Вес каждого рулона ленты толщиной от 0,3 до 0,5 мм должен быть от 10 до 80 кг, а толщиной выше 0,5 мм — от 15 до 100 кг.

Допускаются до 15% веса партии рулоны меньшего веса, но не менее 5 кг каждый.

13. Рулоны должны быть перевязаны не менее чем в трех местах мягкой стальной проволокой или мягкой лентой.

Примечание. Допускается связывать по несколько рулонов вместе, при условии, чтобы вес связки не превышал 80 кг.

14. К каждой связке должна быть прикреплена бирка с указанием условного обозначения ленты и с клеймом отдела технического контроля (ОТК) завода-изготовителя

15. Каждая партия должна быть снабжена сертификатом с указанием наименования завода-изготовителя, условного обозначения ленты, ее веса и результатов испытаний.

Замена

ГОСТ 1497—61 введен взамен ГОСТ 1497—42.

СОРТАМЕНТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Редактор *М. Федоткина*

Технический редактор *Э. Г. Кременчугская*

Корректоры *А. П. Якуничукина, Е. И. Морозова*

**Сдано в набор 4/IX 1967 г. Подписано в печать 10/IV 1969 г. Формат 60×90¹/₁₆
33,75 печ. л. 31,8 уч. уч. -изд. л. Бумага типографская № 3. Тираж 20000
Изд. № 1328/2. Цена 1 р. 69 к**

Издательство стандартов. Москва. К-1. ул. Шусева, 4.

.Калужская типография стандартов. ул. Московская, 256. Зак. 1891