

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
57779—
2017
(ISO 8987:2005)

Пластмассы

СМОЛЫ ФЕНОЛЬНЫЕ

Определение времени гелеобразования
на полимеризационной плитке

(ISO 8987:2005,
Plastics — Phenolic resins — Determination of reactivity
on a B-transformation test plate,
MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» совместно с Автономной некоммерческой организацией «Центр нормирования, стандартизации и классификации композитов» при участии Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 497 «Композиты, конструкции и изделия из них»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2017 г. № 1373-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 8987:2005 «Пластмассы. Фенольные смолы. Определение реакционной способности к переходу в В-стадию на испытательной пластинке» (ISO 8987:2005 «Plastics — Phenolic resins — Determination of reactivity on a B-transformation test plate», MOD) путем изменения отдельных фраз, которые выделены в тексте курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (подраздел 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Сущность метода	1
3 Метод А — испытание на плитке с углублениями	1
4 Метод В — определение на плитке без углублений	3
5 Прецизионность	3
6 Протокол испытаний	3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пластмассы

СМОЛЫ ФЕНОЛЬНЫЕ

Определение времени гелеобразования на полимеризационной плитке

Plastics. Phenolic resins. Determination of gelling time on a polymerization test plate

Дата введения — 2018—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает два метода определения времени гелеобразования (жизнеспособности) фенольных смол при определенной температуре и условиях на полимеризационной плитке, различающихся типом используемой полимеризационной плитки:

Метод А: плитка с углублениями в форме сферических сегментов;

Метод В: плоская плитка без углублений.

2 Сущность метода

Конденсацию фенольной смолы до стадии В проводят на одной из двух видов полимеризационной плитки в зависимости от метода испытаний.

3 Метод А — испытание на плитке с углублениями

3.1 Оборудование

3.1.1 Устройство для контроля температуры, поддерживающее температуру с точностью $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

3.1.2 Нагревательная плитка, на которой полимеризационная плитка может быть закреплена для оптимального прогрева.

П р и м е ч а н и е — Если полимеризационная плитка имеет в себе нагревательное устройство, нагревательная плитка не требуется.


3.1.3 Стеклянная палочка диаметром 5 мм, утонченная на конце до диаметра приблизительно 2 мм.

3.1.4 Весы с ценой деления 0,01 г.

3.1.5 Шприц.

3.1.6 Секундомер с ценой деления 1 с.

3.1.7 Полимеризационная плитка из нержавеющей стали с твердой хромированной поверхностью с углублениями, как показано на рисунке 1, с нагревательным элементом или без него. Вещества, плавящиеся при определенной температуре, могут быть использованы для контроля нагревания.



1 — отверстие для термопары устройства контроля температуры; 2 — отверстие для термометра;
3 — защитная металлическая трубка для термометра

Рисунок 1 — Полимеризационная плитка с углублениями

3.2 Число испытаний

В зависимости от требований, установленных в нормативной документации или техническом документе на материал, или по согласованию заинтересованных сторон, проводится одно или несколько испытаний.

3.3 Проведение испытаний

Полимеризационную плитку (3.1.7) доводят до требуемой температуры и окружают ее экраном для обеспечения защиты от сквозняка. Помещают $(0,50 \pm 0,05)$ г фенольной смолы в одно из углублений полимеризационной плитки и начинают отсчет времени по секундомеру (3.1.6) в тот момент, когда смола касается плитки. Жидкие смолы или их растворы могут быть помещены в углубление при помощи шприца (3.1.5). Смолу перемешивают стеклянной палочкой (3.1.3), используя короткие круговые движения от края углубления к центру.

При больших значениях времени гелеобразования смолу перемешивают в течение первой минуты, пробуют вытянуть нить смолы, поднимая палочку. Далее перемешивание ведут по 10 с, делая интервал в 1 мин. Если время гелеобразования достигнуто во время первого вытягивания, для получения точных данных испытание повторяют, учитывая ориентировочное время испытания.

Ближе к окончанию времени испытания, когда смола становится вязкой, ее перемешивают непрерывно. Периодически поднимают палочку и отмечают момент разрыва нити. Временем гелеобразования считается время, когда вытянутая нить обрывается. Когда смола достигнет этого состояния, секундомер останавливают. Записывают измеренное время в минутах и секундах.

4 Метод В — определение на плитке без углублений

4.1 Оборудование

- 4.1.1 Устройство для контроля температуры, поддерживающее температуру с точностью $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- 4.1.2 Нагревательная плитка, на которой полимеризационная плитка может быть закреплена таким образом, чтобы обеспечивался равномерный нагрев.

П р и м е ч а н и е — Если полимеризационная плитка имеет в себе нагревательное устройство, нагревательная плитка не требуется.

- 4.1.3 Шпатель из нержавеющей стали длиной примерно 10 см и шириной 1,25 см.

- 4.1.4 Весы, цена деления — 0,01 г.

- 4.1.5 Шприц.

- 4.1.6 Секундомер, цена деления — 1 с.

4.1.7 Полимеризационная плитка размером примерно 15×15 см из нержавеющей стали с твердой хромированной поверхностью и с установленным термометром, с нагревательным элементом или без него. Вещества, плавящиеся при определенной температуре, могут быть использованы для контроля температуры.

4.2 Число испытаний

В зависимости от требований, установленных в *нормативной документации или техническом документе на материал*, или по согласованию заинтересованных сторон, проводится одно или несколько испытаний.

4.3 Проведение испытаний

Полимеризационную плитку (4.1.7) доводят до требуемой температуры и помещают на нее ($0,50 \pm 0,05$) г смолы. Если смола в порошкообразной форме, берут горку высотой около 1 см на кончике шпателя (4.1.3). Если смола жидкая или в растворе, помещают ее на полимеризационную плитку при помощи шприца (4.1.5). Начинают отсчет времени по секундомеру (4.1.6) в тот момент, когда смола коснулась поверхности плитки. Максимально быстро смолу распределяют по площади приблизительно $4 \times 7,5$ см, двигая торцом шпателя вперед и назад. Слегка приподняв передний конец шпателя, продолжают движения с периодичностью около одного движения за 3 с, каждый раз меняя направление на противоположное.

Шпатель не отрывают от отверждающейся смолы до окончания испытания, его движения продолжают, пока не произойдет отверждение. При отверждении смола перестанет растекаться и станет резиноподобной или твердой и жесткой. В этот момент секундомер останавливают и записывают время в минутах и секундах. Сразу по окончании испытания аккуратно удаляют отверженную смолу с пластины, не царапая поверхность плитки.

5 Прецизионность

Повторяемость метода: $\pm 4\%$.

Воспроизводимость: $\pm 10\%$.

6 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующие данные:

- а) ссылку на настоящий стандарт и используемый метод (А или В);
- б) информацию, необходимую для идентификации образца;
- с) температуру испытаний;
- д) время гелеобразования (значения индивидуальных испытаний и среднее значение);
- е) дату испытаний.

УДК 678.01:536.468:006.354

ОКС 83.080.10
83.120

Ключевые слова: пластмассы, фенольные смолы, гелеобразование, полимеризационная плитка, фенопласти

БЗ 11—2017/197

Редактор *Л.В. Коротникова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *М.В. Бучкая*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 11.10.2017. Подписано в печать 01.11.2017. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.

Усл. лич. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,84. Тираж 24 экз. Зак. 2167.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru