

**РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ
С НИТЯНЫМ УСИЛЕНИЕМ,
НЕАРМИРОВАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С НИТЯНЫМ
УСИЛЕНИЕМ, НЕАРМИРОВАННЫЕ****Технические условия**

Pressure hoses of vulcanized rubber with thread
reinforcement and without end fittings. Specifications

**ГОСТ
10362—76**

МКС 83.140.40
ОКП 25 5420

Дата введения 01.01.78

Настоящий стандарт распространяется на напорные резиновые рукава неармированные с нитяным усилением, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре от минус 50 °С до плюс 90 °С, в районах с холодным климатом при температуре от минус 60 °С до плюс 90 °С.

Настоящий стандарт не распространяется на рукава для газовой сварки и резки металлов, силовой гидравлической системы зерноуборочных комбайнов, пищевой промышленности и водопольной техники.

Обязательные требования к качеству рукавов изложены в пп. 1.1 (внутренний диаметр), 2.4, 2.6—2.8, 2.11, 2.12, 3.2—3.4, 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 6, 7).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры, рабочие давления в рукавах должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

Рукава для жидких рабочих сред

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Внутренний диаметр		Рабочее давление, МПа									
		0,1, 0,16; 0,25			0,4			0,63			
Номин.	Пред. откл.	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	
		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
4,0	±0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5,0											
6,0											
6,3											
8,0											
10,0	±0,5							17,5	±1,0	0,20	
12,0										0,25	
12,5										0,26	
14,0										0,28	
16,0										0,32	
18,0										0,35	
20,0										0,41	
25,0										0,49	
31,5										±1,5	0,68
32,0											0,69
38,0	0,80										
40,0	0,84										
50,0	±0,8				49,5	1,08					
63,0		±1,5	73,0	±2,0	1,34	73,5	±2,0	1,41	74,0	±2,0	1,48
80,0			92,0		2,03	92,5		2,12	93,0		2,21
100,0	112,0		2,50		112,5	2,61		113,0	2,72		

Внутренний диаметр		Рабочее давление, МПа									
		1,0			1,6			2,5			
Номин.	Пред. откл.	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	
		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
4,0	±0,3	—	—	—	11,5	±1,0	0,11	12,0	±1,0	0,12	
5,0					12,5		0,13	13,0		0,14	
6,0					14,0		0,16	14,5		0,17	
6,3					14,5		0,17	15,0		0,18	
8,0	±0,5	15,5	±1,0	0,17	16,5		0,21	17,0		±1,0	0,22
10,0		17,5		0,20	18,5		0,24	19,5			0,27
12,0		20,0		0,25	20,0		0,25	21,5			0,31
12,5		20,5		0,26	21,5		0,30	23,0			0,38
14,0		22,0		0,28	23,0		0,32	24,5			0,40
16,0		24,5		0,34	25,0		0,36	26,0			0,41
18,0		26,5		0,37	27,0		0,40	27,0			0,40
20,0		28,5		0,41	29,0		0,43	29,0			0,43
25,0	±0,8	34,0	±1,5	0,52	35,0	±1,5	0,59	34,0	±1,5	0,66	
31,5		42,0		0,76	43,0		0,84	41,5		0,71	
32,0		42,5		0,77	43,0		0,81	43,5		0,89	
38,0		48,5		0,89	49,0		0,94	49,0		0,93	
40,0		50,5		0,93	51,5		0,96	52,0		1,07	
50,0		61,5		1,32	61,5		1,65	63,0		1,48	
63,0	±1,5	74,0	±2,0	1,48	76,5	±2,0	1,88	77,0	±2,0	1,90	
80,0		92,0		1,67	94,0		2,36	98,0		3,10	
100,0		113,0		2,72	117,5		3,80	118,0		3,82	

Внутренний диаметр		Рабочее давление, МПа									
		4,0		6,3		10,0					
Номинал.	Пред. откл.	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	
		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
4,0	±0,3	12,5	±1,0	0,14	13,0	±1,0	0,15	12,5	±1,0	0,14	
5,0		13,5		0,15	14,0		0,17	13,5		0,15	
6,0		15,0		0,18	14,5			15,0		0,19	
6,3		16,0		0,21	15,0			0,18		15,5	0,20
8,0		18,0		0,25	16,5			0,20		19,0	0,24
10,0	±0,5	18,5	±1,5	0,24	19,5	±1,5	0,27	21,0	±1,5	0,33	
12,0		21,0		0,29	22,5		0,37	23,0		0,38	
12,5		21,5		0,30	23,0		0,38	23,5		0,39	
14,0		23,5		0,35	24,5		0,42	26,0		0,47	
16,0		26,0		0,41	27,5		0,51	27,5		0,51	
18,0		27,5		0,42	29,5		0,56	30,0		0,56	
20,0		29,5		0,48	32,0		0,61	33,5		0,71	
25,0		36,0		0,66	37,0		0,73	—		—	
31,5		43,5		0,88	45,5		1,06				
32,0		45,5		1,03	46,0		1,07				
38,0	52,0	1,24	—	—							
40,0	54,0	1,29									
50,0	67,0	1,95									
63,0	±1,5	—	±2,0	—	—	—	—	—	—		
80,0											
100,0											

Рукава для газообразных рабочих сред

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Внутренний диаметр		Рабочее давление, МПа											
		0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63				0,8; 1,0		1,6		2,5			
Номин.	Пред. откл.	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)	Наружный диаметр		Масса 1 м, кг (справ.)
		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
4,0	±0,3	11,0	±1,0	0,10	11,5	±1,0	0,11	12,5	±1,0	0,14	12,5	±1,0	0,14
5,0		12,0		0,12	12,5		0,13	13,5		0,15	13,5		0,15
6,3		14,0		0,16	14,5		0,17	16,0		0,21	15,0		0,18
8,0		15,5		0,17	16,5		0,20	18,0		0,24	16,5		0,20
10,0	±0,5	18,5	±1,5	0,24	18,5	±1,5	0,24	18,5	±1,5	0,26	18,5	±1,5	0,24
12,5		20,5		0,26	21,5		0,30	21,5		0,30	21,5		0,30
16,0		24,5		0,32	25,0		0,36	26,0		0,41	25,0		0,36
20,0		28,5		0,38	29,0		0,43	29,0		0,43	29,5		0,46
25,0	±0,8	34,0	±1,5	0,52	35,0	±1,5	0,59	34,0	±1,5	0,52	36,0	±2,0	0,66
31,5		42,0		0,76	43,0		0,84	43,5		0,86	43,5		0,88
40,0		50,5		0,93	51,5		0,96	52,5		1,12	54,0		1,29
50,0		61,5		1,32	61,5		1,65	65,5		1,78	67,0		1,95

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3—6).

1.2. Для комплектации существующих изделий при передаче жидких и газообразных сред допускается изготавливать рукава в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Внутренний диаметр, мм		Наружный диаметр, мм		Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	Разрушающее давление, МПа (кгс/см ²), не менее	Масса 1 м, кг (справ.)
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
3,8	±0,25	9,0	±0,5*	0,49(5)	1,4(15)	0,10
5,0		10,0				0,12
6,0		13,5	±1,0 +0,3 —1,0	2,94(30)	8,8(90)	0,16
8,0		14,0				0,17
8,0	±0,30	15,0	±0,3** —1,0	0,98(10)	2,9(30)	0,22
		15,5				0,23
		21,5	±1,0	1,47(15)	4,2(45)	0,55
9,0	±0,30	21,0		9,8(100)	29,4(300)	0,52

Внутренний диаметр, мм		Наружный диаметр, мм		Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	Разрушающее давление, МПа (кгс/см ²), не менее	Масса 1 м, кг (справ.)	
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				
10,0	±0,5	17,5	±1,0	1,47(15)	4,4(45)	0,28	
		18,0		2,94(30)	8,8(90)	0,30	
		20,0	±1,0*	4,9(50)	14,7(150)	0,28	
			+1,0 —0,5	0,98(10)	5,88(60)	0,21	
12,0		24,0	±1,0	4,9(50)	14,7(150)	0,60	
16,0		25,0		1,47(15)	4,2(45)	0,35	
18,0		30,5			4,41(45)		
22,0					0,29(3)	0,88(9)	0,65
					0,62(6,3)	1,85(18,9)	0,44
		32,0	±1,5	1,47(15)	4,10(45)	0,55	
25,0	±1,0	39,5	±1,5*	4,9(50)	14,7(150)	0,70	
	±0,5	36,0	±1,5	1,47(15)	4,10(45)		
			2,45(25)	7,37(75)			
27,0		36,5	±1,5**	0,49(5)	1,4(15)	0,60	
28,0		38,0	±1,5	1,47(15)	4,2(45)	0,75	
		43,5		2,94(30)	8,8(90)	1,25	
30,0		39,0		0,29(3)	0,88(9)	0,65	
35,0		49,0		1,47(15)	4,2(45)	1,30	
38,0		52,0			4,40(45)		
				2,45(25)	7,35(75)		
42,0	±0,8		0,29(3)	0,88(9)	1,15		
		55,0	±2,0	1,47(15)	4,2(45)	1,50	
45,0			±1,5**	0,29(3)	0,88(9)	1,25	
		59,0	±2,0	1,47(15)	4,4(45)	1,70	
48,0		62,0				1,80	
50,0		64,0				±2,0**	2,00
54,0	±1,0	65,0	±1,5**	0,29(3)	0,88(9)	1,65	
	±0,8	68,0	±1,5	1,2(12)	3,5(36)	2,50	
56,0	±1,0	69,0	±2,0	0,98(10)	2,94(30)	1,85	
60,0		73,0	±2,0**	0,49(5)	1,47(15)	1,95	
65,0		77,5		0,29(3)	0,88(9)	2,04	
68,0		78,0		0,098(1)	0,29(3)	2,05	
70,0		82,5		0,29(3)	0,88(9)	2,15	
		86,0		0,98(10)	2,94(30)	2,21	
		87,5		0,29(3)	0,88(9)	2,25	
76,0		91,0		0,98(10)	2,94(30)	2,30	
				0,29(3)	0,88(9)	3,05	
90,0		±1,5	104,0	±2,0	0,98(10)	2,94(30)	3,10
	107,0					3,05	
	100,0		0,29(3)		0,87(9)		
100,0	114,0					3,20	

*Рукава изготавливаются без наружного резинового слоя.

**Рукава изготавливаются только для автомобильной промышленности.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 6).

1.3. Длина рукавов должна быть согласована с потребителем. Предельное отклонение по длине рукава должно быть не более $\pm 1\%$, но не менее ± 3 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.4. (Исключен, Изм. № 6).

1.5. Толщина внутреннего резинового слоя (камеры) должна быть не менее 1,5 мм для рукавов внутренним диаметром до 50 мм и не менее 2,0 мм — для рукавов внутренним диаметром свыше 50 мм.

1.6. Разнотолщинность внутреннего резинового слоя должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 5.

Т а б л и ц а 5*
В миллиметрах

Внутренний диаметр рукава	Разнотолщинность внутреннего резинового слоя, не более
До 16	0,3
Св. 16 до 50	0,5
Св. 50 до 100	0,7

1.7. Разнотолщинность стенок рукавов должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 6.

Т а б л и ц а 6
В миллиметрах

Внутренний диаметр рукава	Разнотолщинность стенок, не более
До 16	0,5
Св. 16 до 50	1,0
Св. 50 до 76	1,5
Св. 76 до 100	2,5

Для рукавов внутренним диаметром 65—100 мм допускается в местах нахлестки дополнительное утолщение, равное толщине наклеиваемой части.

Пример условного обозначения рукавов внутренним диаметром 20 мм и наружным диаметром 30 мм при рабочем давлении 1 МПа, работоспособных в районах с умеренным и тропическим климатом:

Рукав 20х30—1 ГОСТ 10362—76

То же, для рукавов, работоспособных в районах с холодным климатом:

Рукав 20х30—1 ХЛ ГОСТ 10362—76

Условное обозначение рукавов, предназначенных для подачи воздуха, должно содержать дополнительно букву «В».

Рукав 20х30—1 В ГОСТ 10362—76

(Изменения редакция, Изм. № 3—5).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Рукава должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по нормативно-технической документации (НТД), утвержденной в установленном порядке.

*Табл. 4. (Исключена, Изм. № 4).

2.2. Резиновые смеси, применяемые при изготовлении рукавов, предназначенных для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом, должны соответствовать следующим группам по ГОСТ 15152 и категориям размещения по ГОСТ 15150:

- для наружного и промежуточного слоя — группам I, II, категориям размещения 1; 2;
- для внутреннего слоя — группе III, категории размещения 2.

2.3. Рукав должен состоять из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усиления) с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного слоя из озоностойкой резины (или без него).

(Измененная редакция, Изм. № 6, 7).

2.4. Рукава, работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом, должны быть морозостойкими при температуре окружающего воздуха не выше минус 50 °С.

Рукава, работоспособные в районах с холодным климатом, должны быть морозостойкими при температуре окружающего воздуха не выше минус 60 °С.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.5. Рукава должны быть работоспособными в рабочих средах в температурном интервале, указанном в табл. 7.

Таблица 7

Рабочая среда	Температура рабочей среды, °С
Бензины авиационные по ГОСТ 1012 и автомобильные по ГОСТ 2084*	От —50 до +70
Топлива реактивные по ГОСТ 10227 и дизельные по ГОСТ 305	От —50 до +70
Масла на нефтяной основе	До +100
Смазки жидкостные	От —50 до +100
Смазка солидол жировой по ГОСТ 1033	
Воздух	От —50 до +60
Газы нейтральные (инертные)	
Вода	До +100 и кратковременно до +120
Жидкость охлаждающая низкотемпературная по ГОСТ 28084	От —60 до +120
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20 %-ной концентрации), кроме азотной кислоты	От —50 до +50

Примечания:

1. Допускается применять рукава в отопительных системах с температурой воздуха до плюс 90 °С.
2. Применение рукавов в других условиях эксплуатации должно быть согласовано в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 7).

2.6. Рукава должны быть герметичными при гидравлическом испытательном давлении, равном $2P_{-0}^{+10}$ %, где P — рабочее давление в соответствии с табл. 1—3.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 6).

2.7. Рукава должны выдерживать гидравлическое испытательное давление не менее:

3 P — для жидких рабочих сред;

5 P — для воздуха и других газов,

где P — рабочее давление в соответствии с табл. 1—3.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 6).

2.8. Прочность связи внутреннего и наружного слоев резины с нитяным каркасом должна быть не менее 15 Н/см (1,5 кгс/см).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 6).

2.9. Рукава должны быть гибкими. Минимальный радиус изгиба рукавов при эксплуатации должен соответствовать нормам, указанным в табл. 8.

*На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51105—97 в части марок автомобильных бензинов А-72, А-76 этилированный, АИ-91, АИ-93, АИ-95.

Таблица 8
В миллиметрах

Внутренний диаметр	Минимальный радиус изгиба
До 25	8 внутренних диаметров
Св. 25 до 50	10 внутренних диаметров
Св. 50 до 63	15 внутренних диаметров
Св. 63 до 100	20 внутренних диаметров

Изменение наружного диаметра рукавов при минимальном радиусе изгиба не должно быть более 10 % от фактического наружного диаметра рукава.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.10. Концы рукавов должны выдерживать растяжение в радиальном направлении без трещин, разрывов и расслоений в соответствии с нормами, указанными в табл. 9.

Таблица 9

Внутренний диаметр, мм	Растяжение, %, не более
До 8	20
Св. 8 до 25	10
Св. 25	5

(Измененная редакция, Изм. № 1, 5).

2.11. Изменение массы образцов резины внутреннего резинового слоя рукавов после воздействия жидкости Б по ГОСТ 9.030 в течение $(24 \pm 0,5)$ ч при температуре (23 ± 3) °С не должно быть более 35 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 6).

2.12. Изменение массы образцов резины внутреннего резинового слоя рукавов после воздействия стандартного нефтяного масла СЖР-3 в течение $(24 \pm 0,5)$ ч при температуре (125 ± 2) °С не должно быть более 45 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.13. Нити, применяемые для изготовления рукавов, должны соответствовать требованиям НТД, утвержденной в установленном порядке.

2.14. По физико-механическим показателям резины, применяемые для изготовления рукавов, должны соответствовать нормам, указанным в табл. 10.

Таблица 10

Наименование показателя	Норма для резин				Метод испытания
	Рукава для районов с холодным климатом		Рукава для районов с умеренным и тропическим климатом		
	Наружный слой	Внутренний слой	Наружный слой	Внутренний слой	
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	9,0	8,0	8,5	8,0	По ГОСТ 270, образцы I и II толщиной (2,0±0,2) мм
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	170	250	200	
Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при температуре (70±1) °C в течение (72±2) ч, %	+10 —30	+10 —30	+10 —30	+10 —30	По ГОСТ 9.024, метод 1
Твердость по Шору А, единицы	55—70	65—80	55—75	60—75	По ГОСТ 263
Изменение условной прочности при старении в воздухе при температуре (70±1) °C в течение (72±2) ч, %	±25	±25	±25	±25	По ГОСТ 9.024

(Измененная редакция, Изм. № 2—5).

2.15. Поверхность внутреннего резинового слоя рукавов должна быть гладкой, без складок, пористости, пузырей и трещин.

Допускаются отпечатки от дорнов и следы антиадгезива.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2.16. Поверхность наружного резинового слоя рукавов должна быть без пузырей, оголенных участков нитяного каркаса, отслоений. Допускаются отпечатки кипра и складок бинтовочной ткани, углубления от кромок бинтовочной ленты, наличие ворса от бинта, остатки нитей от бинтовочной ткани, отпечатки рисунка нитей каркаса, следы шва наружного слоя без отслоений, вмятины, неровности в пределах допуска на наружный диаметр, отпечатки рисунка оплетки и затекания резины наружного слоя в промежутки между потоками.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

2.17. На поверхности рукавов без наружного резинового слоя (см. табл. 3) допускаются:

- неплотность потоков оплетки, определяющаяся как расстояние между двумя рядом лежащими потоками, не более 3 мм для рукавов наружным диаметром до 20 мм включительно и не более 4 мм для рукавов наружным диаметром свыше 20 до 40 мм включительно;

- ослабление или затяжка одного потока на наружной оплетке по длине рукава, равные шагу оплетки.

2.18. Торцы рукавов должны быть перпендикулярны к оси рукава. Отклонение от перпендикулярности не должно быть более 5°.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.19. Допускается уточнение внешнего вида рукавов с помощью контрольных образцов, утвержденных в установленном порядке, в соответствии с характеристиками, приведенными в пп. 2.15—2.18.

2.20. Гамма-процентный ресурс (T_{80}) рукавов при соблюдении требований настоящего стандарта должен быть при нормированном ресурсе:

20 тыс. км — для узлов и агрегатов автомобилей;

5000 моточасов — для узлов и агрегатов тракторов до 01.01.92.

С 01.01.92 ресурс рукавов для узлов и агрегатов тракторов при $\gamma = 0,9$ — 8000 моточасов.

При изменении нормированного ресурса узлов и агрегатов соответствующих машин гамма-процентный ресурс рукавов должен быть согласован между потребителем и заказчиком.

2.21. Для остальных отраслей, применяющих рукава по настоящему стандарту, порядок применения соответствует требованиям ГОСТ 2.124; нормированный ресурс рукавов согласовывается с соответствующими министерствами и ведомствами по результатам испытаний, проведенных потребителем.

2.20, 2.21. **(Измененная редакция, Изм. № 4, 6).**

2.22. Правила монтажа и эксплуатации рукавов установлены в приложении.

2.23. **(Исключен, Изм. № 6).**

2.24. Рукава должны быть озоностойкими. На наружной поверхности рукавов не должны образовываться трещины.

(Измененная редакция, Изм. № 7).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Рукава принимают партиями. Партией считают рукава одного типоразмера, общей длиной не более 5000 м, оформленные одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- условное обозначение рукавов;
- номер партии;
- общую длину рукавов;
- дату изготовления (месяц, год);
- результаты проведенных испытаний;
- штамп технического контроля;
- обозначение настоящего стандарта.

Рукава, изготавливаемые для Министерства обороны, принимают партиями в количестве не более 1000 м одного диаметра.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.1а. Приемка рукавов представителем заказчика осуществляется по НТД на испытания и приемку серийных изделий.

(Введен дополнительно, Изм. № 6).

3.2. Для проверки соответствия качества рукавов требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные испытания в следующем объеме:

- внешний вид, основные размеры, разнотолщинность стенок рукавов и перпендикулярность торца рукавов — каждый рукав партии;
- герметичность при гидравлическом давлении и состояние внутренней поверхности рукава — три рукава от партии;
- прочность при гидравлическом давлении, прочность связи резиновых слоев с нитяным каркасом — два рукава от партии.

Прочность связи рукавов внутренним диаметром менее 12 мм не проверяют.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.3. Периодические испытания изготовитель проводит на рукавах, выдержавших приемосдаточные испытания, в следующем объеме:

- морозостойкость, изменение массы образца в стандартном масле СЖР-3 и в жидкости Б, озоностойкость рукавов внутренним диаметром до 25 мм — на трех рукавах не реже одного раза в квартал;
- озоностойкость рукавов внутренним диаметром от 25 мм — на трех пластинках, изготовленных из текущей закладки резиновой смеси для наружного слоя, не реже одного раза в квартал;
- физико-механические показатели резиновой смеси — не менее чем на двух текущих закладках для каждого слоя рукава — один раз в месяц;
- изменение наружного диаметра рукавов при минимальном радиусе изгиба — на двух рукавах не реже одного раза в год и при изменении конструкции рукава.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенном объеме выборки, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

Допускается 100 %-ный контроль рукавов партии у изготовителя при неудовлетворительных результатах повторных испытаний на герметичность.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 6).

3.5. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний их переводят в категорию приемосдаточных до получения положительных результатов испытаний не менее чем на пяти последующих партиях рукавов.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному физико-механическому показателю резиновой смеси, испытания по этому показателю переводят в категорию приемосдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трех последующих закладках резиновой смеси.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1а. Образцы для испытания готовят по ГОСТ 269 не ранее чем через 16 ч, но не позднее чем через 90 ч после вулканизации рукава. Перед испытанием образцы выдерживают при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ не менее 1 ч.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

4.1. Линейные размеры рукавов измеряют линейкой по ГОСТ 427 с пределом измерения 1000 мм и ценой деления 1 мм, рулеткой по ГОСТ 7502 с пределом измерения 30 м (2-й класс точности), штангенциркулем типов ШЦ-I, ШЦ-II по ГОСТ 166 с ценой деления 0,1 (2-й класс точности).

Внутренний диаметр рукава измеряют калибрами-пробками на длине не менее 30 мм от конца рукава или штангенциркулем на конце рукава.

Результат считают положительным, если проходной калибр входит в рукав, установленный вертикально, под воздействием собственной массы.

Непроходной калибр не должен проходить в рукав на длине более 30 мм от конца рукава под действием собственной массы.

Внутренний диаметр измеряют штангенциркулем на конце рукава в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Наружный диаметр измеряют штангенциркулем на расстоянии не менее 25 мм от конца рукава в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

За результат принимают среднее арифметическое результатов всех измерений.

Длину рукава измеряют рулеткой, линейкой или счетчиком метража.

Разнотолщинность стенок рукава определяют, измеряя штангенциркулем максимальную и минимальную толщину стенок.

Если визуально трудно определить участки с максимальной и минимальной толщиной, измерения проводят не менее чем в шести точках по окружности с интервалом $60^\circ \pm 5^\circ$. Участки, занятые рельефной маркировкой или отклонениями, например выступами от бинтования, в число измеряемых точек не включают.

За результат разнотолщинности принимают разность максимальной и минимальной толщины стенки.

Толщину внутреннего резинового слоя измеряют штангенциркулем при изготовлении рукава.

4.2. Внешний вид рукавов контролируют осмотром.

Для рукавов без наружного резинового слоя плотность потоков оплетки измеряют штангенциркулем.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 6).

4.3. Состояние внутренней поверхности рукавов проверяют осмотром образцов длиной 300 мм, разрезанных вдоль оси рукава, по одному от каждого рукава.

4.4. Для определения морозостойкости от трех отобранных рукавов отрезают по одному образцу длиной $\pi(R+D)+2H$, где R — минимальный радиус изгиба, D — наружный диаметр рукава, H — высота приспособления, не менее наружного диаметра рукава.

Образец помещают в холодильную камеру температурой минус $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ или минус $(58 \pm 2)^\circ\text{C}$ и выдерживают не менее 4 ч.

После этого, не вынимая образец из холодильной камеры, изгибают его два раза на 180° в противоположном направлении вокруг оправки диаметром, равным $2R$, не более 12 с.

При испытании рукавов диаметром 25 мм и выше морозостойкость определяют на отрезке рукава длиной от 5 до 10 мм, который после охлаждения сжимают до соприкосновения внутренних стенок. После изгиба на внутренней и наружной поверхности образца не должно быть трещин.

Для осмотра внутренней поверхности образец разрезают вдоль оси. Во время выдержки образца оправка находится в холодильной камере.

Допускается изгибать рукав при открытой дверце камеры.

Для удобства проведения испытаний рукавов диаметром менее 25 мм допускается длину образца увеличивать на (200 ± 50) мм.

4.5. Испытания рукавов для жидких и газообразных сред на герметичность и прочность гидравлическим давлением проводят на стенде.

Давление контролируют манометром по ГОСТ 2405 (1,5-й класс точности). Время контролируют секундомером.

Допускается применять другие средства измерения и контроля, обеспечивающие погрешность измерения в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Испытания проводят на образце длиной не менее 500 мм: один конец образца присоединяют к гидравлическому насосу, другой закрывают заглушкой. При открытой заглушке медленно наполняют образец водой (рабочей жидкостью) до полного удаления из него воздуха.

После этого второй конец образца заглушают и плавно повышают давление до значения, указанного в п. 2.6 и табл. 1—3, и выдерживают образец в течение $(1,0 \pm 0,1)$ мин.

На образце не должно быть разрывов, просачивания воды в виде росы и местных вздутий.

4.4, 4.5. (Измененная редакция, Изм. № 6).

4.5а. Допускается применять другие средства измерения и контроля, обеспечивающие точность измерения в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

4.6. (Исключен, Изм. № 6).

4.7. Испытание рукавов на прочность гидравлическим давлением проводят, как указано в п. 4.5, без выдержки в течение $(1,0 \pm 0,1)$ мин, плавно повышая давление до разрушения образца. Допускается проводить испытание на прочность как продолжение испытания на герметичность.

Образец считают выдержавшим испытание, если разрыв произошел при давлении, равном или превышающем указанное в п. 2.7 и табл. 1—3.

Время повышения давления (t) в секундах при испытании на герметичность и прочность вычисляют по формуле

$$t \geq \frac{P}{v},$$

где P — испытательное давление, МПа;

v — скорость повышения давления, равная $0,175 \text{ МПа}\cdot\text{с}^{-1}$ для рукавов с испытательным давлением до 12 МПа и $1,000 \text{ МПа}\cdot\text{с}^{-1}$ для рукавов с испытательным давлением, больше или равном 12 МПа. Если для испытуемого рукава давление при испытании на герметичность менее 12 МПа, а на прочность — больше или равно 12 МПа, $v = 1,000 \text{ МПа}\cdot\text{с}^{-1}$.

4.8. Прочность связи резиновых слоев с нитяным усилением определяют по ГОСТ 6768, образцы для испытания вырезают из отрезков готового рукава в продольном направлении.


Допускается вырезать образцы для испытаний в направлении нитей усиливающего слоя, прилегающего к испытуемому резиновому слою.

Допускается испытывать образец, изготовленный следующим образом: отрезок рукава разрезают в продольном направлении, расправляют и делают два продольных параллельных надреза, полностью прорезая внутренний или наружный резиновый слой; образованную надрезами полоску резинового слоя отделяют от смежных слоев на длину, обеспечивающую надежное закрепление в зажимах машины. Допускается незначительное повреждение нитяного каркаса.

Для рукавов внутренним диаметром от 12 до 22 мм включительно ширина образца или полоски должна быть $(15,0 \pm 0,5)$ мм, диаметром свыше 22 мм — $(25,0 \pm 0,5)$ мм.

4.7, 4.8. (Измененная редакция, Изм. № 6).

4.9. Для определения изменения наружного диаметра рукавов при изгибе до минимального радиуса каждый отобранный рукав длиной $l = \pi(R + D) + 2H$ изгибают на специальном приспособлении, схема которого приведена на черт. 1.



R — минимально допустимый радиус изгиба рукава; D — диаметр рукава;
 H — высота приспособления, не менее наружного диаметра рукава

Черт. 1

Допускается фиксировать конец рукава надеванием его на стержень наружным диаметром, равным внутреннему диаметру рукава.

Изменение наружного диаметра рукава при изгибе (Δ) в процентах вычисляют по формуле

$$\Delta = \frac{D - O_1}{D} \cdot 100,$$

где D — наружный диаметр рукава до изгиба, мм;

O_1 — наименьшая ось эллипса рукава при изгибе, мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 6).

4.10. Для определения растяжения концов рукава в радиальном направлении в соответствии с табл. 9 надевают рукав на коническую оправку, имеющую максимальный диаметр, приведенный в табл. 11.

Таблица 11

Внутренний диаметр рукава $D_{\text{вн}}$, мм	Наружный диаметр оправки
До 8	$D_{\text{вн}} + 20\%$
Св. 8 до 25	$D_{\text{вн}} + 10\%$
Св. 25	$D_{\text{вн}} + 5\%$

4.11. Изменение массы образца резины внутреннего резинового слоя рукавов в жидкости Б и стандартном нефтяном масле СЖР-3 определяют по ГОСТ 9.030. Образцы должны быть тщательно очищены от клея, нитей и талька. Не допускается наличие трещин, пор и других видимых дефектов.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

4.12. Физико-механические испытания — по ГОСТ 269.

4.13. Перпендикулярность торца к оси рукава определяют угломером с нониусом по ГОСТ 5378, при этом рукав располагают в горизонтальной плоскости.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.14. Для определения озоностойкости рукавов внутренним диаметром до 25 мм берут образец рукава длиной в соответствии с п. 4.9. Образец закрепляют в приспособлении, как указано на черт. 1. В рукавах внутренним диаметром от 25 мм на озоностойкость испытывают резиновую смесь, из которой изготавливают наружный слой рукавов.

Образцы вырезают из вулканизированных пластин толщиной $(2,0 \pm 0,2)$ мм, закрепляют в кассетах и подвергают статической деформации растяжения $(20 \pm 2)\%$.

Места вырезки образцов из пластин и торцы рукава покрывают защитным покрытием (например, хлорсульфированным полиэтиленом).

Образцы из рукава или из пластмассы предварительно выдерживают в деформированном состоянии при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение (48 ± 2) ч при отсутствии озона, в темноте или при затемненном свете.

Испытание образцов проводят в озонной камере в течение (72 ± 1) ч при температуре $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ и объемной доле озона $(5,0 \pm 0,5) \cdot 10^{-5}\%$; обработка результатов испытаний — по ГОСТ 9.026. На поверхности рукавов не должны образовываться трещины.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 6, 7).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждый рукав должен иметь на поверхности четкую маркировку с указанием:

- условного наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
- условного обозначения рукава без слова «рукав»;
- месяца и года изготовления.

Размеры шрифта должны соответствовать требованиям ГОСТ 2930 в зависимости от наружного диаметра рукавов.

Допускается включать маркировку, дополнительные обозначения, а также рельефную маркировку через каждый метр рукава

(Измененная редакция, Изм. № 1—6; Поправка, ИУС 9—98).

5.2. Рукава складывают в пачки или сворачивают в бухты с соблюдением минимального радиуса изгиба по п. 2.9 и перевязывают любым перевязочным материалом.

5.3. Рукава должны упаковываться в дощатые ящики типа III по ГОСТ 2991 или мягкую тару. Рукава длиной не более 500 мм допускается упаковывать в мягкую тару без перевязки. При транспортировании рукавов в контейнерах допускается связывать их в пачки или бухты без упаковки в тару.

Упаковка рукавов для отправки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности — по ГОСТ 15846.

Масса упаковочной единицы не должна превышать 60 кг.

Допускается по согласованию с потребителем применять другие средства упаковывания, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировании.

5.4. Каждая упаковочная единица должна сопровождаться ярлыком с указанием:

- товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
- условного обозначения рукава;
- номера партии;
- даты изготовления (квартал, год);
- количества рукавов, шт., или общей длины, м;
- штампа технического контроля или личного клейма.

5.2—5.4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 6).

5.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с указанием наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

5.6. Рукава перевозят крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Рукава должны быть предохранены от механических повреждений и загрязнений.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.6а. (Исключен, Изм. № 7).

5.7. Неармированные рукава должны храниться в расправленном виде в помещении при температуре не более 30 °С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Допускается хранить рукава в упакованном виде не более 3 мес.

5.8. При хранении рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, попадания на них масла, бензина, керосина, от воздействия их паров, а также кислот, щелочей, газов и других веществ, разрушающих резину и нитяной каркас.

Не допускается хранить рукава вблизи работающего радиоэлектронного и другого оборудования, выделяющего озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие рукавов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

6.2. Гарантийный срок хранения рукавов — четыре года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения — три года в условиях умеренного и холодного климата и два года — в условиях тропического климата со дня ввода в эксплуатацию.

6.3. Гарантийный срок хранения рукавов, изготовленных для Министерства обороны, в условиях умеренного и холодного климата — пять лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации рукавов, изготовленных для Министерства обороны, в условиях умеренного и холодного климата в пределах гарантийного срока хранения — три года со дня ввода в эксплуатацию.

6.2, 6.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

6.4. (Исключен, Изм. № 6).


ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУКАВОВ

1. В целях обеспечения герметичности и работоспособности рукавов при армировании деформацию стенки при затяжке хомутами принимают в пределах 15 %—30 %, при заделке в наконечники — 25 %—45 %.

Допускается при заделке в наконечники подшлифовывать наружный резиновый слой на концах рукавов на длине 25—30 мм, весь подшлифованный участок должен быть заделан в наконечник.

2. Не допускается армировать рукава после пребывания их при температуре ниже 0 °С без предварительной выдержки при температуре от 15 °С до 25 °С в течение 24 ч.

3. При монтаже рукавов соблюдают требования к минимальному радиусу изгиба. Если при эксплуатации концы рукавов не перемещаются относительно друг друга, то принимают минимальный радиус изгиба, указанный в стандарте, если такое перемещение возможно, то минимальный радиус увеличивают в K_p раз (значение K_p приведено на черт. 2).



Черт. 2

4. При монтаже рукавов не допускаются:

- двойной изгиб рукава;
- образование складок стенок рукава под хомутами крепления;
- несоосность трубопроводов более 3 мм при зазоре между торцами трубопроводов менее 30 мм;
- использование трубопроводов, имеющих на концах задиры металла, острые грани, заусенцы, скол торца, неровные края и не имеющих радиусов закругления внутрь трубопровода.

5. При прямолинейной установке рукава с фиксированными концами не допускается скручивание относительно его продольной оси (перед установкой наносят на рукав одну или две продольные полосы (черт. 3), а также трение и касание рукавов друг о друга, о неподвижные или движущиеся детали машин, предметы и изделия).

При подаче давления длина рукавов изменяется на ± 3 %, поэтому необходимо монтировать их со стрелой провеса и соответственно этому выбирать длину рукава.

При невозможности обеспечить защиту рукава от механических повреждений на него надевают механическую защитную пружину или оболочку.



Черт. 3

6. При криволинейной установке с фиксированными концами не допускается устанавливать рукава с сильным изгибом вблизи наконечника; длина прямолинейной части вблизи наконечника должна составлять не менее двух наружных диаметров рукава, при установке рукавов применяют угловые соединения и переходники во избежание изломов вблизи наконечника (черт. 4).



Черт. 4



Черт. 5

7. При прямолинейной установке зажим должен быть расположен по возможности ближе к середине рукава; при криволинейной установке зажим должен быть удален от установленного изгиба (черт. 5).

При криволинейной установке рукава с перемещающимся концом необходимо предусмотреть достаточную длину рукава, обеспечивающую перемещение узла.

Длину рукава (L) в миллиметрах вычисляют по формуле

$$L \geq 2B + 3,14r + T,$$

где r — радиус кривизны, мм;

T — величина перемещения рукава, мм.

Значения B приведены в табл. 12.

Таблица 12
В миллиметрах

Внутренний диаметр рукава	4	6	10	12	16	18	25	32	38	50	63	80	100
B	40	40	40	50	60	70	80	100	120	150	160	200	250

8. Для защиты рукава от воздействия повышенных температур применяют защитные экраны или чехлы.

9. Допускается частичная окраска наружной поверхности рукава при окраске сборочных единиц потребителя.

10. При демонтаже рукавов необходимо очистить их внутреннюю поверхность от перекачиваемого продукта и специальными пробками-заглушками закрыть торцы. Для очистки рукавов используют воздух, горячую воду, спирт.

11. Регулировкой насосов устанавливают минимальную пульсацию. Давление срабатывания предохранительных клапанов принимают равным или менее 1,25 рабочего давления в рукаве.

12. При использовании рукавов для перекачки топлива принимают меры по отводу статического электричества.

13. (Исключен, Изм. № 7).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 6).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.06.76 № 1417

Изменение № 7 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 1307—83

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10362—63

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.124—85	2.21	ГОСТ 2405—88	4.5
ГОСТ 9.024—74	2.14	ГОСТ 2930—62	5.1
ГОСТ 9.026—74	4.14	ГОСТ 2991—85	5.3
ГОСТ 9.030—74	2.11, 4.11	ГОСТ 5378—88	4.13
ГОСТ 166—89	4.1	ГОСТ 6768—75	4.8
ГОСТ 263—75	2.14	ГОСТ 7502—98	4.1
ГОСТ 269—66	4.1а, 4.12	ГОСТ 10227—86	2.5
ГОСТ 270—75	2.14	ГОСТ 14192—96	5.5
ГОСТ 305—82	2.5	ГОСТ 15150—69	2.2
ГОСТ 427—75	4.1	ГОСТ 15152—69	2.2
ГОСТ 1012—72	2.5	ГОСТ 15846—2002	5.3
ГОСТ 1033—79	2.5	ГОСТ 28084—89	2.5
ГОСТ 2084—77	2.5		

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

7. ИЗДАНИЕ (октябрь 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, утвержденными в феврале 1981 г., в сентябре 1984 г., в марте 1987 г., сентябре 1987 г., июне 1988 г., декабре 1989 г., декабре 2000 г., (ИУС 5—81, 1—85, 8—87, 1—88, 10—88, 4—90, 3—2001) и Поправками (ИУС 11-12—93, 9—98)

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная перстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 24.09.2003. Подписано в печать 10.11.2003. Усл.печ.л. 2,32. Уч.-изд.л. 1,65.
Тираж 164 экз. С 12623. Зак. 958.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

Изменение № 7 ГОСТ 10362—76 Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3555

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 64)

Вводную часть дополнить абзацем:

«Обязательные требования к качеству рукавов изложены в пп. 1.1 (внутренний диаметр), 2.4, 2.6—2.8, 2.11, 2.12, 3.2—3.4, 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11».

Пункт 2.3. Заменить слова: «наружного резинового слоя или без него» на «наружного слоя из озоностойкой резины (или без него)».

Пункт 2.5. Таблица 7. Графа «Температура рабочей среды, °С». Для рабочей среды «Вода» заменить значение: «До плюс 120» на «До плюс 100 и кратковременно до плюс 120».

Пункт 2.24 изложить в новой редакции:

«2.24. Рукава должны быть озоностойкими. На наружной поверхности рукавов не должны образовываться трещины».

Пункт 4.14. Третий абзац. Заменить слова: «растягивают на 20 %» на «подвергают статической деформации растяжения $(20 \pm 2) \%$ »;

последний абзац изложить в новой редакции:

«Испытание образцов в озонной камере в течение (72 ± 1) ч при температуре (40 ± 2) °С и объемной доле озона $(5,0 \pm 0,5) 10^{-5} \%$, обработка результатов испытаний — по ГОСТ 9.026. На поверхности рукавов не должны образовываться трещины».

Пункт 5.6а исключить.

Приложение 1. Пункт 13 исключить.

(ИУС № 3 2001 г.)