
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
52770—
2007

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности
Методы санитарно-химических
и токсикологических испытаний

Издание официальное



Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» (ФГУ «ВНИИМТ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 422 «Оценка биологического действия медицинских изделий»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 октября 2007 г. № 281-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения и распространения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	2
5 Требования к санитарно-химическим и токсикологическим испытаниям	3
5.1 Санитарно-химические испытания	3
5.2 Токсикологические испытания	6
6 Оформление результатов испытаний	10
7 Обозначение соответствия настоящему стандарту	10
Приложение А (обязательное) Условия приготовления вытяжек	11
Приложение Б (обязательное) Методика приготовления вытяжки с использованием стенда	17
Библиография	18

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности.

Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

Medical products. Safety requirements.

Methods of sanitation-chemical and toxicological tests

Дата введения — 2008—07—01

1 Область применения и распространения

Настоящий стандарт распространяется на медицинские изделия и устанавливает общий порядок проведения санитарно-химических и токсикологических испытаний с целью обеспечения безопасности их применения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие национальные стандарты:

- ГОСТ Р ИСО 10993-1—99 Оценка и исследования
ГОСТ Р ИСО 10993-4—99 Исследование изделий, взаимодействующих с кровью
ГОСТ Р ИСО 10993-5—99 Исследование на цитотоксичность: методы «in vitro»
ГОСТ Р ИСО 10993-6—99 Исследование местного действия после имплантации
ГОСТ Р ИСО 10993-7—99 Остаточное количество окиси этилена после стерилизации
ГОСТ Р ИСО 10993-9—99 Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деструкции
ГОСТ Р ИСО 10993-10—99 Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ Р ИСО 10993-11—99 Исследование общетоксического действия
ГОСТ Р ИСО 10993-12—99 Приготовление проб и стандартные образцы
ГОСТ Р ИСО 10993-13—99 Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий
ГОСТ Р ИСО 10993-14—2001 Идентификация и количественное определение продуктов деструкции керамики
ГОСТ Р ИСО 10993-15—2001 Идентификация и количественное определение продуктов деструкции металлов и сплавов
ГОСТ Р ИСО 10993-16—99 Моделирование и исследование токсикокинетики продуктов деструкции и вымывания
ГОСТ Р ИСО 14971—99 Применение анализа риска к медицинским изделиям
ГОСТ Р 50855—96 Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 51148—98 Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность
ГОСТ Р 51830—2001 Оценка биологического действия медицинских стоматологических материалов и изделий
ГОСТ 25375—82 Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения

ГОСТ Р 52770—2007

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, принимается в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р 50855, ГОСТ Р 51148, ГОСТ Р 51830, ГОСТ Р ИСО 14971, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 медицинское изделие: Любой прибор, аппарат, устройство, приспособление, материал, используемое изолированно или в комбинации (с лекарственными средствами, программным обеспечением и т. д.), контактирующее непосредственно или опосредованно с организмом человека, которое не является фармакологическим, иммунологическим или метаболическим средством, но может быть таковыми дополнено, и предназначенное для следующих целей:

- диагностики, профилактики, лечения или облегчения болезни;
- компенсации и замены поврежденных органов, их функций или физических недостатков;
- исследования физиологических процессов организма;
- контрацепции и т. д.

3.2 санитарно-химические испытания: Испытания, проводимые с целью определения суммарного количества различных химических соединений, мигрирующих в вытяжку из медицинских изделий и материалов искусственного и естественного происхождения, с помощью интегральных показателей, а также индивидуальных потенциально опасных соединений (составляющих полимерных композиций, технологических функциональных добавок, средств предстерилизационной очистки, дезинфицирующих и стерилизующих агентов, примесей в сырье, компонентов сплавов, стекла, керамики и т. д.).

3.3 токсикологические испытания: Испытания, проводимые с целью выявления потенциально опасного воздействия медицинских изделий на организм, включающие в себя оценку гемолитической активности, цитотоксического, раздражающего, сенсибилизирующего, общетоксического, мутагенного и других эффектов.

4 Общие положения

4.1 Оценка безопасности медицинских изделий включает в себя санитарно-химические и токсикологические испытания, а также испытания на стерильность и пирогенность для соответствующей группы изделий.

4.2 Программу санитарно-химических и токсикологических испытаний разрабатывают и документально оформляют специалисты, имеющие опыт работы в области оценки безопасности медицинских изделий. Программу составляют с учетом назначения изделия, степени контакта его с организмом, положительных и отрицательных свойств материалов, из которых оно изготовлено, современных методов исследования, а также информации из литературных источников о применяемых материалах, их рецептурном составе, способах предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации.

4.3 Программа испытаний медицинских изделий должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-4 — ГОСТ Р ИСО 10993-7, ГОСТ Р ИСО 10993-9 — ГОСТ Р ИСО 10993-16, а также нормативных документов изготовителя на конкретные изделия.

4.4 Санитарно-химическим и токсикологическим испытаниям подвергают образцы медицинских изделий, прошедшие соответствующую санитарную обработку (дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию), если таковая предусмотрена, и представленные в соответствии с ГОСТ Р 51148.

4.5 Медицинские изделия однократного применения, выпускаемые в стерильном виде, подвергаются испытаниям на стерильность в соответствии с ГОСТ 25375 и [1].

4.6 Медицинские изделия, контактирующие с системой кровообращения, кровью и ее препаратами, а также веществами для внутрисосудистого введения подлежат испытаниям на пирогенность в соответствии с ГОСТ Р 50855.

5 Требования к санитарно-химическим и токсикологическим испытаниям

5.1 Санитарно-химические испытания

5.1.1 Приготовление вытяжек из изделий

Все работы по приготовлению вытяжек из изделий выполняют с соблюдением требований асептики. Вытяжки готовят в соответствии с условиями моделирования, приведенными в приложениях А и Б.

В стеклянный сосуд с притертой пробкой, заполненный модельной средой необходимой температуры, помещают изучаемое изделие так, чтобы его поверхность со всех сторон омывалась жидкостью. В качестве контрольного раствора используют соответствующую модельную среду, помещенную в аналогичный сосуд, который выдерживают в тех же условиях. После охлаждения до комнатной температуры вытяжки и контрольный раствор используют для санитарно-химических и токсикологических испытаний.

5.1.2 Санитарно-химические показатели

Значения санитарно-химических показателей должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1 — Наименования и допустимые значения санитарно-химических показателей для медицинских изделий с учетом природы материала

Наименование групп показателей	Контролируемый показатель	Допустимое значение	Метод испытания
1 Общие показатели для изделий из полимерных материалов	Восстановительные примеси, мл 0,02 Н раствора $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ Изменение значения pH Ультрафиолетовое поглощение, ед. О.П. в диапазоне длин волн, нм: от 220 до 360 включ. » 230 » 360 » 250 » 320 Концентрация металлов, мг/л:	1,00 $\pm 1,00$ 0,300 0,200 ¹⁾ 0,100 ²⁾ 0,100 ³⁾ 1,000 0,030 1,00 0,100 0,001 0,300 1,000	По ГОСТ Р 50855 То же » » » По ГОСТ Р ИСО 10993-9, [2] То же » » » » » »
2 Дополнительные показатели для изделий из различных полимерных материалов:	Концентрация анализируемого соединения, мг/л:		По [2]
- полистилен, полипропилен и другие материалы на основе полиолефинов	- формальдегид - ацетальдегид - ацетон - спирты: метиловый пропиловый изопропиловый	0,100 0,200 0,100 0,200 0,100 0,100	По [3]—[5] По [6] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7] То же По ГОСТ Р ИСО 10993-13 То же
- полистирол и сополимеры на основе стирола	- стирол - метиловый спирт - формальдегид	0,010 0,200 0,100	По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [8] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7] По [3]—[5]

ГОСТ Р 52770—2007

Продолжение таблицы 1

Наименование группы показателей	Контролируемый показатель	Допустимое значение	Метод испытания
- поливинилхлорид	винилхлорид ацетальдегид ацетон - спирты: метиловый пропиловый изопропиловый диоктилфталат	0,010 0,200 0,100 0,200 0,100 0,100 2,000 10 мг/100 мл ¹⁾	По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По [6] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7] По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По же * По ГОСТ Р 50855
- полиорганосилоксан (силикон)	- формальдегид - ацетальдегид - фенол - метиловый спирт	0,100 0,200 0,050 0,200	По [3]—[5] По [6] По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7]
- полиакрилаты	- метилакрилат - метилметакрилат - бутилакрилат - акрилонитрил	0,020 0,250 0,010 0,020	По [9] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [9] По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По же
- полиамиды: капрон (полиамид 6, поликаaproамид)	- ε-капролактам - бензол - фенол	0,500 0,010 0,050	*
нейлон (полиамид 66, полигексаметиленадипамид)	- гексаметилендиамин - метиловый спирт	0,010 0,200	По [10] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7]
полиакриламид	- акриламид	0,010	По ГОСТ Р ИСО 10993-13
- полиуретаны	- этиленгликоль - ацетальдегид - формальдегид - ацетон - спирты: метиловый пропиловый изопропиловый	1,000 0,200 0,100 0,100 0,200 0,100 0,100	По [11] По [6] По [3]—[5] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7] По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По же
- поликарбонат	- фенол - дифенилолпропан	0,050 0,010	*
- фторопласт (фторопласт-3, фторопласт-4, тefлон)	- формальдегид	0,100	По [3]—[5]
- эпоксидные смолы	- эпихлоргидрин - дифенилолпропан - формальдегид - фенол	0,100 0,010 0,100 0,050	По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По [12] По [3]—[5] По ГОСТ Р ИСО 10993-13
- целлюлоза	- формальдегид - этилацетат - ацетон	0,100 0,100 0,100	По [3]—[5] По [13] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7]
- биологические ткани	- формальдегид - ацетальдегид - ацетон - спирты: метиловый пропиловый изопропиловый	0,100 0,200 0,100 0,200 0,100 0,100	По [3]—[5] По [6] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7] По же По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По же

Продолжение таблицы 1

Наименование группы показателей	Контролируемый показатель	Допустимое значение	Метод испытания
- резины, латексы	<ul style="list-style-type: none"> - цинк - акрилонитрил - агидол-2 (2,2-метилен-бис(4-метил-6-трет-бутил-фенол) - агидол-40 (2,4,6-три-(3,5-ди-трет-бутил-4-окси-бензил)-мезитилен - изопрен - тиурам Д (тетраметилтиуродисульфид) - тиурам Е (тетраэтилтиуродисульфид) - тиурам ЭФ (диэтилдифенилтиуродисульфид) - цимат (диметилдитиокарбамат цинка) - этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) - дифенилганидин - альтакс (2,2-дibenзтиазолдисульфид) - каптакс (2-меркаптобензтиазол) - сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид) - неозон Д (нафтам-2,-β-фенилнафтиламин) 	1,000 0,050 2,000 1,000 0,01 0,05 ⁴⁾ 0,5 ⁵⁾ 0,6 ⁶⁾ 0,05 ³⁾ 0,5 ⁶⁾ 1,00 0,05 ³⁾ 0,6 ⁵⁾ 0,05 ³⁾ 0,5 ⁶⁾ 0,15 0,5 ⁵⁾ 0,4 0,4 0,4 0,2	По [14] По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [15] По ГОСТ Р ИСО 10993-13 To же По [14] По [14] По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По [14] По ГОСТ Р ИСО 10993-13 По [14] По ГОСТ Р ИСО 10993-13 To же » » » »
3 Общий показатель для изделий из металлов, сплавов, стекла, керамики	Изменение значения pH	± 1,00	По ГОСТ Р 50855
4 Дополнительные показатели для изделий из металлов и сплавов	Концентрация, мг/л:		По ГОСТ Р ИСО 10993-9
	<ul style="list-style-type: none"> - хром - никель - медь - цинк - молибден - кобальт - титан - алюминий - марганец - ванадий - вольфрам - железо 	0,100 0,100 1,000 1,000 0,250 0,100 0,100 0,500 0,100 0,100 0,050 0,300	По [2], [15] — [17] To же » » » » » » » » » » » »
5 Дополнительные показатели для изделий из стекла и керамики	Концентрация, мг/л:		По ГОСТ Р ИСО 10993-9
	<ul style="list-style-type: none"> - мышьяк - свинец - кадмий - серебро - олово - ртуть - бор - алюминий 	0,050 0,030 0,001 0,050 2,000 0,005 0,500 0,500	По [2], [15] — [17] To же » » » » » » » »

ГОСТ Р 52770—2007

Окончание таблицы 1

Наименование группы показателей	Контролируемый показатель	Допустимое значение	Метод испытания
5 Дополнительные показатели для изделий из стекла и керамики	Концентрация, мг/л: - цинк - титан - хром - медь - марганец - свинец - кадмий - кобальт	1,000 0,100 0,100 1,000 0,100 0,030 0,001 0,100	По [2], [15]—[17] То же * * * * * *
6 Стерилизующие агенты	- окись этилена - формальдегид	2,00 5,00 ⁷⁾ 0,100	По ГОСТ Р ИСО 10993-7, 13 По [3]—[5]
7 Растворители для склеивания деталей и узлов изделий	- циклогексанон - тетрагидрофуран - ацетон	2,50 20,00 0,100	По ГОСТ Р ИСО 10993-13 То же По ГОСТ Р ИСО 10993-13, [7]

¹⁾ В случае контейнеров для крови и ее компонентов.

²⁾ Для устройств комплектных эксфузионных, инфузионных и трансфузионных однократного применения.

³⁾ Для изделий, контактирующих с кровью.

⁴⁾ Для укупорочных пробок и устройств комплектных эксфузионных, инфузионных и трансфузионных однократного применения.

⁵⁾ Для изделий, контактирующих с кожей.

⁶⁾ Для остальных изделий.

⁷⁾ Для шприцев инъекционных однократного применения.

П р и м е ч а н и я

1 Если для материалов и изделий с биологически активными добавками (лекарственные препараты, антисептики и др.) показатели изменения значения pH, содержание восстановительных примесей, значение оптической плотности превышают допустимые, то их соответствие требованиям безопасности принимается по результатам токсикологических испытаний.

2 Допускается использование других методик определения индивидуальных химических соединений с минимальной определяемой концентрацией, не превышающей допустимых значений.

3 Для медицинских изделий, особенности испытаний которых на соответствие требованиям безопасности приведены в соответствующих нормативных документах (технических условиях, фармакопейных статьях, стандартах на индивидуальные изделия или группы изделий) и не оговорены в таблице 1, испытания необходимо проводить с учетом требований, изложенных в этих документах.

5.2 Токсикологические испытания

Токсикологические показатели оценки медицинских изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Токсикологические показатели оценки изделий и материалов медицинского назначения

Вид контакта	Наименование медицинского изделия	Продолжительность контакта с организмом	Токсикологический показатель оценки медицинского изделия	Метод испытаний
С неповрежденной кожей	Датчики и электроды аппаратов и приборов, внешние и косметические протезы, зервативы и хирургические первичные прокладки, повязки, бинты, пластины (фиксирующие и компрессионные), болничные белье, скрежда для медицинского персонала, линзы и оправы для очков, слуховые аппараты, крючочки, гратики и др.	Кратковременный (менее 24 ч.) Длительный (от 24 ч до 30 сут)	Цитотоксическое, раздражающее действие	По ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-5, ГОСТ Р ИСО 10993-10, [13]
С неповрежденной слизистой оболочкой	Контактные линзы, стоматологические материалы и изделия (пломбировочные, базисные, сплочные материалы, зубные протезы), катетеры, зонды, буки (эндотрахеальные, урологические, интравагинальные, гастроэнтерологические и др.), детали эндоскопов, медицинские инструменты, детали кистородно-дыхательной и наркозно-дыхательной аппаратуры, датчики и электроды различных аппаратов, приборов, мониторов, женские гигиенические тамpons, соски детских молочных и пустышек и др.	Кратковременный (менее 24 ч) Длительный (от 24 ч до 30 сут)	Цитотоксическое, раздражающее действие	По ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-5, ГОСТ Р ИСО 10993-10, [13]
С поврежденной кожей и слизистыми оболочками	Перевязочные материалы стерильные для лечения ран и окончаний различных этиологий, перевязочные материалы с биологически активными веществами, биодеградирующие перевязочные материалы с биологически активными веществами, хирургические и смотровые перчатки, хирургические инструменты и др.	Кратковременный (менее 24 ч) Длительный (от 24 ч до 30 сут)	Цитотоксическое, раздражающее действие	По ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-4, ГОСТ Р ИСО 10993-5, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11, [13]
		Постоянный (более 30 сут)	Цитотоксическое, раздражающее действие	По ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-5, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11, [13]

Продолжение таблицы 2

Вид контакта	Наименование медицинского изделия	Продолжительность контакта с организмом	Токсикологический показатель оценки медицинского изделия	Метод испытаний
С кровью, пропагандами, кровью и веществами для внутрисосудистого введения	Шприцы, устройства комплектные аксиулические, инфузионные, трансфузионные; контейнеры и емкости для крови, кровезаменителей и инфузционных растворов; трубы медицинские, катетеры, внутрисосудистые катетеры и эндоцангиры, датчики иммуносорбенты и др.	Кратковременный (менее 24 ч) Длительный (от 24 ч до 30 сут)	Цитотоксическое, раздражающее, сенсибилизирующее действие; острые токсичность, гемосовместимость	По ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-4, ГОСТ Р ИСО 10993-5, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11, [13]
С внутренней средой и тканями организма	Имплантируемые изделия ортопедического назначения (пластинки для остеосинтеза, штильки, спицы, свасти, костные элементы и др. приспособления); имплантируемые кардио- и нервно-мышечные стимуляторы; различные импланты тканевого дозирующего введения лекарственных веществ, эндопротезы (грудной железы, гортани, суставов, клапанов сердца, сосудов и т. д.); стоматологические и имплантаты; нейрохирургические и сосудистые клипсы; интраокулярные линзы и др.	Кратковременный (менее 24 ч) Длительный (от 24 ч до 30 сут)	Цитотоксическое, раздражающее, сенсибилизирующее действие; острые и субактивные токсичность, гемосовместимость, имплантационный тест	По ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-4, ГОСТ Р ИСО 10993-5, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11, [13]

Окончание таблицы 2

Вид контакта	Наименование медицинского изделия	Продолжительность контакта с организмом	Токсикологический показатель оценки медицинского изделия	Метод испытаний
С пекарственными веществами	Тара, упаковка и укупорка лекарственных средств, фармацевтическое оборудование, сорбирующие, фильтрующие и трущиеся материалы и изделия и др.	Кратковременный (менее 24 ч)	Цитотокическое, раздражающее, сенсибилизирующее действие, острая токсичность, гемосовместимость	По ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-4, ГОСТ Р ИСО 10993-5, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11, [18]
		Длительный (от 24 ч до 30 сут)	Цитотокическое, раздражающее, сенсибилизирующее действие, острая токсичность, гемосовместимость	
		Постоянный (более 30 сут)	Цитотокическое, раздражающее, сенсибилизирующее действие, острая субхроническая токсичность, гемосовместимость	
Опосредованный контакт с организмом	Кислородно- и наркозно-дыхательная аппаратура, корпуса и детали медицинских приборов и аппаратов, коврики для новорожденных, кислородные подушки и папатки, камеры для гипербарической оксигенации и др.	Кратковременный (менее 24 ч)	Раздражающее и сенсибилизирующее действие	По ГОСТ Р ИСО 10993-1, ГОСТ Р ИСО 10993-4, ГОСТ Р ИСО 10993-5, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11, [18]
		Длительный (от 24 ч до 30 сут)	Цитотокическое, раздражающее и сенсибилизирующее действие	
		Постоянный (более 30 сут)	Цитотокическое, раздражающее и сенсибилизирующее действие, острая и субхроническая токсичность	

П р и м е ч а н и е — Методы исследований, приведенные в таблице, рекомендуются для разработки программ оценки медицинских изделий определенной категории. Однако следует учитывать, что не все они применимы в каждом конкретном случае. При оценке некоторых изделий необходимы дополнительные исследования, не указанные в таблице, такие, как изучение хронической токсичности, мутагенного, канцерогенного, иммунотоксического действий и т. д.

6 Оформление результатов испытаний

6.1 По результатам испытаний отечественных и зарубежных медицинских изделий, предполагаемых для государственной регистрации, оформляют токсикологическое заключение.

6.2 Результаты испытаний медицинских изделий отечественного и зарубежного производства, проводимых с целью сертификации, оформляют протоколом испытаний или идентификации.

7 Обозначение соответствия настоящему стандарту

Для обозначения соответствия требований проведения санитарно-химических и токсикологических испытаний медицинских изделий настоящему стандарту должна применяться следующая формулировка: «Соответствует ГОСТ Р 52770—2007».

Приложение А
(обязательное)

Условия приготовления вытяжек

Таблица А.1 — Условия приготовления водных вытяжек для различных групп изделий из полимерных материалов

Наименование группы изделий	Наименование изделия	Условия приготовления вытяжки					Примечание
		S/V	M/V	N/V	T	г	
1 Изделия для внутреннего протезирования	Клапаны сердца, опорные юбка, кардио- и нервно-мышечные стимуляторы; протезы крестоночных суставов, трудной железы, гортани, яичка, фалlopротезы; имплантаты для частично-илищевой хирургии, протезы мягких тканей, имплантимуемые датчики и устройства для постоянного дозируемого введения лекарственных веществ	—	—	1/500	37 ± 1	3	—
	Костные членки, имплантируемые гепи	—	M/500	—	37 ± 1	3	М — максимальная разовая доза
	Внутриматочные контрацептивы, колыча	—	—	1/50	37 ± 1	3	—
2 Изделия, контактирующие с кровью, прератами из крови, веществами для внутрисосудистого введения	Устройства компактные, инфузионные и трансфузионные, аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма, аппараты искусственного кровообращения, искусственный почки, для гемосорбции в комплексе с матрицами или без них и их функциональные элементы (воловья, мелебраны и гемосорбенты), комплекты матриц альбуминами аппаратам	—	—	3/250	37 ± 1	0,08	По приложению Б
	Шприцы иньекционные однократного применения	—	—	1/500	37 ± 1	0,08	По приложению Б
				1/V	37 ± 1	1	Заполняют через номинальный объемом

Продолжение таблицы А.1

Наименование группы изделий	Наименование изделия	Условные пригодополучатели вытяжки					Примечание
		S/V	M/V	N/V	T	т	
3. Изделия, контактирующие с кровью, препаратаами из крови, веществами для внутрисосудистого введения	Конгломераты для крови, препараторов из крови, кровезаменителей и инфузионных растворов: 500 мл 300 мл	—	—	1/100 1/50	70 ± 1 70 ± 1	1	По ГОСТ Р 50855
	Катетеры внутрисосудистые, трубки медицинские для перевязывания крови, препараты из крови, кровезаменители и инфузионных растворов	—	—	1/250	37 ± 1	1	—
	Пробки для укупоривания сосудов с кровью, препаратов из крови, кровезаменителей и инфузионных растворов	1/2	—	—	120 ± 1	0,02	Автоклавирование ($P = 1$ атм)
4. Шовные материалы	Хирургические нити	—	—	—	37 ± 1	1	Отношение длины нити (см) к объему дистиллированной воды (мл) 0,4/1
5. Перевязочные средства	Перевязочные средства, контактирующие с поврежденной кожей и слизистыми оболочками:	<ul style="list-style-type: none"> - противоожоговые повязки, гемостатические рассасывающиеся и др., застыво-марлевые средства (салфетки, бинты, перевязочные пакеты), лейкопластыри - клем, сорбенты, гемостатические порошки 					
		1,61	—	—	37 ± 1	1	—
		—	M/250	—	37 ± 1	1	M — максимальная разовая доза
	Перевязочные средства, контактирующие с неизжелательной кожей:	<ul style="list-style-type: none"> - повязки, пленки, бинты, гипнические салфетки - вата - гипсовые бинты 					
		1/1	—	—	—	1	—
		—	1/500	—	37 ± 1	1	—
		1/5	—	—	37 ± 1	1	—
	Гепи для УЗИ	—	5/100	—	37 ± 1	0,08	—

Приложения таблицы А.1

Наименование группы изделий	Наименование изделия	Условие приготовления вытяжки					Примечание
		S/V	M/V	N/V	T	τ	
6 Стоматологические материалы	Базисы протезов, коронки, пломбировочные и сплочные материалы, протезы зубов, имплантаты и др.	—	—	—	—	—	по ГОСТ Р 51830
7 Изделия для офтальмологии	Интраокулярные и контактные линзы Гелл для офтальмохирургии	—	—	10,3	37 ± 1	1	—
	Очки в линзы для коррекции зрения	—	МЮ,3	—	37 ± 1	1	М — максимальная разовая доза
	Очкиевые оправы	—	—	—	37 ± 1	1	—
	Протезы глаукоме	—	—	1/50	37 ± 1	1	—
8 Медицинские инструменты, устройства, аппараты	Катетеры, зонды, дренажи, буруки различных типов, клизмы и наконечники Гинекологические инструменты: - зёркала - шпатели	—	—	1/250	37 ± 1	1	—
	Датчики, электроды и др. устройства, контактные с кожей	—	—	1/500 1/100	37 ± 1 37 ± 1	0,08	—
	Камеры неонатальных инкубаторов	1/1	—	—	37 ± 1	0,08	—
	Ингаляторы	—	—	1/V	37 ± 1	1	Фрагменты изделия помещают в герметичную стеклянную емкость для анализа воздушной фазы
	Автоматические желудочно-кишечные эпикротостомы	—	—	1/100	37 ± 1	1	Заполняют нормальным объемом
	Слуховые аппараты	—	—	1/50	37 ± 1	1	—
	Криопакеты	—	—	1/250	37 ± 1	0,08	—
	Микросферы для противоожоговых кроветворных тканей «Клиничтекс»	—	0,1/1	—	37 ± 1	3	—

Наименование группы изделия	Наименование изделия	Условия приготовления вытяжки					Примечания
		S/V	M/V	N/V	T	Г	
9 Болнические белые, спецодежда медицинского персонала	Постельное белье, одеяла медицинского персонала, подкладные kleenex, ленебное белье (чулки, носки, гольфы, трусы, пога, бандажи)	1/1	—	—	37 ± 1	1	—
	Рентгенологические изделия (фартуки, на-грудники, перчатки, бащушки)	1/10	—	—	37 ± 1	0,08	—
10 Санитарно-гиgienические изделия	Женские гигиенические прокладки, подгуз-ники, пеленки	1/1	—	—	37 ± 1	1	—
	Памперсы для детей и взрослых	—	—	1/V	37 ± 1	1	У соответствует возрасту, отнесенко изделий
	Гинекологические тампоны, презервативы	—	—	1/50	37 ± 1	1	—
	Перчатки хирургические, смотровые	—	—	1/500	37 ± 1	1	—
	Спринцовки, пружки Эсмарха	—	—	1/V	37 ± 1	0,08	Заполняют номинальным объемом
	Детские бутылочки, молокоотсосы	—	—	1/V	37 ± 1	1	Заполняют номинальным объемом
	Моче- и калогидроманили, подкладные судна, грелки, тузыри для льда	1/5	—	—	37 ± 1	0,08	Заполняют номинальным объемом
	Детские соски, соски-пустышки	1/1	—	—	37 ± 1	1	Заполняют номинальным объемом
11 Изделия для на-ружного протезирова-ния	Экзопротезы грудной железы, изделия протезно-ортопедические и полупротезы к нам	1/2	—	—	37 ± 1	1	—
12 Тара и упаковка для медицинских и лекарственных средств	Емкости для хранения лекарственных средств	1/V	—	—	37 ± 1	1	Заполняют номинальным объемом
	Материалы для упаковки лекарственных средств	1/1	—	—	37 ± 1	1	—
	Материалы для упаковки медицинских из-делий	1/10	—	—	37 ± 1	0,08	—

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

1 В настоящей таблице используют следующие обозначения: M — масса, g, S — поверхность, см^2 ; N — количество изделий, шт.; T — температура, °С; t — продолжительность экспозиции, сут. V — объем дистиллированной воды, мл.

2 Для изделия, изготоенных из используемых материалов, отвечающих условиям применения приготовленного для них вентилятора, одновременно гото- вят несколько вентиля-

Таблица А.2 — Условия приготовления вяжущих для разливочных групп изделий из металлов, сплавов, керамики и стекла

Найменование группы изделий	Наименование изделия	Модельная среда	Условия приготовления вяжущих				Примечание
			Соотношение S, M, N, V	S/V	M/V	N/V	
1 Изделия для внутреннего протезирования	Кардиотимуляторы, изделия для ортопедии (пластинки для остеосинтеза, скобы и др., покослооболонь), протезы суставов, внутрисосудистые стенты	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	1/500	37 ± 1	14
2 Шовные материалы	Нейрохирургические и сосудистые клипсы, скобы силиконовые	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	1/50	37 ± 1	14
	Иглы атравматические без нитей	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	1/5	37 ± 1	0,08
	Металлические нити	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	—	37 ± 1	14
3 Стоматологические материалы	Коронки, штифты, имплантаты для восстановительной хирургии лица и др.	имплантаты	—	—	—	—	По ГОСТ Р 51830
4 Материалы и изделия для офтальмологии	Очковые оправы, очковые линзы	Дистиллированная вода	—	—	3/500	37 ± 1	1
	Глазные пипетки	Дистиллированная вода	—	—	1/V	37 ± 1	1
	Хирургические, гинекологические и др. инструменты: -многоразового применения	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	1/150	37 ± 1	1
5 Медицинские инструменты, устройства, аппараты	-однократного применения	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	1/150	37 ± 1	0,08
	Датчики, электроды, контактирующие с кожей, спазиотомами покровами	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	1/150	37 ± 1	0,08
	Автомонные жгутодюно-мишениевые электростимуляторы	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	1/100	37 ± 1	1
	Шприцы медицинские инъекционные многоразового применения	Дистиллированная вода	—	—	1/V	37 ± 1	1
	Иньвекционные иглы, скрепки-каторы	0,9 %-ный раствор хлористого натрия	—	—	1/5	37 ± 1	0,08

Окончание таблицы А.2

Наименование группы изделий	Наименование изделия	Условия приготовления вытяжек				Примечание
		Массовая среда	Составление S, M, N, V	T	τ	
6 Стеклянная тара для лекарственных средств	Дистиллированная вода	S/V	M/V	N/V	T	Заполняют номинальным объемом
	Контактирующих с внутренними средами организма, а также лекарственными средствами наружного применения	—	—	1/V	37 ± 1	
Лабораторная посуда для иммuno-биокинетических и иммунологических исследований	Дистиллированная вода	—	—	1/V	37 ± 1	Заполняют номинальным объемом
	Чеснок	—	—	1/V	37 ± 1	

Причайни
1 В настоящей таблице используют следующие обозначения: M — масса, τ — поверхность, cm^2 ; N — количество изделия, шт; T — температура, $^{\circ}C$; τ — продолжительность экстракции, сут; V — объем дистиллированной воды, мл.

2 Для изделий, изготовленных из нескольких материалов, отличающихся условиями приготовления вытяжек, одновременно готовят несколько вытяжек с учетом назначения изделий и природы материалов.

Приложение Б
(обязательное)


Методика приготовления вытяжки с использованием стенда

Б.1 Назначение стенда

Стенд предназначен для приготовления вытяжек, которые используются при санитарно-химических и токсикологических испытаниях медицинских изделий: устройств комплектных эксфузионных, инфузионных и трансфузионных, аппаратов и устройств для замещения функций органов и систем организма (аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки, аппаратов для гемосорбции в комплекте с магистралями или без них и их функциональных элементов — волокон, мембранных и гемосорбентов), а также магистралей к перечисленным аппаратам.

Б.2 Описание стенда

Функциональная схема стенда должна соответствовать приведенной на рисунке Б.1.



1 — испытуемое изделие (при испытании эксфузионных, инфузионных и трансфузионных устройств последовательно соединяются три изделия); 2 — стеклянная емкость, заполненная 500 мл дистиллированной воды для всех видов изделий (для эксфузионных, инфузионных и трансфузионных устройств — 250 мл, для оксигенаторов — 1000 мл); 3 — терmostат, поддерживающий температуру дистиллированной воды в испытательном контуре (37 ± 1) °C; 4 — перистальтический насос, подключенный к испытательному контуру через силиконовую трубку минимально возможной длины и обеспечивающий циркуляцию дистиллированной воды в контуре со скоростью потока 1 л/ч для эксфузионных, инфузионных и трансфузионных устройств, для остальных изделий скорость потока указана в инструкции по применению изделия

Рисунок Б.1 — Стенд для приготовления вытяжки

Б.3 Приготовление вытяжки

Через замкнутый контур в режиме рециркуляции в течение 2 ч с указанной скоростью потока пропускают соответствующий объем дистиллированной воды при температуре (37 ± 1) °C. Через 2 ч, не нарушая герметичности контура, извлекают колбу из терmostата, охлаждают до комнатной температуры. В первую очередь непосредственно из контура проводят отбор проб для хроматографического определения этиленоксида, циклогексанона и тетрагидрофурана путем прокола иглой шприца полимерной трубки устройства. Остальную часть вытяжки сливают в стеклянную емкость со шлифом.

В качестве контрольного раствора используют соответствующий объем дистиллированной воды, пропущенной через замкнутый контур в тех же условиях, но без присоединения изделий.

Библиография

- [1] Приказ Министерства здравоохранения СССР № 60 от 17.01.1979 «Методические рекомендации контроля стерильности изделий медицинского назначения»
- [2] Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00. Минздрав России, М., 2000
- [3] Методические указания по реакционно-хроматографическому определению формальдегида. МУК 4.1.653—96
- [4] Количественное определение формальдегида в крови методом высокозэффективной жидкостной хроматографии. МУК 4.1.770—99
- [5] Методические рекомендации по определению формальдегида в водных вытяжках и модельных средах. МР 1849—78
- [6] Методические указания по газохроматографическому определению ацетальдегида в воздухе. МУК 4.1.599—96
- [7] Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м- и п-ксилола, гексана, октана и декана в воде. МУК 4.1.650—96
- [8] Методические указания по газохроматографическому определению остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах. МУ 4628—88
- [9] Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в воде. МУК 4.1.656—96
- [10] Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой и текстильной промышленности. МР 1503—76
- [11] Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Инструкция № 880-71. М., 1972
- [12] Методические рекомендации к определению дифенилолпропана, а также некоторых фенолов в его присутствии, при санитарно-химических исследованиях изделий из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. МР 1436—76
- [13] Методические указания по осуществлению государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. МУ 4149—86
- [14] Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения. М., 1988
- [15] Методическое пособие «Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиенических исследованиях» /Под редакцией Л.Г. Подуновой. — М., 1997
- [16] Допустимые количества миграции химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения. Сан Пин 42-123-4240—86.
- [17] Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Сан Пин 2.1.4.1074-01
- [18] Методика Минздрава 27.11.1985. Сборник руководящих методических материалов по токсикологогигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения. Москва, 1987

УДК 658.347:003:054:006.354

ОКС 07.100.10

Р22

ОКП 94 0000

Ключевые слова: медицинское изделие, биологическая безопасность, санитарно-химические испытания, токсикологические испытания, вытяжка, требования к испытаниям, токсикологическое заключение, протокол испытаний

Редактор В.Н. Копысов
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор В.Е. Несторов
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 09.11.2007. Подписано в печать 10.12.2007. Формат 60 × 84 ¼. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл.печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 1,90. Тираж 228 экз. Зак. 854.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.