

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ  
2060—  
2006

---

## ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ

### Технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2007

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 106 «Цветметпрокат», Научно-исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных металлов «Открытое акционерное общество «Институт Цветметобработка» (ОАО «Институт Цветмет-обработка»)

2 ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004—97	Код страны по МК (ISO 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2007 г. № 1-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2060—2006 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2008 г.

### 5 ВЗАМЕН ГОСТ 2060—90

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2007

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

Переиздание (по состоянию на март 2008 г.)

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	3
4 Сортамент . . . . .	4
5 Технические требования . . . . .	6
6 Правила приемки . . . . .	14
7 Методы контроля и испытаний . . . . .	15
8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение . . . . .	17
9 Гарантии изготовителя . . . . .	18
Приложение А (справочное) Диаметры, площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м тянутых и прессованных прутков . . . . .	19
Приложение Б (справочное) Методика контроля пресс-утяжин . . . . .	21
Приложение В (рекомендуемое) Метод контроля латунных прутков на наличие остаточных растя- гивающих напряжений ртутной пробой . . . . .	24
Приложение Г (рекомендуемое) Метод контроля латунных прутков на наличие остаточных растя- гивающих напряжений аммиачным способом . . . . .	25

**ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ****Технические условия**

Brass rods. Specifications

Дата введения — 2008—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на тянутые и прессованные латунные прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений, применяемые в различных отраслях промышленности.

Стандарт не распространяется на латунные прутки для обработки резанием на автоматах.

Стандарт устанавливает сортамент, технические требования, правила приемки, методы контроля и испытаний, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение прутков.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 701—89 Кислота азотная концентрированная. Технические условия

ГОСТ 1012—72 Бензины авиационные. Технические условия

ГОСТ 1497—84 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 1652.1—77 (ИСО 1554—76) Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди

ГОСТ 1652.2—77 (ИСО 4749—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца

ГОСТ 1652.3—77 (ИСО 1812—76, ИСО 4748—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа

ГОСТ 1652.4—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца

ГОСТ 1652.5—77 (ИСО 4751—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова

ГОСТ 1652.6—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы

ГОСТ 1652.7—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута

ГОСТ 1652.8—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 1652.9—77 (ИСО 7266—84) Сплавы медно-цинковые. Метод определения серы

ГОСТ 1652.10—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия

ГОСТ 1652.11—77 (ИСО 4742—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля

ГОСТ 1652.12—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния

ГОСТ 1652.13—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензуры, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2184—77 Кислота серная техническая. Технические условия

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

## ГОСТ 2060—2006

- ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия  
ГОСТ 3773—72 Аммоний хлористый. Технические условия  
ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия  
ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия  
ГОСТ 4520—78 Ртуть (II) азотно-кислая 1-водная. Технические условия  
ГОСТ 4521—78 Ртуть (I) азотно-кислая 2-водная. Технические условия  
ГОСТ 4658—73 Ртуть. Технические условия  
ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия  
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия  
ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия  
ГОСТ 9012—59 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю  
ГОСТ 9557—87 Поддон плоский деревянный размером 800 × 1200 мм. Технические условия  
ГОСТ 9716.1—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра  
ГОСТ 9716.2—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра  
ГОСТ 9716.3—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра  
ГОСТ 10929—76 Водорода пероксид. Технические условия  
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов  
ГОСТ 15527—2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки  
ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение  
ГОСТ 18242—72\* Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля  
ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия  
ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции  
ГОСТ 21140—88 Тара. Система размеров  
ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования  
ГОСТ 22235—76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ  
ГОСТ 24047—80 Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение  
ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования  
ГОСТ 24231—80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа  
ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры  
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры  
ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования  
ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования  
ГОСТ 26877—91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
- П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99 (ИСО 2859-1—89)\*\* «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества AQL».

\*\* См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (с. 27).

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 пруток:** Сплошное изделие однородного сечения по всей длине в форме круга, квадрата, правильных многоугольников, поставляемое в виде прямых отрезков или свернутое в бухту.

**3.2 бухта:** Отрезок изделия, свернутый в серию непрерывных витков.

**3.2.1 бухта свободной намотки:** Бухта, в которой витки неупорядоченно удерживаются вплотную друг к другу.

**3.2.2 бухта послойной упорядоченной намотки:** Бухта, в которой витки намотаны слоями, параллельными осям бухты таким образом, что последовательные витки в каждом слое идут один за другим.

**3.3 мерная длина:** Изделие определенной длины, указанной в заказе, в прямом отрезке или в бухте.

**3.4 кратная длина:** Отрезок целого кратного числа основной длины с припуском на резку и допуском на общую длину.

**3.5 пленка:** Дефект поверхности, представляющий собой отслоение металла языкообразной формы, соединенное с основным металлом одной стороной.

**3.6 вмятина:** Местное углубление различной величины и формы с пологими краями.

**3.7 раковина:** Углубление на поверхности изделия от выкрашивания посторонних включений.

**3.8 задир:** Дефект поверхности в виде широкого продольного углубления с неровным дном и краями, образовавшегося вследствие резкого трения отдельных участков полуфабриката о детали прокатного и отделочного оборудования.

**3.9 кольцеватость:** Периодически повторяющиеся выступы или углубления металла кольцеобразной или спиралевидной формы.

**3.10 трещина:** Дефект поверхности, представляющий собой разрыв металла.

**3.11 расслоение:** Нарушение сплошности металла, ориентированное вдоль направления деформации.

**3.12 риска:** Дефект поверхности полуфабриката в виде продольного узкого углубления с закругленным или плоским дном, образовавшегося в результате царапания поверхности металла выступами на поверхности прокатного и отделочного оборудования.

**3.13 скручивание:** Отклонение формы, характеризующееся поворотом поперечного сечения относительно продольной оси прутка.

**3.14 кривизна:** Отклонение от прямолинейности, при котором не все точки, лежащие на геометрической оси прутка, одинаково удалены от горизонтальной или вертикальной плоскости.

**3.15 косина реза:** Отклонение от перпендикулярности, при котором плоскость реза образует с продольными плоскостями металлопродукции угол, отличный от 90°.

**3.16 коррозионное растрескивание:** Разрушительный процесс совместной коррозии и деформации металла за счет остаточных или приложенных напряжений.

**3.17 остаточное растягивающее напряжение:** Напряжение, остающееся в металле в результате пластической деформации.

**3.18 паучковые трещины:** Группа трещин, радиально расходящихся от места локального дефекта (удара, забоины, вмятины).

**3.19 радиус закругления угла:** Величина допускаемого отклонения от формы угла.

**3.20 пресс-утяжина:** Несплошность прессованного изделия в виде расслоения металла или неплотности, возникающая на конце прессованного изделия, примыкающего к пресс-остатку, в результате неравномерности течения металла при прессовании.

#### 4 Сортамент

4.1 Номинальный диаметр тянутых прутков и предельные отклонения по диаметру должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Номинальный диаметр тянутых прутков и предельные отклонения по диаметру

В миллиметрах

Номинальный диаметр	Предельное отклонение по номинальному диаметру прутков при точности изготовления				
	круглых			квадратных и шестиграных	
	высокой	повышенной	нормальной	повышенной	нормальной
До 3,0 включ.	± 0,04	± 0,05	± 0,10	—	± 0,10
Св. 3,0 до 4,5 включ.	± 0,05	± 0,08	± 0,15	—	± 0,15
Св. 4,5 до 6,0 включ.	± 0,05	± 0,08	± 0,15	± 0,08	± 0,15
Св. 6,0 до 10,0 включ.	± 0,06	± 0,11	± 0,20	± 0,11	± 0,20
Св. 10,0 до 18,0 включ.	± 0,07	± 0,14	± 0,25	± 0,14	± 0,25
Св. 18,0 до 30,0 включ.	± 0,08	± 0,17	± 0,30	± 0,17	± 0,30
Св. 30,0 до 50,0 включ.	± 0,10	± 0,20	± 0,60	± 0,20	± 0,60

## Примечания

1 Из латуни марки ЛС63-3 изготавливают только круглые прутки диаметром от 3,0 до 20,0 мм включительно.

2 За диаметр квадратных и шестиграных прутков принимают диаметр вписанной окружности, т.е. расстояние между параллельными гранями прутка.

4.2 Номинальный диаметр прессованных прутков и предельные отклонения по диаметру должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 — Номинальный диаметр прессованных прутков и предельные отклонения по диаметру

В миллиметрах

Номинальный диаметр	Предельное отклонение по номинальному диаметру прутков при точности изготовления			
	круглых		квадратных и шестиграных	
	повышенной	нормальной	повышенной	нормальной
До 10 включ.	± 0,18	± 0,29	—	—
Св. 10 до 18 включ.	± 0,22	± 0,35	—	—
Св. 18 до 30 включ.	± 0,26	± 0,42	± 0,26	± 0,42
Св. 30 до 50 включ.	± 0,31	± 0,50	—	± 0,50
Св. 50 до 80 включ.	—	± 0,60	—	± 0,60
Св. 80 до 100 включ.	—	± 0,70	—	± 0,70
Св. 100 до 120 включ.	—	± 1,10	—	—
Св. 120 до 160 включ.	—	± 1,25	—	—
Св. 160 до 180 включ.	—	± 1,40	—	—

Примечание—Знак «—» означает, что прутки указанных диаметров не изготавливают.

4.3 Диаметры, площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м тянутых и прессованных прутков приведены в приложении А.

4.4 Подлине прутки изготавливают немерной, мерной и кратной мерной длины в отрезках и в бухтах.

В отрезках:

- немерной длины

от 1500 до 3000 мм — диаметром от 3 до 4 мм включ.

» 2000 » 5000 » св. 4 » 40 » »

» 1000 » 4000 » » 40 » 80 » »

» 1000 » 3000 » » 80 » 100 » »

» 500 » 3000 » » 100 мм.

В партии прутков немерной длины допускаются укороченные прутки в количестве не более 10 % массы партии:

длиной не менее 1000 мм — для прутков диаметром до 40 мм включ.,

длиной не менее 500 мм » » » св. 40 мм;

- мерной длины в пределах немерной с предельными отклонениями по длине для прутков:

тянутых — +15 мм;

прессованных:

диаметром до 80 мм — +15 мм,

» св. 80 мм — +20 мм.

Предельные отклонения по длине мерных прутков с обрубленными концами не должны превышать ± 100 мм:

- кратной мерной длины в пределах немерной с припуском 5 мм на каждый рез и с допуском по длине, установленными для прутков мерной длины.

Допускается изготовление прутков длиной, не указанной в 4.4. При этом предельные отклонения по длине, косина реза, кривизна, скручивание, радиус закругления продольных ребер прутков и качество поверхности устанавливаются по согласованию потребителя с изготовителем.


4.5 По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление тянутых прутков диаметром до 12 мм включительно и прессованных прутков диаметром до 22 мм включительно в бухтах. Длина прутка должна быть не менее 6000 мм.

По согласованию потребителя с изготовителем тянутые и прессованные прутки могут быть изготовлены в бухтах:

- свободной намотки (БТ);

- послойной упорядоченной намотки (БУ).

4.6 Условные обозначения прутков проставляют по схеме:



При этом используют следующие сокращения:

способ изготовления: холоднодеформированный (тянутый) — Д,

горячедеформированный (прессованный) — Г;

форма сечения: круглый — КР,

квадратный — КВ,

шестигранный — ШГ;

точность изготовления: нормальная — Н,

повышенная — П,

высокая — В;

состояние: мягкое — М,

полутвердое — П;

твердое — Т;

## ГОСТ 2060—2006

длина:	немерная — НД;
особые условия:	кратная мерной — КД; антимагнитный — АМ;
	мягкое состояние повышенной пластичности — Л;
	полутвердое состояние повышенной пластичности — Ф;
	твёрдое состояние повышенной пластичности — У;
	прессованное состояние обычной пластичности — С;
	прессованное состояние повышенной пластичности — Ц;
вид угла:	
	без закругления — БС,
	с закруглением — СК,
	с обрезанными концами — ОК;
	регламентированные требования по испытанию на растяжение — Р;
	регламентированные требования измерения твердости — Н:
	по Бринеллю — НВ,
	по Виккерсу — HV;
	пруток в бухтах свободной намотки — БТ;
	пруток в бухтах послойной упорядоченной намотки — БУ.

Знак Х ставится вместо отсутствующих данных, кроме обозначения длины и особых условий.

При м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й п р у т к о в:

Пруток тянутый, шестиугольный, нормальной точности изготовления, полутвердый, диаметром 24 мм, длиной 3000 мм, из латуни марки ЛО62-1, с закругленным углом:

*Пруток ДШГНП 24 × 3000 ЛО62-1 СК ГОСТ 2060—2006*

То же, тянутый, круглый, нормальной точности изготовления, твердый, диаметром 12 мм, немерной длины, из латуни марки ЛС63-3:

*Пруток ДКРНТ 12 НД ЛС63-3 ГОСТ 2060—2006*

То же, прессованный, квадратный, нормальной точности изготовления, диаметром 24 мм, немерной длины, из латуни марки ЛЖС58-1-1:

*Пруток ГКВНХ 24 НД ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060—2006*

То же, тянутый, квадратный, повышенной точности изготовления, твердый, диаметром 12 мм, длиной, кратной 5000 мм, из латуни марки ЛС59-1, антимагнитный:

*Пруток ДКВЛТ 12 КД 5000 ЛС59-1 АМ ГОСТ 2060—2006*

То же, тянутый, круглый, высокой точности изготовления, твердый, диаметром 10 мм, мерной длины 2000 мм, из латуни марки ЛС63-3:

*Пруток ДКРВТ 10 × 2000 ЛС63-3 ГОСТ 2060—2006*

То же, тянутый, круглый, высокой точности изготовления, полутвердый, диаметром 10 мм, немерной длины, из латуни марки Л63, повышенной пластичности, с регламентированными требованиями по испытанию на растяжение:

*Пруток ДКРВП 10 НД Л63 Ф Р ГОСТ 2060—2006*

То же, тянутый, квадратный, повышенной точности изготовления, твердый, диаметром 10 мм, немерной длины, из латуни марки ЛС59-1, повышенной пластичности, без закругления, с регламентированными требованиями по испытанию на растяжение, в бухтах свободной намотки:

*Пруток ДКВЛТ 10 НД ЛС59-1 У БС Р БТ ГОСТ 2060—2006*

Если в заказе потребителем особые условия не указаны, то прутки изготавливают с условиями исполнения на усмотрение изготовителя.

## 5 Технические требования

5.1 Прутки изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

5.2 Прутки изготавливают из латуни марок: Л63, ЛС63-3, ЛС59-1В, ЛС59-1, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, ЛЖС58-1-1, ЛО62-1, ЛАЖ60-1-1, ЛЖМЦ59-1-1, ЛМЦ58-2 по ГОСТ 15527 с химическим составом, указанным в таблице 3.

Таблица 3 — Химический состав латуней

Марка	Предел	Массовая доля, %										Расчетная плотность, г/см <sup>3</sup> , приблизительно
		Элемент										
Сu	Al	As	Fe	Mn	Si	P	Pb	Sb	Bi	Zn	Цинк	
Л63	62,0—65,0	—	—	0,2	—	—	—	0,01	0,07	—	—	8,5
ЛС 63-3	Мин. Макс.	62,0—65,0	—	0,1	—	—	—	0,10	0,01	2,4—3,0	0,005	0,5
ЛС 59-1В	Мин. Макс.	57,0—61,0	—	0,5	—	—	—	—	0,02	0,8—1,9	0,01	8,4
ЛС 59-1	Мин. Макс.	57,0—60,0	—	0,5	—	—	—	0,3	0,02	0,8—1,9	0,01	8,4
ЛС 59-2	Мин. Макс.	57,0—60,0	—	0,7	—	—	—	0,6	0,3	—	0,01	8,4
ЛС 59-3	Мин. Макс.	57,0—59,0	—	0,1	—	0,5	—	—	0,4	—	—	8,45
ЛС 59-2	Мин. Макс.	57,0—59,0	—	0,1	—	0,4	—	—	0,3	—	—	8,4
ЛЖ С58-1-1	Мин. Макс.	56,0—58,0	—	—	0,7—1,3	—	—	—	—	0,7—1,3	0,01	8,4
ЛО 62-1	Мин. Макс.	61,0—63,0	—	—	0,10	—	—	—	—	0,7—1,1	0,01	8,4

Марка	Пр-деп	Массовая доля, %										Расчет-ная плот-ность, г/см <sup>3</sup> , приближительно		
		Элемент												
		Cu	Al	As	Fe	Mn магнез-иево-никель	Ni	Si	Sn	P	Pb	Sb	Bi	Zn цинк
ЛАЖБ0-1-1	Мин. Макс.	58,0— 61,0	0,7— 1,5	—	0,75— 1,50	0,1— 0,6	—	—	—	0,01	0,40	—	0,005 0,002	— —
ЛЖМЦ59-1-1	Мин. Макс.	57,0— 60,0	0,1— 0,4	—	0,6— 1,2	0,5— 0,8	—	—	0,3— 0,7	—	0,2	0,01	— 0,003	— —
ЛМЦ58-2	Мин. Макс.	57,0— 60,0	—	—	— 0,5	1,0— 2,0	—	—	—	0,01	0,1	— 0,005	— 0,002	— 1,2

## Приимечания

- 1 В латунях марки Л63 допускается массовая доля никеля до 0,3 % за счет массовой доли меди, которую не учитывают в сумме прочих элементов.
- 2 В латунях всех марок по соглашению с потребителям можно определять массовую долю олова, алミニиев, марганца и кремния, значение которых учитывают в сумме прочих сплавляющихся элементов.
- 3 Для антиэмиссионных сплавов допускается массовая доля никеля не более 0,03 %.
- 4 В сплавах марок ЛС59-1, ЛС58-2 и ЛС58-3 — не более 1 % за счет массовой доли меди, которую не учитывают в общей сумме прочих элементов.
- 5 В латунях марки ЛС59-1 сумма элементов олова и кремния должна быть не более 0,5 %.
- 6 В латунях марки ЛС58-2 массовая доля сурымы допускается не более 0,1 %.
- 7 В сплошнолитированных латунях допускается массовая доля никеля до 0,5 %, которая не входит в общую сумму прочих элементов, а засчитывается в счет массовой доли меди.
- 8 В латунях марки ЛМЦ58-2 по требованию потребителя массовую долю марганца устанавливают в пределах 3,0 % — 4,0 %.
- 9 Расчетная плотность указана для расчета справочной теоретической массы изделия.
- 10 Знак «—» означает, что данный элемент не нормируется и входит в сумму прочих элементов.
- 11 Примеси, не указанные в таблице, учитывают в сумме прочих элементов и изготавливают.

5.3 По требованию потребителя прутки из сплавов марок Л63, ЛС59-1 и ЛС63-3 изготавливают с антимагнитными свойствами в соответствии с требованиями ГОСТ 15527.

5.4 Поверхность прутков должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр, без трещин и расслоений.

На поверхности допускаются отдельные плены, вмятины, раковины, риски, задиры и другие дефекты, а также кольцеватость, следы правки, если они при контрольной зачистке не выводят прутки за предельные отклонения по диаметру. Допускаются следы технологической смазки, а также цвета побежалости и покраснение поверхности после отжига и травления.

5.5 В прутках не допускаются внутренние дефекты в виде раковин, неметаллических включений и пресс-утяжек.

Обломанный конец прутка после удаления пресс-утяжки методом излома при отправке потребителю не обрезают.

5.6 По требованию потребителя прутки должны быть ровно обрезаны с двух сторон. Рез должен быть перпендикулярным к оси прутка.

Косина реза прутков не должна превышать значений, приведенных в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Косина реза прутков

В миллиметрах

Номинальный диаметр или расстояние между параллельными гранями прутка	Косина реза, не более
До 20 включ.	2
Св. 20 до 50 включ.	3
Св. 50 до 100 включ.	4
Св. 100 до 170 включ.	5
Св. 170 до 180 включ.	7

5.7 Если не указана потребителем форма концов, прутки диаметром 80 мм и менее допускается обрубать, при этом косина реза не регламентируется.

5.8 Отклонение от формы поперечного сечения допускается в пределах допуска по диаметру.

5.9 Прутки квадратного и шестиугольного сечений могут иметь углы, закругленные по всей длине. Радиусы закругления углов тянутых прутков квадратного и шестиугольного сечений приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 — Радиусы закругления углов тянутых прутков квадратного и шестиугольного сечений

В миллиметрах

Расстояние между параллельными гранями прутка	Радиус закругления углов	
	без закругления, макс.	с закруглением
До 3,0 включ.	0,2	Св. 0,2 до 0,3 включ.
Св. 3,0 до 6,0 включ.	0,3	Св. 0,3 до 0,5 включ.
Св. 6,0 до 10,0 включ.	0,4	Св. 0,4 до 0,8 включ.
Св. 10,0 до 18,0 включ.	0,5	Св. 0,5 до 1,2 включ.
Св. 18,0 до 30,0 включ.	0,6	Св. 0,6 до 1,8 включ.
Св. 30,0 до 50,0 включ.	0,7	Св. 0,7 до 2,8 включ.

П р и м е ч а н и е — Радиусы закругления углов прессованных прутков квадратного и шестиугольного сечений не регламентируются.

**ГОСТ 2060—2006**

5.10 У тянутых прутков полутвердого и твердого состояний из сплавов всех марок должны быть сняты остаточные растягивающие напряжения термическим (низкотемпературный отжиг) или механическим методом.

5.11 Скручивание квадратных и шестиугольных прутков в полутвердом и твердом состояниях не должно превышать значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6 — Скручивание квадратных и шестиугольных прутков

В миллиметрах

Расстояние между параллельными гранями прутка	Предельное отклонение скручивания $\Delta$	
	на 1 м	на общую длину прутка
До 17,0 включ.	1,0	5,0
Св. 17,0 до 50,0 включ.	2,0	10,0

Скручивание не регламентируется:

- для прутков, изготовленных в бухтах;

- для тянутых прутков в отрезках в мягком состоянии и полутвердом состоянии повышенной пластичности;

- для прессованных прутков в отрезках.

5.12 Прутки должны быть выправлены. Максимальная кривизна прутков на 1 м длины не должна превышать значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7 — Максимальная кривизна прутков

Способ изготовления прутков и состояние материала	Максимальная кривизна прутка на 1 м длины прутка при номинальном диаметре или расстоянии между параллельными гранями прутка, мм				
	до 18 включ.	св. 18 до 40 включ.	св. 40 до 50 включ.	св. 50 до 120 включ.	св. 120
Тянутые полутвердые и твердые	2,0	2,0	2,0	—	—
Прессованные	3,0	4,5	5,0	6,0	9,0

5.13 Общая кривизна прутка не должна превышать произведения значения допустимой кривизны на 1 м на общую длину прутка в метрах.

Кривизну не устанавливают:

- для прутков, изготовленных в бухтах;

- для тянутых прутков в отрезках в мягком состоянии.

5.14 Механические свойства прутков должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 8.

Таблица 8 — Механические свойства прутков

Марка латуни	Способ изготовления	Состояние материала	Вид испытания	Номинальный диаметр или расстояние между параллельными гранями, мм	Временное сопротивление $\sigma_u$ , МПа (кг/мм <sup>2</sup> ), не менее	Относительное удлинение после разрыва, %, не менее		Твердость, НВ	НН
						$\delta_0$	$\delta_{10}$		
Л63	Тянутые	Мягкое	P	От 3 до 50 включ.	290 (30)	44	40	—	—
			H	От 3 до 50 включ.	—	—	—	70	65
		Полутвердое	P	От 3 до 40 включ.	370 (38)	17	15	—	—
			H	От 3 до 40 включ.	—	—	—	100	121
			P	От 3 до 12 включ.	440 (45)	11	10	—	—
	Твердое	Твердое	H	От 3 до 12 включ.	—	—	—	130	161
			P	От 10 до 180 включ.	290 (30)	33	30	—	—
		Прессованные	H	От 10 до 180 включ.	—	—	—	—	65
			P	От 10 до 20 включ.	350 (36)	—	12	—	—
			H	От 10 до 20 включ.	—	—	—	95	—
ЛС63-3	Тянутые	Твердое	P	От 3 до 9,5 включ.	590 (60)	—	—	—	—
			H	От 3 до 9,5 включ.	—	—	—	155	—
		Твердое	P	От 10 до 14 включ.	540 (55)	—	—	—	—
			H	От 10 до 14 включ.	—	—	—	143	—
			P	От 15 до 20 включ.	490 (50)	—	—	—	—
		Твердое	H	От 15 до 20 включ.	—	—	—	130	—

## Продолжение таблицы 8

Марка латуни	Способ изготовления	Состояние материала	Вид испытания <sup>1)</sup>	Номинальный диаметр или расстояние между параллельными гранями, мм	Времяное сопротивление $\sigma_0$ , МПа (кгс/мм <sup>2</sup> , не менее)	Относительное удлинение после разрыва, %, не менее		Твердость, не менее
						$\delta_e$	$\delta_{\varphi}$	
ЛС 59-1, ЛС 59-1В, ЛС 59-2, ЛС 59-3, ЛС 59-2	Мягкое	P	От 3 до 50 включ.	330 (34)	25	22	—	—
		H	От 3 до 50 включ.	—	—	—	80	80
		P	От 3 до 12 включ.	410 (42)	10	8	—	—
		H	От 3 до 12 включ.	—	—	—	100	121
		P	От 13 до 20 включ.	390 (40)	15	12	—	—
	Полутвердое	H	От 13 до 20 включ.	—	—	—	100	121
		P	От 21 до 40 включ.	390 (40)	18	15	—	—
		H	От 21 до 40 включ.	—	—	—	100	121
	Твердое	P	От 3 до 12 включ.	490 (50)	7	5	—	—
		H	От 3 до 12 включ.	—	—	—	130	171
ЛЖС 58-1	Прессованные	P	От 10 до 50 включ.	360 (37)	22	18	—	—
		H	От 10 до 50 включ.	—	—	—	—	80
		P	От 55 до 180 включ.	360 (37)	22	18	—	—
		H	От 55 до 180 включ.	—	—	—	—	—
		P	От 3 до 50 включ.	440 (45)	—	10	—	—
ЛЖС 58-1-1	Тяжелые	Полутвердое	H	От 3 до 50 включ.	—	—	130	—
	Прессованные	P	От 10 до 180 включ.	290 (30)	—	20	—	—
		H	От 10 до 180 включ.	—	—	—	—	—

Окончание таблицы 8

Марка латуней изготавления	Способ изготовления	Состояние материала	Вид испытыва- емого	Номинальный диаметр или расстояние между параллельными гранями, мм	Временное сопротивление $\sigma_u$ , МПа ( $\text{kg}/\text{mm}^2$ ) не менее	Относительное удлинение после разрыва, %, не менее		Твердость, не менее HV
						$\delta_0$	мин.	
ЛО 62-1	Тянутые	Полутвердое	R	От 3 до 50 включ.	390 (40)	—	15	—
	Прессованные	H	От 3 до 50 включ.	—	—	—	100	—
ЛАЖ 60-1-1	Прессованные	R	От 10 до 180 включ.	360 (37)	—	20	—	—
	Тянутые	H	От 10 до 180 включ.	—	—	—	80	—
ЛЖМц59-1-1	Полутвердое	R	От 3 до 12 включ.	440 (45)	—	18	—	—
	Полутвердое	H	От 3 до 12 включ.	—	—	—	—	—
	Прессованные	R	От 13 до 50 включ.	490 (50)	—	15	—	—
	Тянутые	H	От 13 до 50 включ.	—	—	—	130	—
	Полутвердое	R	От 10 до 180 включ.	430 (44)	—	28	—	—
	Полутвердое	H	От 10 до 180 включ.	—	—	—	80	—
ЛМц58-2	Тянутые	R	От 3 до 12 включ.	440 (45)	—	20	—	—
	Полутвердое	H	От 3 до 12 включ.	—	—	—	130	—
	Прессованные	R	От 13 до 50 включ.	410 (42)	—	20	—	—
	Полутвердое	H	От 13 до 50 включ.	—	—	—	125	—
	Полутвердое	R	От 10 до 180 включ.	390 (40)	—	25	—	—
	Полутвердое	H	От 10 до 180 включ.	—	—	—	80	—

<sup>1)</sup> Вид испытаний:- R — по испытанию на растяжение —  $\sigma_u$ , или  $\delta_0$ ;

- H — по твердости HV или HV.

Примечания

1 Относительное удлинение определяют на коротких ( $\delta_0$ ) или на длинных ( $\delta_{10}$ ) образцах.2 Если в заявке не указаны вид испытания, твердость (HV или HV) и какое относительное удлинение необходимо определить ( $\delta_0$  или  $\delta_{10}$ ), выбор остается за испытателем проконсультируясь с заказчиком.

3 Знак «+» означает, что испытание не проводится.

## ГОСТ 2060—2006

5.15 По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление прутков повышенной пластичности со следующими нормами механических свойств, которые приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Механические свойства прутков повышенной пластичности

Марка латуни	Способ изгото- вления	Состояние материала	Вид испытаний <sup>1)</sup>	Номинальный диаметр или расстояние между параллельными гранями, мм	Временное сопротивление $\sigma_u$ , МПа ( $\text{kg}/\text{мм}^2$ ), не менее	Относительное удлинение после разрыва, %, не менее	
						$\delta_5$	$\delta_{10}$
					мин.	мин.	мин.
Л63	Тянутые	Мягкое	P	От 3 до 50 включ.	290 (30)	46	40
		Полутвердое	P	От 3 до 40 включ.	370 (38)	27	24
		Твердое	P	От 3 до 12 включ.	440 (45)	14	11
	Прессованные		P	От 10 до 180 включ.	290 (30)	39	35
ЛС59-1	Тянутые	Мягкое	P	От 3 до 50 включ.	340 (35)	32	30
		Полутвердое	P	От 3 до 12 включ.	430 (44)	14	12
		Полутвердое	P	От 13 до 20 включ.	430 (44)	16	14
		Полутвердое	P	От 21 до 40 включ.	410 (42)	20	17
		Твердое	P	От 3 до 12 включ.	490 (50)	12	9
	Прессованные		P	От 10 до 180 включ.	360 (37)	23	20

<sup>1)</sup> Вид испытаний:

- Р — по испытанию на растяжение —  $\sigma_u$ ,  $\delta_5$  или  $\delta_{10}$ .

### П р и м е ч а н и я

1 Относительное удлинение определяют на коротких ( $\delta_5$ ) или на длинных ( $\delta_{10}$ ) образцах.

2 Если в заказе не указано, какое относительное удлинение необходимо определять ( $\delta_5$  или  $\delta_{10}$ ), выбор остается за изготовителем прутков.

## 6 Правила приемки

6.1 Прутки принимают партиями. Партия должна состоять из прутков одной марки сплава, одной формы сечения, одного размера, одного способа изготовления, одного состояния материала, одной точности изготовления. Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- условное обозначение прутков;
- результаты испытаний (по требованию потребителя);
- номер партии;
- массу партии.

Масса партии должна быть не более 6000 кг.

Допускается оформлять один документ о качестве для нескольких партий прутков, отгружаемых одновременно одному потребителю.

6.2 Проверке размеров подвергают 10 % прутков от партии бухт или пучков.

6.3 Для контроля качества поверхности прутков от партии отбирают прутки (бухты) «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321. Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242. Количество контролируемых прутков (бухт) определяют по таблице 10.

Таблица 10 — Количество контролируемых прутков

В штуках

Количество прутков (бухт) в партии	Количество контролируемых прутков (бухт)	Браковочное число
2 — 8	2	1
9 — 15	3	1
16 — 25	5	1
26 — 50	8	2
51 — 90	13	2
91 — 150	20	3
151 — 280	32	4
281 — 500	50	6
501 — 1200	80	8
1201 — 3200	125	11

Партия считается годной, если число прутков (бухт), не соответствующих требованиям 5.4, менее браковочного числа, приведенного в таблице 10. В случае, когда браковочное число равно или больше приведенного в таблице 10, партия бракуется.

Допускается изготовителю при получении неудовлетворительных результатов контролировать каждый пруток.

Допускается изготовителю контролировать качество поверхности прутков в процессе производства непосредственно на технологическом оборудовании.

6.4 Для проверки кривизны отбирают не менее трех прутков или трех пучков от 3000 кг и менее.

6.5 Для проверки скручивания отбирают пять прутков или пять пучков от 3000 кг и менее. Если в партии менее пяти прутков, то контролируют 100 % прутков.

6.6 Проверку на отсутствие пресс-утяжины на конце прутка, примыкающего к пресс-остатку, проводят на каждом прессованном прутке.

6.7 Для проверки внутренних дефектов прессованных и тянутых прутков отбирают два прутка, два пучка или две бухты от 3000 кг и менее.

6.8 Для проверки механических свойств и наличия остаточных растягивающих напряжений отбирают два прутка, два пучка или две бухты от 3000 кг и менее.

При контроле механических свойств определяют временное сопротивление и относительное удлинение или твердость в соответствии с условным обозначением прутков в заказе.

Механические свойства прессованных прутков определяют по требованию потребителя.

6.9 Для проверки химического состава отбирают два прутка, два пучка или две бухты от 3000 кг и менее. Допускается изготовителю проверку химического состава проводить на пробе, взятой от расплавленного металла.

6.10 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, кроме качества поверхности, по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

## 7 Методы контроля и испытаний

7.1 Поверхность прутков осматривают без применения увеличительных приборов.

7.2 Проверку размеров проводят на каждом отобранном по 6.2 прутке или бухте и на 10 % прутков каждого пучка.

7.3 Контроль размеров прутков проводят микрометром по ГОСТ 6507. Длину прутков измеряют рулеткой по ГОСТ 7502 или металлической линейкой по ГОСТ 427.

7.4 Скручивание, кривизну, косину реза, отклонение от формы поперечного сечения прутков измеряют в соответствии с ГОСТ 26877.

## ГОСТ 2060—2006

Радиусы закругления углов тянутых прутков квадратного и шестиугольного сечений обеспечиваются технологией изготовителя. В случае возникновения разногласий величину закругления угла определяют методом оптической проекции.

Для проверки скручивания и кривизны от каждого пучка, взятого от партии, отбирают по одному прутку.

Допускается применение других средств измерений и контроля, обеспечивающих требуемую точность.

7.5 Проверку на наличие внутренних дефектов и отсутствие пресс-утяжин в прессованных прутках проводят на конце прутка, примыкающего к пресс-остатку, неразрушающим методом контроля по методике, приведенной в приложении Б, или методом излома. В изломе прутков не должно быть пресс-утяжин, раковин, неметаллических включений. Излом при сдаче прутков не обрезается.

Контроль на наличие раковин и неметаллических включений проводят по методике изготовителя.

7.6 Проверку тянутых прутков на наличие внутренних дефектов проводят методом излома. Проверке подвергают оба конца прутка. В изломе прутков не должно быть пресс-утяжин, раковин, неметаллических включений. Излом при сдаче прутков не обрезается.

7.7 Для проверки металла на наличие внутренних дефектов путем излома прутки должны быть надрезаны с одной или двух сторон. Надрез должен быть сделан таким образом, чтобы излом проходил через центральную часть прутка.

Ширина излома должна быть:

- не менее 60 % диаметра — для прутков диаметром до 16 мм включительно;
- не менее 10 мм — для прутков диаметром более 16 мм.

Осмотр излома проводят визуально без применения увеличительных приборов.

7.8 Испытанию прутков на растяжение (определение временного сопротивления и относительного удлинения после разрыва) или на твердость по Бринеллю или Виккерсу проводят на образцах, взятых от каждого отобранного от партии прутка, пучка или бухты. От каждого отобранного прутка, пучка или бухты отбирают по одному образцу для каждого вида испытания.

Отбор проб для испытания на растяжение проводят по ГОСТ 24047.

Допускается для прутков с площадью поперечного сечения до 120 мм<sup>2</sup> вытаскивать образцы диаметром 6,0; 8,0; 10,0 мм из центральной части прутка.

Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497.

Испытание на твердость по Бринеллю (НВ) проводят по ГОСТ 9012.

Испытание на твердость по Виккерсу (HV) проводят по ГОСТ 2999.

7.9 Для проверки химического состава отбирают по одному образцу от каждого отобранного по 6.9 прутка или бухты и по одному образцу от каждого отобранного пучка. Отбор и подготовку проб для химического анализа проводят по ГОСТ 24231.

Химический состав прутков, включая сплавы ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3 и ЛС59-2, определяют по ГОСТ 1652.1 — ГОСТ 1652.13, ГОСТ 9716.1 — ГОСТ 9716.3 или другими методами, не уступающими по точности стандартным.

При возникновении разногласий в оценке качества химический состав прутков определяют по ГОСТ 1652.1 — ГОСТ 1652.13, ГОСТ 9716.1 — ГОСТ 9716.3.

7.10 Снятие остаточных растягивающих напряжений на прутках обеспечивается технологией изготовителя.

Наличие остаточных растягивающих напряжений контролируют ртутной пробой по методике, приведенной в приложении В, или аммиачным способом по методике, приведенной в приложении Г, по выбору изготовителя.

В случае возникновения разногласий в оценке качества прутков наличие остаточных растягивающих напряжений контролируют ртутной пробой.

7.11 Допускается по согласованию изготовителем с потребителем применять статистические методы контроля размеров, кривизны, скручивания, отклонения от формы поперечного сечения и механических свойств прутков.

7.12 Допускается изготовителю применять другие методы испытаний, обеспечивающие необходимую точность, установленную в настоящем стандарте.

7.13 При разногласиях в оценке качества прутков потребитель и изготовитель руководствуются требованиями, установленными настоящим стандартом.

## 8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

8.1 Каждому пучку или бухте должен быть прикреплен металлический, картонный или фанерный ярлык, на котором указывают:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- условное обозначение прутков;
- номер партии;
- штамп технического контроля или номер контролера.

На торце прутков диаметром более 40 мм должны быть выбиты:

- марка сплава или условное обозначение марки сплава;
- номер партии;
- клеймо технического контроля.

Допускается указанные данные наносить несмываемой краской на боковой поверхности прутка.

Условные обозначения марок сплава приведены в таблице 11.

Таблица 11 — Условные обозначения марок сплава

Марка сплава	Обозначение
Л63	Л63
Л63 антимагнитный	Л63А
ЛС59-1	М
ЛС59-1 антимагнитный	МА
ЛС59-1В	МВ
ЛС63-3	Л63-3
ЛС63-3 антимагнитный	Л63-3А
ЛО62-1	ЛО
ЛЖС58-1-1	ЛЖС
ЛМц58-2	ЛМ
ЛЖМц59-1-1	ЛЖМ
ЛАЖ60-1-1	ЛАЖ
ЛС58-2	Л58-2
ЛС58-3	Л58-3
ЛС59-2	Л59-2

8.2 Прутики диаметром от 5 до 40 мм связывают в пучки или бухты массой не более 80 кг каждый. Каждый пучок должен состоять не менее чем из трех прутков и должен быть перевязан проволокой в два оборота диаметром не менее 1,2 мм по ГОСТ 3282 не менее чем в двух местах таким образом, чтобы исключалось взаимное перемещение прутков в пучке. Концы проволоки соединяют скруткой не менее пяти витков. Каждая бухта должна быть перевязана проволокой по ГОСТ 3282 не менее чем в трех местах равномерно по окружности бухты.

Допускается связка пучков с помощью упаковочной ленты сечением не менее  $0,3 \times 30$  мм по ГОСТ 3560.

По согласованию изготовителя с потребителем при механизированной погрузке и выгрузке допускается масса пучков и бухт более 80 кг.

8.3 Прутики диаметром менее 5 мм упаковывают в деревянные ящики типов I, II-1, III-1 по ГОСТ 2991. Размеры ящиков — по ГОСТ 21140. Допускается упаковывание прутков в возвратные металлические контейнеры по нормативным документам.

По требованию потребителя тянутые прутки диаметром до 10 мм включительно высокой и повышенной точности изготовления, связанные в пучки или бухты, упаковывают в синтетические или нетканые материалы по нормативным документам, обеспечивающие сохранность качества прутков.

## **ГОСТ 2060—2006**

8.4 Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26663.

Габаритные размеры пакетов — по ГОСТ 24597.

Средства скрепления в транспортных пакетах — по ГОСТ 21650.

Максимальная допустимая масса грузового места — 5000 кг.

Максимальная масса грузового места при железнодорожных перевозках должна соответствовать требованиям ГОСТ 22235.

Масса транспортного пакета при транспортировании в крытых вагонах не должна превышать 1250 кг.

Допускается транспортировать прутки в пакетах массой до 1500 кг без увязки в пучки, при отсутствии перегрузки в пути.

8.5 Пакетирование ящиков, пучков и отдельных прутков, не связанных в пучки, осуществляют без поддонов с использованием брусков высотой не менее 50 мм или на поддонах по ГОСТ 9557 при длине прутка не более 1,2 м с обвязкой проволокой диаметром не менее 2 мм в два оборота по ГОСТ 3282 или лентой размерами не менее 0,3 × 30 мм по ГОСТ 3560, а также с использованием пакетируемых строп из проволоки по ГОСТ 3282 диаметром не менее 5 мм со скруткой не менее трех витков.

8.6 Требования к средствам пакетирования и упаковке прутков, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, — по ГОСТ 15846.

8.7 Протяжки транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.8 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением дополнительной надписи номера партии.

8.9 Протяжки должны храниться в крытых помещениях и быть защищены от механических повреждений, действия влаги и активных химических веществ.

## **9 Гарантии изготовителя**

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие прутков требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения для тянутых прутков в мягким состоянии и прессованных прутков — 1 год со дня изготовления; для тянутых прутков полутвердого и твердого состояний — 6 мес. со дня изготовления.

9.3 По истечении гарантийного срока хранения прутки перед применением должны быть проверены на соответствие их требованиям настоящего стандарта и при соответствии могут быть использованы потребителем по назначению.

**Приложение А**  
**(справочное)**

**Диаметры, площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м  
 тянутых и прессованных прутков**

Таблица А.1

Номинальный диаметр, мм	Площадь поперечного сечения прутков, мм <sup>2</sup>			Теоретическая масса 1 м прутков, кг		
	круглых	квадратных	шестиграных	круглых	квадратных	шестигранных
3,0	7,07	9,0	7,8	0,060	0,08	0,07
3,5	9,62	12,3	10,6	0,080	0,10	0,09
4,0	12,57	16,0	13,9	0,106	0,14	0,12
4,5	15,90	20,3	17,5	0,135	0,17	0,15
5,0	19,6	25,0	21,7	0,17	0,21	0,18
5,5	23,8	30,3	26,2	0,20	0,26	0,22
6,0	28,3	36,0	31,2	0,24	0,31	0,27
6,5	33,2	42,3	36,6	0,28	0,36	0,31
7,0	38,5	49,0	42,4	0,33	0,42	0,36
7,5	44,2	56,2	48,7	0,38	0,48	0,42
8,0	50,3	64,0	55,4	0,43	0,54	0,47
8,5	56,7	72,2	62,6	0,48	0,61	0,53
9,0	63,6	81,0	70,2	0,54	0,69	0,60
9,5	70,9	90,2	78,2	0,60	0,77	0,66
10,0	78,5	100,0	86,6	0,67	0,85	0,74
11,0	95,0	121,0	104,8	0,81	1,03	0,89
12,0	113,1	144,0	124,7	0,96	1,22	1,06
13,0	132,7	169,0	145,4	1,13	1,44	1,26
14,0	153,9	196,0	169,7	1,31	1,67	1,44
15,0	176,7	225,0	194,9	1,50	1,91	1,66
16,0	201,1	256,0	221,7	1,71	2,18	1,88
17,0	227,0	289,0	250,3	1,93	2,46	2,13
18,0	254,5	324,0	280,6	2,16	2,75	2,39
19,0	283,5	361,0	312,6	2,41	3,07	2,66
20,0	314,2	400,0	346,4	2,67	3,40	2,94
21,0	346,4	441,0	381,9	2,94	3,75	3,25
22,0	380,1	484,0	419,1	3,23	4,11	3,56
23,0	415,3	529,0	458,1	3,53	4,50	3,89
24,0	452,4	576,0	498,8	3,85	4,90	4,24
25,0	490,9	625,0	541,3	4,17	5,31	4,60
26,0	530,9	676,0	585,5	4,51	5,75	4,98
27,0	572,6	729,0	631,0	4,87	6,20	5,36

**ГОСТ 2060—2006**

Окончание таблицы А.1

Номинальный диаметр, мм	Площадь поперечного сечения прутков, мм <sup>2</sup>			Теоретическая масса 1 м прутков, кг		
	круглых	квадратных	шестигранных	круглых	квадратных	шестигранных
28,0	615,8	784,0	679,0	5,23	6,66	5,77
30,0	706,9	900,0	779,0	6,01	7,65	6,62
32,0	804,2	1024,0	887,0	6,84	8,70	7,54
35,0	962,1	1225,0	1060,9	8,18	10,41	9,02
36,0	1017,9	1296,0	1122,0	8,65	11,02	9,54
38,0	1134,1	1444,0	1250,5	9,64	12,27	10,63
40,0	1256,6	1600,0	1385,7	10,68	13,60	11,78
41,0	1319,6	1681,0	1456,0	11,22	14,29	12,38
42,0	1385,4	1764,0	1527,6	11,78	14,99	12,98
45,0	1590,4	2025,0	1753,8	13,52	17,21	14,91
46,0	1661,1	2116,0	1832,0	14,12	17,99	15,57
48,0	1809,6	2304,0	1995,3	15,33	19,58	16,96
50,0	1963,5	2500,0	2190,0	16,69	21,25	18,40
55,0	2375,8	3025,0	2620,0	20,19	25,71	22,27
60,0	2827,4	3600,0	3118,0	24,03	30,60	26,50
65,0	3318,3	4225,0	3659,0	28,21	35,91	31,10
70,0	3848,5	4900,0	4243,0	32,71	41,65	36,07
75,0	4417,9	5625,0	4871,0	37,55	47,81	41,40
80,0	5026,6	6400,0	5542,0	42,73	54,40	47,11
85,0	5674,5	7225,0	6256,9	48,23	61,41	53,18
90,0	6361,7	8100,0	7014,0	54,07	68,70	59,62
95,0	7088,2	9025,0	7815,7	60,25	76,71	66,43
100,0	7854,0	10000,0	8660,0	66,76	85,00	73,61
110,0	9503,3	12100,0	10478,6	80,78	102,85	89,07
120,0	11309,7	14400,0	12470,4	96,13	122,40	106,00
130,0	13273,3	16900,0	14635,4	112,82	143,65	124,40
140,0	15393,8	19600,0	16973,6	130,85	166,60	144,28
150,0	17671,5	22500,0	19485,0	150,21	191,25	165,62
160,0	20106,2	25600,0	22169,6	170,90	217,60	188,44
170,0	22698,0	28900,0	25027,4	192,93	245,65	212,73
180,0	25446,9	32400,0	28058,4	216,30	275,40	238,50

**П р и м е ч а н и е** — При вычислении теоретической массы плотность латуни принята равной 8,5 г/см<sup>3</sup>.

**Приложение Б**  
(справочное)

**Методика контроля пресс-утяжин**

Методика предназначена для проведения ультразвукового контроля с целью обнаружения и определения места окончания пресс-утяжин в прессованных прутках из цветных металлов и сплавов диаметром от 10 мм и более с помощью ультразвуковых средств дефектоскопии при контактном способе ввода ультразвуковых колебаний со стороны цилиндрической поверхности изделия.

**Б.1 Аппаратура и стандартные образцы**

Б.1.1 Для контроля применяют: устройства для сканирования с монтизованными раздельно-совмещенными или прямыми совмещенными датчиками УЗК; УЗК-дефектоскоп; стандартные образцы; вспомогательные устройства и приспособления для обеспечения постоянных параметров контроля (угла ввода, акустического контакта, шага сканирования).

Б.1.2 Допускается применять любой ультразвуковой дефектоскоп совместно с датчиками, обеспечивающими достаточную чувствительность, значение которой устанавливается настройкой по стандартному образцу.

Б.1.3 Стандартным образцом для настройки чувствительности ультразвуковой аппаратуры при проведении контроля служит отрезок бездефектного прутка длиной 300 мм, диаметром 180; 140; 100; 60; 40; 25 мм, выполненный из того же материала, что и контролируемый пруток, или материала с близкими акустическими свойствами и имеющий то же качество поверхности, что и контролируемый пруток.

Б.1.4 Стандартный образец для настройки чувствительности аппарата при контроле прутков должен соответствовать рисунку Б.1. Диаметр заготовки для стандартного образца выбирают в зависимости от диаметра контролируемого прутка в соответствии с таблицей Б.1.




Рисунок Б.1 — Стандартный образец для настройки чувствительности аппарата

# ГОСТ 2060—2006

Таблица Б.1

В миллиметрах

Диаметр заготовки для стандартного образца	Диаметр контролируемого прутка
180	180 — 140
140	140 — 100
100	100 — 80
60	80 — 50
40	50 — 30
25	30 — 10

Б.1.5 Участок изделия, из которого изготовлен стандартный образец, не должен иметь внутренних дефектов металлургического происхождения, которые могли быть выявлены ультразвуковым методом при настройке дефектоскопа на наивысшую реальную чувствительность.

Б.1.6 Состояние наружной поверхности стандартного образца должно быть не хуже контролируемых изделий.

Б.1.7 Стандартный образец должен иметь свидетельство, утвержденное руководителем предприятия.

## Б.2 Подготовка к контролю

Б.2.1 Перед проведением контроля прутки должны быть очищены от грязи, пыли, масел и других загрязнений.

Б.2.2 Включение дефектоскопа в сеть и работу с ним проводят в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации дефектоскопа, используемого для контроля.

## Б.3 Проведение контроля

Б.3.1 Контроль качества сплошности металла прутков основан на применении эхометода.

Б.3.2 Ввод ультразвуковых колебаний в металл прутка осуществляют контактным способом.

Б.3.3 Контроль металла прутка на отсутствие дефектов достигается сканированием поверхности контролируемого прутка ультразвуковым пучком. Место контроля должно быть удобным и обеспечивать свободный доступ по окружности к контролируемому концу прутка.

Б.3.4 Контроль проводят, начиная с заднего конца прессованного прутка. Температура контролируемого прутка должна быть не выше 40 °С.

Б.3.5 При контроле следует учитывать, что пресс-утяжина в прутках имеет вытянутую форму и различную ориентировку отражающих поверхностей по отношению к образующей и чаще всего расположена близко к концу прутка, поэтому выявляемость ее с различных участков поверхности может быть различной.

Б.3.6 Для механизированного сканирования датчика по поверхности контролируемого прутка рекомендуется использовать роликовые, призматические или другие устройства с монтизованными датчиками УЗК.

Б.3.7 Прутки диаметром менее 60 мм контролируют на частоте УЗК 5 МГц, а прутки диаметром более 60 мм — на частоте УЗК 2,5 МГц. При определении места окончания пресс-утяжины в прутках из материала, обладающего упругой анизотропией с крупнозернистой структурой, рекомендуется использовать более низкие частоты.

Б.3.8 При проведении контроля устройство для сканирования устанавливают на контролируемый конец прутка и плотно прижимают датчик к его поверхности, при этом на экране дефектоскопа должен появиться донный эхосигнал. С появлением донного эхосигнала начинают перемещение сканирующего устройства по окружности и вдоль прутка.

Б.3.9 Скорость сканирования датчика по поверхности прутка выбирают из условий получения надежного акустического контакта, она не должна превышать 0,5 м/с в автоматизированных устройствах и 0,15 м/с при ручном сканировании.

Б.3.10 Правильность настройки дефектоскопической аппаратуры проверяют не реже одного раза в течение 2 ч работы прибора при помощи стандартного образца.

Б.3.11 При перемещении датчика вдоль и вокруг прутка необходимо следить по экрану дефектоскопа за наличием акустического контакта. Устойчивый донный эхосигнал указывает на удовлетворительный ввод УЗК в прутки. Если при работе способом датчика и правильной настройке аппаратуры эхосигнал пропадает, то проверяют надежность акустического контакта путем увеличения подачи контактной жидкости и протирки ветошью поверхности прутка.

Б.3.12 После обнаружения пресс-утяжины датчик перемещают вдоль прутка с целью определения протяженности пресс-утяжины и места ее окончания. В зоне, где происходит полное пропадание дополнительного эхосигнала левее донного отражения, путем вращения устройства для сканирования вокруг прутка убеждаются в окончании пресс-утяжины по всей окружности прутка.

Б.3.13 Определив с помощью ультразвука точное место окончания пресс-утяжины, наносят на изделие хорошо видимую метку по окружности прутка для его резки.

Б.3.14 При контроле сплавов, обладающих упругонеоднородной крупнозернистой структурой, необходимо тщательно проанализировать задний конец прутка, где структурные помехи ниже и донный эхосигнал устойчив. На фоне неустойчивых структурных помех замечают на экране дефектоскопа местоположение эхосигнала от пресс-утяжины. Перемещая сканирующее устройство вдоль прутка, непрерывно наблюдают за эхосигналом от пресс-утяжины, который, в отличие от структурных помех, устойчив.

#### **Б.4 Оценка результатов**

Б.4.1 Оценку сплошности металла прутков проводят по результатам анализа информации.

Б.4.2 О наличии пресс-утяжины судят по появлению дополнительного эхосигнала левее донного отражения.

Б.4.3 Об окончании пресс-утяжины свидетельствует пропадание дополнительного эхосигнала левее донного отражения.

Приложение В  
(рекомендуемое)

**Метод контроля латунных прутков на наличие остаточных растягивающих напряжений ртутной пробой**

Настоящая методика устанавливает метод ускоренного испытания латунных прутков на наличие остаточных растягивающих напряжений в растворе азотнокислой ртути.

**В.1 Аппаратура, реактивы и растворы**

Лупа по ГОСТ 25706.

Кислота азотная по ГОСТ 701.

Кислота серная по ГОСТ 2184.

Ртуть азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520.

Ртуть азотнокислая 2-водная по ГОСТ 4521.

Ртуть по ГОСТ 4658.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Стандартные растворы ртути.

Раствор А: 11,4 г азотнокислой 2-водной ртути или 10,7 г азотнокислой 1-водной ртути растворяют в 40 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, подкисленной 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты. После полного растворения кристаллов раствор разбавляют дистиллированной водой до 1000 см<sup>3</sup>.

Раствор Б: 76 г ртути растворяют в 114 см<sup>3</sup> разбавленной в соотношении 1:1 (одна часть воды и одна часть кислоты) азотной кислоты. Объем полученного раствора доводят до 1000 см<sup>3</sup>, постепенно добавляя дистиллированную воду при постоянном перемешивании.

Избыток кислоты при растворении необходим для предотвращения осаждения основных солей ртути.

Полученный раствор содержит 100 г азотнокислой ртути на 1 дм<sup>3</sup> и избыток (30 см<sup>3</sup>) азотной кислоты.

Для проведения испытания отбирают 100 см<sup>3</sup> раствора, добавляют 7 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты с массовой долей 10 % и доводят объем раствора водой до 1000 см<sup>3</sup>.

**В.2 Подготовка к испытанию**

**В.2.1 Длина образцов должна быть не менее 150 мм.**

**П р и м е ч а н и е** — Образцы следует маркировать таким образом, чтобы не возникали остаточные напряжения.

**В.2.2 Образцы должны быть обезжириены и не должны иметь окисных пленок и дефектов поверхности.**

Для удаления окисных пленок образцы погружают в водный раствор серной кислоты с массовой долей 15 % или раствор азотной кислоты с массовой долей 40 % на 30 с.

После травления образцы сразу тщательно промывают в проточной воде, затем удаляют с их поверхности остатки воды.

**В.2.3 При приготовлении растворов А и Б следует учитывать содержание кристаллизованной воды в соли азотнокислой ртути, так как азотнокислая ртуть светочувствительна и переходит в труднорастворимую форму.**

**В.2.4 При нагревании и в процессе приготовления растворов А и Б необходимо исключить потерю азотнокислой ртути.**

**В.2.5 При приготовлении растворов А и Б необходимо пользоваться резиновыми перчатками.**

**В.2.6 Удаление ртути необходимо проводить на специальном оборудовании.**

**В.3 Проведение испытания**

**В.3.1 Образцы погружают в раствор А или Б. При частичном погружении образца в раствор азотнокислой ртути длина погружаемой части должна быть не менее указанной в В.2.1.**

Расход раствора А или Б должен быть не менее 1,5 см<sup>3</sup> на 1 см<sup>2</sup> поверхности образца.

**В.3.2 Испытания проводят при комнатной температуре.**

**В.3.3 Через 30 мин образец извлекают из раствора азотнокислой ртути и промывают проточной водой. С поверхности образца удаляют избыток ртути.**

**В.3.4 Осмотр образца осуществляют после испытания не ранее чем через 30 мин, если в технических условиях не указывается другое время выдержки.**

**В.4 Оценка результатов**

**В.4.1 Оценка остаточных растягивающих напряжений проводится по результатам осмотра поверхности образца, прошедшего испытания.**

Образцы осматривают с помощью лупы при 10—18-кратном увеличении.

**В.4.2 При возникновении сомнений относительно трещин ртуть на поверхности образца следует удалить путем нагревания.**

**Приложение Г**  
(рекомендуемое)

**Метод контроля латунных прутков на наличие остаточных растягивающих напряжений аммиачным способом**

Контроль латунных прутков на наличие остаточных растягивающих напряжений, вызывающих коррозионное растрескивание сплава, проводят в среде аммиака в течение 24 ч.

**Г.1 Оборудование и материалы**

- Г.1.1 Весы лабораторные по ГОСТ 24104 или другие, обеспечивающие погрешность взвешивания  $\pm 0,1$  г.
- Г.1.2 pH-метр-милливольтметр типа РН-150 или другое оборудование, обеспечивающее погрешность определения pH  $\pm 0,05$ .
- Г.1.3 Эксикатор по ГОСТ 25336.
- Г.1.4 Стакан мерный, колба мерная вместимостью 1 дм<sup>3</sup> по ГОСТ 1770.
- Г.1.5 Аммоний хлористый по ГОСТ 3773.
- Г.1.6 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
- Г.1.7 Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, 30%-ный раствор.
- Г.1.8 Кислота серная по ГОСТ 4204, 5%-ный раствор.
- Г.1.9 Водорода перекись по ГОСТ 10929, 30%-ный раствор.
- Г.1.10 Бензин авиационный по ГОСТ 1012 или спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300.

**Г.2 Условия проведения испытания**

Г.2.1 Температура окружающего воздуха — от 20 °С до 30 °С. При проведении арбитражных испытаний температура окружающего воздуха должна быть  $(25 \pm 1)$  °С.

Г.2.2 Механические воздействия должны отсутствовать.

**Г.3 Подготовка образцов к испытанию**

- Г.3.1 Образцы представляют собой отрезки длиной  $(100 \pm 10)$  мм.
- Г.3.2 Образцы не должны иметь раковин, царапин, вмятин и других дефектов.
- Г.3.3 Перед испытанием образцы обезжиривают путем протирания бензином или спиртом. Загрязнения или остатки смазки должны быть полностью удалены с поверхности образцов.

Г.3.4 Для удаления окислов поверхность образцов травят 5%-ным раствором серной кислоты в течение 30 — 60 с.

Г.3.5 После травления образцы промывают в проточной воде и тщательно высушивают.

**Г.4 Подготовка среды для испытания**

- Г.4.1 Навеску хлористого аммония  $(107 \pm 0,1)$  г помещают в стакан вместимостью 1 дм<sup>3</sup> и растворяют в воде. Объем доводят до 500 см<sup>3</sup>.

Г.4.2 Устанавливают pH раствора хлористого аммония 9,4 — 9,6, добавляя небольшими порциями в раствор хлористого аммония 30 — 50%-ный раствор гидроокиси натрия до необходимого значения pH. Измерение pH раствора проводят на pH-метре.

Г.4.3 Титрованный раствор хлористого аммония переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup> и доливают до метки дистиллированной водой. Еще раз проверяют значение pH, которое должно быть в пределах от 9,4 до 9,6.

**Г.5 Проведение испытания**

Г.5.1 Для проведения испытания используют свежеприготовленный раствор хлористого аммония со значением pH 9,4 — 9,6.

Г.5.2 Объем раствора для испытания должен составлять 200 см<sup>3</sup> на 1 дм<sup>3</sup> общего объема сосуда.

Г.5.3 Сухие образцы помещают на подставке таким образом, чтобы пары аммиака имели свободный доступ к поверхности испытуемого образца. Эксикатор герметично закрывают.

Г.5.4 Испытание проводят в течение 24 ч.

Г.5.5 После испытания образцы вынимают из эксикатора.

Г.5.6 Для удаления продуктов коррозии образцы очищают в травильном растворе 5%-ной серной кислоты с добавлением 20 — 50 см<sup>3</sup> перекиси водорода на 1 дм<sup>3</sup> травильного раствора (для осветления поверхности образца).

**Г.6 Оценка и оформление результатов**

Г.6.1 Осмотр поверхности образца проводят визуально, без применения увеличительных приборов.

Г.6.2 Трещины, обнаруженные на расстоянии не более 10 мм от места реза, и паучковые не учитывают.

Г.6.3 Образцы считают выдержавшими испытание, если на поверхности образца отсутствуют продольные трещины.

**Г.7 Техника безопасности**

Г.7.1 При проведении испытаний необходимо соблюдать правила проведения работ в химической лаборатории.

**ГОСТ 2060—2006**

---

УДК 669.35.5.422:006.354

МКС 77.150.30

В55

ОКП 18 4570

Ключевые слова: латунные прутки, номинальный диаметр, марки, химический состав, скручивание, кривизна, механические свойства, радиус углов

---

#### **ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»**

Указанный в разделе 2 «Нормативные ссылки» к ГОСТ 2060—2006:

ГОСТ Р 50779.71—99 (ИСО 2859-1—89). На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2859-1—2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

Редактор Р.Г. Говердовская  
Технический редактор В.Н. Прусакова  
Корректор М.С. Кабашова  
Компьютерная верстка И.А. Налейхиной

Подписано в печать 23.04.2008. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 2,90. Тираж 249 экз. Зак. 421.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

**Изменение № 1 ГОСТ 2060—2006 Прутки латунные. Технические условия**

**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 67-П от 30.05.2014)**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9237**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введение в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\***

**Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 1012—72 на ГОСТ 1012—2013, ГОСТ 22235—76 на ГОСТ 22235—2010, ГОСТ 26877—91 на ГОСТ 26877—2008;**

**для ГОСТ 26877—2008 заменить слово: «измерения» на «измерений»;**

**ссылку на ГОСТ 24104—2001 дополнить знаком сноски — \*\*;**

**сноска\*. Заменить ссылку: ГОСТ Р 50779.71—99 (ИСО 2859-1—89) на ГОСТ Р ИСО 2859-1—2007; исключить аббревиатуру: AQL;**

**дополнить сноской — \*\*:**

**«\*\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».**

**Пункт 5.14. Таблица 8. Графа «Номинальный диаметр или расстояние между параллельными гранями, мм». Заменить значения для марок: Л63 в твердом состоянии — 12 на 30 (2 раза); для ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2 в полутвердом состоянии — 40 на 45 (2 раза), в твердом состоянии — 12 на 30 (2 раза).**

**Пункт 8.1. Одиннадцатый абзац дополнить словами: «или наносить на самоклеящийся стикер, который крепится на торец или боковую поверхность прутка»;**

**дополнить абзацем (после одиннадцатого):**

**«По согласованию изготовителя с потребителем допускается прутки отправлять без маркировки при наличии на пакете транспортной бирки, на которой указаны марка сплава, размер прутка и номер партии».**

**Пункты 9.2, 9.3 исключить.**

**(ИУС № 3 2015 г.)**

---

\* Дата введение в действие на территории Российской Федерации — 2015—09—01.

**Изменение № 1 ГОСТ 2060—2006 Прутки латунные. Технические условия**

**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 67-П от 30.05.2014)**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9237**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\***

**Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 1012—72 на ГОСТ 1012—2013, ГОСТ 22235—76 на ГОСТ 22235—2010, ГОСТ 26877—91 на ГОСТ 26877—2008;**

**для ГОСТ 26877—2008 заменить слово: «измерения» на «измерений»;**

**ссылку на ГОСТ 24104—2001 дополнить знаком сноски — \*\*;**

**сноска\*. Заменить ссылку: ГОСТ Р 50779.71—99 (ИСО 2859-1—89) на ГОСТ Р ИСО 2859-1—2007; исключить аббревиатуру: AQL;**

**дополнить сноской — \*\*:**

**«\*\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».**

**Пункт 5.14. Таблица 8. Графа «Номинальный диаметр или расстояние между параллельными гранями, мм». Заменить значения для марок: Л63 в твердом состоянии — 12 на 30 (2 раза); для ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2 в полутвердом состоянии — 40 на 45 (2 раза), в твердом состоянии — 12 на 30 (2 раза).**

**Пункт 8.1. Одиннадцатый абзац дополнить словами: «или наносить на самоклеящийся стикер, который крепится на торец или боковую поверхность прутка»;**

**дополнить абзацем (после одиннадцатого):**

**«По согласованию изготовителя с потребителем допускается прутки отправлять без маркировки при наличии на пакете транспортной бирки, на которой указаны марка сплава, размер прутка и номер партии».**

**Пункты 9.2, 9.3 исключить.**

**(ИУС № 3 2015 г.)**

---

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—09—01.