

**ГОСТ 14657.11—96**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т**

---

## **БОКСИТ**

### **Методы определения оксида галлия**

**Издание официальное**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
М и н с к**

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом 99 «Алюминий», Всероссийским алюминиево-магниевым институтом (АО ВАМИ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 9 от 12 апреля 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 17 декабря 1997 г. № 415 межгосударственный стандарт ГОСТ 14657.11-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 14657.11-96

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

**БОКСИТ****Методы определения оксида галлия**

Bauxite. Methods for determination of gallium oxide content

Дата введения 1999—01—01

**1 Назначение и область применения**

Настоящий стандарт распространяется на боксит и устанавливает методы определения оксида галлия в зависимости от его массовой доли:

- фотометрический — от 0,005 % до 0,05 %;
- флуориметрический — от 0,002 % до 0,05 %;
- атомно-абсорбционный — от 0,01 % до 0,05 %.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 83—79 Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4038—79 Никеля (II) хлорид 6-водный. Технические условия

ГОСТ 4199—76 Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4461—77 Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 5457—75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия

ГОСТ 5955—75 Бензол. Технические условия

ГОСТ 11069—74 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 12797—77 Галлий технический. Технические условия

ГОСТ 14657.0—96 (ИСО 8558—85) Боксит. Общие требования к методам химического анализа

ГОСТ 14657.2—96 (ИСО 6607—85) Боксит. Методы определения диоксида кремния

ГОСТ 17746—96 Титан губчатый. Технические условия

**3 Общие требования**

Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 14657.0.

**4 Фотометрический метод**

Метод основан на образовании в солянокислой среде окрашенного в розовый цвет комплексного соединения галлия с роданином В, экстракции комплексного соединения ацетоном и бензолом и фотометрировании раствора при длине волны 560 нм.

## 4.1 Аппаратура, реактивы и растворы

Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр.

Пробирки с притертymi пробками вместимостью не менее 10 см<sup>3</sup>.

Кислота соляная по ГОСТ 3118 и растворы 1:1 и 6 моль/дм<sup>3</sup>.

Титан губчатый по ГОСТ 17746 марки ТГ-100.

Раствор хлорида титана (III): 6 г титана помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> и растворяют в 60 см<sup>3</sup> 6 моль/дм<sup>3</sup> раствора соляной кислоты при умеренном нагревании. Раствор

охлаждают, переливают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают до метки 6 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты и перемешивают. Хранят в темном месте в плотно закрытой колбе.

Родамин В, раствор с массовой долей 0,5 % в 6 моль/дм<sup>3</sup> растворе соляной кислоты.

Бензол по ГОСТ 5955.

Ацетон по ГОСТ 2603.

Галлий технический по ГОСТ 12797.

Стандартные растворы галлия.

Раствор А: 0,0744 г галлия помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> и растворяют в 100 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты 1:1 при нагревании. После охлаждения раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора А содержит 0,0001 г оксида галлия.

Раствор Б: Отбирают пипеткой 10 см<sup>3</sup> раствора А, приливают 10 см<sup>3</sup> соляной кислоты в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают 6 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты до метки и перемешивают. Раствор готовят перед применением.

1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,000001 г оксида галлия.

#### 4.2 Проведение анализа

4.2.1 От раствора, полученного после определения диоксида кремния гравиметрическим методом по ГОСТ 14657.2, отбирают аликовитую часть 50 см<sup>3</sup>, помещают в стакан вместимостью 150 см<sup>3</sup> и выпаривают до влажных солей.

Остаток растворяют при слабом нагревании в 30 см<sup>3</sup> 6 моль/дм<sup>3</sup> раствора соляной кислоты, раствор переливают в мерную колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup>, обмывая стакан 6 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты, доливают этой же кислотой до метки и перемешивают.

В зависимости от массовой доли оксида галлия отбирают 10 см<sup>3</sup> раствора в делительную воронку вместимостью 100 см<sup>3</sup>, ополоснутую 6 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты. Если на определение отобрано 5 см<sup>3</sup> раствора, то к нему приливают из пипетки 5 см<sup>3</sup> 6 моль/дм<sup>3</sup> раствора соляной кислоты. Затем при перемешивании приливают по каплям пипетками 0,4 см<sup>3</sup> раствора хлорида титана (III) для восстановления трехвалентного железа, 1,0 см<sup>3</sup> солянокислого раствора родамина В и оставляют на 5 мин. Затем пипетками приливают 2 см<sup>3</sup> ацетона и 8 см<sup>3</sup> бензола и встряхивают раствор 1 мин. После разделения фаз сливают и отбрасывают водную fazу, а органическую fazу собирают в сухую пробирку с притертой пробкой. Не позднее чем через 1 ч измеряют оптическую плотность раствора на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре, учитывая, что максимум светопоглощения растворов соответствует длине волн 560 нм.

Раствором сравнения служит бензол.

Одновременно проводят контрольный опыт.

По оптической плотности испытуемого раствора с учетом контрольного опыта определяют массу оксида галлия по градуировочному графику.

4.2.2 Для построения градуировочного графика в делительные воронки вместимостью по 100 см<sup>3</sup> приливают из микробюrette 0; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора Б, что соответствует 0; 0,000001; 0,000002; 0,000004; 0,000006; 0,000008; 0,000010 г оксида галлия.

Затем приливают из бюретки 6 моль/дм<sup>3</sup> раствора соляной кислоты в таких количествах, чтобы объем раствора в каждой воронке был равен 10,0 см<sup>3</sup>. Далее приливают пипетками по 0,4 см<sup>3</sup> раствора хлорида титана (III), по 1,0 см<sup>3</sup> солянокислого раствора родамина В и далее продолжают, как указано в 4.2.1.

Раствором сравнения служит раствор, не содержащий галлий.

По значениям оптических плотностей и известным массам оксида галлия строят градуировочный график.

#### 4.3 Обработка результатов

4.3.1 Массовую долю оксида галлия  $X, \%$ , вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot V \cdot 100}{V_1 \cdot m},$$

где  $m_1$  — масса оксида галлия, найденная по градуировочному графику, г;

$V$  — общий объем раствора, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем аликовитой части раствора, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески боксита, г.

4.3.2 Результаты анализа рассчитывают до четвертого и округляют до третьего десятичного знака.

4.3.3 Допускаемое расхождение результатов параллельных определений и результатов анализа не должно превышать значения, указанного в таблице 1.

Таблица 1

Массовая доля оксида галлия в боксите, %	Допускаемое расхождение, % абс.	
	Сходимость	Воспроизводимость
От 0,005 до 0,010 включ.	0,002	0,003
Св. 0,010 » 0,030 »	0,005	0,008
» 0,030 » 0,050 »	0,007	0,010

## 5 Флуориметрический метод

Метод основан на образовании в солянокислой среде окрашенного в розовый цвет комплексного соединения галлия с родамином В, экстракции комплексного соединения бензолом и флуориметрировании растворов при длине волны 575 нм.

### 5.1 Аппаратура, реактивы и растворы

#### Флуориметр.

Пробирки измерительные с притертыми пробками из одного сорта стекла и диаметром (18±0,1) мм.

#### Центрифуга лабораторная.

#### Кислота соляная по ГОСТ 3118 и растворы 1:1 и 6 моль/дм<sup>3</sup>.

#### Титан губчатый по ГОСТ 17746 марки ТГ-100.

Раствор хлорида титана (III): 6 г титана помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> и растворяют в 100 см<sup>3</sup> 6 моль/дм<sup>3</sup> раствора соляной кислоты при умеренном нагревании. Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают до метки 6 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты и перемешивают. Хранят в темном месте в плотно закрытой колбе.

Родамин В, раствор с массовой долей 0,5 % в 6 моль/дм<sup>3</sup> раствора соляной кислоты и водный раствор 0,1000 г/дм<sup>3</sup>.

#### Бензол по ГОСТ 5955.

#### Галлий технический по ГОСТ 12797.

#### Стандартные растворы галлия.

Раствор А: 0,0744 г галлия помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> и растворяют в 100 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты 1:1 при нагревании. После охлаждения раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора А содержит 0,0001 г оксида галлия.

Раствор Б: отбирают пипеткой 10 см<sup>3</sup> раствора А, приливают 10 см<sup>3</sup> соляной кислоты в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают 6 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты до метки и перемешивают. Раствор готовят перед применением.

1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,000001 г оксида галлия.

Раствор В: отбирают пипеткой 50 см<sup>3</sup> раствора Б в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают 6 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты до метки и перемешивают. Раствор готовят перед применением.

1 см<sup>3</sup> раствора В содержит 0,000005 г оксида галлия.

### 5.2 Проведение анализа

5.2.1 Для анализа используют раствор пробы, приготовленный, как указано в 4.2.1. От раствора в мерной колбе вместимостью 50 см<sup>3</sup> отбирают 1—5 см<sup>3</sup> раствора (в зависимости от массовой доли оксида галлия) в сухую измерительную пробирку с притертой пробкой.

Если на определение отобрано менее 5 см<sup>3</sup> раствора, к нему приливают из пипетки 6 моль/дм<sup>3</sup> раствор соляной кислоты до объема 5 см<sup>3</sup>. Затем при перемешивании приливают по каплям пипетками 0,4 см<sup>3</sup> раствора хлорида титана (III), 0,4 см<sup>3</sup> солянокислого раствора родамина В и оставляют на 5 мин.

Затем пипеткой приливают 6 см<sup>3</sup> бензола, пробирку закрывают пробкой и встряхивают 1 мин. Для разделения водного и бензольного слоев пробирку помещают в центрифугу и центрифицируют 1—2 мин при скорости вращения 1000—1500 мин<sup>-1</sup>. Не позднее чем через 1 ч измеряют интенсивность флуоресценции бензольного слоя на флуориметре со скрещенными светофильтрами, граница скрещивания светофильтров 575 нм.

Одновременно проводят контрольный опыт.

Перед измерением флуоресценции исследуемого раствора производят настройку прибора, подбирая режим работы фотозелектрической части прибора. Для этого служит водный раствор родамина В, помещенный в одну из пробирок.

По фототоку с учетом контрольного опыта определяют массу оксида галлия по градуировочному графику.

5.2.2 Для построения градуировочного графика в сухие измерительные пробирки с притертыми пробками приливают из микробюретки 0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора В, что соответствует 0; 0,000002; 0,000004; 0,000006; 0,000008; 0,000010 г оксида галлия. Затем приливают из бюретки 6 моль/дм<sup>3</sup> раствора соляной кислоты в таких количествах, чтобы объем раствора в каждой пробирке был равен 5,0 см<sup>3</sup>. Далее приливают пипетками 0,4 см<sup>3</sup> раствора хлорида титана (III), 0,4 см<sup>3</sup> солянокислого раствора родамина В и далее продолжают, как указано в 5.2.1.

По фототоку и известным массам оксида галлия строят градуировочный график.

При использовании вновь приготовленного водного раствора родамина В, который служит для настройки прибора, следует проверить градуировочный график.

### 5.3 Обработка результатов

5.3.1 Массовую долю оксида галлия  $X, \%$ , вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot V \cdot 100}{V_1 \cdot m},$$

где  $m_1$  — масса оксида галлия, найденная по градуировочному графику, г;

$V$  — общий объем раствора, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем аликвотной части раствора, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески боксита, г.

5.3.2 Расчет результатов анализа — по 4.3.2.

5.3.3 Допускаемое расхождение результатов параллельных определений и результатов анализа не должно превышать значения, указанного в таблице 2.

Таблица 2

Массовая доля оксида галлия в боксите, %	Допускаемое расхождение, % абс.	
	Сходимость	Воспроизводимость
От 0,0020 до 0,0050 включ.	0,0008	0,001
Св. 0,005 » 0,010 »	0,002	0,003
» 0,010 » 0,030 »	0,005	0,008
» 0,030 » 0,050 »	0,007	0,010

## 6 Атомно-абсорбционный метод

Метод основан на разложении пробы сплавлением с карбонатом и тетраборатом натрия, выщелачивании плава в соляной кислоте и измерении атомной абсорбции галлия в окислительном пламени закись азот-ацетилен при длине волн 294,4 нм.

### 6.1 Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрометр атомно-абсорбционный со всеми принадлежностями, источником излучения для галлия и горелкой для пламени закись азот-ацетилен.

Ацетилен технический по ГОСТ 5457.

Закись азота.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор 1:1.

Кислота азотная по ГОСТ 4461.

Натрий углекислый безводный по ГОСТ 83.

Натрий тетраборникислый по ГОСТ 4199, обезвоженный при температуре 400 °C.

Никель хлористый по ГОСТ 4038, раствор с массовой долей 0,2 %.

Ацетон по ГОСТ 2603.

Алюминий марки А995 по ГОСТ 11069, стружка. Стружку очищают в ацетоне, сушат 3—5 мин в сушильном шкафу при температуре 100 °C и охлаждают в эксикаторе.

Раствор алюминия: 1,0 г алюминия помещают в стакан вместимостью 400 см<sup>3</sup>, добавляют 50 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты и 1—2 капли раствора хлористого никеля. После окончания бурной реакции раствор нагревают до полного растворения алюминия, охлаждают и переносят в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки и перемешивают.

Смесь для сплавления: смешивают натрий углекислый и натрий тетраборнокислый в соотношении 6:1 (по массе).

Раствор-фон: 30 г смеси для сплавления помещают в стакан вместимостью 600 см<sup>3</sup>, смачивают водой и осторожно порциями добавляют 200 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты. После растворения переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>. Доливают водой до метки и перемешивают.

Галлий металлический по ГОСТ 12797.

Галлий (III) оксид.

Стандартные растворы галлия.

Раствор А: 0,7439 г галлия или 1,000 г оксида галлия, предварительно прокаленного при температуре 300 °С и охлажденного в экскаторе, растворяют в 50 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты с давлением 1—2 капель азотной кислоты. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора А содержит 0,001 г оксида галлия (III).

Раствор Б: 10,0 см<sup>3</sup> раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доливают водой до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,00004 г оксида галлия (III).

## 6.2 Проведение анализа

6.2.1 Навеску боксита массой 1 г помещают в платиновый тигель, тщательно смешивают с 3 г смеси для сплавления и далее разложение боксита, выщелачивание плава, обработку и приплавление остатка производят, как указано в 5.2.1.1 ГОСТ 14657.2, но анализируемый раствор помещают в мерную колбу вместимостью не 500 см<sup>3</sup>, а 250 см<sup>3</sup>.

Раствор контрольного опыта готовят по 5.2.1.1 ГОСТ 14657.2, добавляя в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> 125 см<sup>3</sup> раствора алюминия.

Измеряют атомную абсорбцию галлия в растворе пробы параллельно с растворами для построения градуировочного графика и контрольного опыта в окислительном пламени закись азота—ацетилен при длине волны 294,4 нм.

Массу оксида галлия в растворе пробы находят по градуировочному графику, учитывая поправку контрольного опыта.

6.2.2 Для построения градуировочного графика в семь мерных колб вместимостью 100 см<sup>3</sup> каждая отбирают по 50 см<sup>3</sup> раствора алюминия, по 40 см<sup>3</sup> раствора-фона и 0; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 см<sup>3</sup> раствора Б, что соответствует 0,0; 0,0000004; 0,0000006; 0,0000008; 0,0000010; 0,0000012; 0,0000016; 0,0000020 г/см<sup>3</sup> оксида галлия. Колбы доливают водой до метки и перемешивают.

Измеряют атомную абсорбцию галлия в растворах для построения градуировочного графика непосредственно до и после измерения атомной абсорбции галлия в растворе пробы в окислительном пламени азот—ацетилен при длине волны 294,4 нм.

Из значений атомной абсорбции растворов для построения градуировочного графика вычинают значение атомной абсорбции раствора, не содержащего стандартный раствор оксида галлия, и по полученным значениям и соответствующим им массовым концентрациям оксида галлия строят градуировочный график.

## 6.3 Обработка результатов

6.3.1 Массовую долю оксида галлия (III)  $X, \%$ , вычисляют по формуле

$$X = \frac{c \cdot V \cdot 100}{m},$$

где  $c$  — массовая концентрация оксида галлия в растворе пробы, найденная по градуировочному графику, г/см<sup>3</sup>;

$V$  — объем раствора пробы, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески боксита, г.

6.3.2 Расчет результатов анализа — по 4.3.2.

6.3.3 Допускаемое расхождение результатов параллельных определений и результатов анализа — по 4.3.3.