

ГОСТ Р 51013—97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**СПЛАВЫ ЖАРОПРОЧНЫЕ,  
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ,  
ПРЕЦИЗИОННЫЕ НА ОСНОВЕ  
НИКЕЛЯ**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИТАНА**

Издание официальное

Б3 4—96/146

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

**ГОСТ Р 51013—97**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 145  
«Методы контроля металлопродукции»**

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстан-  
дарта России от 22 января 1997 г. № 10**

**3 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ**

**4 Приложение А содержит полный аутентичный текст междуна-  
родного стандарта ИСО 11433—93 «Никелевые сплавы. Определение  
содержания титана. Спектрофотометрический метод с диантгирил-  
метаном»**

© ИПК Издательство стандартов, 1997

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично  
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль-  
ного издания без разрешения Госстандарта России**

**ГОСТ Р 51013—97**

**Содержание**

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Общие требования.....	2
4 Фотометрический метод определения титана (0,15—3,0 %) ..	2
Приложение А Никелевые сплавы. Определение содержания титана. Спектрофотометрический метод с диа- нтипирилметаном.....	6

ГОСТ Р 51013—97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПЛАВЫ ЖАРОПРОЧНЫЕ, КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ,  
ПРЕЦИЗИОННЫЕ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Методы определения титана

Nickel based fire-resistant, corrosion-resistant, precision alloys.  
Methods for titanium determination

Дата введения 1997—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения титана в жаропрочных, коррозионностойких и прецизионных сплавах на основе никеля при массовой доле титана от 0,15 до 3,0 %.

Допускается определение титана спектрофотометрическим методом по методике международного стандарта ИСО 11433, приведенной в приложении А.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3765—78 Аммоний молибденокислый. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4461—77 Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 5817—77 Кислота винная. Технические условия

ГОСТ 6552—80 Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 7172—76 Калий пирофернокислый. Технические условия

ГОСТ 11125—84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

Издание официальное

## **ГОСТ Р 51013—97**

**ГОСТ 14261—77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия**

**ГОСТ 14262—78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия**

**ГОСТ 19807—91 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки**

**ГОСТ 28473—90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа**

### **3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**3.1 Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 28473.**

### **4 ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИТАНА (0,15—3,0 %)**

#### **4.1 Сущность метода**

Метод основан на образовании окрашенного в желтый цвет комплексного соединения титана с диантамирилметаном в среде хлористоводородной кислоты и измерении оптической плотности раствора при длине волны 395 нм.

Железо (III) и ванадий (V) восстанавливают аскорбиновой кислотой.

Вольфрам и ниобий маскируют соответственно ортофосфорной и винной кислотами.

#### **4.2 Аппаратура и реактивы**

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, позволяющие проводить измерения светопоглощения раствора при длине волны 390 нм.

Кислота хлористоводородная по ГОСТ 3118 или ГОСТ 14261, раствор 1:1, 1:9, 1:100.

Кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125.

Кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262, разбавленная 1:1, 1:2, 1:5.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.

Кислота винная по ГОСТ 5817, раствор массовой концентрации 200 г/дм<sup>3</sup>.

Кислота аскорбиновая по ГОСТ 5817, раствор массовой концентрации 40 г/дм<sup>3</sup>, готовят в день применения.

Диантамирилметан, раствор массовой концентрации 40 г/дм<sup>3</sup>.

4 г диантамирилметана растворяют в 100 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты, разбавленной 1:6.

**Титан металлический по ГОСТ 19807.**

Стандартный раствор титана: 0,1 г металлического титана помещают в стакан вместимостью 250—300 см<sup>3</sup>, приливают 50 см<sup>3</sup> серной кислоты (1:2) и растворяют при нагревании. Затем прибавляют по каплям азотную кислоту до обесцвечивания раствора и выпаривают до появления густых паров серной кислоты. Раствор охлаждают. Осторожно обмывают стенки стакана водой и вновь выпаривают до появления паров серной кислоты. После охлаждения раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, доливают до метки серной кислотой (1:5) и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,0001 г титана.

**Калий пиросернокислый по ГОСТ 7172.**

Аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765, раствор: 1,8402 г молибденовокислого аммония помещают в стакан вместимостью 300 см<sup>3</sup> и растворяют в воде при нагревании. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,001 г молибдена.

**4.3 Проведение анализа**

**4.3.1 Приготовление испытуемого раствора для сплавов, не содержащих вольфрам и ниобий**

Навеску 0,1 г помещают в стакан вместимостью 100—150 см<sup>3</sup>, прибавляют 20 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты, 5 см<sup>3</sup> азотной кислоты и растворяют при нагревании. Прибавляют 15 см<sup>3</sup> серной кислоты (1:1), выпаривают раствор до паров серной кислоты и охлаждают. Прибавляют 20 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты (1:9) и растворяют соли при нагревании.

**4.3.2 Приготовление испытуемого раствора для сплавов, содержащих вольфрам и ниобий**

Навеску пробы 0,1 г помещают в стакан вместимостью 100—150 см<sup>3</sup> и растворяют при нагревании в 30 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты, 15 см<sup>3</sup> серной кислоты (1:1) и 3 см<sup>3</sup> ортофосфорной кислоты. Прибавляют 5—7 см<sup>3</sup> азотной кислоты и выпаривают до паров серной кислоты. Стакан с раствором охлаждают, приливают 15 см<sup>3</sup> раствора винной кислоты, 20 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты (1:9) и растворяют соли при нагревании.

**4.3.3 При наличии нерастворимого осадка раствор, полученный в соответствии с 4.3.1 или 4.3.2, фильтруют через фильтр средней плотности («белая лента»), промывают фильтр два раза хлористово-**

## ГОСТ Р 51013—97

дородной кислотой (1:100) и затем водой. Фильтрат сохраняют (основной фильтрат). Фильтр с осадком помещают в платиновый тигель, высушивают, озолят, прокаливают при 600—700 °С и сплавляют с 1 г пироцернокислого калия. Тигель охлаждают, помещают в стакан вместимостью 150 см<sup>3</sup> и растворяют плав при нагревании в 20—30 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты (1:9).

Тигель вынимают и обмывают хлористоводородной кислотой (1:9). Полученный раствор присоединяют к основному фильтрату.

### 4.3.4 Развитие окраски

Раствор, полученный в соответствии с 4.3.1, 4.3.2 или 4.3.3, переливают в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>, доливают до метки хлористоводородной кислотой (1:9) и перемешивают.

В две мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> каждая помещают аликовотные части раствора в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Массовая доля титана, %	Аликовотная часть раствора, см <sup>3</sup>
От 0,15 до 1,0 включ.	20
Св. 1,0 « 2,0 «	10
« 2,0 « 3,0 «	5

В каждую колбу прибавляют по 5 см<sup>3</sup> раствора аскорбиновой кислоты, растворы перемешивают и оставляют стоять 5—10 мин. Добавляют по 15 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты (1:1) и в одну из колб приливают 10 см<sup>3</sup> раствора диантипирилметана. Растворы в колбах доливают до метки водой, перемешивают и оставляют стоять 40 мин.

Оптическую плотность полученных растворов измеряют на спектрофотометре при длине волны 395 нм в кювете с толщиной слоя жидкости 1 см или на фотоэлектроколориметре со светофильтром, имеющим максимум светопропускания в интервале длин волн 390—405 нм, выбирая кювету таким образом, чтобы получить оптимальное значение оптической плотности.

В качестве раствора сравнения используют аликовотную часть раствора, содержащую все реагенты, за исключением диантипирилметана.

Одновременно с проведением анализа проводят контрольный опыт на загрязнение реагентов.

Содержание титана находят по градуировочному графику.

### 4.4 Построение градуировочного графика

В шесть стаканов вместимостью 100—150 см<sup>3</sup> каждый приливают

1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 и 10,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора титана. Если анализируемый сплав содержит молибден, в каждый стакан прибавляют раствор молибдата аммония в количестве, соответствующем содержанию молибдена в анализируемом сплаве. Седьмой стакан служит для проведения контрольного опыта. Далее анализ проводят, как указано в 4.3. Объем аликовтной части равен 20 см<sup>3</sup>. При измерении оптической плотности в качестве раствора сравнения используют раствор контрольного опыта. Строят градуировочный график зависимости оптической плотности от содержания титана в градуировочных растворах.

#### 4.5 О б р а б о т к а р е з у л т а т о в

Массовую долю титана  $X$ , %, вычисляют по формуле

$$X = \frac{(m_1 - m_2)}{m} \cdot 100, \quad (1)$$

где  $m_1$  — масса титана в анализируемой пробе, найденная по градуировочному графику, г;

$m_2$  — масса титана в контрольном опыте, найденная по градуировочному графику, г;

$m$  — масса навески сплава, соответствующая аликовтной части раствора, г.

Нормы точности и нормативы контроля приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Массовая доля титана, %	Погрешность результатов анализа $\Delta$	Допускаемое расхождение, %			
		двух средних результатов, выполненных в различных условиях $d_k$	двух параллельных определений $d_2$	трех параллельных определений $d_3$	результатов анализа стандартного образца и аттестованного значения $\delta$
От 0,15 до 0,20 включ.	0,02	0,03	0,02	0,03	0,01
Св. 0,20 + 0,50 *	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
* 0,50 + 1,0 *	0,05	0,06	0,05	0,06	0,03
* 1,0 + 2,0 *	0,07	0,09	0,07	0,09	0,04
* 2,0 + 3,0 *	0,11	0,14	0,11	0,14	0,07

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

ИСО 11433—93

**Никелевые сплавы. Определение содержания титана.  
Спектрофотометрический метод с диантамилметаном**

**A.1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический метод определения титана в интервале от 0,3 до 5,0 % (*m/m*) в никелевых сплавах. Допускается распространение этого метода до нижней границы 0,05 % титана.

Метод допускает определение титана в сплавах, содержащих вольфрам и/или tantal.

**A.2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 7565—81 Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для химического анализа

ГОСТ 29169—91 Лабораторная стеклянная посуда. Пипетки с одной меткой

ГОСТ 29251—91 Лабораторная стеклянная посуда. Бюretki. Часть 1. Общие требования

**A.3 Сущность метода**

Испытуемую пробу растворяют в хлористоводородной и азотной кислотах.

Хлористоводородную и азотную кислоты удаляют выпариванием раствора до паров серной кислоты. Образуют комплексное соединение титана с диантамилметаном и измеряют абсорбцию испытуемого раствора при длине волн 390 нм.

**A.4 Реактивы**

В анализе используют реактивы аналитической степени чистоты, если не оговорено другое, и дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

Хлористоводородная кислота,  $\rho_{20} = 1,18 \text{ г}/\text{см}^3$ .

Хлористоводородная кислота,  $\rho_{20} = 1,18 \text{ г}/\text{см}^3$ , раствор 1:1.

Серная кислота,  $\rho = 1,84 \text{ г}/\text{см}^3$ , разбавленная 1:1. Медленно и при постоянном перемешивании добавляют 100  $\text{cm}^3$  серной кислоты к 100  $\text{cm}^3$  воды.

Азотная кислота,  $\rho = 1,41 \text{ г}/\text{см}^3$ .

Аммония гидроксид, раствор  $\rho = 0,88 \text{ г}/\text{см}^3$ .

Аскорбиновая кислота, раствор: 20 г аскорбиновой кислоты ( $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ ) растворяют в воде, разбавляют до 200  $\text{cm}^3$  и перемешивают.

Калий кислый сернокислый ( $\text{KHSO}_4$ ).

Щавелевая кислота, раствор: 10 г щавелевой кислоты двухводной  $[(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$  растворяют в воде, разбавляют до 200  $\text{cm}^3$  и перемешивают.

Диантамилметан, раствор: 4 г диантамилметана моногидрата

## ГОСТ Р 51013-97

( $O_{23}H_{24}N_4O_2 \cdot H_2O$ ) растворяют в воде, содержащей  $25 \text{ cm}^3$  хлористоводородной кислоты, раствор 1:1 разбавляют до  $200 \text{ cm}^3$  и перемешивают.

Натрий хлористый, раствор: 117 г хлористого натрия ( $NaCl$ ) растворяют в воде, разбавляют до  $500 \text{ cm}^3$  и перемешивают.

Титан, основной стандартный раствор ( $0,200 \text{ г/дм}^3$ ): 0,739 г калия-титанил оксалата двухводного [ $K_2TiO(C_2O_4)_2 \cdot 2H_2O$ ] растворяют в воде, добавляют  $50 \text{ cm}^3$  разбавленной серной кислоты и выпаривают до паров. Охлаждают и разбавляют водой. Переносят холодный раствор в мерную колбу вместимостью  $500 \text{ cm}^3$ , доливают до метки водой и перемешивают.

Титан, стандартный раствор ( $25 \text{ см}/\text{дм}^3$ ):  $25,0 \text{ см}^3$  основного стандартного раствора переносят в мерную колбу вместимостью  $200 \text{ см}^3$ , добавляют  $20 \text{ см}^3$  разбавленной серной кислоты. Раствор охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

### A.5 Аппаратура

Конические колбы вместимостью  $125 \text{ см}^3$ .

Мерные колбы вместимостью 50, 100, 200, 250 и  $500 \text{ см}^3$  по ГОСТ 1770.

Пипетка вместимостью  $5 \text{ см}^3$  по ГОСТ 29169.

Микробюrette вместимостью  $10 \text{ см}^3$ , градуированная, с делениями  $0,02 \text{ см}^3$  по ГОСТ 29251.

Спектрометр молекулярный абсорбционный, позволяющий измерять абсорбцию при длине волнны 390 нм.

### A.6 Отбор и подготовка проб

A.6.1 Отбор и подготовка лабораторной пробы должны проводиться по обычным согласованным методикам или, в случае разногласия, по ГОСТ 7565.

A.6.2 Лабораторная пробы является нормальной в форме фрезерной или сверлильной стружки и не требует дальнейшего приготовления.

A.6.3 Если имеются подозрения, что лабораторная пробы загрязнена маслом или смазкой в процессе фрезерования или сверления, она должна быть очищена промыванием в ацетоне высокой чистоты и высушена на воздухе.

A.6.4 Если лабораторная пробы содержит частицы или кусочки широко варьируемых размеров, испытуемая пробы должна быть получена делением.

### A.7 Проведение анализа

#### A.7.1 Приготовление испытуемого раствора

##### A.7.1.1 Навеска испытуемой пробы

Навеску испытуемой пробы взвешивают с точностью до  $0,1 \text{ mg}$  в соответствии с таблицей A.1.

Таблица A.1

Ожидаемое содержание титана, %, ( $m/m$ )	Масса пробы, г
От 0,3 до 3,0 включ.	0,19—0,21
Св. 3,0 + 5,0 *	0,099—0,11

##### A.7.1.2 Растворение испытуемой навески в кислоте

Испытуемую навеску помещают в коническую колбу вместимостью  $125 \text{ см}^3$ . Добавляют  $10 \text{ см}^3$  хлористоводородной кислоты и  $3 \text{ см}^3$  азотной кислоты.

## ГОСТ Р 51013—97

Нагревают до начала реакции и продолжают нагревание до полного растворения. Если сплав не растворяется, необходима некоторая корректировка смеси кислот. Добавляют хлористоводородную кислоту, увеличивая ее содержание на 1 см<sup>3</sup>, и продолжают нагревание до растворения испытуемой навески.

### A.7.1.3 *Приготовление конечного испытуемого раствора*

Добавляют 7 см<sup>3</sup> разбавленной серной кислоты и выпаривают раствор до появления белых паров. Охлаждают содержимое и поступают далее в соответствии с А.7.1.3.1 или А.7.1.3.2 в зависимости от присутствия tantalа.

А.7.1.3.1 При отсутствии tantalа добавляют 20 см<sup>3</sup> щавелевой кислоты и нагревают до растворения солей. Раствор охлаждают и для сплавов, не содержащих вольфрам, анализ продолжают, как указано в А.7.1.4.

А.7.1.3.1.1 Если сплав содержит вольфрам, добавляют раствор гидроксида аммония до получения щелочного раствора. Кипятят раствор до растворения вольфрамовой кислоты. Раствор охлаждают и подкисляют добавлением 20 см<sup>3</sup> хлористоводородной кислоты. Раствор охлаждают и продолжают анализ, как указано в А.7.1.4.

А.7.1.3.2 В присутствии tantalа добавляют 30 см<sup>3</sup> воды, нагревают до растворения солей и снова охлаждают. Раствор фильтруют через складчатый фильтр с фильтробумажной массой. Осадок промывают теплой водой. Фильтрат сохраняют. Помещают фильтр с осадком в платиновый тигель, золяют при 800 °С и охлаждают. Добавляют 1 г кислого сернокислого калия, накрывают тигель платиновой крышкой и осторожно сплавляют над пламенем. Тигель охлаждают, помещают в стакан вместимостью 150 см<sup>3</sup>, содержащий 20 см<sup>3</sup> раствора щавелевой кислоты, и осторожно нагревают до растворения плава. Платиновый тигель вынимают и промывают. Соединяют щавелевокислый раствор с первоначальным фильтратом и продолжают, как указано в А.7.1.4.

### A.7.1.4 *Разбавление*

#### A.7.1.4.1 Разбавление при содержании титана менее 1,0 % (*m/m*)

Переносят испытуемый раствор (А.7.1.3.1, А.7.1.3.1.1 или А.7.1.3.2) в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

#### A.7.1.4.2 Разбавление при содержании титана от 1 до 5 % (*m/m*)

Переносят испытуемый раствор (А.7.1.3.1, А.7.1.3.1.1 или А.7.1.3.2) в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

### A.7.2 *Развилка окраски*

А.7.2.1 Аликвотную часть испытуемого раствора (А.7.1.4.1 или А.7.1.4.2) 5 см<sup>3</sup> отбирают пипеткой и помещают в две мерные колбы вместимостью 50 см<sup>3</sup> каждая.

А.7.2.2 В две мерные колбы добавляют по 5,0 см<sup>3</sup> разбавленной хлористоводородной кислоты (раствор 1:1), 5,0 см<sup>3</sup> раствора аскорбиновой кислоты и 20 см<sup>3</sup> раствора хлористого натрия. Растворы перемешивают и оставляют стоять несколько минут.

А.7.2.3 В одну из мерных колб добавляют 10,0 см<sup>3</sup> раствора дианттипириметана.

А.7.2.4 Раствор в обеих колбах доливают до метки водой и оставляют стоять 40 мин.

## ГОСТ Р 51013—97

### A.7.3 Спектрометрические измерения

A.7.3.1 Измеряют абсорбцию обоих растворов, полученных в соответствии с А.7.2.4, относительно воды, как раствора сравнения на молекулярном абсорбционном спектрометре при длине волны 390 нм в кювете 1 см.

A.7.3.2 Абсорбцию испытуемого раствора вычитают из абсорбции испытуемого раствора, содержащего дианттирилметановый комплекс.

### A.7.4 Контрольный опыт

Параллельно с определением проводят контрольный опыт на загрязнение реагентов, используя такую же процедуру выполнения анализа и такие же количества реагентов.

### A.7.5 Калибровка

A.7.5.1 В шесть мерных колб вместимостью 50 см<sup>3</sup> каждая с помощью микробюретки помещают 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора титана.

A.7.5.2 Добавляют растворы разбавленной хлористоводородной кислоты, аскорбиновой кислоты и хлористого натрия как в А.7.2.2.

A.7.5.3 Добавляют к растворам 10,0 см<sup>3</sup> раствора дианттирилметана. Растворы доливают до метки водой, перемешивают и оставляют стоять 40 мин. Эта серия соответствует 0:0, 0,1, 0,2, 0,25 мг/см<sup>3</sup> титана.

A.7.5.4 Измеряют абсорбцию калибровочных растворов, как указано в А.7.3.

Вычитают абсорбцию калибровочного раствора, не содержащего титана, из абсорбции остальных калибровочных растворов.

A.7.5.5 Страйт калибровочный график зависимости абсорбции от содержания титана в калибровочных растворах.

### A.7.6 Количество определений

Определение титана выполняют минимум в двух параллельных навесках.

### A.7.7 Контрольный анализ

Качество метода может быть проконтролировано параллельным определением титана в одном или нескольких образцах аналогичного сплава, содержание титана в которых известно, с использованием такой же процедуры выполнения анализа.

## A.8 Обработка результатов

### A.8.1 Расчет

A.8.1.1 Определяют концентрацию титана в испытуемом растворе (А.7.3.2) и в контрольном опыте по калибровочному графику (А.7.5.5).

A.8.1.2 Рассчитывают содержание титана  $W_{Ti}$ , %, по формуле

$$W_{Ti} = \frac{(\rho_{Ti} - \rho_{Ti,0}) V}{m} \cdot 10^{-3}, \quad (A.1)$$

где  $\rho_{Ti}$  — концентрация титана в испытуемом растворе (А.8.1.1), мкг/см<sup>3</sup>;

$\rho_{Ti,0}$  — концентрация титана в контрольном опыте (А.8.1.1), мкг/см<sup>3</sup>;

$V$  — объем испытуемого раствора (А.7.1.4.1 или А.7.1.4.2), см<sup>3</sup>;

$m$  — масса испытуемой навески (А.7.1.1), г.

## ГОСТ Р 51013—97

### A.8.2 Точность

#### A.8.2.1 Лабораторные испытания

Однинадцать лабораторий в четырех странах принимали участие в испытаниях этого метода анализа, используя четыре образца, химический состав которых приведен в таблице А.2. Каждый образец был проанализирован дважды в разные дни.

Таблица А.2 — Химический состав испытуемых образцов, % (*m/m*)

Образец	Al	Co	Cr	Fe	Hf	Mo	Nb	Ta	Ti	W	Ni
RE-1	5,5	10	9	—	1,6	—	—	2,6	1,5	10	Остальное
RE-2	0,5	0,5	20	18	—	3	5	—	1,0	—	*
RE-3	1,9	19	22	—	—	—	1	1,4	3,7	2	*
RE-4	3,0	10	14	—	—	4	—	—	5,0	4	*

#### A.8.2.2 Статистический анализ

Результаты межлабораторной программы испытаний были оценены с использованием средних из двух результатов. Данные были обработаны статистически с использованием критерия Кохрана и Диксона.

A.8.2.3 Повторяемость и воспроизводимость были вычислены с доверительной вероятностью 95 %. Результаты статистического анализа приведены в таблице А.3.

Таблица А.3 — Результаты статистического анализа

Стандартный образец	Среднее значение результатов анализа, %, ( <i>m/m</i> )	Внутрилабораторное стандартное отклонение	Межлабораторное стандартное отклонение	Сходимость	Воспроизводимость
RE-1	1,49	0,015	0,026	0,041	0,084
RE-2	0,37	0,007	0,012	0,019	0,038
RE-3	3,69	0,018	0,026	0,050	0,089
RE-4	5,09	0,022	0,044	0,063	0,139

### A.9 Помехи

Если в никелевых сплавах присутствует молибден, то он может быть причиной завышения получаемого значения титана (A.8.1.2) на 0,001 % (*m/m*) Ti на каждый 1,0 % (*m/m*) Mo.

**ГОСТ Р 51013—97**

**УДК 669.245:546.77.006:006.354 ОКС 77.100.20 В39 ОКСТУ 0709**

**Ключевые слова:** сплавы жаропрочные, коррозионностойкие, прецизионные, методы контроля, титан, диантамилметан

---

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.И. Камуркина*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 05.02.97. Подписано в печать 03.03.97.  
Усл. печ. л. 0,93 Уч.-изд. л. 0,83. Тираж 289 экз. С227. Зак. 178.

---

ИПК Издательство стандартов  
107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"  
Москва, Лялин пер., 6.