

ГОСТ ИСО 7347-94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФЕРРОСПЛАВЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ ОТБОРА
И ПОДГОТОВКИ ПРОБ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

ГОСТ ИСО 7347—94

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией—Техническим комитетом ТК8
«Ферросплавы»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1994 г. (протокол № 6)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 21.06.95 № 311 межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 7347—94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.

Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 7347—87 «Ферросплавы. Экспериментальные методы контроля систематической погрешности отбора и подготовки проб»

4. ВВЕДЕНИЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандартта России

ГОСТ ИСО 7347-94

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Общие требования	1
3.1 Методы отбора, подготовки проб и химического анализа	1
3.2 Сущность метода	2
3.3 Показатель качества	2
3.4 Число экспериментов	2
3.5 Выбор метода анализа данных	2
4 Экспериментальные методы	3
4.1 Примеры эксперимента	3
4.2 Отбор проб	4
4.3 Подготовка проб	4
4.4 Определение и запись результатов	4
5 Обработка данных	7
5.1 Определение значимости различия	7
5.2 Парные данные	7
5.3 Непарные данные	7
6 Анализ результатов обработки экспериментальных данных	8
Приложение А Метод вычисления <i>t</i> -критерия для парных данных	9
Приложение Б Метод вычисления <i>F</i> -критерия для непарных данных	10
Приложение В Метод вычисления <i>t</i> -критерия для непарных данных	11
Приложение Г Пример расчета парных и непарных данных	12

ГОСТ ИСО 7347-94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФЕРРОСПЛАВЫ

Экспериментальные методы контроля систематической
погрешности отбора и подготовки проб

Ferroalloys. Experimental methods for
checking the bias of sampling and sample preparation

Дата введения 1996-01-01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает экспериментальные методы контроля систематической погрешности методик отбора и подготовки проб ферросплавов, установленных в соответствующих стандартах, а также вновь разрабатываемых

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17260-87 Ферросплавы. Отбор и подготовка проб. Общие требования.

ГОСТ 28782-90 Ферросплавы. Экспериментальные методы оценки вариации качества и контроля точности сокращения проб

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Методы отбора, подготовки проб и химического анализа

Издание официальное

ГОСТ ИСО 7347-94

Отбор и подготовку проб для эксперимента проводят методами, установленными в соответствующих стандартах, или другими методами, подлежащими проверке. Химический анализ экспериментальных проб проводят по соответствующим стандартам.

3.2 Сущность метода

В процессе исследования результаты, полученные по проверяемому методу (метод Б), сравнивают с результатами заданного контрольного метода (метод А) который с технической и практической точек зрения рассматривается как метод, не дающий систематической погрешности. Сравнение следует проводить, применяя статистический метод проверки значимости различия при уровне значимости 0,05 (двоесторонний критерий).

3.3 Показатель качества

Показатель качества, по которому проверяется систематическая погрешность отбора проб, указывается в соответствующем стандарте на методы опробования ферросплавов. По взаимной договоренности заинтересованных сторон показателем качества может быть выбран любой другой элемент.

3.4 Число экспериментов

Эксперимент повторяют не менее десяти раз (например на десяти партиях или на десяти частях партий либо на десяти объединенных пробах или на десяти подпробах).

3.5 Выбор метода анализа данных

Если отдельные точечные пробы, отобранные по методам А и Б, правильно взяты парами, то применяют метод анализа для парных данных. Если отдельные точечные пробы, взятые по методам А и Б, парами не отбираются, то применяют метод анализа для непарных данных.

Если число экспериментов одинаково, то при определении значимости различия метод анализа парных данных в статистическом смысле более точен, чем метод анализа непарных данных. Чтобы применить метод анализа парных данных, необходимо подготовить и провести эксперимент таким образом, чтобы отбор пар точечных проб, одна из которых взята по методу А, а другая — по методу Б, был технически осуществим.

Метод анализа непарных данных основан на условии, при котором число определений, проводимых по методам А и Б, одинаково. Следует принять меры, чтобы для обоих методов получить одинаковое число точечных проб.

П р и м е ч а н и е — Описанные методы статистического анализа экспериментальных данных могут быть применены при проверке расхождения результатов, полученных на различных пробах одной партии, взятых в разных местах, например в местах погрузки и разгрузки (раздел 6).

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

4.1 П р и м е р ы э к с п е р и м е н т а

Контрольные методы (метод А) различны и изменяются в зависимости от поставленной задачи, и поэтому жесткие правила трудно установить. Ниже даны примеры контрольных методов. Каждому проверяемому методу (метод Б) соответствует контрольный метод.

П р и м е р 1 — Систематическая погрешность, возникающая из-за массы точечной пробы.

Метод А. Контрольная пробы состоит из точечных проб большей массы, чем установленная при обычном отборе проб.

Метод Б. Проба состоит из точечных проб равных или меньших масс, чем установленных при обычном отборе проб, и, как считается, не вносящих систематическую погрешность.

П р и м е ч а н и е — Колебания качества ферросплавов обычно наблюдаются по высоте дробленых слитков, что следует учитывать при отборе точечных проб контрольной пробы.

П р и м е р 2 — Отбор проб от ферросплавов, поставляемых на заводе.

Метод А. Контрольная пробы состоит из точечных проб, отобранных с вновь образованных в процессе погрузки или разгрузки поверхностей ферросплавов.

Метод Б. Проба состоит из точечных проб, взятых от неподвижного материала.

П р и м е р 3 — Отбор проб от ферросплавов, упакованных в контейнеры.

Метод А. Контрольная пробы состоит из всего материала, находящегося в упаковочных единицах, которые отобраны на первой стадии пробоотбора.

Метод Б. Проба состоит из точечных проб, отобранных произвольно из нескольких мест внутри упаковочных единиц.

П р и м е р 4 — Проба, полученная сверлением.

Метод А. Контрольная пробы состоит из точечных проб, взятых сверлением от верхней до нижней поверхности кусков ферросплава, отколотых по всей высоте слитка.

ГОСТ ИСО 7347-94

Метод Б. Проба состоит из точечных проб, взятых сверлением произвольно из нескольких точек кусков ферросплава, не имеющих четко выраженных верхней и нижней поверхностей.

П р и м е р 5 — Отбор проб из ковша.

Метод А. Контрольная проба состоит из заданного количества точечных проб заданной массы, отобранных от партии, составленной поплавочным методом.

Метод Б. Проба состоит из ковшевых проб, взятых от соответствующих плавок партии.

П р и м е р 6 — Механическое устройство для сокращения проб.

Метод А. Контрольная проба — это остаток пробы, полученный после взятия сокращенной пробы.

Метод Б. Проба — это сокращенная пробы, получаемая обычным методом.

4.2 Отбор проб

4.2.1 Из одной рассматриваемой партии или одной части этой партии отбирают две объединенные пробы; одну из двух — методом А, другую — методом Б. Объединенную пробу, отобранные методом А, обозначают как объединенную пробу А, а отобранные методом Б — как объединенную пробу Б.

П р и м е ч а н и е — Для оценивания различия результатов, полученных на разных пробах, взятых от одной партии (примечание к 3.5), любая из двух проб считается объединенной пробой А, а другая — объединенной пробой Б.

4.2.2 Каждая пара точечных проб для составления объединенных проб А и Б берется из одной и той же точки партии ферросплава.

4.2.3 Если взятие точечных проб парами не предусмотрено, то объединенная пробы А — это пробы, полученные по методу А, и объединенная пробы Б, полученная методом Б.

4.3 Подготовка проб

4.3.1 Для примеров 1—5 в 4.1 (контроль систематической погрешности пробоотбора) две объединенные пробы А и Б подготавливают по отдельности одним и тем же методом для получения соответствующих лабораторных проб А и Б.

4.3.2 Для примера 6 (контроль систематической погрешности подготовки проб) две разные лабораторные пробы А и Б готовят по отдельности из одной объединенной пробы или одной подпробы.

4.4 Определение и запись результатов

ГОСТ ИСО 7347-94

Показатель качества определяют на лабораторных пробах А и Б одним и тем же методом и в тех же условиях. Результаты химического анализа записывают по форме, указанной в виде примера в таблице 1 и 2. Таблицу 1 используют для парных точечных проб, таблицу 2 — для непарных.

Т а б л и ц а 1 — Пример записи результатов при испытании парных данных по *t*-критерию (пояснения символов см. в приложении А)

Обозначение эксперимента _____

Вид и марка ферросплава (например феррохром) _____

Обозначение партии (или объединенной пробы) _____

Дата проведения эксперимента _____

Точечная проба №	Показатель качества (например % С)			
	$x_{B,i}$	$x_{A,i}$	$d_i = x_{B,i} - x_{A,i}$	d_i^2
1				
2				
⋮				
⋮				
<i>k</i>				
Итого				

Вычисление *t*-критерия для одной партии: _____
 $\bar{d} =$ (плюс или минус)

$V_d =$

$t_0 =$

$t(\emptyset; 0,025) =$

Вывод о результате испытания по *t*-критерию: _____

П р и м е ч а н и е — Вывод об эксперименте делают по общему результату, полученному после повторения эксперимента не менее чем на десяти партиях (или частях партий) ферросплава одного вида.

ГОСТ ИСО 7347-94

Таблица 2 — Пример записи результатов при испытании непарных данных по t -критерию (пояснение символов см. в приложениях Б, В)

Обозначение эксперимента _____

Вид ферросплава (например феррохром) _____

Обозначение партии (или объединенной пробы) _____

Дата проведения эксперимента _____

Партия №	Марка ферросплава	Показатель качества (например % Cr)					
		Объединенная пробы Б			Объединенная пробы А		
		x_{Bi}	\bar{x}_{Bi}	x_{Bi}^2	x_{Ai}	\bar{x}_{Ai}	x_{Ai}^2
1							
2							
.							
.							
n							
Итого		Σx_{Bi}	$\Sigma \bar{x}_{Bi}$	Σx_{Bi}^2	Σx_{Ai}	$\Sigma \bar{x}_{Ai}$	Σx_{Ai}^2

Вычисление t -критерия для десяти партий ($n=10$)

$x_b=$

$S_b=$

$x_A=$

$S_A=$

$t_0=$

$t(\emptyset; 0,025)=$

Вывод о результатах испытания по t -критерию: _____

5. ОБРАБОТКА ДАННЫХ

5.1 Определение значимости различия

Для определения значимости различия между двумя экспериментальными результатами, то есть отклонения результатов, полученных по методу Б, от результатов, полученных по контрольному методу А, проводят испытание статистическим методом по *t*-критерию. При анализе непарных данных перед испытанием по *t*-критерию проводят испытания по *F*-критерию.

П р и м е ч а н и е — Необходимо отметить, что указанные дисперсии содержат в данном случае кроме дисперсий, обусловленных собственными методами опробования, дисперсии показателя качества между опробуемыми партиями.

Анализ данных в соответствии с примечанием к 3.5 производится согласно 5.3.

5.2 Парные данные

5.2.1 Определяют наблюдаемую величину *t*-критерия, обозначаемую t_0 . Метод вычисления приведен в приложении А.

5.2.2 Сравнивают абсолютное значение t_0 , полученное экспериментально, со значением $t(\emptyset; 0,025)$, взятым по таблице А1 (приложение А).

Если $|t_0| < |t| (\emptyset; 0,025)$, то d — незначимая величина.

Если $|t_0| \geq |t| (\emptyset; 0,025)$, то d — значимая величина.

П р и м е ч а н и е — Выводы, которые могут быть сделаны по результатам испытания, (раздел 6).

5.3 Непарные данные

5.3.1 Равенство дисперсий, полученных по результатам методов А и Б, определяют статистическим методом по *F*-критерию, относящимся к дисперсионному анализу. Метод вычисления приведен в приложении Б.

5.3.2 Сравнивают наблюдаемую величину F_0 , полученную экспериментальным путем, с величиной $F(\emptyset; 0,05)$, взятой из таблицы Б1 (приложение Б).

Если $F_0 < F(\emptyset; 0,05)$, то испытание считается удовлетворительным.

Если $F_0 \geq F(\emptyset; 0,05)$, то испытание считается неудовлетворительным.

5.3.3 Если испытание по *F*-критерию удовлетворительно, то проводят испытание по *t*-критерию. Если испытание по *F*-критерию неудовлетворительно, то экспериментальные данные признают негодными, и, если необходимо, проводят следующий эксперимент.

ГОСТ ИСО 7347-94

5.3.4 Метод вычисления t -критерия для определения значимости различия приведен в приложении В.

5.3.5 Сравнивают абсолютное значение t_0 , полученное экспериментально, с $t(\emptyset; 0,025)$, взятым по таблице А1 (приложение А).

Если $|t_0| < |t| (\emptyset; 0,025)$, то d — незначимая величина.

Если $|t_0| \geq |t| (\emptyset; 0,025)$, то d — значимая величина.

П р и м е ч а и е — Выводы, которые могут быть сделаны по результатам испытания, — (раздел 6)

6 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В том случае, если различие между результатами, полученными по методу Б и методу А, является незначимым при испытании по t -критерию, то метод Б можно принять в качестве практического метода при условии, что между заинтересованными сторонами достигнута договоренность, если это требуется. Кроме того, следует принять во внимание следующее:

а) Отсутствие систематической погрешности означает, что величина, полученная в результате обычных операций, не отличается от истинной величины или контрольной величины этого метода на статистически значимую разницу.

б) Даже если различие статистически значимо, то с практической точки зрения она может считаться несущественным, и метод Б может быть принят в качестве практического метода при условии, что достигнута договоренность между заинтересованными сторонами, если требуется.

в) Если различие статистически не значимо, но заинтересованные стороны считают, что оно с практической точки зрения настолько велико, что не может считаться незначительным, то необходимо повторить эксперимент.

г) Если различие статистически не значимо, но величина дисперсии неприемлемо велика, то необходимо выяснить причину этого и, в случае необходимости, повторить эксперименты.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ t -КРИТЕРИЯ ДЛЯ ПАРНЫХ ДАННЫХ

А.1 Вычисляют отклонение между результатами парных измерений

$$d_i = x_{Bi} - x_{Ai}, \quad i=1, 2, \dots, k, \quad (A.1)$$

где d_i — i -е отклонение x_{Bi} от x_{Ai} ;

x_{Bi} — i -е измерения пробы Б, отобранные по проверяемому методу Б;
 x_{Ai} — i -е измерения пробы А, отобранные по контролльному методу А;
 k — количество пар измерений.

А.2 Вычисляют среднюю величину отклонения с точностью на одну десятую большую, чем та, которая использовалась при самих измерениях

$$\bar{d} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k d_i, \quad (A.2)$$

где \bar{d} — средняя величина k разниц.

А.3 Определяют несмешанную оценку дисперсии отклонений

$$V_d = \frac{1}{\varnothing} \left\{ \sum_{i=1}^k d_i^2 - \left(\sum_{i=1}^k d_i \right)^2 / k \right\}, \quad (A.3)$$

где V_d — несмешанная оценка дисперсии отклонений; \varnothing — число степеней свободы — при данном методе $\varnothing = k - 1$.А.4 Вычисляют наблюдаемое значение t , обозначаемое t_0 , округляя его до одной тысячной

$$t_0 = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\frac{V_d}{k}}}. \quad (A.4)$$

А.5 Из таблицы А1 берут значение t при уровне значимости 0,025 и степенях свободы \varnothing , обозначаемое $t(\varnothing; 0,025)$.Таблица А1 — Значение $t(\varnothing; 0,025)$ (двусторонний критерий)

\varnothing	9	10	11	12	13	14
t	2,262	2,228	2,201	2,179	2,160	2,145
\varnothing	15	16	17	18	19	20
t	2,131	2,120	2,110	2,101	2,093	2,086

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ *F*-КРИТЕРИЯ ДЛЯ НЕПАРНЫХ ДАННЫХ

Б.1 Для упрощения расчетов необработанные измерения преобразуют в группы:

$$\begin{aligned} X_{Ai} &= (x_{Ai} - c_1)h, \quad i=1, 2, \dots, n; \\ X_{Bi} &= (x_{Bi} - c_2)h, \quad i=1, 2, \dots, n, \end{aligned} \quad (Б.1)$$

где X_{Ai} , X_{Bi} — соответствующие i -е преобразованные измерения пробы А и пробы Б;
 x_{Ai} , x_{Bi} — соответствующие i -е необработанные измерения пробы А и пробы Б;
 c_1 , c_2 — соответствующие вычитаемые константы, произвольно выбираемые для преобразований;
 h — множительная константа, произвольно выбираемая для преобразований;
 n — количество измерений пробы А и пробы Б.

Б.2 Вычисляют средние значения измерений пробы А и Б, обозначаемые соответственно \bar{x}_A и \bar{x}_B , и выражают их путем инвертирования преобразования:

$$\begin{aligned} \bar{x}_A &= \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{Ai} \right) \frac{1}{h} + c_1 \\ \bar{x}_B &= \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{Bi} \right) \frac{1}{h} + c_2 \end{aligned} \quad (Б.2)$$

Б.3 Вычисляют суммы квадратов, обозначаемые S_A и S_B соответственно:

$$\begin{aligned} S_A &= \left\{ \sum_{i=1}^n X_{Ai}^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_{Ai} \right)^2 \right\} \frac{1}{h^2} \\ S_B &= \left\{ \sum_{i=1}^n X_{Bi}^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_{Bi} \right)^2 \right\} \frac{1}{h^2} \end{aligned} \quad (Б.3)$$

Б.4 Определяют несмещенные оценки дисперсии, обозначаемые V_A и V_B соответственно:

$$V_A = \frac{S_A}{\mathcal{O}_A}; \quad (Б.4)$$

$$V_B = \frac{S_B}{\mathcal{O}_B},$$

ГОСТ ИСО 7347-94

где ϕ_A, ϕ_B — соответствующие степени свободы проб А и Б, $\phi_A = n_A - 1, \phi_B = n_B - 1$; в данном методе $n_A = n_B = n$.Б.5 Вычисляют отношение V_B метода Б к V_A контрольного метода А по формуле (Б.5) округляя до одной сотой.П р и м е ч а н и е — Предполагается, что при данном методе дисперсия контрольного метода А меньше дисперсии метода Б ($V_A < V_B$) однако, если оказывается, что $V_A > V_B$, то меняют местами знаменатель и числитель таким образом, чтобы отношение было больше единицы, и используют формулу (Б.6)

$$F_0 = \frac{V_B}{V_A}; \quad F_0 \geq 1; \quad (Б.5)$$

или

$$F_0 = \frac{V_A}{V_B}; \quad F_0 \geq 1 \quad (Б.6)$$

Б.6 По таблице Б.1 находят значение F при уровне значимости 0,05 для степеней свободы ϕ_B и ϕ_A ($\phi_B = \phi_A = \phi$), обозначаемое $F(\phi; 0,05)$.Т а б л и ц а Б.1 — Значение $F(\phi; 0,05)$

ϕ	9	10	11	15	20
F	3,18	2,98	2,69	2,40	2,12

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ t -КРИТЕРИЯ ДЛЯ НЕПАРНЫХ ДАННЫХВычисляют наблюдаемое значение t , обозначаемое t_0 , округляя его до третьего десятичного знака

$$t_0 = \frac{X_B - X_A}{\sqrt{\frac{S_A + S_B}{\phi_A + \phi_B} \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}}, \quad (Б.1)$$

ГОСТ ИСО 7347-94

откуда

$$t_0 = \frac{\bar{X}_B - \bar{X}_A}{\sqrt{\frac{S_A + S_B}{\sigma_s}}}, \quad (B.2)$$

где $\sigma_A = n_A - 1$, $\sigma_B = n_B - 1$ и $\sigma_A = \sigma_B = \sigma$.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПАРНЫХ И НЕПАРНЫХ ДАННЫХ

Эксперимент по отбору проб проводился на 12 партиях ферросиликокальция (~15 % Ca). От каждой партии отбирали объединенную пробу А, состоящую из 10 точечных проб массой по 15 кг, и объединенную пробу Б, состоящую из 10 точечных проб массой по 5 кг.

Пробы массой по 15 кг и по 5 кг отбирались одновременно от дробленого и перемешанного сплава в процессе упаковки.

Пробы А и Б рассматриваются как парные данные (таблица Г.1).

Предварительно от каждой из 12 партий отбирали пробу В путем откалывания кусочков от недробленых слитков.

Таким образом, пробу Б, отбранную от дробленого сплава в процессе упаковки, и пробу В, отбранную от слитков откалыванием кусочков, можно рассматривать как непарные данные (таблица Г.2).

Т а б л и ц а Г.1 — Результаты анализов и расчет при испытании парных данных

Обозначение эксперимента: выбор массы точечной пробы.

Вид ферросплава: ферросиликокальций

Обозначение партии: проба А, состоящая из точечных проб массой по 15 кг, и

проба Б, состоящая из точечных проб массой по 5 кг.

Дата проведения эксперимента: июль 1980 г.

Партия №	Ферросплав	Массовая доля кальция, %			
		x_{A1}	x_{B1}	$d_1 = x_{A1} - x_{B1}$	d_1^2
1		17,2	17,3	-0,1	0,01
2		18,7	18,5	+0,2	0,04
3		17,1	17,1	0,0	0,0
4	Ферросиликокальций, примерно	16,8	16,7	+0,1	0,01
5	15 % Ca	17,2	17,2	0,0	0,0
6		19,2	19,2	0,0	0,0
7		17,0	16,7	+0,3	0,09
8		18,0	18,5	-0,5	0,25

ГОСТ ИСО 7347-94

Продолжение таблицы Г1

Песок №	Ферросили	Массовая доля кальция, %			
		x_{41}	x_{51}	$d_1 = x_{41} - x_{51}$	d_1^2
9	Ферросили- кокальций, примерно 15 % Ca	17,8	18,1	-0,3	0,09
10		17,0	16,7	+0,3	0,09
11		18,2	18,4	-0,2	0,04
12		17,3	17,3	0,0	0,0
Итого				$+0,9$ $-1,1$ $\overline{-0,2}$	0,62

Вычисление t -критерия

$$d = \frac{-0,2}{12} = -0,017;$$

$$V_d = \frac{0,62 - (-0,2)^2 / 12}{11} = \frac{0,62 - 0,0033}{11} = 0,056;$$

$$t_0 = \frac{-0,017 \times 3,47}{0,237} = -0,249;$$

$$t_{\text{табл.}} (11; 0,025) = 2,20;$$

$$|t_0| < t_{\text{табл.}}$$

$$0,249 < 2,201.$$

Вывод о результате испытания по t -критерию: различие не значимо.
Следовательно, массу точечной пробы выбирают 5 кг.

ГОСТ ИСО 7347-94

Таблица Г.2 — Результаты анализов и расчет при испытании непарных данных
Обозначение эксперимента: выбор метода отбора проб

Вид ферросплава: ферросиликоалюминий

Обозначение партии: (или объединенной пробы): пробы Б, отобранные от дробленого ферросплава в процессе упаковки, и пробы В, отобранные откальванием кусков систематическим методом от недробленых слитков

Дата проведения эксперимента: июль 1980 г.

Партия №	Ферросплав	Массовая доля кальция, %			
		Проба Б		Проба В	
		x_{Bi}	x_{Bi}^2	x_{Vi}	x_{Vi}^2
1	Ферросилико-кальций, при- мерно 15 % Ca	17,3	299,3	17,7	313,3
2		18,5	342,3	19,0	361,0
3		17,1	292,4	19,3	372,5
4		16,7	278,9	16,7	278,9
5		17,2	295,8	19,0	361,0
6		19,2	368,6	19,4	376,4
7		16,7	278,9	16,8	282,2
8		18,5	342,3	19,0	361,0
9		18,1	327,6	18,8	353,4
10		16,7	278,9	17,8	316,8
11		18,4	338,6	18,7	349,7
12		17,3	299,3	18,5	342,3
Итого		211,7	3742,9	220,7	4068,5

Вычисление F-критерия для непарных данных

$$x_B = 17,6;$$

$$x_V = 18,4;$$

$$S_B = \frac{\sum_{i=1}^{12} x_{Bi}^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{12} x_{Bi} \right)^2}{n-1} = 3742,9 - \frac{1}{12} \frac{(11,7)^2}{12} = \\ = 3742,9 - 3734,74 = 8,16;$$

ГОСТ ИСО 7347-94

$$S_B = \sum_{i=1}^{12} x_{Bi}^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{12} x_{Bi} \right)^2 = \\ = 4068,5 - \frac{(220,7)^2}{12} = 4068,5 - 4059,0 = 9,5$$

Определение несмешанных оценок дисперсии:

$$V_B = \frac{S_B}{\sigma_B^2} = \frac{9,5}{11} = 0,86;$$

$$V_3 = \frac{S_B}{\sigma_B^2} = \frac{9,5}{11} = 0,86.$$

Определение отношения V_B метода В к V_B контрольного метода Б:

$$F_0 = \frac{V_B}{V_B} = 1,16 \quad F_0 \geq 1; \\ F_{\text{табл.}}(11; 0,05) = 2,8; \\ F_0 < F_{\text{табл.}}(1,16 < 2,8).$$

Испытание считается удовлетворительным.
Вычисление t -критерия для непарных данных

$$t_0 = \frac{18,4 - 17,6}{\sqrt{\frac{8,2 + 9,5}{11 \times 12}}} = \frac{0,8}{\sqrt{\frac{17,7}{132}}} = \\ = \frac{0,8}{\sqrt{0,134}} = \frac{0,8}{0,366} = 2,186; \\ t_0 = 2,186; \\ t_{\text{табл.}} = (11; 0,025) = 2,201; \\ t_0 < t_{\text{табл.}}$$

Хотя различие статистически незначимо, но t_0 примерно равно $t_{\text{табл.}}$, это значит, что метод В может быть принят как контрольный, либо необходимо провести дополнительные эксперименты.

ГОСТ ИСО 7347-94

УДК 669.15,198:546.26.06:006.354 ОКС 77.100 В19 ОКСТУ 0809
Ключевые слова: ферросплавы, отбор проб, подготовка проб,
эксперимент

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Л. Я. Митрофанова*
Оператор *Т. В. Александрова*

Сдано в набор 06.08.95. Подп. в печать 12.10.95. Усл. печ. л. 1,16. Усл. кр.-отт. 1,16.
Уч.-изд. л. 0,85. Тир. 200 экз. С. 2898. Зак. 1854.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
ЛР № 021407 от 16.08.95
Набрано в Калужской типографии стандартов из ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ЛПР № 040128