

ГОСТ Р 50491-93  
(ИСО 3671-76)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

ПЛАСТМАССЫ.  
ФОРМОВОЧНЫЕ АМИНОПЛАСТЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Издание официальное

Б3 1-93/56

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

## ПЛАСТИММСЫ. ФОРМОВОЧНЫЕ АМИНОПЛАСТЫ

ГОСТ Р

Определение летучих веществ  
 Plastics. Aminoplast moulding  
 materials. Determination of  
 volatile matter

50491—93

(ИСО 3671—76)

ОКСТУ 2209

Дата введение 01.01.95

## I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения летучих веществ (преимущественно воды) в формовочных аминопластах высушиванием в термошкафу.

Массовая доля летучего вещества, определяемая настоящим методом, может быть использована для контроля качества, для научно-исследовательских целей.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, выделены курсивом.

## 2. АППАРАТУРА

2.1. Два широкогорлых стаканчика для взвешивания с внутренним диаметром 45 мм и глубиной 35 мм с притертыми крышками или стаканчик СН-45/13 по ГОСТ 25336.

2.2. Хорошо вентилируемый термошкаф, обеспечивающий контрлирование температуры при  $(55 \pm 1)^\circ\text{C}$ .

Электрошкаф сушильный лабораторный с терморегулятором и принудительной циркуляцией воздуха, обеспечивающий поддержание температуры при  $(55 \pm 2)^\circ\text{C}$ .

2.3. Весы с точностью взвешивания до 0,01 г или лабораторные общего назначения с НПВ-200 г, 2-го класса точности по ГОСТ 24104 или любые другие с соответствующими метрологическими характеристиками.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2.4. Эксикатор по ГОСТ 25336 с прокаленным хлористым кальцием.

### 3. ХРАНЕНИЕ ПРОБЫ

До испытания пробу хранят в воздухонепроницаемом контейнере для предотвращения потери или увеличения массовой доли воды или других летучих веществ.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Взвешивают ( $5 \pm 0,1$ ) г пробы с точностью до 0,001 г в чистом сухом стаканчике для взвешивания (п. 2.1), равномерно распределяют на дне стаканчика. Проводят два определения.

Стаканчики со снятыми крышками помещают в термошкаф (п. 2.2) с контролируемой температурой  $(55 \pm 1)^\circ\text{C}$ . Через 3 ч закрывают стаканчики крышками, вынимают их из термошкафа и помещают в эксикатор при комнатной температуре. Не менее чем через 1 ч отодвигают крышки стаканчиков для выравнивания давления и повторно взвешивают стаканчики.

### 5. ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю летучих веществ в процентах рассчитывают по формуле

$$\frac{m_1}{m_0} \cdot 100,$$

где  $m_0$  — исходная масса пробы, г;

$m_1$  — потеря массы пробы при испытании, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений.

### 6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

В протокол испытания следует включать следующие сведения:

- ссылку на настоящий стандарт;
- полную идентификацию продукта для испытания;
- массовую долю летучих веществ, как среднее арифметическое результатов двух определений;
- отдельные результаты обоих определений.

Примечание Пунктом б) протокола предусматривается указание:

- наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
- наименования материала и его марки;
- номера нормативно-технического документа, по которому выпускается материал;
- номера партии и даты ее изготовления.

**С. 3 ГОСТ Р 50491—93**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 230 «Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний»
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 09.02.93 № 37  
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 3671—76 «Пластмассы. Формовочные аминопласти. Определение летучих веществ» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства
- 3. Введен впервые**
- 4. Ссылочные нормативно-технические документы**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24104—88	2.3
ГОСТ 25336—82	2.1, 2.4

Редактор *Н. П. Щукина*  
Технический редактор *В. И. Прусакова*  
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в набор 28.02.93. Подл. в печ. 12.05.93. Усл. печ. л. 0.25. Усл. кр.-отт. 0.25.  
Уч.-изд. л. 0.17. Тираж 412 экз. С 182.

«Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Знак 127