

**Раздел И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ**

Группа И17

**ГОСТ 111—54 Стекло оконное листовое**

**Изменение № 2**

(взамен изменения № 1)

**Раздел I. «Технические условия»**

Пункт 2 изложен в новой редакции:

«2. Размеры листов стекла должны соответствовать следующим требованиям:

Размеры в мм

Название стекла	Условное обозначение	Толщина стекла	Допускаемые отклонения по толщине	Ширина и длина листов		Допускаемые отклонения по ширине и длине
				Наим.	Наиб.	
1	2	3	4	5	6	7
2-миллиметровое	„2“	2	+0,3	250×250	650×1200	$\begin{matrix} +2 \\ -3 \end{matrix}$
2,5-миллиметровое	„2,5“	2,5	$\begin{matrix} -0,1 \\ +0,2 \end{matrix}$	300×500	700×1450	$\begin{matrix} +2 \\ -3 \end{matrix}$
3-миллиметровое	„3“	3	$\pm 0,2$	300×500	1000×1800	$\begin{matrix} +2 \\ -3 \end{matrix}$
4-миллиметровое	„4“	4	$\pm 0,3$	300×500	1200×2200	$\begin{matrix} +2 \\ -3 \end{matrix}$
5-миллиметровое	„5“	5	$\pm 0,3$	300×500	1600×2200	$\begin{matrix} +2 \\ -3 \end{matrix}$
6-миллиметровое	„6“	6	$\pm 0,4$	300×500	1600×2200	$\begin{matrix} +2 \\ -3 \end{matrix}$

Пункт 2. Примечание 2 изложено в новой редакции:

«2. Стекло толщин, не укладываемых в указанные в графах 3 и 4 таблицы п. 2 размеры, должно относиться к низшей по толщине группе стекла, именно: стекло толщиной от 3,3 до 3,6 мм вкл. — к стеклу «3», толщиной от 4,4 до 4,6 мм вкл. — к стеклу «4» и толщиной 5,4 и 5,5 мм — к стеклу «5».

#### Р а з д е л IV. «У п а к о в к а, м а р к и р о в к а и п а с п о р т и з а ц и я»

Пункт 27 изложен в новой редакции:

«27. Упаковку стекла производят в дощатые ящики по ГОСТ 4295—61.

В каждый ящик упаковывают стекло одного вида, размера и сорта:

в ящик № 1 стекло укладывают тремя стопками с просветами между ними шириной 50 мм, длинной стороной вдоль ящика;

в ящик № 2 — двумя стопками с просветом между ними шириной 50 мм, длинной стороной вдоль ящика;

в ящик № 3 — одной стопкой, длинной стороной вдоль ящика.

Торцы стекол при укладке должны быть выравнены. Просветы между стопками стекла, а также между стеклом и стенками, дном и крышкой ящика должны быть плотно заполнены древесной стружкой, соответствующей требованиям ГОСТ 5244—50.

При упаковке в облегченные ящики № 3 вместо стружки применяются амортизаторы из гофрированного картона, расположенные по углам ящика и на средних боковых досках (с внутренней стороны).

Стопки стекла после упаковки не должны смещаться и качаться в ящике. Амортизаторы из гофрированного картона не должны смещаться и выпадать из ящика».

Раздел дополнен новым пунктом:

«28а. На головках каждого ящика должны быть нанесены обозначения толщины стекла, длина и ширина листов, сорт, количество листов и номер настоящего стандарта.

На боковых стенках каждого ящика должны быть нанесены наименования стекольного завода и предупреждающие надписи:

«Плашмя не класть»;

«Не кантовать»;

«Осторожно — стекло!».

(на облегченных ящиках № 3 последняя надпись не делается).

Все надписи должны быть четко нанесены несмываемой краской прописными буквами. Перенос слов не допускается. Буквы предупреждающих надписей должны быть величиной 45—60 мм, расстояние между буквами — 10—20 мм, расстояние между строчками — не менее 50 мм».

(Приказ № 118 31/V—62 г.)