

# ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

## 01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

МКС 01.040.25

Изменение № 2 ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 95-П от 30.01.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13074

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, TJ, UZ, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Пункт 1. Последний абзац исключить.

Пункт 6. Третий и четвертый абзацы изложить в новой редакции:

« $Rz$  — наибольшая высота профиля;

$Rmax$  — полная высота профиля».

Пункт 8.2. Наименование изложить в новой редакции:

**«8.2 Наибольшая высота профиля  $Rz$  и полная высота профиля  $Rmax$ ».**

Рисунок (после пункта 13) исключить.

Приложение 2. Таблица. Термины 13, 14, 17, 18 изложить в новой редакции:

Термин	Обозначение	Определение
13. Шаг неровностей профиля		Отрезок средней линии профиля, содержащий неровность профиля
14. Шаг местных выступов профиля		Отрезок средней линии между проекциями на нее наивысших точек соседних местных выступов профиля
17. Наибольшая высота профиля	$Rz$	Сумма высоты наибольшего выступа профиля $Rp$ и глубины наибольшей впадины профиля $Rv$ в пределах базовой длины $l$
18. Полная высота профиля	$Rmax$	Сумма высоты наибольшего выступа профиля $Rp$ и глубины наибольшей впадины профиля $Rv$ в пределах длины оценки $L$

(ИУС № 7 2017 г.)

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2017—10—01.