

**Изменение № 1 ГОСТ 380—2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото-
кол № 79-П от 27.08.2015)**

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 11308

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу-
дарств: BY, KG, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введение в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные
органы по стандартизации***

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«4.2 Допускается изготовление стали всех марок, кроме предназначенной для проката, используе-
мого в судостроении и вагоностроении, без ограничения нижнего предела массовой доли углерода и мар-
ганца при условии обеспечения требуемого уровня механических свойств.

В стали марок Ст2kp, Ст3kp и Ст4kp, предназначеннной для изготовления сортового и фасонного про-
ката, допускается повышение массовой доли кремния до 0,07 %».

Пункт 4.8. Таблицу 2 дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Для химических элементов, массовая доля которых согласно 4.2 ограничена
только верхним пределом, применяют плюсовые предельные отклонения».

(ИУС № 4 2016 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2016—04—01.