

**Изменение № 2 ГОСТ 23785.1—79 Ткань кордная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинений**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.03.90 № 563**

**Дата введения 01.10.90**

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «шкаф сушильный, обеспечивающий температуру 0—150 °С с допустимой погрешностью поддержания температуры  $\pm 2$  °С»;

дополнить абзацами: «линейку измерительную металлическую с пределом измерения не менее 300 мм, цена деления 1 мм, по ГОСТ 427—75; секундомер механический по ГОСТ 5072—79».

Пункт 2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Тип зажимных губок и материал неподвижной губки устанавливается в нормативно-технической документации на ткани».

*(Продолжение см. с. 306)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 23785.1—79)*

Пункт 3.1. Исключить слова: «в свободном состоянии».

Пункт 4.2 дополнить абзацем: «Скорость нижнего зажима устанавливается так, чтобы продолжительность процесса растяжения 10 нитей, отобранных от не менее 3 лабораторных проб, укладывалась в установленное стандартом время».

Пункт 4.4 дополнить абзацем: «Длина нити между точками проверяется нитью с грузом предварительного натяжения по п. 2.1. В точках *a* и *b* наносятся метки, открывая поочередно сначала нижний, а затем верхний зажимы. Затем нить, взятая за оба конца с подвешенным грузом предварительного натяжения, накладывается на линейку и измеряется длина нити между метками. Проводится не менее трех замеров длины нити».

Пункт 5.2. Экспликация. Первый абзац. Заменить слова: «с погрешностью» на «с точностью».

Пункт 5.5. Третий абзац после слова «вычисляют» дополнить словами: «методом сумм или произведений или».

Приложение 2. Чертеж 3. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

(ИУС № 6 1990 г.)