

Изменение № 1 ГОСТ 22897—77 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 81 12 03 № 5215 срок введения установлен

с 82 01 01

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 18 2551.

Пункт 2.2 после слов «марок ВТ1—0» дополнить маркой: ПТ-1М.

Пункт 2.4 после слов «сплавов марок ВТ1—0» дополнить маркой: ПТ-1М.

Пункт 2.5. Таблицу 3 дополнить маркой сплава: ПТ-1М с соответствующими показателями (после марки ВТ1—0).

Марка сплава	Временное сопротивление разрыву σ_B , МПа (кгс/мм ²)			Предел текучести σ_T , МПа (кгс/мм ²)			Относительное удлинение δ_5 , %		
	при +20°C	при +150°C	при +350°C	при +20°C	при +150°C	при +350°C	при +20°C	при +150°C	при +350°C
ПТ-1М	343—568 (35—58)	225 (23)	—	216 (22)	157 (16)	—	27	—	—

(Продолжение см. стр. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22897—77)

Пункты 2.11, 2.12 после марки ВТ1—0 дополнить маркой: ПТ-1М.

Пункт 3.7. Заменить слово: «способом» на «технологией»; исключить слова: «Проверку указанного показателя допускается не проводить до 1 января 1980 г.».

Пункт 4.5. Заменить слова: «по ГОСТ 10006—73» на «по ГОСТ 10006—80; при повышенной температуре по ГОСТ 19040—73»; третий абзац исключить.

Пункт 4.10. Заменить ссылку: ГОСТ 17410—72 на ГОСТ 17410—78.

(ИУС № 2 1982 г.)