

Группа А39

Изменение № 1 ГОСТ 22772.0—77 Руды марганцевые и концентраты. Общие требования к методам химического анализа

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.08.81 № 3693 срок введения установлен

с 01.01.82

На обложке и первой странице обозначение стандарта дополнить обозначением: **(СТ СЭВ 1224—78)**.

Пункты 1, 2 изложить в новой редакции:

«1. Настоящий стандарт распространяется на марганцевые руды, концентраты и агломераты и устанавливает общие требования к методам химического анализа.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1224—78.

(Продолжение см. стр. 44)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22772.0—77)

2. Пробу для проведения химических анализов, отобранную по ГОСТ 16598—80, усредняют».

Пункт 4. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции:

«4. Определения проводят на двух навесках воздушно-сухой пробы марганцевой руды, концентраты или агломераты. Параллельно через все стадии анализа проводят два контрольных опыта для внесения в результат анализа соответствующей поправки на загрязнение реактивов.

При массовых анализах допускается проводить определение из проб, высушенных при 105—110°C до постоянной массы.

При возникновении разногласий определения проводят на трех навесках воздушно-сухой пробы марганцевой руды, концентрата или агломерата».

Пункт 13 изложить в новой редакции:

«13. Выражение «горячая вода» или «горячий раствор» означает, что жидкость имеет температуру свыше 70 до 100°C, а «теплая вода» или «теплый раствор» — свыше 40 до 70°C».

(ИУС № 10 1981 г.)