

**Изменение № 3 ГОСТ 7132—78 Стекло листовое термически полированное.
Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.86
№ 466 срок введения установлен**

с 01.08.86

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Стекло выпускают толщиной 2, 3, 4, 5, 6 и 7 мм.

Предельные отклонения не должны превышать:

+0,4
—0,2 мм — для толщины 2 мм;

+0,4
—0,5 мм — для толщин 3, 4, 5, 6 и 7 мм».

Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слова: «толщиной 3 мм» на «толщиной 2 и 3 мм».

(Продолжение см. с. 164)

6*

163

(Продолжение изменения к ГОСТ 7132—78)

Пункты 5.2, 5.4, 5.5. Заменить слово: «упаковка» на «упаковывание».

Пункт 5.2. Исключить слова: «или универсальные контейнеры по ГОСТ 20435—75, ГОСТ 15102—75».

(ИУС № 6 1986 г.)