

Изменение № 1 ГОСТ 20272—83 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.03.86 № 750 срок введения установлен

с 01.09.86

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4а (перед п. 1.4): «1.4а. Ткани улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать следующим требованиям:

изменение размеров после мокрой обработки, %, не более 2,5 — по основе, 2,0 — по утку (вырабатываемых из капроновых комплексных нитей марки Б); для остальных тканей, %, не более 4,0 — по основе, 2,0 — по утку;

стойкость к истиранию, циклы, не менее — 800;

пиллингуемость — не допускается».

Пункт 1.4. Таблица 1. Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «стирки и глажения» на «мокрой обработки»;

исключить графу: «высшей категории качества»;

исключить наименование графы: «первой категории качества».

Пункт 1.6. Заменить слова: «а тканей высшей категории качества» на «новых тканей улучшенного качества с индексом «Н».

(Продолжение изменения к ГОСТ 20272—83)

Пункт 1.7. Исключить слова: «а тканей высшей категории качества — образцам-эталонам, утвержденным аттестационной комиссией».

Пункт 1.8 исключить.

Пункт 1.9 изложить в новой редакции: «1.9. Определение сортности — по ГОСТ 187—85».

Новые ткани улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям 1-го сорта».

Пункт 2.1. Таблица 3. Головка. Заменить слова: «высшей категории качества» на «улучшенного качества с индексом «Н», «первой категории качества» на «массового производства»;

графа «Периодичность контроля тканей по показателям». Заменить слова: «стирки и глажения» на «мокрой обработки».

Пункт 3.8. Заменить слова: «стирки и глажения» на «мокрой обработки».

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.4—83, ГОСТ 9733.6—83, ГОСТ 9733.7—83, ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83.

(ИУС № 6 1986 г.)