

Изменение № 3 ГОСТ 7438—73 Бумага курительная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 15.03.88 № 541

Дата введения 01.09.88

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Курительная бумага должна изготавливаться в виде книжек размером 50×80 мм и листов размером 300×210 мм.

Предельные отклонения по размерам бумаги не должны быть более 2 мм, по косине — 2 мм».

Пункт 1.2. Заменить слова: «соглашению» на «согласованию», «выпускать» на «изготавливать».

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Состав по волокну, %: целлюлоза сульфитная небеле- ная по ГОСТ 6501—82, не менее древесная масса белая - марки Б или В по ГОСТ 10014—73, не бо- лее	50	По ГОСТ 7500—85
2. Масса бумаги площадью 1 м ² , г	35,0±2,0	По ГОСТ 13199—67
3. Плотность, г/см ³ , не менее	0,50	По ГОСТ 27015—86
4. Воздухопроницаемость, см ³ /мин, не более	400	По ГОСТ 13525.14—77
5. Сорность — число сорняков на 1 м ² : площадью от 0,5 до 1,5 мм ² включительно, не более площадью св. 1,5 мм ²	30 Не до- пускаются	По ГОСТ 13525.4—68
6. Массовая доля золы, %, не ме- нее	5,0	По ГОСТ 7629—77 и п. 4.4 настоящего стан- дарта
7. Влажность, %	7,0±1,0	По ГОСТ 13525.19—71

(Продолжение см. с. 240)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7438—73)

Пункт 2.3. Заменить слово «выпускаться» на «изготавливаться».

Пункт 2.4. Заменить слово: «разномерным» на «равномерным».

Пункт 2.6. Заменить слово: «надрывы» на «разрывы кромки бумаги».

Пункт 2.8. Заменить значение: 50 ± 2 на (50 ± 2) .

Пункты 2.10, 2.11 исключить.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.4: «4.4. При определении массовой доли золы температура прокаливания образца должна быть (800 ± 25) °С».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 6658—75 со следующими дополнениями».

Пункт 5.1.1. Заменить слова: «не более 80 г» на 60—70 г.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.1.2: «5.1.2. Листы курительной бумаги размером 300×210 мм укладывают в стопы по (500 ± 10) листов и упаковывают в пачки, завертывая одним слоем белой или цветной оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75 массой бумаги площадью 1 м^2 60—70 г. Концы оберточной бумаги должны быть загнуты на торцы и заклеены».

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Обложка каждой книжки и обертка листов курительной бумаги должна быть художественно оформлена по образцам, утвержденным в установленном порядке и иметь маркировку, содержащую»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «размер листов бумаги и их количество, количество книжек».

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Упаковывание курительной бумаги всех видов производится в кипы и в щиты».

На каждую кипу и щит должна быть нанесена предупредительная надпись «Не бросать» по ГОСТ 14192—77».

Пункт 5.4, 5.5 исключить.

(ИУС № 6 1988 г.)