

Группа К68

**Изменение № 4 ГОСТ 6290—74 Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.11.88 № 3697**

**Дата введения 01.05.89**

Пункт 2.2. Таблица. Примечание изложить в новой редакции: «**Примечание**. Допускается применять:

*(Продолжение см. с. 190)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 6290—74)*

в поверхностном слое — до 30 % сульфатной беленой целлюлозы из лиственной древесины;

в основном слое — другие виды сульфитной небеленой целлюлозы и белой древесной массы; до 10 % сульфатной небеленой целлюлозы из хвойных пород древесины взамен сульфитной небеленой целлюлозы и до 60 % макулатуры марок МС-1, МС-2 по ГОСТ 10700—84 взамен древесной массы.

(ИУС № 2 1989 г.)