

**Группа Л39**

**Изменение № 2 ГОСТ 2669—81 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Правила приемки**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.88 № 1270**

**Дата введения 01.07.88**

Пункт 3 дополнить абзацем: «Число точечных проб, отбираемых в объединенную от кокса с размером кусков 10—40 мм, должно соответствовать числу, установленному для кокса с размером кусков менее 25 мм».

Пункт 7 дополнить абзацем: «Для контроля у потребителя класса по размеру кусков кокса определяют показатель массовой доли основного класса, который не является браковочным и служит для планирования и взаимных расчетов по массе партии кокса».

Стандарт дополнить пунктом — 7а: «7а. Отбор проб кокса у потребителя должен осуществляться по ГОСТ 23083—78 в момент разгрузки кокса из вагонов».

Пункт 8. Заменить слова: «содержания серы» на «массовой доли общей серы», «содержания фосфора» на «массовой доли фосфора»:

после шестого абзаца дополнить абзацами: «прочности по показателям М40 и М25 — 3,0;

При контрольном определении у потребителя массовая доля основного класса, %, не менее:

*(Продолжение см. с. 216)*

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 2669—81)

80 — кусков размером более 25 мм для доменного кокса всех классов крупности;

75 — для литейного кокса класса 40 мм и более;

72 — с 01.07.90 для литейного кокса класса 60 мм и более;

70 — для литейного кокса марок КЛ2 и КЛ3 класса 60 мм и более и каменноугольного кокса классов 25 мм и более и 25—40 мм;

65 — для литейного кокса марки КЛ1 класса 60 мм и более».

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Отбор проб кокса и определение показателей прочности и массовой доли основного класса у потребителя производят в присутствии поставщика или лица, уполномоченного поставщиком и потребителем согласно договору о поставке.

Если расхождения данных документа о качестве и результатов анализа пробы, полученной от поставщика или отобранной у потребителя, не превышают допускаемых, то за окончательный результат принимают данные документа о качестве.

Если расхождения превышают допускаемые, то оставшуюся часть пробы для химического анализа направляют в нейтральную лабораторию, результат которой является окончательным или, при согласии поставщика, за окончательный результат принимают данные потребителя».

(ИУС № 8 1988 г.)