

**К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН**

Группа **К09**

Изменение № 3 ГОСТ 20022.4—75 Защита древесины. Панельный способ пропитки

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84
№ 2271 срок введения установлен**

с 01.12.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5304.

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции: «1. Содержание технологического процесса».

(Продолжение см. стр. 180)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20022.4—75)

Пункт 1.5. Заменить слова: «типа бязи по ГОСТ 11680—76 или других материалов, легко фильтрующих и выравнивающих распределение пропиточной жидкости» на «иглопробивного полотна, подосновы для линолеума или других нетканых материалов, легко проводящих пропиточную жидкость».

Пункт 1.7. Заменить слова: «слоем бязи» на «хлопчатобумажной тканью или иглопробивным полотном, подосновой для линолеума».

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Методы контроля».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Концентрацию защитных средств в пропиточной жидкости контролируют по плотности, определяемой по ГОСТ 18995.1—73».

Пункт 2.4. Заменить слова и единицу измерения: «записи расхода» на «регистрации поглощения»; л на дм^3 ;

формулу и экспликацию изложить в новой редакции:

$$R=V-V_1, \quad (1)$$

(Продолжение см. стр. 181)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20022.4—75)

где V — объем пропиточной жидкости, залитой в верхний резервуар, дм^3 ;
 V_1 — объем пропиточной жидкости, поступившей в нижний резервуар, дм^3 ;
последний абзац. Заменить слово: «Количество» на «Объем»; после слов
«внутреннего слоя» дополнить словом: «панели».

Пункт 2.5. Первый абзац. Заменить единицу измерения: $\text{кг}/\text{м}^3$ на $\text{кг}\cdot\text{м}^{-3}$; формулу и экспликацию изложить в новой редакции:

$$R_{\text{ч}} = \frac{R \cdot \rho \cdot C}{100 \cdot V_2}, \quad (2)$$

где R — поглощение пропиточной жидкости на панель, дм^3 ;
 ρ — плотность пропиточной жидкости, $\text{кг}\cdot\text{м}^{-3}$;
 C — концентрация защитных средств в пропиточной жидкости, %;
 V_2 — объем пропитанной древесины, м^3 ;
формулу $Q = R \cdot \rho$ и экспликацию исключить;
формулу $V = g \cdot S$ дополнить порядковым номером — (3).
Пункт 2.6. Формулу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 182)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20022.4—75)

$$R_y = \frac{R \cdot \rho \cdot C}{100 \cdot S} , \quad (4)$$

где S — площадь панели, м².

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.8, 3.9: «3.8. Рабочие, занятые на работах по пропитке древесины, должны проходить медицинские осмотры в соответствии с порядком и в сроки, установленные Министерством здравоохранения СССР.

3.9. Отходы, образующиеся при пропитке древесины панельным способом, а также пришедшая в негодность специальная одежда или обувь должны быть обезврежены соответствующими способами».

Приложение 1. Таблица. Наименование графы «Защитные средства» дополнить словами: «по ГОСТ 20022.2—80»;

заменить единицу измерения: кг/м³ на кг·м⁻³;

исключить сноску *;

сноска **. Исключить слова: «(для борсодержащих защитных средств)».

Приложение 2. Заменить единицу измерения: л на дм³.

(ИУС № 10 1984 г.)