

Группа Б26

Изменение № 2 ГОСТ 16422—79 Смазка трансмиссионная ЦИАТИМ-208. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.85 № 2201 срок введения установлен

с 01.12.85

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208. Технические условия».

Вводная часть. Исключить слова: «представляющую собой жидкий смазочный материал».

Пункт 1.2. Пункты 4, 6, 7, 9 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16422—79)

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
4. Кислотное число, мг КОН/г смазки, не более	2,00	По ГОСТ 5985—79
6. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,20	По ГОСТ 6370—83 и п. 4.5 настоящего стандарта
7. Испаряемость при 125 °С, %, не более	15,0	По ГОСТ 9566—74
9. Массовая доля воды, %, не более	0,20	По ГОСТ 2477—65

(Продолжение см. с. 65)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16422—79)

заменить ссылку: ГОСТ 7163—63 на ГОСТ 7163—84.

Пункт 4.5. Заменить слово и ссылку: «навеску» на «массу», ГОСТ 6370—59 на ГОСТ 6370—83.

Пункт 6.1. Исключить слова: «установленных стандартом».

(ИУС № 10 1985 г.)