

Изменение № 2 ГОСТ 11481—75 Краски художественные акварельные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.85 № 1903 срок введения установлен

с 01.11.85

Пункт 1.2. Таблица 1а. Графа «Наименование краски». Слова в скобках для красок «красно-коричневая» и «красно-коричневая темная» изложить в

(Продолжение см. с. 242)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11481—75)

новой редакции: «(тиоиндиго красно-коричневый Ж или ЖП, марс коричневый темный прозрачный)», «(тиоиндиго красно-коричневый ЖП)».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции (кроме табл. 1, 2): «1.3. Краски должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1, 2»;

таблица 1. Наименование граф изложить в новой редакции: «Наименование показателя», «Норма», «Метод испытания»; графу «Норма» для пунктов 7—9 изложить в новой редакции: 7 — «Краска должна разноситься по бумаге

(Продолжение см. с. 243)

без видимых точек и вкраплений в окрашенном слое»; 8 — «Краска после высыхания должна смываться водой при помощи кисти»; 9 — «Краска после высыхания не должна стираться ватным тампоном»;

графа «Метод испытания». Пункт 2 изложить в новой редакции: «По ГОСТ 21903—76 и по п. 3.4 настоящего стандарта»;

таблица 2. Головка. Заменить слова: «Весовое отношение» на «Массовое соотношение»;

заменить нормы для полусухих красок: кадмий желтый средний — 75 на 65, 1,10 на 1,30; охра желтая — 25 на 20; золотистая — 1,35 на 1,40; сиена натуральная — 40 на 35; кадмий оранжевый — 90 на 80, 1,20 на 1,25; алая — 1,05 на 1,10; красная — 4 на 3,5, 1,10 на 1,25; крапplак красный светлый — 10 на 9, 4 на 3,5; розовая — 1,50 на 1,60; фиолетовая — 5 на 4,5; красно-коричневая — 35 на 30, 3 на 2,5, 1,40 на 1,50; марс коричневый — 35 на 30; сиена жженая — 30 на 26; умбра — 35 на 30; умбра жженая — 35 на 30, 1,40 на 1,50; желто-зеленая — 8 на 7, 1,00 на 1,10; изумрудно-зеленая — 1,30 на 1,40; голубая — 30 на 25; бирюзовая — 30 на 20; кобальт синий — 35 на 30, 3,10 на 3,40;

заменить нормы для пастообразных красок: кадмий лимонный — 40 на 30; лимонная — 1,45 на 1,50; кадмий желтый светлый — 40 на 30, 1,20 на 1,25; охра желтая — 22 на 20, 2,00 на 2,10; кадмий оранжевый — 100 на 90; кадмий красный светлый — 100 на 85; красно-розовая — 10 на 9; крапplак красный — 10 на 9, 1,60 на 1,70; охра красная — 25 на 20; железистоокисная светло-красная — 25 на 20, 1,00 на 1,10; железистоокисная сине-красная — 50 на 40; красно-коричневая темная — 1,40 на 1,60; марс оранжевый — 1,00 на 1,10; коричневая — 1,20 на 1,30; умбра — 1,70 на 1,80; сепия — 17 на 15, 1,35 на 1,45; окись хрома — 80 на 70, 1,10 на 1,15; изумрудная зелень — 6,00 на 6,10; бирюзовая — 30 на 25; кобальт синий светлый — 125 на 110, 1,70 на 1,75; ультрамарин — 50 на 30, 2,30 на 2,80;

графа «Время разведения, мин, не более». Заменить значения: 2 на 2,0; 3 на 3,0; 4 на 4,0; 6 на 6,0; 5 на 5,0; 8 на 8,0;

графа «Условная светостойкость». Краска «Марс оранжевый». Заменить условное обозначение: ** на ***;

примечание исключить.

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980—80, разд. 1».

Пункт 2.2. Второй абзац после значения 5 % заменить слова: «упаковки», «упаковок» на «упаковочных единиц».

Пункт 2.4 исключить.

Раздел 3. По всему тексту заменить слово и единицу измерения: «количество» на «масса», мл на см³.

Пункт 3.2.1. Заменить слова и ссылку: «бумага чертежная марки В ручного отлива по ГОСТ 5.522—70» на «бумага чертежная марки А по ГОСТ 597—73 или бумага рисовальная марок А или В по ГОСТ 7277—77», ГОСТ 5556—75 на ГОСТ 5556—81;

дополнить абзацами: «секундомер по ГОСТ 5072—79»;

пипетки 4—2—1 или 5—2—1, 6—2—10,25 или 7—2—10,25 по ГОСТ 20292—74;

цилиндры 1—100 или 3—100 по ГОСТ 1770—74;

пробирки П 1 или П 2 по ГОСТ 25336—82;

линейка;

весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 3-го класса точности по ГОСТ 24104—80».

Пункт 3.2.2. Таблица 3. Головка. Заменить слова: «Соотношение крас-ка: вода» на «Массовое соотношение крас-ка: вода», «Навеска краски» на «Масса навески крас-ки».

Пункт 3.2.3. Заменить слова и значения: «при 20±2 °С» на «при температуре (20±5) °С» (2 раза), 1 мин на (60±1) с.

Пункт 3.4. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции:

«Определение условной светостойкости»

Условную светостойкость определяют визуально сравнением изменения цвета испытуемого образца с изменением цвета утвержденного образца, испытания проводят по ГОСТ 21903—76, метод 3. Накраску испытуемого образца, подготовленную по п. 3.2.3, и утвержденный образец цвета облучают под лампой марки ДРТ-400 по ГОСТ 20401—75 без светофильтра в течение 100 ч. Образцы помещают на расстоянии (500 ± 10) мм от излучателя;

третий, четвертый абзацы исключить;

пятый абзац. Исключить обозначение: ПРК-2.

Пункт 3.5.1. Заменить слова и значения: «веса торсионные» на «веса торсионные», $20 \pm 0,05$ мм на $(20,00 \pm 0,05)$ мм, 255 ± 1 мм на (255 ± 1) мм, «стакан стеклянный диаметром 60 мм, высотой 120 мм» на «стакан В-2—250 по ГОСТ 25336—82»;

дополнить абзацем: «цилиндр 1—100 или 3—100 по ГОСТ 1770—74».

Пункт 3.5.2. Заменить слово и значения: «торсионные» на «торсионные» (3 раза), 1 мин на (60 ± 1) с, 60 мм на (60 ± 1) мм, «при $20 \pm 2^\circ\text{C}$ » на «при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ».

Пункт 3.6.1 дополнить абзацами: «пипетка 6—2—25 или 7—2—25 по ГОСТ 20292—74»;

веса лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 3-го класса точности по ГОСТ 24104—80».

Пункт 3.6.2. Заменить слова: «при $20 \pm 2^\circ\text{C}$ » на «при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ »; исключить слово: «Около».

Пункт 3.7.2. Заменить слова: «размерами $100 \times 10 \times 0,07$ и $100 \times 10 \times 0,15$ мм» на «размерами 100×10 мм при толщине 0,07 мм и 100×10 мм при толщине 0,15 мм»;

дополнить абзацами: «пробирка П 1 или П 2 по ГОСТ 25336—82»;

пипетка 6—2—5 или 7—2—5 по ГОСТ 20292—74».

Пункт 3.8.2 дополнить абзацем: «секундомер по ГОСТ 5072—79».

Пункт 3.9.1. Заменить слова: «бумага чертежная марки В ручного отлива по ГОСТ 5.522—70» на «бумага рисовальная марки А или В по ГОСТ 7277—77 или бумага чертежная марки А по ГОСТ 597—73».

Пункты 3.10, 3.11. Заменить слова и значение: «при $20 \pm 2^\circ\text{C}$ » на «при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ », 30 мин на (30 ± 5) мин.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1а (перед п. 4.1): «4.1а. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 9980—80 (разд. 4—6)».

Пункт 4.1. Заменить слово: «объемом» на «вместимостью».

Пункт 4.2 дополнить абзацем (после седьмого): «государственный Знак качества в случае его присвоения в установленном порядке».

Пункт 4.3. Второй абзац дополнить словами: «артикул или номер преискуранта»;

третий абзац. Исключить слова: «и государственный Знак качества, если он присвоен».

Пункт 4.4. Первый абзац. Заменить слова: «упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13841—79 или деревянные ящики по ГОСТ 18573—78» на «и упаковывают в транспортную тару по ГОСТ 9980—80»;

второй абзац исключить.

Пункт 4.6. Исключить слова: «Акварельные художественные краски транспортируют всеми видами транспорта и в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта».

Пункты 5.1, 5.2, 6.4 изложить в новой редакции: «5.1. Изготовитель гарантирует соответствие красок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения красок — один год со дня изготовления.

6.4. Все лица, связанные с изготовлением красок, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты рук и ног по ГОСТ 12.4.103—83, противопылевыми респираторами ШБ-1 «Лепесток 200» по ГОСТ 12.4.028—76 и защитными очками по ГОСТ 12.4.013—75».