

**Изменение № 4 ГОСТ 11124—65 Каракуль чистопородный цветной невыделанный. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.08.86 № 2530 срок введения установлен**

**с 01.02.87**

Пункт 10а. Таблица 4. Заменить слово: «переломы» на «ломины» (2 раза); графа «Наименование порока». Заменить слова: «Кожеедина общей площадью, см<sup>2</sup>» на «Молеедина, тавро несмываемое, ржавое пятно, кожеедина общей площадью, см<sup>2</sup>»;

дополнить наименованиями пороков:

*(Продолжение см. с. 292)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11124—65)*

Наименование порока	Группа	
	первая	вторая
Разрез неправильный Плешина, прелина, теклость волоса, ороговение кожной ткани, комоная сушка, жировая гарь	Не допускается Не допускается	Допускается Не допускается

*(Продолжение см. с. 293)*

Приложение 2. Таблицу дополнить наименованиями пороков:

Наименование порока	Характеристика порока
Изреженное расположение завитков Гарь жировая	Поредение волосяного покрова, при котором между завитками видна кожная ткань Ломкость кожной ткани за жиренной шкурки вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры

(ИУС № 11 1986 г.)