

ОКП 13 9401

УТВЕРЖДАЮ

в установленном порядке

" 16 " 03 1987 г.

УДК 621.643.42

Группа Г 18

СОГЛАСОВАНО

в установленном порядке
с заинтересованными
организациями

" 18 " 02 1987 г.



Верно: Начальник техотдела

Р.М. Толстиков

ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОМ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Технические условия

ТУ 14-3-963-80

Изменение 3

Срок введения: 01.07.87 г.

И в № докум.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Изм. № докум.
Подп. и дата	Подп. и дата

Уральский центр
стандартизации и метрологии
Регистрационный № 217841/03
дата 01.06.87 Подпись *Т. Толстикова*

1. В пункт I.1 ввести размер ДУ 150 мм.

2. Таблицу I, пункт I примечания к ней и таблицу 2 изложить в новой редакции.

Таблица I

№ п/п	Размеры гнутых отводов, мм										Размеры фланцев, мм			Масса отвода, кг $P_y =$ 0,6МПа	
	ДУ	R	L <i>pass</i>	d	t	f	D ₂	D	D ₁	d	r	0,6МПа (6кгс/см ²)	0,98 МПа (10 кгс/см ²)		1,6 МПа (16 кгс/см ²)
1	25	4	350	32	2,5	2	46	115	85	14	4	10	14	16	3,2
2	32	4	500	40	2,5	2	55	135	100	18	4	10	16	18	4,8
3	40	4	700	51	3	2	66	145	110	18	4	10	18	20	6,4
4	50	5	800	56	3	2	74	160	125	18	4	10	18	20	9,3

Примечание: I. Для гнутых отводов на давление до 0,6 МПа (6 кгс/см²) и гнутых отводов, эксплуатационное давление для которых не оговаривается заказом, толщина фланца принимается в соответствии с данной таблицей на давление 0,6 МПа (6 кгс/см²). Присоединительные размеры для всех фланцев по ГОСТ 12815-80 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см²).

Таблица 2

№ п/п	ДУ	Размеры секторных отводов, мм					Размеры фланцев, мм					Масса отвода, кг
		d _n	t	f	L	D ₂	D	D ₁	d	r	b	
1	80	89	4,5	3	200	115	195	160	18	4	12	6,98
2	100	114	5,0	3	200	140	215	180	18	8	12	7,83
3	150	159	6,0	4	225	198	280	240	23	8	16	14,51

3. В пункте I.4 подпункт "ж" изложить в редакции:

" Предельные отклонения от номинального размера "b" фланцев по II классу ГОСТ 7505-74, для фланцев, получаемых из выштамповки, предельные отклонения по размеру "b" плюс 10 мм.

4. Наименование раздела 4 изложить в редакции: " Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ".

5. Пункт 4.1 изложить в новой редакции: " Маркировка, упаковка, транспортирование в соответствии с ГОСТ 10692-80 со следующим дополнением :

- готовые отводы упаковываются в жесткую тару, изготовляемую по ГОСТ 12082-82 и нормативно технической документации.

6. Пункты 4.2 и 4.4 из текста технических условий исключить.

7. Примечание: Оптовые цены на отводы определяются по соответствующему дополнительному прейскуранту № 01-13-1980.

8. Приложение I дополнить ГОСТ 12082-82 " Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг ".

9. На титульном листе технических условий группу В 62 заменить на Г 18.

19
05
17
Экз. отведен от
2

Изм. №	Дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к изменению 3 ТУ 14-3-963-80 " Отводы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности ".

Настоящее изменение подготовлено в связи с освоением новых размеров отводов и внесением их в техусловия.

В текст техусловий внесены поправки редакционного характера и произведена замена устаревших стандартов, также учтены предложения Бюро экспертизы стандартов (письмо № 2233-03/70 от 07.01.87г.) и согласованы с ними.

Начальник техотдела



Р.М.Толстиков