

Изменение № 2 ГОСТ 14047.9—78 Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения сурьмы

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1925

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Четвертый абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 314—76 на ГОСТ 27329—87.

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «массой 0,1—1,0 г» на «массой 0,1000—1,0000 г».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Допускаемое расхождение между результатами параллельных определений и допускаемое расхождение между результатами анализа при доверительной вероятности $P=0,95$ не должно превышать величины, указанной в таблице.

(Продолжение см. с. 46)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14047.9—78)

%

Массовая доля сурьмы	Допускаемое расхождение между параллельными определениями	Допускаемое расхождение между результатами анализа
От 0,005 до 0,01	0,002	0,003
Св. 0,01 » 0,05	0,006	0,008
» 0,05 » 0,2	0,01	0,015
» 0,2 » 0,5	0,02	0,025
» 0,5 » 1	0,1	0,15

(ИУС № 10 1989 г.)