
И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И21

Изменение № 5 ГОСТ 4157—79 Изделия огнеупорные динасовые. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 04.06.90 № 1392

Дата введения 01.01.91

По всему тексту стандарта (пп. 1.1 (табл. 1), 2.1, 3.2 (табл. 2) исключить марку ДБК со всеми относящимися к ней показателями.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Правила приемки — по ГОСТ 8179—85 и ОСТ 14—8—216 с дополнениями.

Объем выборки изделий проводят по плану контроля 2 или 5, для нормальных изделий — по плану контроля 2 или 4».

Пункт 4.2.1 исключить.

Пункт 4.2.2 изложить в новой редакции: «4.2.2. Проверку внешнего вида, размеров, поверхности в изломе, открытой пористости, плотности, предела прочности при сжатии, дополнительного линейного роста проводят на каждой пар-

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4

тия. Контроль массовой доли SiO_2 , Fe_2O_3 , огнеупорности, температурала размягчения — на каждой третьей партии».

Пункт 5.1 дополнить словами: «При возникновении разногласий в оценке качества изделий определения проводят по ГОСТ 2642.3—86 и ГОСТ 2642.5—86»; заменить ссылку: ГОСТ 2642.1—81 на ГОСТ 2642.3—86.

Пункт 5.7 после ссылки на ГОСТ 427—75 дополнить словами: «рулеткой по ГОСТ 7502—89 или шаблонами, обеспечивающими необходимую точность измерения. Размеры прямых изделий (длину, ширину) измеряют по двум параллельным граням, посередине каждой грани. Толщину изделий измеряют по четырем граням. Размеры изделий других конфигураций измеряют посередине каждой грани. За результат измерения принимают среднее значение».

Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5.8. Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905—86 или аттестованной металлической плите при помощи шупа шириной 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны».

Пункты 5.10, 5.11 после ссылки на ГОСТ 427—75 дополнить словами: «или рулеткой по ГОСТ 7502—89».

Пункт 5.11. Исключить слова: «(наружных и в изломе)».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1502—72 на ГОСТ 24717—81.

Пункт 6.3 после ссылки на ГОСТ 24717—81 дополнить ссылкой: ОСТ 14—18—177.

(ИУС № 9 1990 г.)
