

Изменение № 2 ГОСТ 4157—79 Изделия огнеупорные динасовые (тридимито-кристобалитовые). Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.82 № 2429 срок введения установлен

с 01.12.82

Вводная часть. Исключить слова: «Информационные данные соответствия ГОСТ 4157—79 и СТ СЭВ 1272—78 приведены в справочном приложении».

Пункт 3.2. Таблица 2. Графа «Наименование показателя». Показатель «Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см²), не менее». Для марки ДМ заменить норму: 25,0 (250) на 22,5 (225);

показатель «Дополнительный рост, %, не более» изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Нормы для изделий марок						
	ДБК	ДМС высшей категории качества	ДМ	ДН	Д2	Д7	Д9
Дополнительный рост, %, не более при 1500 °С			Не нормируется			0,2	Не нор- мируется

(Продолжение см. стр. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4157—79)

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2642.0—71 на ГОСТ 2642.0—81, ГОСТ 2642.1—71 на ГОСТ 2642.3—81.

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 2409—67 на ГОСТ 2409—80.

Пункт 5.6. Заменить ссылку: ГОСТ 4071—69 на ГОСТ 4071—80.

Пункт 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 15846—70 на ГОСТ 15846—79.

Приложение исключить.

(ИУС № 10 1982 г.)